

УДК

Группа В 33

УТВЕРЖАЮ:

Зам. начальника Технического  
Управления МЧМ СССР

*Кузнецов*

Д.Е. Кузнецов

• 24 • 06

1983 г.

СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ РУБОННАЯ МАРКИ  
18Г2АФ И 18Г2АФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-1-1762-76

Календарь Б 2

Срок введения: 1.10.83г.

1. Пункт 2.3. Таблицу 3 изложить в редакции:

Марка стали	Брэнзинное сопротивление, МПа (кгс/мм <sup>2</sup> ), не более	δ <sub>5</sub>	Предел текучести МПа, (кгс/мм <sup>2</sup> ) не менее	δ <sub>5</sub>	Относительное удли- нение, % не менее	δ <sub>5</sub>
18Г2АФ	686 (70)		440 (45)		16	
18Г2АФ	686 (70)		440 (45)		16	

2. Пункт 2.4. ГОСТ 14637-69 заменить на ГОСТ 14637-79.

3. Пункт 3.3. ГОСТ 7565-66 заменить на ГОСТ 7565-81.

4. Назначено раздела 4 записать:

"4. Маркировка, упаковка, отгрузка, транспортирование, документация и хранение".

Согласовано:

Начальник Технического отдела ВПО  
"Совметаллургии" МЧМ СССР

[Signature] Б.И. Зенченко  
" 8 " 08 1983 г.

Главный инженер ВПО

"Совтрубопровод" МЧМ СССР

[Signature] В.А. Ткаченко  
" 24 " 08 1983 г.

Разработано:

Зав. лабораторией стандартизации  
конструкционных сталей ЦНТ МЧМ

[Signature] В.Л. Хролов  
" 27 " 05 1983 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЦНТ МЧМ: 30.08.83 г.

Зав. отделом стандартизации  
черной металлургии

[Signature] В.Г. Абзазов  
" " " 1983 г.