

МИНИСТЕРСТВО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР

УДК

Группа В 33

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Директор Всесоюзного Объединения  
СовметаллостройНИИпроект  
Госстрой СССР

Зам. начальника Главного  
Технического управления  
Минчермета СССР



Мельников Н.П.

*[Signature]*  
Иванов И.И.  
" 17 " *[Signature]* 1973 г.

1973 г.

Сталь сортовая, фасонная, полосовая  
низколегированная марки ЮХНДЛ.

Технические условия.

ТУ 14-I-389-72

Изменение № I

Срок введения: 4/III-74г.

I. Пункт 2.I. дополнен пунктом 2.I.2.

По соглашению сторон допускается поставка стали без никеля (содержание до 0,3%). В этом случае сталь маркируется ЮХШ и содержание меди устанавливается 0,20 + 0,40%.

2. Пункт 2.I.I. дополнен : "Содержание <sup>остаточного, указывается,</sup> алюминия" указывается в сертификате и браковочным признаком не является.

3. Пункт 2.4. Таблица 2 дополнена примечанием:  
"Для стали марки ЮХШ норма механических свойств факультативна, но указывается в сертификате."

~~Копия для производства~~

~~Исполнение производится по согласованию с заводом-изготовителем~~

Разработано:

Директор Института качественных сталей ЦНИИЧМ

Голованенко С.А.


" 12 " *[Signature]* 1973 г.

Зам. директора ЦНИИПроектсталь-конструкция

Винклер О.Н.

" 5 " *[Signature]* 1973 г.

Зарегистрировано: " 4 " II 1974 г.



Зав. Техническим отделом ЦНИИЧМ

А.С. КАПЛА

*[Signature]*  
1.02.74