

Министерство строительства предприятий  
нефтяной и газовой промышленности

ОКП

УДК 69.022.51: 691.328.5

Группа Ж 35

УТВЕРЖДАЮ :

Заместитель начальника  
Главного технического  
управления

*Смир* Н.М. Мириханов  
11.08.87.

ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ  
ТРЕХСЛОЙНЫЕ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ  
С МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ

Технические условия

ТУ 102-339-83

Изменение № I

Срок введения 26.08.87

Согласовано :

Главный инженер  
Главнефтегазмонтаж  
*Р.А. Темерьян*  
Р.А. Темерьян

Директор Новочеркасского  
завода железобетонных  
изделий и строительных  
деталей  
Телеграмма 1737  
от 13.07.87г. Н.А. Майбуров

Заместитель директора  
ЦНИИпромзданий

*С.М. Гликин*  
С.М. Гликин

И.о. директора ЭКБ  
по железобетону

*А.Б. Рубинштейн*  
А.Б. Рубинштейн

Зав. отделом № I

*Н.Х. Гольцов*  
Н.Х. Гольцов

Зав. отделом № IO

*В.П. Кузнецов*  
В.П. Кузнецов

20.07.87

№ подл. Подпись и дата  
№ подл. Подпись и дата  
№ подл. Подпись и дата  
№ подл. Подпись и дата  
№ подл. Подпись и дата

Изменение № I к ТУ 102-339-83

Вводная часть. Третий абзац исключить.

Таблица I. Дополнить новыми марками:

Таблица I

размеры в мм

Тип панели	Условное обозначение панели	B	L	S	Масса справочная, кг	Код ОКП
I- Основная Глухая	ИПГА 120.240	1190	2380	72	112,2	
	ИПГА 90.240	1190	2380	72	87,3	
	ИПГА 30.240	1190	2380	72	33,0	
3 - с дверью	ЗПГА 120.240	1190	2380	72	110,0	

Примечание: Масса панелей указана для плотности минераловатных плит 125 кг/м<sup>3</sup>.

Пункт I.2.2 изложить в новой редакции:

"I.2.2. Отклонения размеров панелей от проектных не должны превышать:

- по длине ± 5 мм,
- по ширине ± 5 мм,
- по толщине + 4; -3 мм.

Пункт I.3.2 исключить

№ 1. Подпись и дата  
 № 2. Подпись и дата  
 № 3. Подпись и дата  
 № 4. Подпись и дата

ТУ 102-339-83 изм. № I

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Трофимова	Тр/и/11.11.87					
Пров.	Орлов						
Н.Контр.	Омельченко						

Панели перегородок асбестоцементные трехслойные на деревянном каркасе с минераловатными плитами. Технические условия. Изменение № I

ЭКБ  
по железобетону

Пункты I.3.4 и I.3.5 исключить.

Пункт I.3.6 второй абзац исключить.

Пункт I.3.8. Дополнить абзацем:

"Доборные бруски допускается устанавливать составными".

Пункт I.3.9 второй абзац. Заменить значение влажности:  
"не более 20%."

Третий абзац. Заменить значения отклонений:

"по ширине  $\pm$  1 мм, по толщине +0,5 мм"

на "по ширине и толщине  $\pm$  2 мм".

Пункт I.3.10 изложить в новой редакции:

"I.3.10. Строганные детали деревянного каркаса должны быть антисептированы".

Пункт I.3.13 изложить в новой редакции:

"I.3.13. Накладки для крепления панелей к каркасу перегородок по согласованию с заказчиком допускается не устанавливать".

Пункт I.4.3. Заменить значение отклонения:

1 мм на 2 мм и дополнить ссылкой "(рис. 1)".

Второй абзац исключить.

Пункт I.4.4. Заменить значение отклонения:

1 мм на 2 мм.

Пункт I.4.5 исключить.

Пункт I.4.6. Исключить последнее предложение.

Пункт I.4.10. Исключить слова: "заусенцы и неровности на кромках листов облицовки".

Пункт I.5.2. Исключить слова: "с установленной фурнитурой и замками".

Пункт I.5.3 исключить.

Учб. № подл. Подпись и дата  
Взам. Учб. № Учб. № Подпись и дата  
Учб. № подл. Подпись и дата

Изм	Лист	и докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

