

Утверждаю:

ТРОЙНИКИ СТАЛЬНЫЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОМ
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ.

Технические условия
ТУ 14-3-423-75

Изменение № I

Обязательный стандарт
Хранить в заводском

Срок введения: с 01.04.1977г.

Пункт 2.1 изложен в новой редакции: " На поверхности футерующего слоя не должно быть раковин и трещин. Допускается незначительное коробление, литники, а также зазор до 3 мм между футерующим слоем и уплотнительной поверхностью фланцев, обусловленные способом футерования и усадочными свойствами материала. Риски и заглабления от инструмента не должны выводить толщину футерующего слоя за предельные отклонения ".

Согласовано:

Главный инженер Среднеуральского
металлургического завода

И. Смирнов /

"6" XII-76г.

Разработаны:

Зам. директора ВНИТИ

В. Стрижак /

"14" ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ

Совета Министров СССР

Зарегистрировано и внесено в реестр

государственной регистрации
15.02.77. 96597

ЗАПЯТЫЕ ПРОБАНЫ

18 января 1977г.

Инженер [подпись] (И.И. [подпись])