

91 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

**МКС 91.100.15
Группа Ж17**

Изменение № 3 ГОСТ 8267—93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 24.04.2002

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование органа государственного управления строительством
Азербайджанская Республика Республика Армения	Госстрой Азербайджанской Республики Министерство градостроительства Республики Армения
Республика Беларусь	Минстройархитектуры Республики Беларусь
Республика Казахстан Кыргызская Республика	Казстройкомитет Республики Казахстан Государственная Комиссия по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики
Республика Молдова	Министерство экологии, строительства и развития территорий Республики Молдова
Российская Федерация Республика Таджикистан Республика Узбекистан	Госстрой России Комархстрой Республики Таджикистан Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

Пункт 4.2.1. Первый абзац после значения «от 5(3) до 10 мм» дополнить значением «св. 10 до 15 мм»; после значения «св. 10 до 20 мм» дополнить значением: «св. 15 до 20 мм»;

второй абзац изложить в новой редакции:

«По согласованию изготовителя с потребителем выпускают щебень и гравий в виде других смесей, составленных из отдельных фракций, а также фракций от 80(70) до 120 мм, св. 120 до 150 мм».

Пункт 4.2.2 после значения «от 5(3) до 10 мм» дополнить значением: «св. 10 до 15 мм»; после значения «св. 10 до 20 мм» дополнить значением: «св. 15 до 20 мм»;

(Продолжение см. с. 42)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 8267—93)

исключить значение: «и от 5 до 15 мм»;
таблицу 1 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а 1

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d	$0,5(d + D)$	D	$1,25D$
Полные остатки на ситах, % по массе	От 90 до 100	От 30 до 60	До 10	До 0,5

П р и м е ч а н и я

1 Для щебня и гравия фракций от 5(3) до 10 мм и смеси фракций от 5(3) до 20 мм применяют дополнительно: нижние сита 2,5 мм (1,25), полный остаток на которых должен быть от 95 до 100 %.

2 По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать щебень и гравий с полным остатком на сите $0,5(d + D)$ от 30 до 80 % по массе.

Пункт 4.2.3. Заменить слова: «от 5(3) до 40 мм и св. 20 до 80(70) мм» на «выпускаемых по согласованию изготовителя с потребителем».

Пункт 4.2.4 исключить.

Пункт 4.3.2. Второй абзац. Заменить слово: «четыре» на «пять»; таблицу 2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а 2

В процентах по массе

Группа щебня	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
1	До 10 включ.
2	Св. 10 до 15 »
3	» 15 » 25 »
4	» 25 » 35 »
5	» 35 » 50 »

П р и м е ч а н и е — По согласованию изготовителя с потребителем допускается выпуск щебня из изверженных горных пород, содержащего св. 50 %, но не более 65 % зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы.

(ИУС № 10 2002 г.)