

СССР Всесоюзный Комитет Стандартов при Совнаркомe СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 499—41
	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК Технические условия	Взамен ОСТ НКТП 2909
		Группа В22
I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ		
<p>1. Настоящий стандарт распространяется на круглую углеродистую мартеновскую сталь в прутках диаметром от 8 до 40 мм и в мотках диаметром от 6 до 14 мм включительно, предназначенную для изготовления заклепок.</p>		
II. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
<p>2. На наружной поверхности и на торцах прутков не должно быть шлаковин, плен, трещин, закатов и расслоений.</p> <p>Местные дефекты должны быть удалены путем вырубki или зачистки, причем в местах вырубki или зачистки размеры профиля не должны выходить за пределы минусовых допусков для данного размера.</p> <p>Допускаются без зачистки отдельные царапины, вмятины, раковины и рябизна в пределах допускаемых отклонений.</p>		
<p>3. Размеры и допускаемые отклонения должны соответствовать ГОСТ 2590—51 и ГОСТ 502—41.</p>		
<p>4. Сталь для заклепок изготавливается марок Ст. 2 и Ст. 3.</p>		
<p>5. Содержание серы и фосфора должно быть не более 0,050% для каждого элемента в отдельности.</p>		
<p>6. Результаты испытаний образцов стали должны удовлетворять нормам таблицы.</p>		
Внесен Народным комиссариатом черной металлургии СССР	Утвержден Всесоюзным Комитетом Стандартов 31/III 1941 г.	Срок введения 15/VII 1941 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 15 коп.

Перепечатка воспрещена

Марка стали	Испытание на растяжение		Проба на осадку в холодном состоянии по ОСТ 1683 $x = \frac{h_1}{h}$	Проба на осадку в горячем состоянии по ОСТ 1686	Проба на образование головки и расплющивание в холодном состоянии по ОСТ 1693	
	Временное сопротивление разрыву σ_b кг/мм ²	Относительное удлинение				
		δ_{10}				δ_5
Ст. 2	34—42	26	31	$x=0,4$	До $\frac{1}{3}$ высоты	
Ст. 3	38—47	22	26	$x=0,5$	То же	
Число испытаний на партию	Одно	Одно		Две	Две	

Примечания:

1. Допускается повышение величины временного сопротивления разрыву против установленных в таблице на 12 кг/мм² при соответствии относительного удлинения и технологических проб нормам таблицы.

2. При испытании на растяжение стали для заклепок диаметром менее 8 мм величина относительного удлинения понижается на 1% (абсолютных) на каждый миллиметр уменьшения диаметра.

7. По требованию заказчика для стали марки Ст. 3 относительное удлинение должно быть не менее 24%, при $x = 0,4$.

8. По требованию заказчика сталь должна быть испытана на незакаливаемость загибом на 180° вплотную, по ОСТ 1684.

III. ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

9. Контроль и приемка стали производятся согласно ГОСТ 380—50.

10. Предъявленная к приемке плавка, для отбора проб по технологическим испытаниям, должна быть разбита на партии:

весом 1000 кг — для диаметров до 13 мм и
весом 2000 кг — для диаметров свыше 13 мм.

Для испытания на растяжение берут по одному образцу от каждой 25 т стали данной плавки.

11. По результатам наружного осмотра и обмера сталь должна соответствовать пп. 2 и 3 настоящего стандарта.

12. От одного из прутков или мотков партии, давшей удовлетворительные результаты наружного осмотра и обмера, отрезают потребное для испытаний и проб количество образцов или заготовок для них, согласно п. 6 настоящего стандарта.

13. В случае неудовлетворительных результатов испытания на растяжение или технологических проб, производится повторное испытание двойного количества образцов по тому виду испытания, которое дало неудовлетворительные результаты. Образцы или заготовки для них берут от других двух прутков или мотков. При неудовлетворительных результатах повторного испытания партия бракуется.

IV. ПРАВИЛА ПОСТАВКИ И МАРКИРОВКА

14. Поставка и маркировка стали производятся согласно ГОСТ 380—50.

Замена

ГОСТ 2590—51 введен взамен ОСТ 10008—39.
ГОСТ 380—50 введен взамен ГОСТ 380—41.
