

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ГОРНОЙ ГЕОМЕХАНИКИ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА -
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВНИМИ**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАСЧЕТУ И ПРИМЕНЕНИЮ АНКЕРНОЙ КРЕПИ
НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ РОССИИ**

**С-Петербург
2000**

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ГОРНОЙ ГЕОМЕХАНИКИ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА –
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВНИМИ

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель начальника
Госгортехнадзора РФ

А. И. СУББОТИН

12 апреля 2000 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель Комитета
по угольной промышленности
при Минтопэнерго РФ

А. Г. САЛАМАТИН

12 апреля 2000 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАСЧЕТУ И ПРИМЕНЕНИЮ АНКЕРНОЙ КРЕПИ
НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ РОССИИ

С.-Петербург
2000

УДК 622.281.74.001.24:622.831.31

Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах России. -СПб., 2000. – 70 с. (М-во топлива и энергетики РФ, Гос. науч.-исслед. ин-т горн. геомех. и маркшейд. дела – Межотраслевой науч. центр ВНИМИ).

Инструкция предназначена для использования при проектировании и производстве работ по возведению и эксплуатации анкерной крепи на угольных шахтах России. Она регламентирует выбор конструкций и расчет требуемых параметров анкерной крепи и средств ее усиления при со-ставлении паспортов и проектов крепления околоствольных, магистраль-ных и пластовых выемочных выработок и их сопряжений, а также мероприятия по обеспечению безопасности работ при установке анкер-ной крепи и методы и средства контроля ее надежности и работоспособ-ности в продолжение всего срока службы выработок.

Настоящая Инструкция отменяет действие ранее разработанных нормативных документов по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах.

Инструкция является собственностью ВНИМИ и угольного Коми-тета Министерства топлива и энергетики РФ. Перевод ее на другие язы-ки, тиражирование, переиздание, составление программ на ЭВМ и ис-пользование в производственной деятельности в странах СНГ и других государствах разрешается только на коммерческой основе.

Ил. 3, табл. 9, прил. 9.

СОСТАВИТЕЛИ:

К. А. Ардашев (руководитель), **В. Б. Артемьев, В. И. Аксененко, В. А. Борисовец,**
А. В. Борисов, В. В. Беликов, В. М. Вершигор, Ю. Н. Долоткин, В. Е. Зайденварг,
А. Н. Златницкий, Л. М. Коновалов, Ю. П. Корешной, А. И. Кузнецов, Т. И. Лазаревич,
К. Н. Лазченко, В. С. Лудзиш, А. А. Обухов, С. И. Посыльный, А. А. Привалов,
В. В. Райский, В. Н. Рева, А. В. Ремизов, М. А. Розенбаум, К. И. Рутъков, П. С. Сыркин,
А. Б. Соколов, С. А. Толмачев, В. М. Удовиченко

ВВЕДЕНИЕ

Анкерная крепь, состоящая из анкеров, устанавливаемых и закрепляемых в пробуренных в кровлю и бока выработок скважинах, опорных элементов для анкеров и межанкерной затяжки пород на контуре, в отличие от металлических рамных и других поддерживающих крепей, сразу же после установки осуществляет связывание и упрочнение массива в кровле и боках и активно противодействует развитию их смещений и разрушения. Это преимущество позволяет при значительно меньшем расходе металла обеспечить повышение устойчивости и надежности поддержания выработок. Другим преимуществом анкерной крепи является возможность полной механизации крепления, в результате чего значительно снижается трудоемкость проходческих работ и возрастает скорость проведения выработок.

Анкерную крепь на угольных шахтах России начали применять в 50-х годах. При этом для определения условий применения анкерной крепи, расчета ее параметров и выбора паспортов крепления был разработан ряд отраслевых и бассейновых нормативно-методических документов. Для обеспечения эффективного применения анкерной крепи также были разработаны различные конструкции анкеров, верхняков и затяжек. Выполнение указанных работ обеспечило широкое промышленное внедрение анкерной крепи, которой в 1986 г. закреплено более 1000 км подготовительных выработок. Однако в последующие годы объем применения анкерной крепи стал уменьшаться и в 1994 г. составил всего 125 км или около 11% от протяженности проведенных выработок.

Такое положение связано с тем, что по действующим нормативным документам, ориентированным преимущественно на использование различных клинораспорных анкеров (АШ-1, ЭС-1М, АК-8 и др.) с несущей способностью по условию закрепления замка, как правило, не превышающей 60–70 кН, и длиной до 1,8–2 м, устанавливаемых в скважине диаметром 43 мм, крепление выработок одной анкерной крепью следовало производить только в благоприятных условиях при залегании в кровле малотрещиноватых пород прочностью выше 30 МПа и небольшом горном давлении при поддержании выработок вне зоны влияния очистных работ. В более сложных условиях анкерную крепь рекомендовалось использовать лишь как временную при проходке и как усиливающую при рамных, бетонных или других поддерживающих крепях.

Как показал мировой опыт (США, Англия, Австралия, Германия и др.), эффективное и надежное крепление и поддержание одной анкерной крепью капитальных и подготовительных выработок и сопряжений шириной до 8–9 м в условиях залегания в кровле слабых трещиноватых пород, на больших глубинах и в различных зонах влияния очистных работ, может быть обеспечено при применении сталеполимерных анкеров, закрепляемых частично на длине более 0,5 м или по всей длине скважины быстротвердеющими смолами с несущей способностью 200–250 кН и длиной 2–3 м, усиливаемой в особо сложных условиях специальными анкера-

ми длиной до 5–6 м или гидравлическими стойками. Достоинством сталеполимерных анкеров также является уменьшение диаметра скважины до 26–28 мм, что при использовании зарубежного высокопроизводительного бурового оборудования и ампул с быстротвердеющими смолами позволяет сократить время бурения и установки анкера до 2–3 мин. Это, в свою очередь, обеспечивает увеличение скорости проходки выработок до 15–20 м/сутки и более.

Учитывая отмеченные достоинства, в ближайшее время предусмотрен переход на крепление и поддержание горных выработок на угольных шахтах России анкерной крепью с использованием зарубежных, а в дальнейшем аналогичных им отечественных сталеполимерных анкеров и бурового оборудования. Однако для решения этой проблемы, наряду с оснащением шахт анкерами и оборудованием, также необходима новая методика расчета требуемых параметров, выбора рациональных паспортов и конструкций анкерной крепи и контроля ее работоспособности в различных конкретных условиях, с оформлением ее в качестве нормативного документа. Поэтому в 1995 г. по заданию ОАО "Росуголь" и Госгортехнадзора России институтом ВНИМИ совместно с КузНИИ и ПечорНИИпроектом, производственниками и специалистами округов Госгортехнадзора для шахт Кузнецкого, Печорского бассейнов и Восточного Донбасса разработаны новые бассейновые Временные инструкции по расчету и применению анкерной крепи. В дальнейшем на основании опыта применения этих нормативных документов ВНИМИ поручено в 1999 г. разработать и передать для утверждения единую отраслевую Инструкцию по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах России.

Настоящая Инструкция по расчету и применению анкерной крепи, разработанная ВНИМИ при участии специалистов КузНИИ, ПечорНИИпроекта, ЦАКК Кузбасса, ШахтНИИ, производственников и Госгортехнадзора России регламентирует крепление и поддержание капитальных и подготовительных выработок и сопряжений анкерной крепью во всех типичных для шахт условиях, что позволяет решить проблему коренного повышения экономической эффективности и безопасности работ на шахтах России.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция предназначена для использования при проектировании и производстве работ по возведению и эксплуатации анкерной крепи на шахтах России в течение всего срока службы выработок во всех типичных для угольных шахт России горно-геологических и горно-технических условиях, включая условия интенсивного горного давления на больших глубинах, в слабых трещиноватых породах и при различных способах охраны от влияния очистных работ целиками и без целиков при поддержании выработок на границе с выработанным пространством.

1.2. Инструкция регламентирует расчет требуемых параметров при проектировании, определение паспортов крепления и поддержания, выбор конструкций анкерной крепи и, при необходимости, средств ее усиления, мероприятия по обеспечению безопасности работ при установке анкерной крепи, методы и средства контроля надежности и работоспособности ее в продолжение всего срока службы выработок.

1.3. Расчет параметров, выбор паспортов крепления и поддержания, а также конструкций анкеров, опорных элементов и затяжки в кровле и боках выработок в конкретных условиях по Инструкции производится в зависимости от размеров и формы поперечного сечения, характеристик прочности, слоистости, трещиноватости и устойчивости пород в кровле, боках и почве и интенсивности горного давления на различных стадиях ее поддержания, определяемой глубиной от поверхности и степенью влияния на выработку других выработок и очистных работ.

1.4. Инструкцией с целью увеличения скорости проходки, снижения стоимости крепления и повышения надежности поддержания предусмотрен выбор различных паспортов крепления и поддержания выработок: с одной анкерной крепью в качестве постоянной, рассчитываемой на весь срок службы выработки; с усилением устанавливаемой при проходке анкерной крепи в условиях интенсивного горного давления и в зоне влияния очистных работ дополнительной анкерной крепью или поддерживающей крепью, преимущественно стойками. При поддержании пластовых выработок на границе с выработанным пространством для управления сдвижением и обрушением основной кровли, в паспорте также предусматривается установка специальной посадочно-защитной крепи. При этом все рекомендуемые Инструкцией паспорта и параметры крепей определены из требований обеспечения безопасности крепления при проходке и поддержании рабочего состояния кровли и боков выработок и сопряжений в продолжение всего срока службы.

1.5. Для обеспечения экономичного крепления и надежного поддержания кровли выработок и их сопряжений анкерной крепью в типичных для шахт России условиях, Инструкцией предусмотрено преимущественное применение сталеполимерных анкеров с высокой несущей способностью с закреплением стержней в скважинах быстротвердеющими смолами на длине более 0,5 м или по всей их длине.

1.6. При анкерной крепи форму выработок следует принимать, как правило, прямоугольной или трапециевидной с плоской кровлей, совпадающей с поверхностями напластования пород, а в пластовых выемочных выработках – с кровлей пласта.

В условиях залегания в кровле неустойчивых пород, образующих купола или обрушающихся в проходческом забое до установки анкерной крепи, выработки следует проходить либо с присечкой этих пород, либо в паспортах необходимо предусматривать проведение специальных мероприятий по предупреждению обрушений кровли (опережающая крепь, упрочнение пород, сводчатая форма кровли и т. п.).

1.7. При применении анкерной крепи, наряду с выполнением установленных ПБ, ПТЭ и другими нормативными документами требований, необходимо выполнять установленные настоящей Инструкцией требования по технологии проходки, возведению крепи и контролю надежности и работоспособности анкерной крепи в продолжение всего срока службы выработок и сопряжений.

1.8. К промышленному применению допускаются конструкции анкеров, ампулы с быстротвердеющими составами (смолами и т. п.) и другие элементы анкерной крепи, а также приборы для оценки и контроля ее работоспособности только после получения положительных результатов их шахтных испытаний, оформленных в установленном порядке актами и сертификатами с указанием условий применения, технических характеристик и технологий установки и эксплуатации.

2. ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АНКЕРНОЙ КРЕПИ

2.1. Область действия настоящей Инструкции распространяется на горизонтальные капитальные выработки околоствольного двора, квершлаги, полевые и пластовые магистральные бремсберги, уклоны и штреки, пластовые выемочные выработки шириной в проходке до 6 м, а также на различные сопряжения этих выработок и монтажные рассечки (камеры) с расчетной шириной в проходке до 8 м, проводимые и поддерживаемые в ненадработанном и неподработанном, а также полностью надработанном и подработанном массиве на расстояниях соответственно больше ширины выработки и 12-ти мощностей пласта, с углом залегания пластов до 30° , при отношении глубины расположения от поверхности (H , м) к расчетному сопротивлению пород в кровле (R_c , МПа) меньше 25 и следующих способах их охраны от влияния очистных работ:

- для околоствольных выработок и их сопряжений при поддержании в продолжение всего срока службы вне влияния очистных работ при ширине охранных угольных целиков больше $0,1H$, но не менее 30 м;
- для квершлагов и магистральных бремсбергов, уклонов и штреков и их сопряжений при поддержании в продолжение всего срока службы вне

влияния очистных работ, а также в зоне их влияния при ширине охранных целиков больше $0,05H$, но не менее 15 м;

– для пластовых выемочных выработок при различных технологиях подготовки и отработки пластов: с проведением выработок в массиве и погашением за лавой; с проведением в массиве, охраной за лавой неразрушающимся целиком шириной больше $0,05H$ и больше 15 м, а затем погашаемых за смежной лавой; с проведением в массиве, охраной за лавой разрушающимся в выработанном пространстве целиком шириной 2,5–3 мощности пласта, а затем погашаемых за смежной лавой; при проведении в массиве, поддерживаемых без целика на границе с выработанным пространством, а затем погашаемых за смежной лавой; с проведением за лавой на расстоянии выше 200 м вприсечку к выработанному пространству с защитной полосой пласта 2–3 м, а затем погашаемых за смежной лавой. На пластах, склонных к горным ударам и выбросам угля и газа, ширина целиков определяется соответствующими нормативными документами.

2.2. Инструкция не распространяется на применение анкерной крепи в специфических и особо сложных условиях, к которым относятся: массивы с высокими геодинамическими и тектоническими напряжениями; зоны ПГД под и над целиками и краевыми частями на сближенных пластах; замки складок; дизъюнктивные нарушения с дроблеными и обводненными (капеж, струи и т.п.) породами; массивы с выветренными, пластичными и мерзлыми породами. Инструкция также не распространяется на ранее закрепленные анкерной крепью выработки.

2.3. При применении анкерной крепи в области действия Инструкции разработка паспортов и их выполнение производятся на шахтах в установленном ПБ, ПТЭ и другими действующими нормативными документами порядке и объеме без дополнительного согласования и утверждения. При этом в условиях ударо- и выбросоопасных пластов, наряду с выполнением установленных нормативными документами мероприятий по безопасности проходки и эксплуатации выработок, на анкерах должны быть установлены демпфирующие податливые элементы.

2.4. В области действия Инструкции уменьшение параметров анкерной крепи, крепи усиления и посадочно-защитной крепи, по сравнению с требуемыми по Инструкции, допускается производить только на основании заключений ВНИМИ и других организаций, имеющих соответствующие лицензии, и при согласовании с территориальными управлениями Госгортехнадзора России.

2.5. За пределами действия Инструкции, а также на начальном этапе внедрения на шахте применение анкерной крепи следует производить по специальным проектам, разрабатываемым на основе рекомендаций ВНИМИ и других организаций, имеющих соответствующие лицензии, в которых с учетом специфики и сложности условий должны предусматриваться дополнительные меры безопасности и постоянные наблюдения за проявлениями горного давления и состоянием крепи для принятия, при необходимости, оперативных решений по ее усилению.

3. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ ДЛЯ КРОВЛИ ВЫРАБОТОК И СОПРЯЖЕНИЙ

3.1. Исходные данные для расчета крепи

3.1.1. Исходными данными, необходимыми для расчета сопротивления анкерной крепи, длины анкеров и их податливости, количества анкеров в рядах и расстояния между рядами, а также дополнительных средств усиления, являются следующие:

- условия проходки, охраны и поддержания;
- расчетная ширина (B , м) и высота (h , м) выработок и сопряжений в проходке;
- расчетная глубина расположения от поверхности (H , м);
- тип строения пород кровли;
- класс устойчивости пород непосредственной кровли;
- расчетное сопротивление пород кровли на сжатие (R_c , МПа);
- расчетная несущая способность анкеров, усиливающих стоек, рам, а также посадочно-защитных крепей (N , кН).

3.1.2. По условиям проходки, охраны и поддержания при расчете параметров крепи рассматриваются следующие выработки и сопряжения:

- капитальные околосвольные и магистральные выработки и их сопряжения, проводимые и поддерживаемые в ненарушенном очистными работами массиве за пределами зон опорного давления, при ширине целиков больше $0,1H$, но не менее 30 м;
- магистральные полевые и пластовые выработки и сопряжения, проводимые в массиве, а затем поддерживаемые в зоне опорного давления от очистных работ при ширине целиков меньше $0,1H$, но не менее 15 м;
- пластовые выемочные выработки, проводимые в массиве, а затем погашаемые за лавой;
- пластовые выемочные выработки и сопряжения, проводимые в массиве, охраняемые за отрабатываемой лавой целиком шириной не менее 15 м, а затем погашаемые за смежной лавой;
- пластовые выемочные выработки, проводимые в массиве, охраняемые за отрабатываемой лавой разрушающимся в выработанном пространстве целиком шириной 2,5–3 мощности пласта, а затем погашаемые за смежной лавой (для мощных пластов ширина целика принимается $2,5–3h$);
- пластовые выемочные выработки, проводимые в массиве, а затем поддерживаемые на границе с выработанным пространством и погашаемые за смежной лавой;
- пластовые выемочные выработки, проводимые за отрабатываемой лавой на расстоянии свыше 200 м или после отработки лавы вприсечку к выработанному пространству с защитной полосой угля 2–4 м и погашаемые за смежной лавой;
- пластовые монтажные рассечки (камеры), проводимые в массиве и погашаемые лавой.

3.1.3. Расчетная ширина всех протяженных выработок принимается равной их максимальной фактической ширине в проходке. Расчетная ширина сопряжений с пересекающимися выработками определяется по формуле: $B_c = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$, где B_1 и B_2 – фактическая ширина пересекающихся выработок в проходке. Расчетная ширина сопряжений с примыканием одной выработки к другой определяется по формуле: $B_c = \sqrt{B_1^2 + 0,5B_2^2}$, где B_1 – фактическая ширина основной широкой выработки, а B_2 – то же, примыкающей. При этом к зоне сопряжений относятся также части примыкающих и пересекающихся выработок на протяжениях, равных 0,5 их ширины. Расчетная высота выработок и сопряжений принимается равной их максимальной фактической высоте в проходке.

3.1.4. Расчетная глубина для сопряжений принимается равной фактической глубине от поверхности. Расчетная глубина для протяженных горизонтальных и наклонных выработок, различные участки которых находятся на разных отметках, отличающихся не более чем на 15 %, принимается равной их максимальной глубине. При большей разности отметок расчетная глубина таких выработок принимается по участкам с различными расчетными глубинами.

3.1.5. При расчете сопротивления крепей и длины анкеров в кровле по строению пород в кровле выработок и сопряжений на высоту, равную их расчетной ширине, следует выделять три типа кровли по обрушаемости в соответствии с табл.1.

Таблица 1

I тип кровли	II тип кровли	III тип кровли
Однородная, из слоистых преимущественно глинистых, песчано-глинистых и песчаных сланцев (аргиллитов и алевролитов), $R_c < 60$ МПа	Неоднородная; над непосредственной кровлей из слоистых сланцев мощностью от 0 до 0,3В залегают массивные песчаники и известняки, преимущественно $R_c > 80$ МПа	Однородная и неоднородная, с интенсивной кососекущей трещиноватостью в зонах тектонических пликативных и разрывных нарушений

3.1.6. Расчетное сопротивление пород кровли на сжатие R_{ck} следует определять как усредненное для всех слоев пород на высоту, равную ширине выработок и сопряжений по формуле:

$$R_c = (R_{c1}m_1 + R_{c2}m_2 + \dots + R_{cn}m_n) K_c/B, \quad (1)$$

где – $R_{c1}; R_{c2}; R_{cn}$ – сопротивление сжатию различных слоев пород; $m_1; m_2; m_n$ – мощности различных слоев пород; K_c – коэффициент, учитывающий дополнительную нарушенность кровли трещиноватостью, который следует принимать равным 0,9 для I и II типов кровли и 0,6 – для III типа.

При I типе кровли допускается определять R_c по следующей формуле:

$$R_c = (R_{\max} + R_{\min}) K_c / 2,$$

где R_{\max} и R_{\min} – максимальное и минимальное сопротивление пород на одноосное сжатие в кровле на высоту B .

3.1.7. При определении плотности установки анкеров, конструкции опор и затяжки и технологии крепления кровли при проходке для всех типов кровли по обрушаемости непосредственную кровлю над выработками и сопряжениями следует разделять на три класса по устойчивости в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

I класс Неустойчивая кровля	II класс Кровля средней устойчивости	III класс Устойчивая кровля
Обрушение кровли после обнажения на расстоянии от забоя до 1 м. Преимущественно тонкослоистые и трещиноватые глинистые сланцы, $R_c \leq 30$ МПа	Сохранение устойчивости при обнажении кровли на расстоянии от забоя от 1 до 3 м. Преимущественно слоистые мало-трещиноватые глинистые и песчаные сланцы, $30 < R_c \leq 80$ МПа	Сохранение устойчивости кровли при обнажении на расстоянии от забоя свыше 3 м. Преимущественно массивные нетрещиноватые песчаники и известняки, $R_c > 80$ МПа

Во всех классах устойчивость кровли оценивается за период проходческого цикла.

3.1.8. Для протяженных выработок кровлю следует считать одинаковой по всей их длине, если расчетное сопротивление пород кровли на сжатие находится в пределах $\pm 15\%$. При этом R_c нужно принимать по его минимальному значению. При различных типах кровли, классах устойчивости и изменении R_c более $\pm 15\%$ выработку следует разделять на участки и расчеты крепи производить отдельно для каждого участка.

3.1.9. Расчетную несущую способность анкеров, стоек, рам и посадочно-защитных крепей следует принимать в соответствии с техническими условиями (сертификатами) на их производство с учетом условий их работы, срока службы, влияния коррозии и других факторов. Количественные показатели расчетной несущей способности различных конструкций анкеров и крепей приведены в соответствующих разделах Инструкции.

3.2. Основные расчетные положения

3.2.1. Расчет параметров анкерной крепи и дополнительных средств ее усиления должен производиться в зависимости от интенсивности горного давления, определяемого с учетом размеров и глубины расположения выработок и сопряжений от поверхности, способа и параметров их охраны от влияния очистных работ, прочности, трещиноватости и устойчивости пород в кровле.

3.2.2. В качестве критерия интенсивности горного давления для расчета крепи следует принимать расчетные смещения кровли с анкерной кре-

пью, методика определения которых для различных категорий выработок и сопряжений, в зависимости от принятых в соответствии с п. 3.1 исходных данных, в конкретных условиях, приведена в прил. 1.

В условиях, где расчетные смещения превышают 300 мм, преимущественно при поддержании выработок на границе с выработанным пространством, проведении их вприсечку и охране разрушающимся целиком, расчет параметров производится из требования обеспечения максимальных смещений кровли не более 300 мм.

3.2.3. В зависимости от расчетных смещений при определении параметров и выборе паспортов крепления кровли выделяются следующие условия поддержания выработок по интенсивности проявлений горного давления:

- небольшое горное давление при смещениях кровли меньше 50 мм;
- горное давление средней интенсивности при смещениях кровли от 50 до 200 мм;
- интенсивное горное давление при смещениях кровли более 200 мм.

3.2.4. Во всех условиях интенсивности горного давления определяемая по этому фактору плотность установки анкеров в кровле должна проверяться и, при необходимости, увеличиваться по фактору требуемой минимальной плотности установки анкеров в зависимости от устойчивости непосредственной кровли, составляющей в классе неустойчивой кровли не меньше 1 анк./м², в классе среднеустойчивой кровли не меньше 0,7 анк./м² и в классе устойчивой кровли не меньше 0,5 анк./м².

3.2.5. Во всех выработках и сопряжениях при расчетных смещениях кровли больше 150 мм, для исключения перегрузок, анкеры и усиливающие поддерживающие крепи должны быть податливыми или с демпфирующими податливыми элементами, сминающимися при нагрузках, достигающих 0,8 от несущей способности анкера.

Для анкеров с частичным закреплением по длине скважины величина их податливости должна составлять от 40 мм при смещениях 150 мм до 70 мм при смещениях 300 мм, а закрепленных по всей длине – от 30 до 50 мм. В выработках и сопряжениях, в кровле которых залегают угольный пласт и породы, отнесенные к опасным по горным ударам и выбросам, анкеры должны иметь податливость не менее 50 мм и при смещениях выше 50 мм.

3.3. Расчет параметров крепи выработок и сопряжений, проводимых и поддерживаемых в массиве вне влияния очистных работ

3.3.1. В условиях небольшого горного давления при расчетных смещениях кровли U_m до 50 мм выработки и сопряжения на весь срок службы могут быть закреплены только одной анкерной крепью. Для I типа кровли сопротивление анкерной крепи P_a и длину анкеров ℓ_a , устанавливаемых в проходческом забое, следует принимать по табл. 3.

Таблица 3

Расчетная ширина выработок и сопряжений в проходке, м	Сопротивление анкерной крепи, кН/м ²	Длина анкеров, м
3,0	35	1,6
3,5	40	1,7
4,0	45	1,8
4,5	50	2,0
5,0	55	2,2
5,5	60	2,4
6,0	65	2,6
6,5	70	2,8
7,0	75	3,0
8,0	80	3,2

П р и м е ч а н и е. Здесь и далее указывается общая длина анкеров с учетом их замковой части и выступающей в выработку части стержня.

При II типе кровли P_a следует принимать как для I типа кровли, а длину анкеров – меньше с учетом мощности непосредственной кровли $h_{n,k} \leq 0,3B$ и закрепление анкеров в устойчивых прочных породах $\geq 0,5$ м в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Расчетная ширина выработок и сопряжений в проходке, м	Сопротивление анкерной крепи, кН/м ²	Длина анкеров, м	
		$h_{n,k} < 0,2B$	$h_{n,k} > 0,2B$
3	35	1,4	1,5
3,5	40	1,5	1,6
4,0	45	1,6	1,7
4,5	50	1,7	1,8
5,0	55	1,8	2,0
5,5	60	1,9	2,1
6,0	65	2,0	2,2
6,5	70	2,1	2,3
7,0	75	2,2	2,4
8,0	80	2,4	2,6

При III типе кровли P_a и ℓ_a следует принимать в соответствии с табл.5.

Таблица 5

Расчетная ширина выработок и сопряжений в проходке, м	Сопротивление анкерной крепи, кН/м ²	Длина анкеров, м
3,0	40	1,8
3,5	45	2,0
4,0	50	2,0
4,5	55	2,2
5,0	60	2,4

Расчетная ширина выработок и сопряжений в проходке, м	Сопротивление анкерной крепи, кН/м ²	Длина анкеров, м
5,5	65	2,6
6,0	71	2,8
6,5	77	3,0
7,0	83	3,3
8,0	90	3,6

3.3.2. В условиях горного давления средней интенсивности и интенсивного при расчетных смещениях кровли U_m до 300 мм, в выработках и сопряжениях, охраняемых целиками шириной более $0,1H$, их крепление и поддержание в течение всего срока службы следует производить одной анкерной крепью с параметрами P_a и ℓ_a , которые при I типе кровли принимаются в соответствии с номограммой, приведенной на рис.1.

При II типе кровли P_a следует принимать в соответствии с номограммой (см. рис.1), а длину анкеров – в соответствии с табл.4.

При III типе кровли сопротивление крепи и длину анкеров следует принимать на 10 % больше по сравнению с расчетными по номограмме (см. рис.1).

3.3.3. В I и III типах кровли при увеличении сопротивления анкерной крепи по сравнению с указанными в пп. 3.3.1 и 3.3.2 минимальными величинами P_a , за счет повышения плотности установки анкеров или применения анкеров с увеличенной несущей способностью, длина анкеров может быть принята меньше на 10 % при $1,3P_a$ и на 20 % при $1,5 P_a$, но не менее их минимальных величин, равных $0,35B$ при I типе и $0,4B$ при III типе кровли.

3.4. Расчет параметров крепи для магистральных выработок и сопряжений, поддерживаемых в зоне опорного давления при ширине целиков больше $0,05H$, но не менее 15 м

3.4.1. В условиях небольшого горного давления при расчетных смещениях кровли U_u до 50 мм крепление и поддержание всех выработок и сопряжений следует производить одной анкерной крепью, устанавливаемой в проходческом забое с параметрами сопротивления анкерной крепи P_a и длины анкеров ℓ_a , принимаемыми аналогично п. 3.3.1 для различных типов кровли в соответствии с таблицами 3, 4 и 5.

3.4.2. В условиях горного давления средней интенсивности и интенсивного крепление и поддержание всех выработок и сопряжений следует производить одной анкерной крепью. При расчете анкерной крепи по смещениям U_u за весь срок службы параметры анкеров P_a и ℓ_a следует принимать в соответствии с пп. 3.3.2 и 3.3.3.




Рис. 1. Номограмма для определения параметров анкерной крепи в кровле выработки (пунктирной линией показан ключ к определению P_a и l_a по расчетным значениям U_k)

При смещениях $U_u > 100$ мм для уменьшения трудоемкости крепления и увеличения скорости проходки допускается при I и III типах кровли применить паспорт с параметрами устанавливаемых при проходке анкеров $P_{a.p}$ и $\ell_{a.p}$, рассчитанными по смещениям кровли U_m до влияния очистных работ, с последующим усилением их на расстоянии до лавы 0,1Н другой анкерной крепью с параметрами $P_{a.y}$ и $\ell_{a.y}$, равными:

$$P_{a.y} = P_a - P_{a.p};$$

$$\ell_{a.y} = \ell_a,$$

где P_a и ℓ_a – параметры сопротивления анкерной крепи и длины анкеров, требуемые по расчетным смещениям кровли U_u в продолжение всего срока службы.

3.5. Расчет параметров крепи для выемочных выработок, погашаемых за лавой

3.5.1. В условиях небольшого и средней интенсивности горного давления крепление и поддержание кровли выработок можно производить одной анкерной крепью с параметрами сопротивления P_a и длины анкеров ℓ_a , принимаемыми аналогично п. 3.3.1 при смещениях U_n до 50 мм и аналогично пп. 3.3.2 и 3.3.3 при смещениях больше 50 мм.

3.5.2. В условиях, где расчетные смещения кровли в продолжение всего срока службы U_n превышают 100 мм, для уменьшения трудоемкости крепления при проходке и увеличения скорости проведения выработок, при I и III типах кровли следует применять паспорта с установкой в проходческом забое анкерной крепи. Параметры последней определяются величиной расчетных смещений кровли до влияния опорного давления погашающей лавы U_m . Затем на расстояниях 0,1Н от лавы следует производить усиление этой анкерной крепи другой анкерной крепью с параметрами $P_{a.y}$ и $\ell_{a.y}$, определяемыми расчетными смещениями кровли в конце службы U_n аналогично п. 3.4.2, либо усиливать установленную в проходческом забое анкерную крепь с помощью размещения в средней части выработок податливых стоек с сопротивлением

$$P_{c.y} = 1,5(P_a - P_{a.p}),$$

где P_a – требуемое сопротивление анкерной крепи по расчетным смещениям кровли U_n при погашении выработок; $P_{a.p}$ – сопротивление установленной при проходке анкерной крепи.

3.6. Расчет параметров крепи для выемочных выработок, охраняемых целиком шириной не менее 15 м, а затем погашаемых за смежной лавой

3.6.1. В условиях небольшого и средней интенсивности горного давления при расчетных смещениях в продолжение всего срока службы при I и

III типах кровли до 100 мм, а II типа – до 200 мм крепление и поддержание выработки можно производить одной анкерной крепью с параметрами сопротивления P_a и длины анкеров ℓ_a , принимаемыми аналогично п. 3.3.1 при смещениях до 50 мм и пп. 3.3.2 и 3.3.3 при смещениях больше 50 мм.

3.6.2. В условиях, где при I и III типах кровли расчетные смещения $U_{шл}$ в продолжение всего срока службы превышают 100 мм, а при II типе – 200 мм, следует применять комбинированные паспорта, в которых анкерная крепь, устанавливаемая при проходке выработок, имеет параметры $P_{a,п}$ и $\ell_{a,п}$, определяемые расчетными смещениями U_m до влияния отрабатываемой лавы, а на расстоянии до лавы 0,1 H усиливается податливыми стойками с сопротивлением, принимаемым аналогично п. 3.5.2, либо сначала усиливается другой анкерной крепью с параметрами, определяемыми смещениями до влияния погашающей лавы U_u в соответствии с п. 3.4.2, а затем на расстоянии от погашающей лавы 0,1 H податливыми стойками с сопротивлением, принимаемым аналогично п. 3.5.2 по смещениям при погашении выработки $U_{шл}$.

3.7. Расчет параметров крепи для выемочных выработок, охраняемых целиком шириной 2,5–3 м, а затем погашаемых за смежной лавой

3.7.1. Для обеспечения рабочего состояния с максимальными смещениями до 300 мм при I и III типах кровли всегда следует применять паспорта крепления, в которых устанавливаемая в проходческом забое анкерная крепь с параметрами $P_{a,п}$ и $\ell_{a,п}$, определяемыми расчетными смещениями кровли U_m до влияния первой лавы, усиливается податливыми стойками, либо другой анкерной крепью с параметрами, определяемыми аналогично пп. 3.4.2 и 3.5.2 при расчетных смещениях кровли 300 мм. При этом стоечная и анкерная крепи усиления устанавливаются на расстоянии 0,1 H перед первой лавой и сохраняются до конца срока службы выработок.

3.7.2. При II типе кровли в условиях, где $U_m < 100$ мм, крепление и поддержание выработок допускается производить одной анкерной крепью с сопротивлением, принимаемым по номограмме рис. 1 при $U = 300$ мм, и длиной анкеров по табл. 4. В остальных условиях следует применять паспорт с усилием устанавливаемой при проходке анкерной крепи податливыми стойками с параметрами, определяемыми аналогично п. 3.7.1.

3.8. Расчет параметров крепи для выемочных выработок, поддерживаемых на границе с выработанным пространством

3.8.1. Для обеспечения рабочего состояния выработок, поддерживаемых на границе с выработанным пространством, при всех условиях и

типах кровли следует применять комбинированную крепь, состоящую из анкерной крепи, податливых стоек усиливающей крепи, а также устанавливаемой за отрабатываемой лавой посадочно-защитной крепи для управления сдвижением и обрушением основной кровли с параметрами, определяемыми максимальными смещениями кровли перед погашением выработок смежной лавой, равными 300 мм.

В этих выработках допускается не применять гидравлические механизированные крепи сопряжений с лавами.

3.8.2. Анкерную крепь допускается принимать в двух вариантах:

- с параметрами при проходке $P_{a.p}$ и $\ell_{a.p}$, определяемыми расчетными смещениями кровли до влияния первой лавы U_m аналогично пп. 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3;

- с параметрами при проходке $P_{a.p}$ и $\ell_{a.p}$, определяемыми расчетными смещениями кровли до влияния первой лавы аналогично пп. 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3, а затем усиливаемой на расстоянии до лавы 0,1Н дополнительной анкерной крепью с параметрами, определяемыми максимальными смещениями кровли перед погашением выработки смежной лавой, равными 300 мм аналогично п. 3.4.2.

3.8.3. При принятии параметров анкерной крепи по смещениям кровли до влияния первой лавы, перед этой лавой на расстоянии 0,1Н следует устанавливать податливые стойки с сопротивлением, принимаемым аналогично п. 3.5.2 по смещениям U_p . В дальнейшем за сопряжением за первой лавой на расстоянии 100–120 м и перед второй погашающей лавой на расстоянии 50–60 м сопротивление податливых усиливающих стоек следует принимать в соответствии с табл. 6. В промежутке между этими участками сопротивление усиливающих стоек может быть уменьшено в два раза.

Таблица 6

Тип кровли	Сопротивление усиливающей крепи в выработке, кН/м, при ширине выработки в проходке, м			
	3	4	5	6
I	300	400	500	600
II	200	300	400	500
III	300	400	500	600

При принятии второго варианта анкерной крепи с усилением устанавливаемой при проходке анкерной крепи дополнительными анкерами податливые усиливающие стойки следует устанавливать только на участках интенсивного сдвижения и обрушения основной кровли за первой и перед второй лавами с сопротивлением в соответствии с табл.6.

3.8.4. Сопротивление посадочно-защитной крепи, которую необходимо устанавливать вслед за подвиганием лавы, следует принимать с учетом ее податливости в соответствии с табл. 7.

Таблица 7

Тип кровли	Сопротивление крепи P_n , кН/м, при мощности пласта, м					
	Ограниченно податливая (тумбы, органическая, кусты из стоек без деревянных лежней и верхняков)			Податливая (органическая, кусты из стоек на деревянных лежнях и под верхняки)		
	до 1,5 м	1,5–2 м	2–3 м	до 1,5 м	1,5–2 м	2–3 м
I	3000	4000	4500	1500	2000	2500
II	4000	5000	5500	2000	2500	3000
III	3000	4000	4500	1500	2000	2500

3.8.5. При применении технологии с поддержанием выработок на границе с выработанным пространством на пластах мощностью больше 3 м и расчетных смещениях до отрабатываемой лавы U_p больше 200 мм паспорт их крепления и поддержания необходимо принимать по рекомендациям ВНИМИ и других организаций, имеющих соответствующие лицензии, и по согласованию его с территориальным управлением Госгортехнадзора России.

3.9. Расчет параметров крепи в кровле выработок, проводимых вприсечку к выработанному пространству

3.9.1. В пластовых выработках, проводимых вприсечку к выработанному пространству, за зоной обрушения и сдвига основной кровли на расстоянии свыше 200 м от забоя отрабатываемой лавы или не менее чем через 3 месяца после отработки лавы с оставлением защитной полосы угля 2–4 м и погашением за смежной лавой, в условиях горного давления средней интенсивности их крепление и поддержание допускается производить одной анкерной крепью с параметрами сопротивления крепи, длины и податливости анкеров, принимаемыми по расчетным смещениям кровли U_{pr} в продолжение всего срока службы выработки в соответствии с п. 3.3.2.

3.9.2. В условиях интенсивного горного давления при расчетных смещениях U_{pr} до 300 мм крепление и поддержание присечных выработок следует производить комбинированной крепью с усилием установленной при проходке анкерной крепи с параметрами, определяемыми расчетными смещениями U_o за период до влияния погашающей лавы в соответствии с п. 3.3.2, дополнительной анкерной крепью или податливыми стойками на расстояниях 0,1Н до погашающей лавы, параметры которых должны приниматься в соответствии с пп. 3.4.2 и 3.5.2.

3.9.3. При расчетных смещениях кровли U_{pr} больше 300 мм паспорт крепления и поддержания присечных выработок необходимо принимать по рекомендациям ВНИМИ и других организаций, имеющих соответствующие лицензии, и по согласованию его с территориальным управлением Госгортехнадзора России.

3.10. Расчет параметров крепи в монтажных камерах

3.10.1. В монтажных камерах при всех величинах расчетных смещений кровли следует, как правило, принимать паспорт крепления и поддержания кровли одной анкерной крепью, устанавливаемой в проходческом забое, с параметрами P_a и ℓ_a в соответствии с п. 3.3.1 при смещениях до 50 мм и пп. 3.3.2 и 3.3.3 при смещениях больше 50 мм.

При определении параметров P_a и ℓ_a в камерах следует учитывать, что по всей длине камер они будут одинаковыми и определяются смещениями U_m только в случае охраны штрека целиком шириной $\geq 0,1H$. В остальных случаях при охране штрека целиком шириной меньше $0,1H$, при проведении его вприсечку и поддержании на границе с выработанным пространством для различных участков камеры на расстоянии от отработанной лавы меньше $0,1H$ параметры P_a и ℓ_a должны приниматься больше с учетом влияния очистных работ по расчетным смещениям кровли U_p , которые определяются по формуле:

$$U_p = U_m + (U_{oxp} - U_m) (1 - \ell / 0,1H),$$

где $U_{oxp} = U_u$ при охране целиком шириной больше 15 м и $U_{oxp} = 300$ мм при охране целиком шириной 2,5–3 m , проведении вприсечку и поддержании на границе с выработанным пространством.

3.10.2. В условиях, где практически невозможна установка в кровле анкеров с длиной в соответствии с п. 3.10.1, а также для уменьшения трудоемкости и увеличения скорости проходки допускается применение паспорта с сопротивлением крепи не менее 50 kN/m^2 , установкой в проходческом забое анкерной крепи с длиной анкеров 0,3 B и плотностью в соответствии с п. 3.2.4, с усилением ее на расстояниях от забоя не более 20 м податливыми стойками с сопротивлением в соответствии с п. 3.5.2 с расчетными смещениями по п. 3.10.1, но не менее 60 kN/m^2 .

4. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ В БОКАХ ВЫРАБОТОК И СОПРЯЖЕНИЙ

4.1. Необходимыми исходными данными для расчета параметров анкерной крепи в боках выработок и сопряжений, наряду с указанными в п. 3.1.1, являются их расчетная высота h , которая принимается равной фактической максимальной высоте в проходке; расположение, мощность и расчетное сопротивление на сжатие слоев пород и пласта, определяемые аналогично п. 3.1.6.

4.2. В качестве критерия интенсивности горного давления для определения необходимости установки и расчета параметров анкерной крепи в боках выработок и сопряжений следует принимать степень относительной напряженности пород и пласта, расположенных в их боках, определяемую по формуле:

$$\sigma_b = K_b K_{bl} K_o \gamma H / R_{c,b},$$

где γ – средний объемный вес пород, принимаемый равным $0,025 \text{ МН}/\text{м}^3$; H – глубина от поверхности сопряжений, выработок или их участков (см. п. 3.1.4), м; $R_{c,b}$ – расчетное сопротивление слоев, пласта и пород в боках на сжатие, МПа; K_b – коэффициент концентрации напряжений в боках от проходки выработок и сопряжений, принимаемый для выработок равным 1,5, для сопряжений с пересекающимися выработками – 2,0 и для сопряжений с примыкающей выработкой – 1,8; K_{bl} – коэффициент увеличения напряжений в боках выработок и сопряжений от других выработок, который при $\ell \geq 15 \text{ м}$ равен 1, а при $\ell < 15 \text{ м}$ определяется по формуле: $K_{bl} = 2 - \ell / 15$; K_o – коэффициент увеличения напряжений в боках выработок и сопряжений при расположении их в зоне влияния опорного давления от очистных работ, который при $\ell_u \geq 0,1H$ равен 1, а при ширине целика ℓ_u менее $0,1H$ определяется по формуле:

$$K_o = 1 + (K_{o,\max} - 1) (0,1H - \ell_u) / 0,1H,$$

где $K_{o,\max}$ принимается равным 2 при I и III типах кровли и равным 3 при II типе кровли.

4.3. В условиях, где напряжения в боках меньше расчетного сопротивления сжатию всех, в том числе и наиболее слабых слоев пород и угля в боках ($\sigma_b = K_b K_{bl} K_o \gamma H / R_{c,b,min} < 1$), крепление боков анкерной крепью не предусматривается, за исключением острых углов сопряжений, особенно в капитальных выработках с длительным сроком службы, где следует устанавливать анкеры длиной 1–1,2 м с сопротивлением $10\text{--}15 \text{ кН}/\text{м}^2$.

4.4. В условиях, где напряжения в боках σ_b превышают расчетное сопротивление сжатию только слабых пород и угля общей мощностью до 1,5 м, но меньше сопротивления сжатию других пород, следует предусматривать установку в этих породах (пласте) анкерной крепи, причем сопротивление анкерной крепи $R_{a,b}$ и длину анкеров $\ell_{a,b}$ в выработках и сопряжениях можно принимать без расчета соответственно равными $20 \text{ кН}/\text{м}^2$ и 1,5 м. На острых углах сопряжений в капитальных выработках с длительным сроком службы сопротивление крепи и длину анкеров следует увеличить в 1,5 раза, а расстояние между рядами анкеров принимать 1–1,2 м.

4.5. В условиях, где напряжения в боках превышают среднее расчетное сопротивление сжатию пласта мощностью больше 1,5 м или всех расположенных в боках слоев пород и угля, которое определяется по формуле:

$$R_c = (R_{c,1} m_1 + R_{c,2} m_2 + \dots + R_{c,n} m_n) K_c / h,$$

бока выработок и сопряжений в пласте или на всей высоте h должны быть закреплены анкерной крепью с параметрами сопротивления анкерной крепи $R_{a,b}$ и длиной анкеров $\ell_{a,b}$, определяемыми по номограмме рис. 2. На острых углах сопряжений сопротивление крепи следует увеличить в 1,5 раза по сравнению с рассчитанными по номограмме (см. рис. 2).




Рис. 2. Номограмма для определения параметров анкерной крепи в боках выработки (пунктирной линией показан ключ к определению $P_{a,b}$ и $l_{a,b}$ расчетных значений σ_b)

4.6. Для надежного поддержания угольного целика шириной 2,5–3 м и защитной полосы угля в присечных выработках во всех условиях необходимо устанавливать анкерную крепь с закреплением анкеров по всей длине скважин, с длиной анкеров 2,5 м, сопротивлением $60 \text{ кН}/\text{м}^2$ и податливостью 70 мм.

4.7. При проходке выработок и сопряжений на ударо- и выбросоопасных пластах для исключения перегрузки анкеров они должны устанавливаться с демпфирующими податливыми элементами или иметь конструктивную податливость 40–50 мм.

5. ВЫБОР КОНСТРУКЦИЙ АНКЕРНОЙ КРЕПИ

5.1. Основными факторами, определяющими выбор конструкций анкерной крепи, состоящей из анкеров, опорных элементов и затяжки, являются назначение, срок службы выработок, их форма и размеры, интенсивность горного давления, а также степень устойчивости пород в кровле и боках выработок и сопряжений.

5.2. В капитальных и магистральных выработках и сопряжениях с длительным сроком службы при любой интенсивности горного давления в качестве анкеров в кровле и боках следует принимать сталеполимерные анкеры с закреплением стержней ампулами с быстротвердеющими смолами по всей длине скважин.

Сталеполимерные анкеры также следует применять, как правило, в кровле пластовых выемочных выработок и их сопряжений, причем в условиях небольшого горного давления и сухих породах допускается закрепление стержней одной ампулой. В условиях обводненных пород и горного давления средней интенсивности и интенсивного закрепление стержней

должно производиться, как правило, двумя и более ампулами на длине не менее 1,0 м. Длину закрепления стержней в скважине, в зависимости от диаметра стержня d_c , диаметра ампулы d_a , диаметра скважины $d_{ск}$ и суммарной длины устанавливаемых ампул ℓ , следует определять в соответствии с номограммой рис. 3.




Рис. 3. Номограмма для определения длины закрепления стержня анкера в скважине

В выработках и сопряжениях со сроком службы выше 5 лет в обводненных породах и при влажности воздуха более 85 % следует применять стержни, опорные элементы, подхваты и затяжки с антикоррозийной защитой.

5.3. Для закрепления стержней сталеполимерных анкеров в скважинах следует применять различные зарубежные или отечественные сертифицированные и допущенные к применению на шахтах ампулы с быстротвердеющими смолами, например, приведенные в прил. 2. При установке в скважине двух и более ампул время твердения первой (глубокой) ампулы должно быть минимальным (15–30 с), а остальных ампул – в 2–3 раза больше.

5.4. В качестве стержней для сталеполимерных анкеров при их расчетной длине меньше высоты выработки следует использовать, как правило,

рифленые прутки из среднеуглеродистой (Ст5 и т. п.) стали и малоуглеродистой конструкционной стали Ст3 диаметром 20–24 мм со стандартной резьбой для гайки. При расчетной длине анкеров больше высоты выработки следует применять соединяемые по резьбе муфтами составные прутки из стали Ст5 диаметром 20 мм со стандартной или специальной резьбой или специальные тросовые анкеры из свитых прутков. Все принятые для применения конструкции должны иметь соответствующие сертификаты с указанием в технических характеристиках значений минимальной прочности на разрыв по резьбе, гайке, соединению стержней и другим ослабленным сечениям.

5.5. При проектировании анкерной крепи расчетную несущую способность следует принимать по минимальной прочности стержней на разрыв или минимальной прочности их закрепления в скважине на длине до 1 м с учетом их уменьшения на 20 % при работе анкеров в обычных и на 40 % – в неблагоприятных условиях. При использовании стержней со стандартной резьбой и указанных в п. 5.3 ампул в выработках и сопряжениях сроком службы до 40 лет с сухими породами в кровле и при влажности воздуха меньше 85 %, N_a сталеполимерных анкеров следует принимать в соответствии с табл. 8.

Таблица 8

Характеристика	Расчетная несущая способность анкера N_a , кН, при длине закрепления, м		
	0,5	1,0	По всей длине скважины
Стержни диаметром 20 мм со стандартной резьбой М20 из стали:			
Ст5	60	90	100
Ст3	60	70	75
Стержни диаметром 24 мм со стандартной резьбой М24 из стали:			
Ст5	65	120	130
Ст3	65	100	105

П р и м е ч а н и я : 1. Для выработок и сопряжений с сроком службы выше 40 лет и в обводненных породах N_a следует принимать на 20 % меньше указанных в табл. 8.

2. Расчетную несущую способность анкеров из специальных стержней (из высокопрочной стали со специальной резьбой, из нескольких свитых прутков, из стеклопластика) следует принимать в соответствии с указанными в сертификатах с учетом ее уменьшения в различных условиях работы анкеров.

3. Принятую при проектировании расчетную несущую способность анкеров при длине закрепления стержня до 1 м необходимо корректировать в соответствии с фактической, определяемой экспериментально при испытаниях в шахтных условиях.

5.6. Различные конструкции клинораспорных металлических анкеров целесообразно применять в кровле выработок в условиях небольшого и средней интенсивности горного давления и залегании в месте за-

крепления клинораспорного замка нетрециноватых пород прочностью на сжатие выше 30 МПа. Расчетную несущую способность этих анкеров следует принимать по минимальной прочности закрепления их замков, определяемой при испытаниях анкеров в данных конкретных условиях штанговыдергивателем, по величине натяжения анкера при перемещении конца анкера при затягивании замка до 20 мм. Предварительно при проектировании N_a клинораспорных анкеров допускается принимать равной 50 кН.

5.7. В боках выработок и сопряжений допускается применение различных конструкций сталеполимерных, клинораспорных металлических, стеклопластиковых, а в условиях относительной напряженности пласта меньше 2 и клинораспорных деревянных анкеров, расчетную несущую способность которых при диаметре 40 мм следует принимать равной 20 кН.

5.8. В качестве демпфирующих податливых элементов анкеров рекомендуется применять: податливые опорные пластины, отрезки металлических трубок с внутренним диаметром 26–28 мм и толщиной стенок 3–3,5 мм, отрезки из уголка, швеллера, спецпрофиля, дерева и т. п., надеваемые на анкеры между верхняком и натяжной гайкой (см. прил. 3), а в боках и прогонах из деревянных распилов, смятие которых происходит при нагрузках на анкеры до $0,8N_a$.

5.9. В качестве опорных элементов для анкеров в кровле, как правило, следует применять верхняки длиной, равной ширине выработок и сопряжений, или составные верхняки, соединяющие все анкеры в рядах в единую совместно работающую систему. При плоской кровле выработок и сопряжений рекомендуется применять в качестве верхняков преимущественно металлические полосы толщиной 3–5 мм и шириной 100–120 мм, сдвоенные металлические прутки диаметром 20–24 мм, швеллеры и уголки, а также специальные желобчатые профили (см. прил. 4), а в условиях интенсивного горного давления и неустойчивой кровли – комбинированные подхват-затяжки (см. прил. 5). При арочной и сводчатой кровле выработок и сопряжений следует применять во всех условиях жесткие криволинейные конструкции верхняков из уголков и швеллеров при небольшом и средней интенсивности горном давлении и из спецпрофиля СВП-17 – в условиях интенсивного горного давления. Применение в качестве опорных элементов металлических плиток допускается лишь в наиболее благоприятных условиях при устойчивой кровле и небольшом горном давлении, а деревянных верхняков – при сроке службы выработок до 2–3 лет.

5.10. В боках выработок и сопряжений применение опорных плиток для анкеров допускается в условиях разрушения только наиболее слабых слоев пород. В остальных случаях необходимо применять подхваты, связывающие анкеры в рядах в единую систему. При этом в пластовых подготовительных выработках в качестве опорных подхватов следует применять стеклопластиковые полосы или деревянные распилы со стороны отрабатываемой лавы. В остальных выработках и на сопряжениях следует применять металлические полосы или желобчатые профили.

5.11. Крепление и поддержание кровли без затяжки и с деревянной затяжкой допускается лишь в выработках при сроке их службы до 4–5 лет, при устойчивых породах кровли и в условиях небольшого горного давления. В остальных случаях в кровле выработок и их сопряжений необходимо устанавливать металлические затяжки из решеток или сетки, либо из стеклопластиковых тканей, а в условиях обрушающейся в проходческом забое неустойчивой кровли – комбинированные подхват-затяжки (см. прил. 5).

Бока выработок допускается крепить без затяжки или применять частичную затяжку лишь в условиях разрушения наиболее слабых слоев пород. В условиях разрушения пород на всю высоту выработок и сопряжений необходимо производить затяжку боков, в капитальных выработках и их сопряжениях металлическими решетками и сетками, а в выемочных выработках деревом или сетками и тканями.

6. ВЫБОР КОНСТРУКЦИЙ УСИЛИВАЮЩИХ И ПОСАДОЧНО-ЗАЩИТНЫХ КРЕПЕЙ

6.1. В условиях, где в соответствии с расчетом, приведенным в разд. 3, необходимо усиление анкерной крепи в кровле выработок поддерживающей крепью, следует, как правило, применять податливые металлические (гидравлические, трения) стойки высокого сопротивления и с активным начальным распором, расчетную несущую способность которых N_c следует принимать равной их номинальному рабочему сопротивлению. При невозможности и экономической нецелесообразности применения металлических стоек допускается использование деревянных стоек диаметром 200–250 мм, расчетную несущую способность которых следует принимать равной 250 кН при длине до 1,5 м; 200 кН при длине 1,5–2 м и 150 кН при длине 2–3 м.

6.2. Установку усиливающих гидравлических стоек и стоек трения следует производить под верхняки анкерной крепи или между ее рядами под отрезки жестких металлических верхняков из швеллера, спецпрофиля и т. п., а деревянных стоек – под деревянные верхняки и, при пучашей почве, на деревянные лежни.

6.3. В качестве посадочно-защитной крепи для управления обрушением и сдвижением основной кровли в период поддержания выработок на границе с выработанным пространством при отработке пластов мощностью до 1,8 м следует, как правило, применять деревобетонные тумбы БДБТ и БДБ (см. прил. 6), расчетную несущую способность N_t которых следует принимать в соответствии с табл. 9. При большей мощности пластов возможно применение органной крепи и кустов из деревянных стоек, устанавливаемых для податливости под деревянные верхняки и на лежни, а также металлических труб с податливыми деревянными вкладышами на их концах. При определении требуемого количества несвязанных стоек в

органной крепи их расчетную несущую способность следует принимать в соответствии с п. 6.1. При связывании 4–6 стоек в куст металлическим обручем их несущая способность возрастает в 1,5 раза.

Таблица 9

Тип крепи	Несущая способность, кН, в зависимости от мощности пласта, м				
	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
БДБТ	3500	3200	2800	2400	2000
БДБ	4000	4000	4000	3500	3000

7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАСПОРТОВ КРЕПЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫРАБОТОК И ИХ СОПРЯЖЕНИЙ

7.1. При проектировании паспортов крепления и поддержания выработок и сопряжений в конкретных условиях, в зависимости от назначения и размеров выработок и сопряжений, а также горно-технических и горно-геологических условий их проходки, охраны и поддержания, в первую очередь определяются указанные в пп. 3 и 4 исходные данные и их соответствие области и условиям действия настоящей Инструкции. На основании этого принимается решение о проектировании паспортов крепления и поддержания по этой Инструкции или о необходимости разработки специального проекта для применения анкерной крепи.

7.2. При соответствии конкретных выработок и сопряжений области и условиям действия Инструкции проектирование производится в следующем порядке:

7.2.1. По установленным количественным показателям исходных данных по прил. 1 и п. 4 определяются необходимые для расчета параметров крепи и выбора паспортов крепления величины расчетных смещений кровли и напряженности пород в боках в различные периоды поддержания и в продолжение всего срока службы.

7.2.2. По полученным смещениям кровли и напряженности пород в боках производится расчет требуемых параметров сопротивления и длины анкеров в кровле и боках, а также сопротивления усиливающей и посадочно-защитной крепей для всех рекомендуемых Инструкцией паспортов крепления и поддержания.

7.2.3. По Инструкции производится выбор конструкций анкеров, и по определяемым для них расчетной несущей способности N_a , сопротивлению анкерной крепи в кровле $P_{a,k}$ и в боках $P_{a,b}$ и принятому количеству анкеров в рядах кровли n_k и боках n_b рассчитывается требуемое расстояние между рядами устанавливаемых при проходке анкеров в кровле C_k и в боках C_b по формулам:

$$C_k = n_k N_{a,k} / P_{a,k} B;$$

$$C_b = n_b N_{a,b} / P_{a,b} h.$$

П р и м е ч а н и я: 1. При разрушении только отдельных слабых пород (пласта) в боках, вместо высоты выработки h допускается подставлять в формулу значение их мощности m_p .

2. При проектировании анкерной крепи количество анкеров в рядах в кровле следует принимать в зависимости от расчетной ширины выработок и сопряжений B , и их количество в рядах должно составлять, как правило, от 3 до 4 при $B < 4$ м, от 4 до 5 при $4 < B < 5$ м, от 5 до 6 при $5 < B < 6$ м, от 6 до 7 при $6 < B < 7$ м и от 7 до 8 при $7 < B < 8$ м.

3. Количество анкеров в боках в ряду следует принимать в зависимости от мощности разрушающихся пород m_p и должно составлять, как правило, 1 при $m < 1,0$ м, 2 при $1,0 < m < 2,0$ м и 3 при $m > 2$ м.

4. Анкеры в кровле целесообразно располагать с отклонением крайних анкеров от нормали к напластованию на угол $15\text{--}20^\circ$ и на расстоянии их от боков не более 0,3 м.

5. Анкеры в боках следует располагать за пределами наиболее слабых слоев угля и пород, с отклонением от напластования на угол $15\text{--}30^\circ$ и на расстоянии от кровли не более 0,5 м.

7.2.4. Производится сравнение расчетного шага установки анкеров по условию интенсивности горного давления с требуемым по условию минимальной плотности установки анкеров Π в зависимости от степени устойчивости пород в кровле и степени разрушения боков, которая составляет: 1 анк./ m^2 при неустойчивых; 0,7 анк./ m^2 при средней устойчивости; 0,5 анк./ m^2 при устойчивой непосредственной кровле и 0,4 анк./ m^2 для разрушающихся пород в боках. По условию устойчивости пород, шаг установки анкеров соответственно в кровле и боках определяется по формулам:

$$C_k = n_k / \Pi B;$$

$$C_b = n_b / \Pi h.$$

Проектный шаг установки анкерной крепи в кровле и боках при проходке принимают по наименьшим значениям, рассчитываемым в пп. 7.2.3 и 7.2.4, и округляют до второго знака. Например, при расчетном $C_k = 1,27$ м, проектное C_k принимают 1,2 м.

7.2.5. По принятому проектному шагу установки анкерной крепи в кровле, в паспортах с ее усилением дополнительной анкерной крепью или стойками усиления производится расчет требуемого количества в рядах усиливающих анкеров или стоек по формулам:

$$n_{y,a} = C_k B P_{a,y} / N_a;$$

$$n_{y,c} = C_k B P_{c,y} / N_c,$$

где $P_{a,y}$ и $P_{c,y}$ принимают в соответствии с расчетными для различных выработок по п. 3, а N_a и N_c – по пп. 6 и 7.

Полученное расчетом проектное количество усиливающих анкеров и стоек округляют в большую сторону до 0,5, например, при расчетном $n_{y,a} = 2,3$ принимают $n_{y,a} = 2,5$ с установкой в одном ряду двух анкеров, а в смежном – трех.

7.2.6. Требуемое количество тумб или стоек посадочно-защитной крепи на 1 м протяженности выработки рассчитывают по формуле:

$$n_{\text{п.к}} = P_{\text{п.к}} / N_{\text{п.к}},$$

где $P_{\text{п.к}}$ принимают в соответствии с табл. 7, а $N_{\text{п.к}}$ – по табл. 9.

Полученное расчетом проектное количество тумб (стоеч) округляют в большую сторону до 0,5, например, при $n_t = 2,3$ принимают $n_t = 2,5$ с установкой в одном ряду двух тумб, а в смежном ряду – трех.

7.3. Для различных вариантов рассчитанных паспортов в соответствии с рекомендациями Инструкции выбирают конструкции и типо-размеры опорных верхняков, подхватов, затяжек в кровле и боках, а также определяют технологию и технику для крепления и поддержания.

7.4. На основании сравнения различных паспортов по трудоемкости, материалоемкости и стоимости крепления и поддержания, а также по другим факторам, например, требуемой скорости проходки, принимают проектный паспорт. Принятый паспорт с мероприятиями по безопасности работ и контролю за состоянием анкерной крепи оформляется в комплекте чертежей и пояснительной записке с расчетами, чертежами и другими материалами, установленными для проектов.

Примеры расчета и выбора паспортов крепления и поддержания выработок и сопряжений анкерной крепью приведены в прил. 9.

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ АНКЕРНОЙ КРЕПИ

8.1. Применение анкерной крепи предъявляет ряд особых специфических требований к работам по возведению крепи. Поэтому для обеспечения безопасности при проходке, наряду с требованиями ПБ, ПТЭ и других нормативных документов, необходимо выполнять следующие дополнительные требования.

8.2. Для безопасности работ по креплению кровли и надежной работы анкерной крепи принятая в проекте технология должна обеспечивать устойчивое состояние кровли без образования вывалов до и в процессе установки анкерной крепи. При неустойчивых породах кровли анкерную крепь следует устанавливать за подвиганием проходческого забоя, как правило, не более 1 м и предусматривать установку опережающих анкеров, комбинированной подхват-затяжки или временной поддерживающей крепи. В боках, как правило, допускается возведение анкерной крепи с отставанием от проходческого забоя.

8.3. Для обеспечения надежного закрепления анкеров в скважинах фактические диаметр и длина пробуренных скважин должны быть в пределах, указанных в технических характеристиках (сертификатах) различных конструкций анкеров. Для выполнения этого требования следует применять соответствующие данным конкретным условиям современные высокопроизводительные буровые станки, коронки и штанги, а также

производить их регулярный осмотр и профилактику. При этом применяемые анкеры, их замки и стержни, а также ампулы должны соответствовать сертификатам по условиям изготовления, хранения и транспортировки к месту установки.

8.4. При установке анкеров должны строго выполняться все указанные в сертификатах требования к их закреплению в скважинах. Для сталеполимерных анкеров требования к технологии их установки и закреплению приведены в прил. 7.

8.5. К работам по возведению анкерной крепи допускаются горнорабочие, ознакомленные с проектом и паспортом крепления и поддержания выработок, а также прошедшие обучение и инструктаж по безопасности работ с буровым оборудованием и анкерами и контролю за состоянием выработки и крепи.

8.6. Бурение скважин и установка анкерной крепи в кровле должны производиться с учетом устойчивости пород. Запрещается начинать эти работы без осмотра и удаления отслоившихся кусков пород. При бурении следует применять средства пылеподавления или работать в респираторах.

8.7. При возведении сталеполимерных анкеров не допускается работать с ампулами без рукавиц, нарушать условия хранения ампул, производить досылку в скважину ампул с разрушенной оболочкой и истекшим сроком годности, производить затяжку гаек до установленного сертификатом срока твердения химического состава ампул.

8.8. Не допускается подвеска к анкерной крепи подъемно-транспортных машин и другого оборудования, не предусмотренного паспортом крепления и поддержания.

8.9. Исполнители работ по креплению обязаны извещать горный надзор об обнаруженных несоответствиях стержней, ампул и других элементов анкерной крепи и бурового оборудования сертификатам и установленным требованиям, а также об изменениях в состоянии устойчивости кровли, для ликвидации которых должны приниматься оперативные меры.

9. КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АНКЕРНОЙ КРЕПИ

9.1 В проектах следует предусматривать мероприятия по оценке соответствия принятых параметров и конструкций анкерной крепи требуемым в данных конкретных условиях, и контролю состояния и работоспособности анкерной крепи в продолжение всего срока службы выработок и сопряжений.

9.2. Оценку соответствия принятой технологии крепления и затяжки кровли фактической устойчивости непосредственной кровли следует производить систематически в проходческом забое путем осмотра состояния кровли и отслоения пород. В случае вероятности их обрушения необходимо принимать оперативные меры по его предотвращению.

9.3. При недостаточной надежности определения требуемых пп. 3.1.5 и 3.1.6 исходных данных о свойствах кровли на основании геоло-

гической разведки оценку соответствия параметров принятого в проекте паспорта крепления кровли требуемому в данных условиях следует производить при засечке выработок и сопряжений путем бурения контрольной скважины в кровлю с отбором керна для определения типа кровли, прочности, мощности, слоистости и трещиноватости пород с помощью, например, прибора "Викинг" и, при возможности, прибора ОС (см. прил. 8). Если выявлено отличие фактического строения и прочности пород от принятых в проекте, особенно в худшую сторону, производят корректировку паспорта. В протяженных выработках в дальнейшем при проходке систематический контроль свойств кровли производят путем оценки скорости бурения скважин для анкеров и состава штыба, а также осмотра кровли. При выявленном отличии кровли от определенной при засечке бурят дополнительные контрольные скважины и по ним, при необходимости, производят корректировку паспорта.

9.4. Оценку соответствия фактической несущей способности анкеров принятой в проекте производят при засечке выработки. Для этого устанавливают в кровле не менее трех контрольных анкеров и определяют их фактическую несущую способность, например, с помощью штанговоудерживателя ВШГ-20 или ПКА (см. прил. 8). Если фактическая несущая способность N_a хотя бы одного испытанного анкера будет меньше принятой в проекте, необходимо либо произвести корректировку проекта по минимальному значению N_a , либо перейти к применению других качественных анкеров и соответствующей им технологии установки. В дальнейшем при проходке выработок аналогичные испытания анкеров следует производить систематически через 80–100 м, но обязательно – в случаях изменения свойств и обводненности пород и изменениях конструкции анкеров, применения новых ампул и технологии установки анкеров.

9.5. В продолжение всего срока эксплуатации выработок и сопряжений должен производиться систематический контроль работоспособности анкерной крепи путем визуальной оценки состояния анкеров, верхняков, подхватов, затяжки и величины смятия демпфирующих податливых элементов. Периодичность контроля вне зоны влияния очистных работ – не реже одного раза в месяц, а в зонах опорного давления, на сопряжениях с лавой и интенсивного сдвига и обрушения кровли – ежесуточно. Для повышения качества контроля работоспособности анкерной крепи на всех сопряжениях, на участках выработок с различными породами и конструкциями анкеров и в местах установленных при проходке наиболее тяжелых условий поддержания выработок, но не реже, чем через 80–100 м необходима установка на анкерах динамометров, например АД, и глубинных реперов, например СК, в скважинах (см. прил. 8).

9.6. Если обнаружены участки опасного состояния анкерной крепи в кровле: с разорванными или вырванными анкерами, разрывами верхняков и затяжки, полным смятием демпфирующих податливых элементов, усилиями натяжения анкеров близкими к их несущей способности, раслоения заанкерованной кровли и отслоения ее от вышележащей кровли

больше 50 мм, – на этих участках необходимо произвести оперативное усиление анкерной крепи путем установки дополнительных анкеров, стоек или рамной крепи. В особо опасных случаях для определения требуемых мер следует привлекать специалистов ВНИМИ и других организаций, имеющих соответствующие лицензии.

9.7. Проведение всех работ по оценке соответствия принятых параметров и конструкций анкерной крепи требуемым в данных конкретных условиях, по контролю работоспособности крепи и принятых на их основе технических решениях должно фиксироваться в журналах и актах, подписанных начальником участка и ответственными исполнителями работ, и утвержденных главным инженером шахты.

9.8. По истечении 5 лет эксплуатации анкерной крепи в выработках с обводненными породами кровли или при влажности воздуха в них свыше 85 % и 15 лет – в выработках с сухими породами и влажностью воздуха меньше 85 %, комиссией из специалистов шахты с привлечением организаций, имеющих лицензии Госгортехнадзора России, должно производиться обследование с оценкой несущей способности анкеров, коррозионного износа и работоспособности анкерной крепи. На основании результатов обследования определяются возможность дальнейшей эксплуатации крепи, необходимые меры по ее усилению и новый срок обследования. Результаты обследования и рекомендованные мероприятия оформляются актом, утверждаемым главным инженером шахты.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СМЕЩЕНИЙ КРОВЛИ С АНКЕРНОЙ КРЕПЬЮ

1.1. В выработках и сопряжениях, проводимых в массиве и поддерживаемых в продолжение всего срока службы вне влияния очистных работ (при ширине целика ℓ_u больше $0,1H$ и не менее 30 м), величина расчетных смещений кровли U_m определяется по формуле:

$$U_m = U_t K_a K_w K_b K_a,$$

где U_t – типовые смещения кровли, определяемые в зависимости от глубины H и расчетного сопротивления пород в кровле сжатию $R_{c,k}$ по номограмме на рис. П.1.1, при $B = 5$ м, $K_a = 1$, $K_w = 1$, $K_b = 1$ и $K_a = 1$; K_a – коэффициент,




Рис. П.1.1. Расчетные смещения кровли в массиве при $B = 5$ м

учитывающий расположение выработок, принимаемый равным 1 для штрееков, уклонов, бремсбергов и сопряжений и равным 0,7 для квершлагов; K_w – коэффициент, учитывающий отличие расчетной ширины выработок и сопряжений от $B = 5$ м, принимаемый равным $K_w = 0,25 (B-1)$; K_b – коэффициент, учитывающий влияние других смежных выработок на расстояниях $\ell \leq 15$ м, принимаемый равным 1 при расстояниях от них $\ell \geq 15$ м, а при $\ell < 15$ м определяемый по формуле:

$$K_b = 1 + (1 - \ell / 15);$$

K_a – коэффициент, учитывающий степень связывания и упрочнения пород различными конструкциями анкеров, принимаемый для замковых клино-распорных анкеров равным 1, а для сталеполимерных анкеров при длине их закрепления в скважине 0,5 м равным 0,9, при длине закрепления 1 м равным 0,75 и при закреплении по всей скважине – 0,5.

1.2. В выработках и сопряжениях, проводимых в массиве, а затем поддерживаемых в зоне влияния очистных работ при ширине целика $0,1H > \ell_u > 15$ м, величина расчетных смещений кровли U_u определяется по формуле:

$$U_u = U_m + \Delta U_u K_a K_w K_b K_k,$$

где U_m , K_a , K_w , K_b , K_k – то же, что в П.1.1; ΔU_u – расчетные смещения кровли в период охраны целиком шириной $0,1H > \ell_u > 15$ м, определяемые в зависимости от ℓ_u , H и R_c по номограмме на рис. П.1.2; K_k – коэффициент, учитывающий обрушаемость основной кровли, принимаемый равным 1 для I и III типов кровли и 1,2 – для II типа кровли.

1.3. В пластовых выемочных выработках, проводимых в массиве, охраняемых за лавой целиком $0,1H > \ell_u > 15$ м, а затем погашаемых за смежной лавой, определение расчетных смещений кровли в продолжение всего срока службы следует производить по формуле:

$$U_u = U_m + (\Delta U_u + U_l) K_w K_b K_a K_k,$$

где U_l – дополнительные смещения от влияния погашающей лавы, определяются по номограмме на рис. П 1.3.

1.4. В пластовых выработках, проводимых в массиве и погашаемых лавой, величина расчетных смещений U_n кровли определяется по формуле:

$$U_n = U_m + U_l K_w K_b K_k K_a,$$

где U_m , K_w , K_b , K_k , K_a – то же, что в П.1.1 и 1.2; U_l – расчетные смещения кровли в период влияния опорного давления на протяжении $0,1H$ от погашающей лавы, определяемые в зависимости от H и R_c по номограмме на рис. П.1.4.

1.5. В пластовых выработках, проводимых в массиве, а затем охраняемых разрушающимся в выработанном пространстве целиком шириной 2,5–3 мощности пласта или поддерживаемых на границе с выработанным пространством и охраняемых специальной посадочно-защитной крепью, расчетные смещения кровли до первой отрабатываемой лавы определяются по П 1.4, а за весь период их поддержания до погашения смежной лавой при расчете паспортов крепления в этот период интенсивного горного давления во всех условиях принимаются равными 300 м.

1.6. В пластовых выработках, проводимых “вприсечку” к выработанному пространству с защитной угольной полосой шириной 2–4 м на расстоянии от отрабатываемой лавы больше 200 м и погашаемых смежной




Рис. П.1.2. Расчетные смещения кровли при охране выработки целиками




Рис. П.1.3. Расчет смещений кровли в зоне погашающей лавы




Рис. П.1.4. Расчетные смещения кровли в зоне влияния погашающей выработки




Рис. П.1.5. Смещения пород при проходке присечной выработки

лавой, величина расчетных смещений кровли $U_{\text{пр}}$ определяется по формуле:

$$U_{\text{пр}} = (U_0 + U_l) K_w K_k K_a,$$

где K_w , K_k и K_a – то же, что в П.1.1 и П.1.2; U_0 – расчетные смещения кровли при проходке выработки, определяемые в зависимости от H и R_c по




Рис. П.1.6. Расчетные смещения в зоне влияния погашающей лавы

номограмме на рис. П.1.5; U_L – расчетные смещения кровли в период влияния погашающей лавы, определяемые в зависимости от H и R_c по номограмме на рис. П.1.6.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АМПУЛ

Показатель	Фирма			
	Бритиш-Коул	"Карбо-Тех"	ТОО "Технология полимерных систем"	Карбо-ЦАКК
Диаметр ампулы, мм . . .	24	23	24	23–27
Длина ампулы, мм . . .	350	300–750	350	300–450
Время схватывания, с . . .	10–15	15	15–45	15–30
Время выдержки, с . . .	20–30	20–28	60–75	30–120
Длина закрепления в скважине диаметром 28 мм при диаметре стержня:				
20 мм	520	520–1100	520	570–750
24 мм	850	850–1800	850	800–1800
Удельное сцепление, МПа:				
с углем	2,8–3,4	2,8–3,4	1,9–2,7	3,0–3,5
с влажными породами . .	3,8	3,8	3,3	3,8
с сухими породами . .	11,4	11,4	8,2	11,4
Масса, кг	0,320	0,26–0,63	0,320	0,3–0,65

**СХЕМЫ УЗЛОВ ПОДАТЛИВОСТИ АНКЕРНОЙ КРЕПИ
С ДЕМПФИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ**





Рис. П.3.1. Элементы податливости из податливой опорной пластины (а), трубы (б), швеллера (в), уголка (г), деревянного бруса (д), спецпрофиля СВП-17 (е)


ПОДХВАТ ИЗ МНОГОЖЕЛОБЧАТОГО ПРОФИЛЯ



Техническая характеристика

Типоразмер	Длина подхвата <i>L</i> , мм	Количество отверстий <i>n</i>	Расстояние между отверстиями <i>l</i> , мм	Ширина <i>b</i> , мм	Масса, кг
ПМ-2,5	2500	3	1150	190	13,3
ПМ-3,0	3000	3	1400	260	20,1
ПМ-3,5	3500	4	1100	260	23,5
ПМ-4,0	4000	5	950	260	26,8
ПМ-4,5	4500	6	860	260	30,18


КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕРХНЯКОВ И ЗАТЯЖЕК



Техническая характеристика

Типоразмер	L, мм	H, мм	a, мм	b, мм	П ₁ , мм	П ₂ , мм	Масса, кг
ЗР-1	1050	500	50	125	9	9	5,3
ЗР-1,2	1250	500	60	150	8	8	5,5
ЗР-1,8	1800	1120	80	240	8	14	8,9
ЗР-2,2	2200	1120	80	240	10	14	10,9
ЗР-2,6	2600	1120	80	240	11	14	12,6

**СОСТАВНОЙ АРОЧНЫЙ ВЕРХНЯК ИЗ ШВЕЛЛЕРА ИЛИ СПЕЦПРОФИЛЯ
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ШИРИНОЙ В ОТ 4,5 ДО 5,5 М**



$$\text{Длина полуарок, м: } l = \frac{B - 0,2}{2};$$


Радиус кривизны полуарок, м: $r = 0,8B$;

Расстояние между отверстиями для анкеров, м: $l_1 = 0,5$; $l_2 = \frac{l - 0,5}{2}$; $l_3 = 0,05$.

Соединения полуарок с помощью металлической планки, приваренной к одной полуарке с отверстием для анкера на расстоянии 100 мм от ее конца.

Изготовители – шахты.


РЕШЕТЧАТАЯ ЗАТЯЖКА С РОМБИЧЕСКИМИ ЯЧЕЙКАМИ



Техническая характеристика

Типоразмер	L , мм	b , мм	c , мм	t , мм	S , мм	P , мм	Масса, кг
ММ-0,5	525	200	87,5	2,0	4,0	5,17	2,38
Nr24-1,8	1800	115	40	6,0	3,0	3,0	6,4
Nr24-2,2	2200	115	40	6,0	3,0	3,0	7,1
Nr24-2,6	2600	115	40	6,0	3,0	3,0	9,2

СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ СЕТКА



Техническая характеристика

Типоразмер	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Ширина сетки, b	Масса, кг/м ²
ЗС-1	25×25	2,5	1000	3,7
ЗС-1,5	30×30	3,0	1500	6,6

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХВАТ-ЗАТЯЖКА

Комбинированный унифицированный подхват-затяжка (КПЗ) предназначен для крепления кровли анкерной крепью в выработках и сопряжениях в условиях неустойчивой непосредственной кровли и интенсивного горного давления, а также в условиях интенсивного разрушения их боков при $\sigma_\delta > 4-5$.


КПЗ является сварной решетчатой конструкцией, состоящей из двух расположенных на расстоянии 40 мм друг от друга стальных прутков диаметром 20–24 мм и длиной для выработок с $B \leq 4$ м, равной их ширине, и при $B > 4$ м, равной $0,5B$, к которым сверху приваривается металлическая решетка из продольных и поперечных прутков диаметром 6–8 мм с длиной, равной длине подхвата, и шириной, равной проектному расстоянию между рядами анкеров C_k . В решетке один конец поперечных прутков загнут в форме крюка, а к другому их концу приварен продольный пруток диаметром 10 мм. Расстояние между поперечными и продольными прутками в решетке в зависимости от устойчивости пород принимается от 80 до 150 мм.

Технология установки КПЗ (на рисунке) заключается в том, что после проходки выработки на очередной шаг установки анкеров к установленному ранее КПЗ с помощью крюков подвешивается устанавливаемый КПЗ, который с помощью специальных установочных вилок, навинчиваемых на концы установленных анкеров, либо с помощью стойки прижимается к кровле. После этого производится бурение скважин для анкеров между прутками подхвата и установка очередного ряда анкеров непосредственно у проходческого забоя. В выработках шириной более 5,0 м или проводимых заходками по ширине выработки установку КПЗ производят секциями по мере выемки горной массы, при этом соединения подхватов секций в поперечном направлении осуществляют с помощью крюков или “в нахлестку”.


Применение КПЗ, в отличие от отдельно металлических верхняков и решетчатых затяжек, устанавливаемых при проходке под незакрепленной кровлей с выполнением нескольких трудоемких операций (соединение смежных решеток проволоками или опускание верхняка для заведения под него решетки, подъем устанавливаемых верхняка и решетки и их прижатие к кровле стойками временной крепи), обеспечивает проведение всех работ под закрепленной кровлей, в 2–3 раза снижает трудоемкость и время крепления и повышает надежность работы анкерной крепи.

Разработчик – ВНИМИ.
Изготовители – шахты.

a



b



Комбинированный подхват-затяжка (*a*) и технология его установки (*b*)

ПОСАДОЧНО-ЗАЩИТНЫЕ КРЕПИ ИЗ ТУМБ

Посадочно-защитные крепи из тумб БДБТ и БДБ предназначены для поддержания совместно с основной крепью сохраняемых за очистным забоем и повторно используемых подготовительных выработок при бесцеликовой технологии отработки угольных пластов.

Блоки, из которых возводятся тумбы посадочно-защитной крепи, изготовлены из отрезков деревянных стоек, ориентированных перпендикулярно рабочим поверхностям блока, арматурной сетки из горячекатанной стали периодического профиля и наполнителя из бетона, в качестве вяжущего в котором применяется цемент марки 300–400. Арматурные сетки изготавливаются методом сварки. Технология изготовления блоков не отличается от существующих на заводах ЖБК. Формы с блоками после уплотнения бетонной смеси на вибростоле помещаются в пропарочную камеру с гидротермальной обработкой при температуре пара около 100°C и через 20–24 ч, извлеченные из камеры, вынимаются из опалубки.

Техническая характеристика блоков БДБТ приведена в таблице.

Размер блока БДБТ, мм	Расход материалов на 1 м ³ блоков				Вес блока, кг	Несущая способность блока, кН
	Песок, кг	Цемент, кг	Щебень, м ³	Лес, м ³		
500×400×150	250	200	0,35	0,5	48–50	7500

Блоки БДБ отличаются от блоков БДБТ размерами, имеют диаметр 630 мм и вес 70–75 кг.

Основными преимуществами тумб является их небольшой вес, снижение трудоемкости доставки и установки в два раза и повышение несущей способности в 1,35 раза по сравнению с железобетонными блоками.

Разработчики – ВНИМИ и ШахтНИИИ

Изготовители – заводы ЖБК.

ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ СТАЛЕПОЛИМЕРНЫХ АНКЕРОВ

Бурение скважин под сталеполимерные анкеры производится с помощью электросверл с ручной и принудительной подачей (ЭР-14Д2М, СЭР-19М, ЭРП-18Д2М и др.) с витыми штангами и обычными коронками в породах прочностью до 30–35 МПа, переносных гидравлических и пневматических бурильных установок (“Вомбат”, “Гофер”, станков Томского и Людиновского заводов и др.) с полыми шестиугольными штангами и специальными коронками и перфораторов в породах прочностью выше 80 МПа, а также устанавливаемого на комбайнах специального бурового оборудования. Основные требования к бурению: диаметр скважин должен превышать диаметр стержней анкеров в пределах 5–8 мм; длина скважин должна приниматься с учетом толщины затяжки, верхняка и элементов податливости на 50–150 мм меньше длины стержней; скважины должны быть прямолинейны с выступами до $\pm 0,5$ мм и очищены от штыба.

В скважины после бурения помещают принятое количество ампул и с помощью досыльника или стержня анкера досылают их до упора в дно скважины. При использовании анкеров с составными стержнями в процессе досылки ампул верхним стержнем соединяют его муфтой с нижним; затем производят окончательную досылку ампул в скважине. Требования к установке и досылке ампул: диаметр ампул должен приниматься на 3–5 мм меньше диаметра скважин; ампулы должны досылаться до конца скважин, с учетом их общей длины, без разрушения ампул досыльником или стержнем анкера; при установке двух и более ампул первая должна быть с минимальным сроком схватывания (15–30 с), а другие ампулы со сроком схватывания в 2–3 раза больше.

После досылки ампул стержень анкера с надетыми на него опорной плиткой и гайкой помещают в буровую установку, включают станок и поступательно-вращательным перемещением стержня разрушают ампулы, перемешивают их состав, досылают стержень до конца скважины и прижимают верхняк. Требования к установке и закреплению анкера: время перемещения стержня до конца скважины должно быть не более времени схватывания первой ампулы; для перемешивания состава ампул скорость вращения стержня – не меньше 600 об./мин, а усилие прижатия верхняка к породам – не меньше 10 кН.

Прижатие стержня анкера буровым станком осуществляют до конца срока схватывания состава всех ампул, после чего отключают станок и переносят его к месту установки другого анкера.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АНКЕРНОЙ КРЕПИ

1. Прибор для определения прочности горных пород “Викинг”

Прибор “Викинг” – автономный, портативный, механический с ручным приводом, предназначенный для определения прочности горных пород в условиях шахты по стандартизированной методике (ГОСТ 24941-81).

Методика испытаний не требует изготовления специальных образцов; пригодны образцы произвольной, в том числе и неправильной формы.

Собственно испытание состоит в размещении образца горной породы между нагрузочными инденторами и его последующем нагружении вращением рабочей рукоятки до разрушения. Фиксируется разрушающая нагрузка по динамометру и определяется площадь поверхности разрыва, по корреляционным зависимостям определяется прочность на сжатие.

Прибор работает в интервале температур от 5 до 40° С в любом месте, защищенном от атмосферных осадков; обслуживается одним оператором и не требует источников питания.

Техническая характеристика

Максимальная нагрузка, кН	30
Погрешность измерения нагрузки, %	11
Размеры образцов, мм:	
минимальная высота	10
максимальная высота	100
минимальный поперечный размер	30
максимальный поперечный размер	80
Время одного определения, мин	4–5
Размеры прибора, мм	200×200×520
Масса, кг	15

Изготовитель – ВНИМИ

2. Прибор для определения строения кровли ОС

Прибор ОС предназначен для оценки положения геологических границ слоев в кровле и наличия в слоях трещиноватости и раскрытых трещин разрушения.

ОС состоит из зонда, измерительного блока, комплекта досылочных штанг и зарядного устройства.

Прибор пригоден для применения на шахтах, опасных по газу и пыли (исполнение РО Иа), имеет автономное питание от блока аккумуляторов.

Оценка состояния кровли может производиться визуально на месте измерений или в автоматическом режиме по специальным программам после вывода данных из памяти прибора в компьютер на поверхности.

Масса измерительного блока – 4 кг, зонда с досылочными штангами – 5 кг. Время непрерывной работы не менее 8 ч. Аппаратура переносится в шахте и эксплуатируется одним оператором. Диаметр исследуемых скважин 40–45 мм, глубина контроля по скважине до 6 м. Точность определения положения границ – 5 см.

Порядок применения. Зонд досыпается с помощью штанг до забоя скважины. При перемещении зонда от забоя к устью автоматически регистрируются показания зонда с периодичностью до 100 отсчетов в минуту и цифровой записью в память. Скорость перемещения зонда до 1 м/мин. Выход зонда из скважины фиксируется в записи. Результаты измерений могут быть вызваны на экран прибора для визуального анализа. При разработанных для исследуемого типа кровли критериях анализ возможен в автоматическом режиме. Данные измерений и анализа выводятся в компьютер в виде документа.

Производительность – 20–30 мин на одну скважину.

Изготовитель – ВНИМИ.

3. Штанговые держиватели ВШГ-20 и ПКА

Штанговые дрители предназначены для определения фактической несущей способности анкеров, критерием которой является либо прочность закрепления замков анкера, либо стержня на разрыв.

Штанговыдергиватель ВШГ-20 представляет собой автономный комплекс оборудования, в который входят: опорная плита, гидравлический домкрат с мерной линейкой, ручной насос, соединительные шланги и показывающий манометр.

Испытание несущей способности анкера осуществляется следующим образом. На выступающий конец анкера надевают опорную плиту, навинчивают домкрат и присоединяют его шлангами к насосу с манометром. Ручным насосом повышают давление в домкрате, увеличивая натяжение анкера. Визуальным отчетом по линейке определяют выход анкера из скважины и отмечают по манометру соответствующее давление. Определяют максимальное давление срыва замка или разрыва стержня и по тарировочному графику устанавливают несущую способность анкера.

Техническая характеристика ВШГ-20

Максимальное рабочее усилие, кН	200
Масса, кг:	
домкрата	10,2
насоса	12,0
Длина соединительных шлангов, м	5
Рабочая жидкость – минеральное масло	

Изготовитель = ВНИМИ

Штанговыдергиватель ПКА состоит из цилиндра, тягового винта, ручки, шаровой опоры, натяжной гайки, шарикоподшипника, плунжера, манометра, ключа и корпуса. При испытании анкера штанговыдергиватель закрепляют навинчиванием на выступающий в выработку конец анкера. После этого гаечным ключом создают натяжение анкера, фиксируя при этом по манометру величину создаваемого натяжения, а по линейке перемещение конца анкера при натяжении. Величину несущей способности анкера определяют по максимальной величине показания манометра при вырывании или разрыве стержня анкера по прилагаемому тарировочному графику.

Техническая характеристика ПКА

Максимальное рабочее усилие, кН	110
Масса, кг	10,4
Рабочая жидкость – минеральное масло	

Изготовитель – КузНИУИ.

4. Прибор для оценки состояния кровли СК

Прибор СК предназначен для определения величины отслоения заанкерованной кровли от вышележащего массива и расслоения заанкерованной кровли по всей длине анкеров.

Прибор СК состоит из глубинных реперов, распираемых в стенки скважины с помощью упругих проволок (типа "ерш"), проволочных тяг с длиной от места установки глубинных реперов до устья скважины, упорных элементов тяг из отрезков трубки с пробкой, закрепляемых на устье скважины, и измерительных линеек, соединенных с проволочными тягами, устанавливаемых в трубке и закрепляемых пробкой.

Принцип действия прибора СК основан на том, что при отслоении заанкерованной кровли от вышележащего массива, расслоении и смещении заанкерованной кровли увеличивается расстояние от глубинных реперов до устья скважины, в результате чего измерительные линейки вдвигаются в упорные элементы. При этом величина перемещения измерительной линейки, соединенной с глубинными реперами в заанкерованной кровле, непосредственно определяет величину расслоения кровли по всей длине анкера. Величина отслоения заанкерованной кровли от вышележащего массива определяется по разнице перемещения линеек от глубинного репера в конце анкера и от глубинного анкера в вышележащем массиве.

Для установки прибора СК используются дополнительные скважины такого же диаметра, как для установки анкеров, пробуренные на расстоянии от них 200–250 мм. Глубинные реперы с тягами устанавливают с помощью досылочных металлических прутков, затем тяги соединяют с измерительными линейками, которые вставляют в упорные трубы, закрепляемые в устье скважины, и после натяжения линеек вручную их закрепляют пробками.

Перемещения линеек измеряют относительно конца трубок визуально по делениям на линейках с точностью $\pm 1,0$ мм.

Изготовители – ВНИМИ, ЦАКК.

5. Динамометр АД

Динамометр предназначен для определения усилия натяжения анкера в продолжение всего срока службы выработки.

Динамометр состоит из упругой пластины из специальной резины, расположенной между стальными опорными плитами, и стрелочного указателя нагрузки.

Принцип действия динамометра основан на изменении расстояния между плитами за счет упругих деформаций пластины под действием нагрузки на штангу.

Устанавливается динамометр на выступающий конец анкера между верхняком и натяжной гайкой.

Определение усилия натяжения осуществляется визуально по положению стрелки указателя нагрузки. Точность измерения ± 5 кН.

Техническая характеристика

Диаметр корпуса, мм . . .	230
Высота, мм	50
Масса, кг	7,5
Максимальная нагрузка, кН	150

Изготовитель – ВНИМИ.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА И ВЫБОРА ПАСПОРТОВ КРЕПЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫРАБОТОК И СОПРЯЖЕНИЙ АНКЕРНОЙ КРЕПЬЮ

В примерах рассматриваются следующие пластовые выработки (см. рис П. 9.1): 1 – уклон, проводимый в массиве и охраняемый целиком шириной $\ell_u > 0,1H \geq 60$ м, исключающим влияние очистных работ; 2 – сопряжение уклона со штреком, проводимое в массиве и охраняемое целиком




Рис. П.9.1. Варианты охраны горных выработок с анкерной крепью

$\ell_u > 0,1H$, исключающим влияние очистных работ; 3 – штрек, проводимый в массиве, а затем до конца срока службы охраняемый целиком $\ell_u = 0,05H$ в зоне опорного давления; 4 – штрек, проводимый в массиве и затем погашаемый лавой; 5 – штрек, проводимый в присечку к выработанному пространству с защитной полосой угля 2–3 м на расстоянии 250–300 м за отрабатываемой лавой, а затем погашаемый следующей смежной лавой; 6 – штрек, проводимый в массиве, а затем поддерживаемый на границе с выработанным пространством и погашаемый следующей смежной лавой; 7 – штрек, проводимый в массиве, а затем охраняемый целиком шириной 2,5–3 м (5–6 м) и погашаемый следующей смежной лавой.

Ширина уклона и всех штреков в проходке составляет $B = 5$ м, а высота $h = 2,5$ м. Срок службы уклона и сопряжения – 15 лет, всех проводимых в массиве штреков – 3 года.

Горно-технические и горно-геологические условия проходки и поддержания всех выработок и сопряжений, по данным разведки и опыта шахты, характеризуются как следующие.

Разрабатываемый на шахте опасный по горным ударам пласт средней мощностью $m = 1,7$ м в пределах выемочного участка находится в одинаковых условиях в неподработанном и полностью надработанном без оставления целиков массиве, без пликативных и дизъюнктивных нарушений, выдержан по мощности и углу падения, составляющему 4–6°, а глубина его от поверхности на всем протяжении уклона и штреков изменяется от 530 до 600 м. Поэтому при незначительном отличии глубины на различных участках выработок (около 10 %) расчетную глубину всех выработок и сопряжения следует принимать $H_p = H_{\max} = 600$ м.

В непосредственной кровле пласта на высоту от 8 до 10 м залегают сухие переслаивающиеся глинистые и песчано-глинистые сланцы с прочностью на сжатие от 35 до 55 МПа и толщиной слоев 0,3–0,7 м, а также относительно небольшой экзогенной трещиноватостью. Выше непосредственной кровли залегают песчаники мощностью до 12 м и прочностью на сжатие 80–100 МПа. При установленных характеристиках пород непосредственной и основной кровли, кровлю в выработках и сопряжении следует отнести к I типу и классу средней устойчивости.

При отнесении непосредственной кровли пласта к классу средней устойчивости, с учетом назначения пластовых выработок и сопряжения, принимается решение о форме их поперечного сечения с вертикальными боками и плоской кровлей, совпадающей с кровлей пласта.

При отсутствии точных данных о мощности различных слоев в кровле на высоту B и отличии их прочности в пределах $\pm 15 \%$, расчетное сопротивление кровли сжатию может быть принято как средняя прочность пород непосредственной кровли на сжатие с учетом коэффициента их трещиноватости, т. е. $R_{c,k} = (35 + 55) 0,9/2 = 40$ МПа.

Расчетная прочность угля в пласте на одноосное сжатие $R_{c,p}$ составляет 13 МПа, а прочность пород в непосредственной почве так же, как в кровле, равна $R_c = 35–55$ МПа. При этих значениях $R_{c,p}$ и R_c расчетная

прочность боков $R_{c,6} = 24$ МПа. В штреке, поддерживаемом на границе с выработанным пространством, пучение почвы достигает 500–600 мм. Пучение почвы уменьшается до 250–300 мм при установке посередине штрека податливых стоек.

Для крепления кровли намечено применение сталеполимерных анкеров со стержнями из Ст5 диаметром 20 мм и стандартной резьбой М20, закрепляемых в скважине двумя ампулами, и протяженностью участка закрепления стержней более 1,0 м, расчетную несущую способность которых по Инструкции следует принимать для уклона и сопряжения $N_a = 70$ кН и для всех штреков $N_a = 90$ кН. В боках выработок в условиях их разрушения также намечено применение сталеполимерных анкеров, закрепляемых одной ампулой, для которых $N_a = 60$ кН.

В условиях, где при стержнях из Ст5, $d_c = 20$ мм необходимо применение составных анкеров длиной больше 2,5 м или усиление установленной при проходке анкерной крепи дополнительной анкерной крепью, предусмотрена возможность применения сталеполимерных анкеров из Ст5 диаметром $d_c = 24$ мм, закрепляемых двумя ампулами или по всей длине скважины, N_a которых следует принимать равным от 105 до 110 кН для уклона и сопряжения и от 120 до 130 кН для штреков. Для усиления анкерной крепи стойками намечено применять гидравлические стойки типа ГВЗО, расчетная несущая способность которых по паспорту составляет $N_c = 300$ кН, а также деревянные, $N_c = 150$ кН. В качестве посадочно-защитной крепи намечено применять тумбы БДБТ, расчетная несущая способность которых при мощности пласта 1,7 м составляет $N_{п.з} = 2200$ кН.

Проектирование паспортов крепления и поддержания производится в следующем порядке.

1. Определение соответствия условий области применения Инструкции

Все рассматриваемые выработки и сопряжения по условиям проходки и поддержания в массиве, неподработанном и полностью надработанном вышележащим пластом на расстоянии 30 м без оставления целиков, при отсутствии на выемочном участке дизъюнктивных и пликативных нарушений, по расчетной ширине выработок $B < 6$ м и сопряжения $B_c = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} \approx 7$ м, при $H/R_{c,k} < 25$ и другим факторам, соответствуют области применения Инструкции.

2. Определение расчетных смещений кровли и параметров анкерной крепи

Расчетные смещения кровли определяем по прил. I для всех выработок и сопряжения в зависимости от установленных и принятых значений фактических исходных данных в различные периоды поддержания выра-

боток до конца срока их службы. По расчетным смещениям в соответствии с разд. 3 Инструкции рассчитывают требуемые для них параметры анкерной крепи (сопротивление $P_{a,k}$, длину $\ell_{a,k}$ и конструктивную податливость анкеров $\Delta_{a,k}$). На основании расчетов получаем следующее.

2.1. Для уклона расчетные смещения кровли U_m при $\ell_u > 0,1H \geq 60$ м вне зоны влияния очистных работ для принятых анкеров с $d_c = 20$ мм, закрепляемых двумя ампулами, составляют $U_m = 60$ мм. При этих смещениях требуемое сопротивление анкерной крепи в кровле составит $P_{a,k} = 55$ кН/м², длина анкеров $\ell_{a,k} = 2,2$ м и $\Delta_{a,k} = 0$ мм.

2.2. Для сопряжения с расчетной шириной в проходке $B_c \approx 7$ м при $\ell_u \geq 60$ расчетные смещения кровли в конце срока службы U_m при закреплении анкеров двумя ампулами на длине 1,0 м составят $U_m = 25$ мм. При этих смещениях $P_{a,k} = 80$ кН/м², $\ell_{a,k} = 3,1$ м и $\Delta_{a,k} = 0$ мм. При закреплении анкеров по всей длине скважин U_m уменьшается до 70 мм, при которых необходимо $P_{a,k} = 75$ кН/м², $\ell_{a,k} = 2,9$ м без установки на анкерах податливых элементов. В соответствии с п. 3.3.3 дальнейшее уменьшение длины анкеров до 2,5 м ($\ell_a \geq 0,35B$) может быть достигнуто только за счет увеличения сопротивления анкерной крепи в 1,5 раза, т. е. принятия $P_a \geq 105-110$ кН/м², либо за счет увеличения плотности установки принятых анкеров из Ст5 и $d_c = 24$ мм, у которых для сопряжения $N_a = 105$ кН.

2.3. Для штрека, проводимого в массиве, а затем охраняемого целиком шириной $\ell_u = 30$ м, расчетные смещения кровли в период расположения его в массиве составят $U_m = 60$ мм, и в соответствии с ними $P_{a,k} = 55$ кН/м², $\ell_{a,k} = 2,2$ м.

В продолжение всего срока службы штрека расчетные смещения кровли U_u составляют 135 мм, при которых требуется $P_{a,k} = 70$ кН/м², $\ell_{a,k} = 2,7$ м. Здесь для обеспечения возможности применения анкеров длиной 2,4–2,5 м необходимо либо закрепление принятых анкеров из Ст5 $d_c = 20$ мм по всей длине, либо при закреплении их двумя ампулами увеличение сопротивления в 1,3 раза до 95 кН/м², что без увеличения плотности анкерования достигается применением анкеров из Ст5 $d_c = 24$ мм.

2.4. Для штрека, проводимого в массиве, а затем погашаемого лавой, расчетные смещения кровли в период его расположения в массиве на расстоянии от лавы $\ell \geq H \geq 60$ м составят $U_m = 60$ мм и в соответствии с ними $P_{a,k} = 55$ кН/м², $\ell_{a,k} = 2,2$ м.

В период всего срока службы штрека на сопряжении с лавой расчетные смещения кровли $U_n = 155$ мм, при которых требуется $P_{a,k} = 75$ кН/м², $\ell_{a,k} = 2,7$ м и $\Delta_{a,k} = 30$ мм. Здесь для обеспечения поддержания кровли одной анкерной крепью с длиной анкеров 2,4–2,5 м, закрепляемых двумя ампулами без увеличения плотности анкерования, необходимо увеличить P_a до 100–105 кН/м², что может быть достигнуто переходом на стержни из

Ст5 $d_c = 24$ мм или установкой в зоне влияния лавы усиливающих податливых стоек.

2.5. Для штрека, проводимого вприсечку к выработанному пространству с защитной полосой угля 2–3 м на расстоянии от лавы более 200 м, а затем погашаемого смежной лавой, расчетные смещения кровли за период до влияния погашающей лавы при закреплении анкеров двумя ампулами составят 130 мм и в соответствии с ними требуется $P_{a.k} = 70$ кН/м², $\ell_{a.k} = 2,7$ м и $\Delta_{a.k} = 0$ мм. В период всего срока службы штрека на сопряжении с погашающей лавой $U_{pr} = 260$ мм и в соответствии с ними для поддержания кровли штрека анкерной крепью требуется $P_{a.k} = 95$ кН/м², $\ell_{a.k} = 3,0$ м и $\Delta_{a.k} = 70$ мм. При применении анкеров с закреплением по всей длине скважин смещения до влияния погашающей лавы уменьшаются до 115 мм, при которых $P_{a.k} = 65$ кН/м², $\ell_{a.k} = 2,5$ м, а на сопряжении с погашающей лавой – смещения 205 мм, при которых $P_{a.k} = 85$ кН/м², $\ell_{a.k} = 2,8$ м и $\Delta_{a.k} = 0$ мм. При закреплении анкеров двумя ампулами здесь лишь при использовании анкеров из Ст5 $d_c = 24$ мм и усилении устанавливаемой при проходке анкерной крепи стойками достигается поддержание кровли анкерами длиной 2,4–2,5 м.

2.6. Для штрека, проводимого в массиве, затем поддерживаемого на границе с выработанным пространством и погашаемого смежной лавой, расчетные смещения кровли в период расположения в массиве на расстоянии 60 м от лавы составят $U_{k.m} = 60$ мм и в соответствии с ними $P_{a.k} = 55$ кН/м², $\ell_{a.k} = 2,2$ м.

В период поддержания штрека до сопряжения с первой лавой расчетные смещения кровли $U_p = 155$ мм и в соответствии с ними $P_{a.k} = 75$ кН/м², $\ell_{a.k} = 2,7$ м и $\Delta_{a.k} = 30$ мм. Здесь, как в п. 2.4, длина анкеров может быть уменьшена до 2,4–2,5 м при установке при проходке анкеров из Ст5 $d_c = 24$ мм или усиливающих податливых стоек.

При поддержании штрека на границе с выработанным пространством смещения кровли определяются интенсивностью сдвига и обрушения основной кровли. В этот период для обеспечения их максимальной величины в конце срока службы, составляющей не более 300 мм на сопряжении с погашающей штрек лавой, необходима комбинированная крепь, состоящая из установленной при проходке анкерной крепи, усиливающих ее дополнительной анкерной крепи или стоек в выработке и посадочно-защитной крепи на границе штрека с выработанным пространством. При этом параметры усиливающей анкерной крепи во всех условиях должны приниматься по величине максимальных смещений $U_k = 300$ мм и составлять $P_{a.k} = 105$ кН/м², $\ell_{a.k} = 3,2$ м и $\Delta_{a.k} = 70$ мм. Здесь уменьшение длины анкеров до 2,4–2,5 м невозможно даже при закреплении их по всей длине и переходе на стержни из Ст5 $d_c = 24$ мм. Это уменьшение возможно лишь при усилении анкерной крепи податливыми стойками.

2.7. Для штрека, проводимого в массиве, затем охраняемого за первой отрабатываемой лавой целиком шириной 5–6 м и погашаемого за следующей смежной лавой, расчетные смещения кровли в период поддержания в массиве до влияния лавы, с учетом влияния расположенного от него на расстоянии 6 м другого штрека, составят 90 мм и в соответствии с ними $P_{a.k} = 60 \text{ кН}/\text{м}^2$, $\ell_{a.k} = 2,4 \text{ м}$. На сопряжении с отрабатываемой лавой смещения кровли возрастают до 190 мм, при этом $P_{a.k} = 80 \text{ кН}/\text{м}^2$, $\ell_{a.k} = 3,0 \text{ м}$ и $\Delta_{a.k} = 50 \text{ мм}$. В период охраны штрека деформирующимся до 300 мм целиком параметры анкерной крепи без ее усиления стойками так же, как в п. 2.6, должны приниматься по расчетным смещениям кровли 300 мм и составлять $P_{a.k} = 105 \text{ кН}/\text{м}^2$, $\ell_{a.k} = 3,4 \text{ м}$ и $\Delta_{a.k} = 70 \text{ мм}$. Здесь так же, как в п. 2.6, при охране штрека целиком для применения анкерной крепи с длиной анкеров до 2,4–2,5 м необходимо усиление ее податливыми стойками.

3. Выбор и расчет паспортов крепления и поддержания кровли

Выбор и расчет паспортов производится в соответствии с разделами 3, 5 и 7 Инструкции и определенными в п. 2 настоящего приложения параметрами анкерной крепи.

3.1. Для уклона следует принимать один паспорт крепления и поддержания кровли анкерной крепью, обеспечивающей ее поддержание в продолжение всего срока службы. В этом паспорте для принятых сталеполимерных анкеров с $N_a = 70 \text{ кН}$ при определенном в п. 2.1 данного приложения ее требуемом сопротивлении $P_{a.k} = 55 \text{ кН}/\text{м}^2$ и принятом при ширине уклона $B = 5 \text{ м}$ количестве анкеров в рядах $n_k = 5$, требуемое расстояние между рядами анкеров C_k по фактору горного давления составит

$$C_k \leq n_k N_a / B P_{a.k} \leq 1,27 \text{ м.}$$

По фактору устойчивости непосредственной кровли уклона, где она относится к классу средней устойчивости и минимальной плотности установки анкеров в кровле $\Pi_k \leq 0,7 \text{ анк./м}^2$, расстояние между рядами анкеров должно составить

$$C_k \leq n_k / B \Pi \leq 1,4 \text{ м.}$$

На основании сравнения C_k по фактору горного давления и устойчивости непосредственной кровли, принимаем его минимальное значение, т. е. $C_k = 1,2 \text{ м}$.

Таким образом, паспорт крепления и поддержания кровли уклона в продолжение всего срока службы при сталеполимерных анкерах из Ст5 $d_c = 20 \text{ мм}$, закрепляемых двумя ампулами по длине больше 1 м ($N_a = 70 \text{ кН}$), следует принимать со следующими параметрами:

- длина $\ell_{a.k} = 2,2 \text{ м}$;
- количество в рядах $n_k = 5$;

- расстояние между рядами $C_k = 1,2$ м;
- конструктивная податливость Δ_a – не требуется.

3.2. Для сопряжения следует принимать паспорт крепления и поддержания кровли анкерной крепью. Здесь при $N_a = 70$ кН, $P_{a,k} = 80$ кН/м², $B = 7$ м, $n_k = 7$ и применении анкеров длиной 3,1 м, закрепляемых двумя ампулами, требуемое расстояние между рядами анкеров по фактору горного давления составит $C_k \leq 0,87$ м, а по фактору устойчивости непосредственной кровли – $C_k \leq 1,4$ м. При применении анкеров, закрепляемых по всей длине скважины, кроме уменьшения длины анкеров на 0,2 м, требуемое расстояние между рядами анкеров возрастает до $C_k \leq 0,95$ м. Следовательно, здесь целесообразно закреплять их по всей длине, причем для анкеров из Ст5 $d_c = 20$ мм паспорт крепления и поддержания кровли сопряжения в продолжение всего срока службы можно принимать со следующими параметрами:

$$\ell_{a,k} = 2,9 \text{ м}; n_k = 7; C_k = 0,9 \text{ м}.$$

При переходе на анкеры из Ст5 $d_c = 24$ мм в соответствии с п. 2.2 длина анкеров может быть уменьшена до 2,5 м; здесь паспорт крепления и поддержания сопряжения:

$$\ell_{a,k} = 2,5 \text{ м}; n_k = 7; C_k = 0,9 \text{ м}; \Delta_{ak} = 0.$$

3.3. Для штрека, проводимого в массиве, а затем охраняемого целиком шириной 30 м, возможно применение двух паспортов крепления и поддержания кровли с установкой при проходке анкерной крепи с параметрами:

- рассчитываемыми на весь срок службы штрека;
- требуемыми для поддержания кровли в период до влияния очистных работ при $\ell_u > 0,1H$ и с увеличением ее при $\ell_u = 0,1H$ дополнительной анкерной крепью с параметрами, рассчитанными для поддержания штрека до конца срока службы.

При использовании анкеров из Ст5 $d_c = 20$ мм, закрепляемых двумя ампулами, в первом паспорте при $N_a = 90$ кН, $P_{a,k} = 70$ кН/м², $B = 5$ м и $n_k = 5$ расстояние между рядами анкеров по фактору горного давления $C_k \leq 1,28$ м, а по фактору устойчивости непосредственной кровли $C_k \leq 1,4$ м. Тогда первый паспорт крепления и поддержания кровли штрека в продолжение всего срока службы следует принимать со следующими параметрами:

$$\ell_{a,k} = 2,7 \text{ м}; n_k = 5; C_k = 1,2 \text{ м}.$$

Во втором случае паспорт, с устанавливаемой при проходке анкерной крепью, до влияния очистных работ $P_{a,k} = 55$ кН/м², $C_k \leq 1$ м следует принимать с параметрами:

$$\ell_{a,k} = 2,2 \text{ м}; n_k = 5; C_k = 1,4 \text{ м}.$$

В этом штреке параметры усиливающей анкерной крепи, устанавливаемой между рядами анкерной крепи, возведенной при проходке, следует рассчитывать на разницу между требуемым сопротивлением крепи до конца срока службы $P_{a.k} = 70 \text{ кН/м}^2$ и сопротивлением установленной при проходке анкерной крепи, т. е.

$$P_{y.a} = (70 - 55)5 = 75 \text{ кН/м.}$$

При $N_a = 90 \text{ кН}$ требуемое количество $n_{a.y}$ анкеров усиливающей анкерной крепи должно быть

$$n_{a.y} \geq C_k P_{y.a} / N_a \geq 1,2 = 1,5.$$

Тогда паспорт усиливающей анкерной крепи, устанавливаемой на расстоянии $\ell_y \geq 60 \text{ м}$ до лавы, следует принимать с параметрами:

$$\ell_{a.y} = 2,7 \text{ м}; n_{a.y} = 1,5; C_k = 1,4 \text{ м.}$$

В соответствии с п. 2.2 при переходе в первом паспорте на анкеры из Ст5 $d_c = 24 \text{ мм}$ длина анкеров может быть уменьшена до 2,4 м, т. е. здесь крепление и поддержание штрека может быть обеспечено анкерной крепью с параметрами:

$$\ell_{a.k} = 2,4 \text{ м}; n_k = 5; C_k = 1,2 \text{ м}; \Delta_{ak} = 0.$$

3.4. Для штрека, проводимого в массиве, а затем погашаемого лавой, возможны три паспорта крепления и поддержания кровли с установкой при проходке анкерной крепи с параметрами:

- рассчитываемыми на весь срок службы штрека;
- требуемыми для поддержания кровли в период до влияния очистных работ при $\ell > 0,1H$ и с усилением ее при $\ell = 0,1H$ дополнительной анкерной крепью с параметрами, рассчитанными для поддержания штрека до погашения его лавой;
- требуемыми для поддержания кровли в период до влияния очистных работ и с усилением ее при $\ell = 0,1H$ стойками с параметрами, рассчитанными для поддержания штрека до погашения его лавой.

В первом случае при $N_a = 90 \text{ кН}$, $P_{a.k} = 75 \text{ кН/м}^2$, $B = 5 \text{ м}$ и $n_k = 5$ требуемое по фактору горного давления $C_k \leq 1,19 \text{ м}$, а по фактору устойчивости непосредственной кровли – $C_k \leq 1,4 \text{ м}$. Этот паспорт следует принимать с параметрами:

$$\ell_{a.k} = 2,7 \text{ м}; n_k = 5; C_k = 1,1 \text{ м}; \Delta_a = 30 \text{ мм.}$$

Во втором случае паспорт устанавливаемой при проходке анкерной крепи определяется, как в п. 3.3 данного приложения, со следующими параметрами:

$$\ell_{a.k} = 2,2 \text{ м}; n_k = 5; C_k = 1,4 \text{ м.}$$

Паспорт усиливающей анкерной крепи также определяется аналогично п. 3.3. Здесь при $P_{y.a} = (75-55)5 = 100$ кН/м количество усиливающих анкеров, устанавливаемых между рядами возвезденной при проходке анкерной крепи, должно быть $n_{a.y} = 1,4 \cdot 100 / 90 \geq 1,56 = 2$.

Тогда паспорт усиливающей анкерной крепи, устанавливаемой на расстоянии $\ell \geq 60$ м до лавы, следует принимать с параметрами:

$$\ell_{a.y} = 2,7 \text{ м}; n_{a.y} = 2; C_{a.y} = 1,4 \text{ м}; \Delta_{a.y} = 30 \text{ мм.}$$

При этом усиливающие анкеры следует устанавливать по два в каждом ряду между рядами установленной при проходке анкерной крепи, в средней части штрека и на расстоянии между ними 1,2–1,5 м.

В третьем случае паспорт устанавливаемой при проходке анкерной крепи такой же, как во втором случае, т. е.

$$\ell_{a.k} = 2,2 \text{ м}; n_k = 5; C_k = 1,4 \text{ м.}$$

Параметры усиливающих стоек, устанавливаемых между рядами анкерной крепи в средней части штрека на расстоянии до лавы $\ell \geq 60$ м, следует рассчитывать на нагрузку

$$P_{y.c} = 1,5(75-55)5 = 150 \text{ кН/м.}$$

Тогда, принимая в качестве усиливающих стоек гидравлические – ГВЗО с рабочей несущей способностью $N_c = 300$ кН, определим требуемое их количество в рядах $n_{c.y} = 1,4 \cdot 150 / 300 \geq 0,7 = 1,0$.

При этом в паспорте следует предусмотреть установку одной стойки в каждом ряду под жесткий верхняк между рядами анкерной крепи. При принятии в качестве усиливающих деревянных стоек с $N_c = 150$ кН требуемое их количество в рядах должно составлять $n_{c.y} \geq 1,4 = 2,0$, т. е. две стойки между рядами анкерной крепи.

3.5. Для штрека, проводимого вприсечку к выработанному пространству, а затем погашаемого лавой, возможны три паспорта крепления и поддержания с установкой при проходке анкерной крепи с параметрами:

- рассчитываемыми на весь срок службы штрека;
- требуемыми для поддержания кровли в период до влияния лавы при $\ell > 0,05H$, с усилением ее при $\ell = 0,05H$ стойками, либо усилением дополнительной анкерной крепью с параметрами, рассчитанными для поддержания штрека до погашения его лавой.

В первом паспорте при $N_a = 90$ кН, $P_{a.k} = 95$ кН/м², $B = 5$ м и $n_k = 5$ требуемое по фактору горного давления $C_k \leq 1,00$ значительно меньше C_k по фактору устойчивости непосредственной кровли. Тогда паспорт крепления анкерами следует принимать с параметрами:

$$\ell_{a.k} = 3,0 \text{ м}; n_k = 5; C_k = 0,9 \text{ м}; \Delta_a = 70 \text{ мм.}$$

Во втором и третьем паспортах параметры устанавливаемой при проходке анкерной крепи определяются расчетными смещениями кровли до

влияния погашающей лавы, равными 130 мм, при которых $P_{a,k} = 70 \text{ кН/м}^2$. Тогда этот паспорт принимают со следующими параметрами анкерной крепи:

$$\ell_{a,k} = 2,7 \text{ м}; n_k = 5; C_k = 1,2 \text{ м.}$$

Сопротивление усиливающих стоек в этом случае составит $P_{y,c} = 1,5(95-75)5 = 150 \text{ кН/м}$, а анкеров – $P_{y,a} = (95-75)5 = 100 \text{ кН/м}^2$.

В варианте усиления анкерной крепи стойками, в паспорте следует предусмотреть установку в средней части штрека одной стойки ГВЗО или двух деревянных стоек между рядами анкеров на расстоянии от лавы $\ell \geq 30 \text{ м}$. При усилении анкерной крепи, возведенной при проходке, дополнительными анкерами между рядами первых устанавливают два анкера длиной $\ell_{a,y} = 3,0 \text{ м}$ с податливостью $\Delta_{a,y} = 70 \text{ мм}$.

Большим недостатком приведенных паспортов является то, что при использовании анкеров с $d_c = 20 \text{ мм}$, закрепляемых двумя ампулами, необходимо при проходке устанавливать составные анкеры длиной 2,7 и 3,0 м. Этот недостаток, как показано в п. 2.5, может быть исключен только при переходе на анкеры из Ст5 $d_c = 24 \text{ мм}$, усиливаемые на расстоянии от лавы $\ell \geq 30 \text{ м}$ податливыми стойками. В этом случае может быть применен следующий паспорт устанавливаемой при проходке анкерной крепи: $\ell_{a,k} = 2,4 \text{ м}; n_k = 5; C_k = 1,2 \text{ м}, \Delta_{a,k} = 50 \text{ мм}$. Эту крепь следует усиливать либо одной стойкой ГВЗО, либо двумя деревянными стойками.

3.6. Для штрека, проводимого в массиве, а затем поддерживаемого на границе с выработанным пространством и погашаемого смежной лавой, возможны три паспорта крепления и поддержания с установкой при проходке анкерной крепи с параметрами:

- рассчитанными на весь срок службы штрека;
- требуемыми в период до влияния первой лавы и установкой дополнительных усиливающих анкеров на расстоянии от лавы $\ell \geq 0,1H$, рассчитанных на поддержание кровли до погашения его второй лавой;
- требуемыми до влияния первой лавы, с усилением ее стойками на расстоянии $\ell \geq 0,1H$ до этой лавы и в период поддержания штрека на границе с выработанным пространством до погашения его второй лавой.

В первом паспорте параметры анкерной крепи определяют расчетными смещениями кровли, равными 300 мм, при которых $P_a = 105 \text{ кН/м}^2$. Поэтому при $N_a = 90 \text{ кН}, B = 5 \text{ м}$ и $n_k = 5$ в этом паспорте параметры анкерной крепи принимаем следующими:

$$\ell_{a,k} = 3,2 \text{ м}; n_k = 5; C_k = 0,8 \text{ м}; \Delta_a = 70 \text{ мм.}$$

Во втором паспорте параметры устанавливаемой при проходке анкерной крепи, при смещениях кровли до влияния первой лавы 60 мм и требуемом сопротивлении 55 кН/м^2 , могут быть приняты следующими:

$$\ell_{a,k} = 2,2 \text{ м}; n_k = 5; C_k = 1,4 \text{ м.}$$

Однако, учитывая, что в дальнейшем эта крепь будет работать в тяжелых условиях при расположении штрека на границе с выработанным пространством, расстояние между рядами анкеров C_k уменьшаем до 1,2 м, а конструктивную податливость анкеров принимаем $\Delta_a = 70$ мм.

Сопротивление усиливающих анкеров, устанавливаемых на расстоянии $l \geq 60$ м до лавы, в этом паспорте составит $P_{y,a} = (105-55)5 = 250$ кН/м. При таком сопротивлении количество усиливающих анкеров между рядами установленной при проходке анкерной крепи должно быть $n_{y,a} \geq 1,2 \cdot 250/90 = 3,3$, т. е. паспорт усиливающей крепи принимаем с параметрами:

$$l_{a,y} = 3,2 \text{ м}; n_{a,y} = 4; C_{a,y} = 1,4 \text{ м}; \Delta_{a,y} = 70 \text{ мм}.$$

В обоих рассмотренных паспортах в штреке за сопряжением с первой лавой в зонах интенсивного сдвига и обрушения основной кровли на расстоянии до 70 м и 40 м перед погашающей ее лавой в соответствии с Инструкцией должна быть установлена усиливающая стоечная крепь с сопротивлением равным 500 кН/м, т. е. в соответствии с этим требованием на указанных участках в паспортах предусматриваем установку двух гидравлических стоек усиления ГВЗО с паспортной несущей способностью 300 кН в рядах основной или усиливающей анкерной крепи с расстоянием между ними 1,2–1,5 м.

При переходе штрека на границу с выработанным пространством в обоих паспортах также должна быть по Инструкции установлена посадочно-защитная крепь. Поэтому предусматриваем установку за выработкой посадочно-защитной крепи с сопротивлением 4000 кН/м. При использовании в качестве этой крепи тумб БДБ с несущей способностью 2200 кН, их требуемое количество составит $U_t = 4000/2200 = 2$ тумбы/м. С учетом размеров тумб 0,5×0,5 м посадочно-защитную крепь принимаем сплошной однорядной.

Большим недостатком приведенных паспортов является то, что в зонах интенсивного сдвига и обрушения кровли требуется применение составных сталеполимерных анкеров длиной 3,2 м: в первом паспорте пять штук в рядах при проходке, а во втором паспорте четыре штуки в рядах перед первой лавой.

Учитывая отмеченное, считаем более целесообразным применение паспорта, в котором устанавливаемая при проходке анкерная крепь с параметрами:

$$l_{a,k} = 2,2 \text{ м}; n_k = 5; C_k = 1,2 \text{ м}; \Delta_a = 70 \text{ мм} -$$

усиливается только стойками.

В этом паспорте параметры усиливающей стоечной крепи в зоне влияния первой лавы на участке от 0,1Н до сопряжения следует принимать аналогично п. 3.4 данного приложения, т. е. устанавливать по одной стойке ГВЗО или по две деревянные стойки в средней части штрека между рядами анкерной крепи под отрезок жесткого верхняка.

За первой лавой на расстоянии от нее до 70 м и перед второй лавой на расстоянии от нее до 40 м параметры усиливающей стоечной крепи следует принимать такими же, как указано выше, т. е. две стойки ГВЗО или четыре деревянные стойки. На остальном участке поддержания штрека на границе с выработанным пространством от 100 м за первой лавой и до 50 м перед второй лавой сопротивление усиливающей стоечной крепи следует принимать из условия снижения здесь интенсивности горного давления в два раза, т. е. после снятия стоек ГВЗО необходима установка двух деревянных стоек между рядами анкерной крепи. Параметры посадочно-защитной крепи в этом паспорте следует принимать такими же, как в паспортах с усиливающей анкерной крепью, т. е. один ряд тумб БДБТ. Преимущество этого паспорта также состоит в том, что усиливающие стойки в два–три раза уменьшают пучение пород почвы.

3.7. Для штрека, проводимого в массиве, затем охраняемого за первой лавой целиком шириной 5–6 м и погашаемого за второй лавой, где целик выполняет функцию управления сдвижением и обрушением основной кровли, как посадочно-защитная крепь в п. 3.6, выбор и расчет паспорта крепления и поддержания кровли выработки также следует производить аналогично п. 3.6.

Для этого штрека следует принимать комбинированный паспорт, включающий установку при проходке анкерной крепи, рассчитываемой по смещениям кровли 90 мм до влияния первой лавы (см. п. 2.7) с параметрами:

$$l_a = 2,4 \text{ м}; n_k = 5; C_k = 1,2 \text{ м}; \Delta_a = 50 \text{ мм},$$

которая в дальнейшем усиливается стойками:

- на расстоянии 60 м до первой лавы – одной ГВЗО или двумя деревянными;
- на расстояниях до 70 м за первой лавой и 40 м до второй лавы – двумя ГВЗО или четырьмя деревянными;
- на остальном участке охраны штрека целиком – двумя деревянными.

Из приведенных расчетов следует, что в рассматриваемых условиях при использовании стержней из Ст5 диаметром $d_c = 20 \text{ мм}$, закрепляемых в скважине двумя ампулами на длине 1,1–1,2 м, анкеры с одинарными стержнями длиной до 2,5 м обеспечивают поддержание кровли только в уклоне и штреках шириной 5 м, поддерживаемых в массиве вне влияния очистных работ. Для сопряжения присечного штрека уже при проходке, а в остальных штреках в зонах влияния очистных работ для поддержания кровли в продолжение всего срока службы одной анкерной крепью необходимо применение более дорогих, сложных в изготовлении и трудоемких при бурении скважин и установке анкеров из составных стержней длиной до 3,2 м. В этих условиях при использовании анкеров из одинарных стержней необходимо закреплять их по всей длине скважин, а также увеличить в 1,3–1,5 раза сопротивление анкерной крепи, по сравнению с требуемым минимальным, либо за счет увеличения плотности установки анкеров P_a из Ст5 и $d_c = 20 \text{ мм}$ до $1,6\text{--}2,0 \text{ анк./м}^2$, либо за счет использования стержней из Ст5 $d_c = 24 \text{ мм}$.

Таблица П.9.1.

Рекомендуемые паспорта крепления и поддержания кровли выработок

Выработка	Анкерная крепь при проходке	Усиливающая стоечная крепь в зонах влияния очистных работ	Посадочно-защитная крепь на границе с выработанным пространством
Уклон при $\ell_y \geq 60$ м	Анкеры Ст5, $d_c = 20$ мм; $\ell_{ak} = 2,2$ м; $n_k = 5$; $C_k = 1,2$ м; $\Delta_a = 0$ мм. Закрепление по длине 1,1–1,2 м (две ампулы)	—	—
Сопряжение при $\ell_y \geq 60$ м	Анкеры Ст5, $d_c = 24$ мм; $\ell_a = 2,5$ м; $n_k = 7$; $C_k = 0,9$ м; $\Delta_a = 0$ мм. Закрепление по всей длине скважины (три ампулы)	—	—
Штрек при $\ell_y = 30$ м	Анкеры Ст5, $d_c = 24$ мм; $\ell_a = 2,4$ м; $n_k = 5$; $C_k = 1,2$ м; $\Delta_a = 0$ мм. Закрепление по длине 1,1–1,2 м (две ампулы)	—	—
Погашаемый штрек	Анкеры Ст5, $d_c = 20$ мм; $\ell_a = 2,2$ м; $n_k = 5$; $C_k = 1,4$ м; $\Delta_a = 30$ мм. Закрепление по длине 1,1–1,2 м (две ампулы)	Одна стойка ГВЗО между рядами анкеров на расстоянии 60 м от лавы	—
Штрек, проходимый вприсечку	Анкеры Ст5, $d_c = 24$ мм; $\ell_a = 2,4$ м; $n_k = 5$; $C_k = 1,2$ м; $\Delta_a = 50$ мм. Закрепление по длине 1,1–1,2 м (две ампулы)	Одна стойка ГВЗО между рядами анкеров на расстоянии 30 м от лавы	—
Штрек, поддерживаемый на границе	Анкеры Ст5, $d_c = 20$ мм; $\ell_a = 2,4$ м; $n_k = 5$; $C_k = 1,2$ м; $\Delta_a = 70$ мм. Закрепление по длине 1,1–1,2 м (две ампулы)	До лавы: одна стойка ГВЗО между рядами анкеров на расстоянии 60 м от лавы. На границе: 70 м за лавой и 40 м до погашения – две стойки ГВЗО, на остальном протяжении штрека – две деревянные стойки между рядами анкеров	Две тумбы БДБТ на 1 м штрека
Штрек, охраняемый разрушающимся целиком шириной 5–6 м	Анкеры Ст5, $d_c = 20$ мм; $\ell_a = 2,4$ м; $n_k = 5$; $C_k = 1,2$ м; $\Delta_a = 70$ мм. Закрепление по длине 1,1–1,2 м (две ампулы)	До лавы: одна стойка ГВЗО между рядами анкеров на расстоянии 60 м от лавы. При охране целиком: 70 м за лавой и 40 м до погашения – две стойки ГВЗО, на остальном протяжении штрека – две деревянные стойки между рядами анкеров	—

Расчеты также показывают, что в зонах влияния очистных работ и на границе с выработанным пространством поддержание кровли может быть обеспечено при усилении установленной при проходке анкерной крепи с длиной анкеров до 2,5 м и их плотностью $\Pi = 0,8\text{--}0,9 \text{ анк./м}^2$ путем установки в штреках податливых стоек (одной–двух гидравлических или двух–трех деревянных. Эти паспорта крепления являются более экономичными, менее трудоемкими, обеспечивают возможность проведения штреков с большой скоростью и уменьшают пучение почвы до 200–300 мм. В соответствии с отмеченным в табл. П.9.1 приведены рекомендуемые для применения паспорта крепления и поддержания кровли выработок в рассматриваемых условиях.

4. Определение параметров анкерной крепи в боках

Необходимость крепления боков выработок и сопряжений определяется в соответствии с разделами 4 и 7 Инструкции на основании расчетных напряжений в боках и сопоставления их с расчетным сопротивлением пластика сжатию, которое в рассматриваемых условиях составляет $R_{c.p} = 13 \text{ МПа}$ и $R_{c.b} = 24 \text{ МПа}$.

4.1. Для уклона напряжения пластика и пород в боках составят

$$\sigma = 1,5 \gamma H = 22,5 \text{ МПа.}$$

При этой величине напряжений: $\sigma/R_{c.p} = 1,75$ и $\sigma/R_{c.b} = 0,95$ – в уклоне необходимо производить крепление только пластика анкерной крепью с длиной анкеров $l_{a.b} = 1,6 \text{ м}$ и $P_{a.b} = 25 \text{ кН/м}^2$. Принимая для крепления пластика сталеполимерные анкеры из Ст5 $d_c = 20 \text{ мм}$, закрепляемые одной ампулой с расчетной несущей способностью $N_a = 60 \text{ кН}$, и количество анкеров в ряду $n_b = 2$, расчетное расстояние между анкерами в пласте получим $C_b = 2 \cdot 60/25 \cdot 2,5 \leq 1,9 \text{ м}$. По условию требуемой плотности установки анкеров – $C_b \leq 2/2,5 \cdot 0,4 \leq 2,0 \text{ м}$. Окончательно для уклона принимаем паспорт с параметрами:

$$l_{a.b} = 1,6 \text{ м}; n_b = 2; C_b = 1,9 \text{ м.}$$

В рядах анкера устанавливаем на границу пластика с кровлей и в почве пластика с отклонением от напластования на угол около 20° .

4.2. Для сопряжения напряжения в боках составят

$$\sigma = 2\gamma H = 30 \text{ МПа.}$$

При этой величине напряжений отношение $\sigma/R_{c.p} = 2,3$, а $\sigma/R_{c.b} = 1,4$. Тогда в боках сопряжения устанавливаем анкерную крепь с параметрами $l_{a.b} = 1,8 \text{ м}$ и $P_{a.b} = 1,5 \cdot 30 = 45 \text{ кН/м}^2$. Принимая для сопряжения сталеполимерные анкеры с $N_a = 60 \text{ кН}$ и количество анкеров в рядах $n_b = 2$, расчетное расстояние между рядами анкеров получим

$$C_6 = 2 \cdot 60 / 45 \cdot 2,5 \leq 1,0 \text{ м.}$$

Окончательно для сопряжения принимаем паспорт с анкерной крепью с параметрами:

$$\ell_{a.6} = 1,8 \text{ м}; n_6 = 2; C_6 = 1,0 \text{ м.}$$

В этом паспорте первый ряд анкеров устанавливают на углах сопряжения под углом 45° к направлению выработок.

4.3. Для штрека, проводимого в массиве, а затем охраняемого целиком $\ell_u = 30$ м, напряжения в пласте и породах в боках составят

$$\sigma = 1,5[1 + (2-1)(60-30)/60] \gamma H = 2,25\gamma H = 34 \text{ МПа.}$$

При этой величине напряжений они превышают $R_{c.p}$ и $R_{c.b}$, а отношение $\sigma/R_{c.p} = 2,6$. В этих условиях в боках штрека устанавливаем анкерную крепь с параметрами $\ell_a = 1,8$ м и сопротивлением $P_a = 32 \text{ кН}/\text{м}^2$, а количество анкеров в рядах составит $n_6 = 2$. Тогда, принимая для крепления боков сталеполимерные анкеры с $N_a = 60 \text{ кН}$, расстояние между рядами анкеров получим $C_k \leq 2 \cdot 60 / 32 \cdot 2,5 = 1,5 \text{ м.}$

Окончательно принимаем для штрека паспорт с анкерной крепью, имеющей следующие параметры:

$$\ell_{a.6} = 1,8 \text{ м}; n_6 = 2; C_6 = 1,5 \text{ м.}$$

4.4. Для штрека, проводимого в массиве, а затем погашаемого лавой, напряжения в боках составят

$$\sigma = 1,5 \cdot 2 \gamma H = 45 \text{ МПа.}$$

Такие же напряжения в боках со стороны массива к концу срока службы формируются в штреках, проводимых вприсечку, охраняемых целиком шириной 2,5–3 m и поддерживаемых на границе с выработанным пространством. Поэтому во всех этих штреках параметры анкерной крепи следует принимать по номограмме (см. рис. 2) для $\sigma/R_{c.6} = 45/13 = 3,4$, т. е. $\ell_{a.6} = 2,0 \text{ м}, P_{a.6} = 36 \text{ кН}/\text{м}^2$.

В этих штреках, в случае применения сталеполимерных анкеров с $N_a = 60 \text{ кН}$ и количеством анкеров в рядах $n_6 = 2$, расстояние между рядами анкеров составит $C_6 = 2 \cdot 60 / 36 \cdot 2,5 = 1,3 \text{ м.}$

Однако, учитывая, что эти штреки погашаются лавами и применение здесь сталеполимерных анкеров создает трудности выемки угля в лавах, более целесообразно применять в пласте стеклопластиковые анкеры с такой же несущей способностью, как у сталеполимерных.

4.5. Для присечных штреков с защитной полосой 2–3 м и штреков, охраняемых целиком шириной 5–6 м, параметры анкерной крепи с их стороны следует принимать из условия управляемого деформирования полосы и целика до 300 мм (см. п. 4.6 Инструкции), т. е. устанавливать здесь анкеры длиной 2,5 м, закрепляемые по всей длине скважин с сопротивле-

нием $80 \text{ кН}/\text{м}^2$. Тогда при $N_a = 100 \text{ кН}$ и $n_{a.6} = 3$ расстояние между рядами анкеров $C_{a.6}$ должно быть равным 1,4 м.

Требуемая податливость этих анкеров $\Delta_{a.6} = 90 \text{ мм}$ так же, как и равная 40–50 мм в боках уклона и сопряжения, может быть обеспечена их установкой через деревянный прогон или демпфирующие податливые элементы.

5. После определения параметров анкерной и усиливающих крепей в паспортах крепления и поддержания кровли и боков для принятых паспортов в соответствии с разд. 5 производится выбор конструкций опорных элементов и затяжки. Например, для рассматриваемых условий в качестве верхняков в кровле уклона, сопряжения и всех штреков могут быть приняты металлические полосы, а для затяжки – металлические решетки но, учитывая возможность образования куполов в проходческом забое, более целесообразно применение комбинированной подхват-затяжки. В боках уклона, сопряжения и охраняемого целиком штрека следует принять металлические полосы и металлические решетки. В боках других штреков более целесообразно в качестве прогонов применять деревянные распилы, а затяжку – из досок или стеклоткани.

В случае применения в боках деревянных сминающихся прогонов, не требуется устанавливать на анкерах демпфирующие податливые элементы.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	№ стр.
В В Е Д Е Н И Е	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
2. ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АНКЕРНОЙ КРЕПИ	6
3. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ ДЛЯ КРОВЛИ ВЫРАБОТОК И СОПРЯЖЕНИЙ	8
3.1. Исходные данные для расчета крепи	8
3.2. Основные расчетные положения	10
3.3. Расчет параметров крепи выработок и сопряжений, проводимых и поддерживаемых в массиве вне влияния очистных работ	11
3.4. Расчет параметров крепи для магистральных выработок и сопряжений, поддерживаемых в зоне опорного давления при ширине целиков больше $0,05H$, но не менее 15 м	13
3.5. Расчет параметров крепи для выемочных выработок, погашаемых за лавой	15
3.6. Расчет параметров крепи для выемочных выработок, охраняемых целиком шириной не менее 15 м, а затем погашаемых за смежной лавой	15
3.7. Расчет параметров крепи для выемочных выработок, охраняемых целиком шириной $2,5\text{--}3t$, а затем погашаемых за смежной лавой	16
3.8. Расчет параметров крепи для выемочных выработок, поддерживаемых на границе с выработанным пространством	16
3.9. Расчет параметров крепи в кровле выработок, проводимых вприсечку к выработанному пространству	18
3.10. Расчет параметров крепи в монтажных камерах	19
4. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРЕПИ В БОКАХ ВЫРАБОТОК И СОПРЯЖЕНИЙ	19
5. ВЫБОР КОНСТРУКЦИЙ АНКЕРНОЙ КРЕПИ	21
6. ВЫБОР КОНСТРУКЦИЙ УСИЛИВАЮЩИХ И ПОСАДОЧНО-ЗАЩИТНЫХ КРЕПЕЙ	25
7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАСПОРТОВ КРЕПЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫРАБОТОК И ИХ СОПРЯЖЕНИЙ	26
8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ АНКЕРНОЙ КРЕПИ	28
9. КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АНКЕРНОЙ КРЕПИ	29
ПРИЛОЖЕНИЯ	33
Приложение 1. Определение расчетных смещений кровли с анкерной крепью	34
Приложение 2. Техническая характеристика ампул	40
Приложение 3. Схемы узлов податливости анкерной крепи с демпфирующими элементами	41
Приложение 4. Подхват из многожелобчатого профия	42
Приложение 5. Конструкция металлических верхняков и затяжек	43
Приложение 6. Посадочно-защитные крепи из тумб	47
Приложение 7. Технология установки сталеполимерных анкеров	48
Приложение 8. Приборы для определения параметров и контроля работоспособности анкерной крепи	49
Приложение 9. Примеры расчета и выбора паспортов крепления и поддержания выработок и сопряжений анкерной крепью	53

*Редактор Е. М. Платонова
Технический редактор Л. П. Хлюпша
Художественный редактор С. А. Филимонова
Корректор М. А. Тарасенко
Компьютерный набор и верстка Н. А. Мустафиной*

**Формат бумаги 60×90/16. Объем 4,5 п. л. Тираж 300.
Заказ № 18. Печатный цех ВНИМИ**