


СОГЛАСОВАНО
Первый вице-президент
ОАО «АК «Транснефть»



В.В.Калинин
2004г

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Терма»



А.С.Юруш
«28» апреля 2004г

**ЛЕНТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАДИАЦИОННО-МОДИФИЦИРОВАННАЯ
«ТЕРМА-Л»
ТУ 2245-010-44271562-2004**

Срок введения:
с 01.03.2004г
до 01.03.2009 г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Институт ВНИИСТ»

Э.Л.Кокосадзе
«5» апреля 2004г

Начальник производственного
отдела ОАО АК «Транснефть»

А.С.Горин
«___» _____ 2004г

Начальник Управления по надзору в
нефтяной и газовой промышленности
Госгортехнадзора России

С.Н.Мокроусов
«___» _____ 2004г

РАЗРАБОТАНО:

Главный технолог
ЗАО «Терма»

В.А.Майоров
«___» _____ 2004г

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взаим. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Письмо №10-03/530
27.04.04г.

Настоящие технические условия распространяются на ленту термоусаживающуюся радиационно - модифицированную «ТЕРМА-Л» (далее по тексту – «лента»), предназначенную для использования в качестве защитной обертки в конструкциях комбинированных покрытий на основе битумно-полимерных мастик, для антикоррозионной защиты магистральных нефтепроводов.

Лента представляет собой рулонный материал, полученный методом экструзии. Для изготовления ленты используют термо - и светостабилизированные марки полиэтилена низкой плотности 153-003, 10204-003 и др. по ГОСТ 16337-77, а также композиции полиэтилена низкой плотности для кабельной промышленности марок: 153-10К; 102-10К; 107-10К и др. по ГОСТ 16336-77.

Пример условного обозначения при заказе ленты «ТЕРМА-Л» шириной 450 мм и толщиной 0,8 мм:

Лента ТЕРМА-Л 450 × 0,8 , ТУ 2245-010-44271562-2004

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Лента должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Геометрические размеры полотна ленты должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя и ед. измерения	Норма	Допустимое отклонение	Метод испытаний по ТУ
1.	Толщина, мм	0,7	+0,1	По п. 4.5.
		0,8	+0,1	
2.	Ширина, мм	225	+5	По п. 4.6.
		450	+5	

					ТУ 2245-010-44271562-2004				
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата					
Разработ					Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная «ТЕРМА-Л» Технические условия	Литера		Лист	Листов
Провер						0		2	10
Н.контр						ЗАО «Терма»			
Утвердил									

3.	Длина полотна ленты в рулоне, мм., не менее, при толщине:			По п. 4.7.
	0,7	140	± 1	
	0,8	110	± 1	

По согласованию с потребителем допускается выпуск ленты других размеров.

1.3. По внешнему виду лента не должна иметь дефектов в виде отверстий, складок, пузырей или включений инородных частиц. Торцы рулонов должны быть ровными; рулоны должны иметь цилиндрическую форму.

1.4. Свойства ленты должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование показателя и единица измерения	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Прочность при разрыве, МПа, не менее	12*	ГОСТ 11262, по п. 4.8.
2	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200	ГОСТ 11262, по п. 4.8.
3	Изменение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 110 ⁰ С в течение 1000ч, %, не более	25	ГОСТ 11262 по п.4.9
4	Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	10	ГОСТ 6433-71
5	Усадка в продольном направлении, % не менее, при температуре 140 ⁰ С	15	по п.4.9.
	Релаксация, % не менее при температуре: 60 ⁰ С	4	
	80 ⁰ С	6	
6	Содержание гель - фракции, %, не менее	40	по п.4.10.
7	Водопоглощение ленты в течение 1000 ч. при температуре 20 ⁰ С, %, не более	0,5	по п.4.11.

*- Прочность ленты при разрыве по желанию заказчика может быть увеличена.

					ТУ 2245-010-44271562-2004	Лист
						стр. 2
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		

1.5.Упаковка и маркировка

1.5.1. Ленту поставляют в рулонах, намотанной на картонные или пластмассовые втулки, размеры которых приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование характеристики	Норма	Метод испытания
1. Внутренний диаметр втулки, мм.	75-80	Линейка измерительная ГОСТ 427
2. Наружный диаметр втулки, мм.	85-90	

1.5.2. Конец полотна ленты в рулоне закрепляют липкой лентой. Рулон упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354-82 и обвязывают шпагатом или другим перевязочным материалом.

По согласованию с заказчиком допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность ленты при транспортировке.

1.5.3. К каждому рулону прикрепляют этикетку, в которой указывают:
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование продукции;
дату изготовления;
номер партии;
толщину и ширину ленты;
длину ленты в рулоне;
вес рулона, кг;
номер настоящих технических условий.

Этикетка должна быть четко заполнена.

1.5.4. Каждую партию ленты сопровождают документом о качестве, в котором указывают:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование продукции;
номер партии;
вес общий (нетто) или общий метраж ленты;
дату изготовления;
номер настоящих технических условий;
результаты испытаний и заключение о соответствии партии требованиям настоящих технических условий.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. В соответствии с ГОСТ 12.1.007-78 лента относится к 4 классу опасности и не является токсичным продуктом.

2.2. Лента при нанесении на нефтепровод не выделяет в окружающую среду токсичных веществ. При непосредственном контакте, вредного влияния на организм человека не оказывает. Использование ее в комнатных и атмосферных условиях в интервалах температур эксплуатации не требует особых мер предосторожности.

Лента относится к группе пожароопасных материалов. Показатели пожароопасности по таблице 1 ГОСТ 12.1.044. Температура воспламенения около 260⁰С, температура самовоспламенения около 400⁰С. Средством пожаротушения являются вода, песок и огнетушители: углекислотные, пенные и порошковые.

2.3. Требования безопасности при производстве ленты – по ГОСТ 12.1.030 ССБТ.

2.4. При производстве ленты возможно образование мелкой пыли, выделение в воздух летучих продуктов термоокислительной деструкции, содержащих формальдегид, ацетальдегид, органические кислоты, окись углерода.

2.5. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) и класс опасности продуктов приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование компонента	ПДК, мг/м³	Класс опасности	Метод определения
Формальдегид	0,5	2	МУ 4524-37
Ацетальдегид	5,0	3	МУ 2563-82
Органические кислоты (в пересчете на уксусную)	5,0	3	МУ 4592-88
Оксид углерода	20,0	4	МУ 1641-77

2.6. При производстве ленты безвозвратные отходы не образуются. В производственном процессе используется оборотная вода.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Лента поставляется партиями. Партией считается количество ленты, изготовленное из одного и того же вида исходного сырья и сопровождаемое одним документом о качестве.

3.2. Для определения соответствия ленты требованиям настоящих технических условий проводят приемно-сдаточные и периодические испытания на 2% от партии, но не менее чем на 2-х рулонах. Отбор рулонов для проведения приемно-сдаточных и периодических испытаний производится по ГОСТ 18321-73 методом случайной выборки.

3.3. Приемно-сдаточные испытания ленты проводят на соответствие требованиям таблицы 1, а также по показателям, указанным в п.п. 1,2,6,7 таблицы 2 и п.п. 1,2 таблицы 3.

3.4. Периодические испытания проводят на рулонах ленты, выдержавших приемно-сдаточные испытания, по показателю 5 таблицы 2 не реже одного раза в полгода, по показателям 3 и 8 таблицы 2 не реже одного раза в год.

3.5. При неудовлетворительных результатах испытаний, хотя бы по одному из показателей, проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов от той же партии по этим показателям. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

3.6. При неудовлетворительных, результатах повторных испытаний - партию ленты бракуют.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. *Внешний вид ленты* определяют визуально в процессе изготовления всей партии.

4.2. *Внешний вид рулона* определяют визуально.

4.3. Испытания ленты проводят не ранее, чем через 16 часов после изготовления партии.

4.4. Для проведения испытаний от каждого контролируемого рулона, проверенного по размерам и внешнему виду, отрезают по одному метру ленты, предварительно удалив верхний виток ленты. Отрезки ленты, именуемые в дальнейшем - *пробы*, перед испытаниями выдерживают не менее трех часов при температуре (23±2)°С, затем из них вырезают испытательные образцы в соответствии с методами испытаний. Испытания проводят при температуре окружающей среды (23±2)°С.

4.5. *Толщина ленты*. Для определения *толщины ленты* от каждой пробы на всю ширину ленты отрезают образец - полоску не менее 50 мм. Толщину измеряют любым толщиномером или микрометром с ценой деления 0,01 мм в семи точках, равномерно расположенных по ширине ленты.

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение всех измерений.

4.6. Для определения *ширины ленты* в рулоне от каждой пробы на всю ширину отрезают образец (полосу) порядка 500 мм. Образец укладывают на ровную поверхность и измеряют ширину ленты перпендикулярно краю в трех местах на расстоянии 150-160 мм. Ширину измеряют с помощью линейки с ценой деления 1 мм.

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение всех измерений.

4.7 *Длину ленты в рулоне* определяют с помощью счетчика метража с погрешностью до $\pm 1\%$ или методом взвешивания. Для этого от партии, не ранее чем через 16 часов после изготовления, отбирают рулоны в соответствии с п. 3.2. Из рулонов удаляют шпули; каждый рулон взвешивают на весах с погрешностью до $\pm 0,05$ кг. От каждого рулона отрезают пробу длиной около 1,5 м. После выдержки пробы в соответствии с п. 4.4 из нее перпендикулярно краю ленты вырезают эталонный образец длиной 1 м, измеренный с погрешностью до 1 мм и взвешивают на весах с погрешностью до $\pm 0,1$ г.

Длину ленты в рулоне вычисляют следующим образом:

$$\text{Длина ленты в рулоне, м} = \frac{\text{Вес рулона без шпули, кг}}{\text{Вес эталонного образца, г/м} \times 0,001}$$

За результат испытания принимают длину ленты в данном рулоне.

4.8 *Прочность и относительное удлинение при разрыве* определяют по ГОСТ 11262 на образцах - лопатках типа 1, вырезанных в продольном направлении ленты. Для испытаний используют не менее пяти образцов. Размеры образцов определяются размерами вырубного ножа, и после изготовления не контролируются. Скорость движения подвижного зажима машины 100 мм/мин.

За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение прочности и относительного удлинения при разрыве всех испытанных образцов.

4.9 *Усадку в продольном направлении* определяют по изменению длины образца после термической выдержки.

4.9.1. Аппаратура и материалы:

- сушильный шкаф, обеспечивающий поддержание температуры с погрешностью $\pm 2^{\circ}\text{C}$;
- измерительная линейка с ценой деления 1 мм;
- часы или таймер.

4.9.2. Используемые образцы.

Из проб, в продольном направлении ленты вырезают образцы в виде прямоугольника со сторонами (100 и 20) мм. Количество образцов не менее трех.

4.9.3. Проведение испытания.

Образцы помещают в сушильный шкаф на поверхность, исключаящую сопротивление усадке (поддон с тальком). Выдержку образцов проводят при температуре 140°C в течение 30 минут. (Для определения степени релаксации образцы выдержи-

вают при температуре 60 или 80°С в течение 30 минут). После выдержки образцы извлекают из шкафа, кондиционируют 30 минут при температуре (23±2)°С и проводят измерение образцов с погрешностью до ±1 мм.

4.9.4. Обработка результатов.

Усадку (X) в процентах вычисляют по формуле:

$$X = \frac{L_0 - L}{L} \times 100$$

где:

*L*₀ - начальная длина образца, мм

L - длина образца после термической выдержки, мм

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение усадки всех испытанных образцов.

4.10. *Определение гель - фракции* проводят методом экстрагирования.

4.10.1. Аппаратура и материалы:

- колба круглодонная по ГОСТ 25336 объемом не менее 500 см³;
- весы аналитические с ценой деления 0,0001 г;
- холодильник шариковый на шлифах по ГОСТ 24104;
- насадка для экстрагирования твердых веществ по ГОСТ 25336;
- колбонагреватель или плитка электрическая с закрытой спиралью,
- часы;
- О-ксилол по ТУ 6-09-3825-88 марки: ч, чда, хч;
- проволока алюминиевая;
- ткань - бязь 40.

4.10.2. Испытуемые образцы.

Из проб ленты вырезают не менее пяти образцов в виде квадратов со стороной 10 мм. Масса образца должна равняться 0,08-0,10 гр.

4.10.3. Проведение испытания.

Образцы взвешивают на весах с погрешностью ±0,0001 гр. и упаковывают по одной штуке во взвешенные с той же погрешностью мешочки из бязи 40. Упакованные образцы нанизывают на алюминиевую проволоку и помещают в колбу, заполненную ксилолом в объеме (250-300) см³ и снабженную обратным холодильником. Можно поместить упакованные образцы в насадку для экстрагирования твердых образцов.

Ксилол доводят до кипения и кипятят в течение 16 часов. Затем образцы вынимают и сушат при температуре (60-80)°С до постоянной массы.

4.10.4. Обработка результатов.

Величину гель-фракции вычисляют по формуле:

$$G = \frac{M_2 - M_1}{M} \times 100 \%$$

где:

M_1 - масса образца с тарой после кипячения в ксилоле, г;

M_2 - масса тары, г;

M - масса образца до кипячения в ксилоле, г;

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение гель-фракции всех испытанных образцов.

4.11. *Водопоглощение* определяют по разности между исходной массой образца и массой образца после воздействия воды.

4.11.1. Аппаратура и материалы:

- весы с ценой деления 0,0001 г.
- емкость с дистиллированной водой;
- термометр с ценой деления 1°C или другое средство измерения температуры с погрешностью до $\pm 1^\circ\text{C}$;
- измерительная линейка с ценой деления 1 мм для измерения размеров образцов;
- инструмент для резки образцов.

Температура дистиллированной воды в емкости должна поддерживаться с погрешностью до $\pm 2^\circ\text{C}$.

4.11.2. Испытуемые образцы.

Для испытаний из пробы ленты вырезают образцы в форме квадрата со стороной (50 ± 1) мм. Поверхность образцов и края должны быть гладкими и чистыми. Для испытаний используют не менее трех образцов.

4.11.3. Проведение испытаний.

Подготовленные к испытанию образцы взвешивают с погрешностью до $\pm 0,0001$ г и помещают в емкость с дистиллированной водой. Количество воды в емкости должно быть не менее 8 мл на 1 см² площади образца. Образцы должны быть полностью погружены в воду, не должны соприкасаться друг с другом и стенками емкости. Выдержку проводят при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 1000 часов. Во время испытания следят за уровнем воды в емкости и перемешивают воду один раз в сутки. По окончании выдержки образцы вынимают из воды, вытирают чистой сухой тканью или фильтровальной бумагой. Через 15 мин после извлечения из воды образцы взвешивают с погрешностью до $\pm 0,0001$ г.

					ТУ 2245-010-44271562-2004	Лист
						стр. 8
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		

4.11.4. Результаты испытания.

Водопоглощение (W) вычисляют по формуле :

$$W, \% = \frac{(m1 - m0)}{m0} \times 100\%,$$

где:

m1 - масса образца после выдержки в воде, г;

m0 - первоначальная масса образца, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение водопоглощения всех испытанных образцов.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование ленты производится в соответствии с п.1.5. настоящих ТУ, транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

5.2. Хранение ленты должно осуществляться в заводской упаковке, в складских помещениях или местах, защищенных от солнца и атмосферных осадков при температуре не ниже минус 50°С и не выше 45°С.

5.3. Рулоны ленты должны транспортироваться и храниться в вертикальном положении не более, чем в три ряда.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Лента наносится на трубопроводы механизированным способом или вручную с постоянным натяжением.

При температуре окружающего воздуха ниже 10⁰С рулоны ленты необходимо выдержать не менее 48 ч в теплом помещении, при температуре не ниже 15°С (но не выше 45°С).

6.2 Лента должна применяться в конструкциях изоляционных покрытий трубопроводов в соответствии с ГОСТ Р 51164-98.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1.Изготовитель гарантирует соответствие ленты требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения ленты - два года со дня изготовления.

					ТУ 2245-010-44271562-2004	Лист
						стр. 9
Изд	Ист	№ докум	Подп	Дата		

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технической документации,
на которую даны ссылки в данных ТУ

ГОСТ 16337-77	Полиэтилены высокого давления.
ГОСТ 16336-77	Композиции полиэтиленов для кабельной промышленности.
ГОСТ 11262-80	Пластмассы. Метод испытания на растяжение.
ГОСТ 6433.3-71	Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном и постоянном напряжении.
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 12.1.007-78	Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.044	Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
ГОСТ 12.1.030	ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности.
ГОСТ 18321-73	Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.
ГОСТ 25336	Посуда и оборудование лабораторное стеклянное. Типы, основные параметры и размер.
ГОСТ 24104	Весы лабораторные общего назначения и образцовые.
ГОСТ Р 51164-98	Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ
НАДЗОР РОССИИ
(Госгортехнадзор России)**

А. Лукьянова ул., д.4, корп.8, Москва, 105066
Телефон: (095) 263-97-75 Факс: (095) 261-60-43
E-mail: gosnadzor@gosnadzor.ru

www.gosnadzor.ru
ОКПО 00029618, ОГРН 1027739610425
ИНН/КПП 7710124814/770101001

27.04.2004 № 10-03/530

На № _____ от _____

И.о. генерального директора

ООО «Институт ВНИИСТ»

А.В. Ивакину

Управление по надзору в нефтяной и газовой промышленности рассмотрело и согласовывает представленные Вами Технические условия «Лента термоусаживающаяся полистиленовая радиационно-модифицированная «Терма-Л»» ТУ2245-010-44271562-2004.

Начальник Управления
по надзору в нефтяной и
газовой промышленности

С.Н. Мокроусов