

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
52483—  
2005

---

**ПРОКЛАДКИ (ПАКЕТЫ) ЖЕНСКИЕ  
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ**

**Общие технические условия**

Издание официальное



## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

- 1 РАЗРАБОТАН ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО «ЦНИИБ»)
- 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 157 «Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них»
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2005 г. № 508-ст
- 4 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	2
4 Классификация . . . . .	2
5 Технические требования . . . . .	3
6 Правила приемки . . . . .	7
7 Методы контроля . . . . .	7
8 Транспортирование и хранение . . . . .	13
9 Гарантии изготовителя. . . . .	13
Приложение А (рекомендуемое) Графические символы для изображения впитывающей способности женских гигиенических прокладок (пакетов) . . . . .	14
Библиография. . . . .	15

ПРОКЛАДКИ (ПАКЕТЫ) ЖЕНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

Общие технические условия

Hygienic pads for women. General specifications

Дата введения — 2007—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на женские гигиенические прокладки (пакеты) (далее — прокладки) и устанавливает требования к их качеству.

Требования, обеспечивающие безопасность прокладок для здоровья женщин, изложены в 5.11; 5.12, таблица 1 (показатели 4, 5); 5.13.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 10993-1—99 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

ГОСТ 15.009—91 Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 4233—77 Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 6658—75 Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9412—93 Марля медицинская. Общие технические условия

ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10700—97 Макулатура бумажная и картонная. Технические условия

ГОСТ 12026—76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 12301—81 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 12303—80 Пачки из картона, бумаги, комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 12523—77 Целлюлоза, бумага, картон. Метод определения величины рН водной вытяжки

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

# ГОСТ Р 52483—2005

ГОСТ 29251—91 (ИСО 385-1—84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюretki. Часть 1. Общие требования

**П р и м е ч а н и е —** При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 прокладки (пакеты) женские гигиенические:** Многослойные впитывающие изделия одноразового пользования, предназначенные для впитывания и удержания наружных выделений у женщин во время менструального и межменструального периода и используемые в качестве средств личной гигиены.

**3.2 прокладки (пакеты) женские гигиенические, используемые в медицинской практике:** Женские гигиенические прокладки (пакеты), которые могут применяться в период гинекологических заболеваний женщин.

**П р и м е ч а н и е —** Допускается использовать термин «прокладки медицинского назначения».

**3.3 верхний покровный слой:** Слой, который непосредственно соприкасается с кожей и пропускает выделения внутрь прокладки.

**3.4 распределительный слой:** Слой, который расположен за верхним покровным слоем и способствует равномерному распределению жидкости внутри прокладки.

**3.5 абсорбирующий слой:** Внутренний основной впитывающий слой прокладки, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость.

**3.6 защитный слой:** Слой, который располагается непосредственно за абсорбирующим слоем и предотвращает проникновение выделений на белье.

**3.7 нижний покровный слой:** Слой, который располагается за защитным слоем и наиболее удален от тела.

**3.8 фиксирующий слой:** Клеевой слой, который наносится на нижний покровный слой для фиксации прокладки на белье.

**3.9 антиадгезионный слой:** Слой, который закрывает фиксирующий слой.

**3.10 крылышки:** Элементы технического исполнения прокладки, которые располагаются на ее боковых сторонах, заворачиваются за край белья и фиксируются на нем для более прочного закрепления прокладки на белье.

**3.11 специальный ингредиент:** Вещество или материал, которые предназначены для придания прокладкам помимо основных функциональных свойств ряда дополнительных свойств (анти микробных, поглощающих запах и т. п.).

**3.12 суперабсорбент:** Химическое вещество в виде гранул, предназначенное для повышения впитывающей способности прокладки.

**3.13 индивидуальная упаковка:** Упаковка для одной отдельной прокладки, как правило, в виде пакета.

## 4 Классификация

**4.1** В зависимости от показателей качества прокладки изготавливают следующих видов и классов:

- ежедневные 1-го и 2-го классов;
- для критических дней 1-го и 2-го классов со средней и высокой впитывающей способностью;
- очные и для использования при обильных выделениях 1-го класса со средней и высокой впитывающей способностью и 2-го класса со средней впитывающей способностью.

## 5 Технические требования

5.1 Прокладки изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т. п.) на конкретную прокладку и/или группу прокладок. При необходимости на прокладки утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009.

### 5.2 Требования к конструкции прокладок

5.2.1 Основными составными частями конструкции прокладок являются (начиная со слоя, контактирующего с кожей): верхний покровный слой, распределительный слой, абсорбирующий слой, защитный слой, наружный покровный слой, фиксирующий слой и антиадгезионный слой, которые в комплексе обеспечивают впитывание выделяющейся жидкости и ее удержание внутри прокладки, а также фиксацию прокладки на белье.

Допускается изготавливать прокладки без распределительного слоя.

Допускается изготавливать прокладки без нижнего покровного слоя. В этом случае функции нижнего покровного слоя выполняет защитный слой.

В прокладках в индивидуальной упаковке антиадгезионным слоем может являться сама индивидуальная упаковка.

Прокладки могут иметь дополнительные слои, помимо указанных в настоящем пункте, выполняющие определенные функции.

### 5.3 Техническое исполнение прокладок

5.3.1 Прокладки могут быть прямоугольными, эллипсоидными или другой формы.

5.3.2 Прокладки изготавливают «с крыльышками» или без них, гладкими или тиснеными, белыми или цветными, ароматизированными или неароматизированными, с суперабсорбентом или без него, в индивидуальной упаковке или без нее.

Допускаются другие виды технического исполнения прокладок.

5.3.3 Прокладки изготавливают стерильными и нестерильными. Стерилизация должна осуществляться радиационным способом. Доза стерилизации — (15 + 3) кГр.

### 5.4 Декоративное исполнение прокладок

5.4.1 Прокладки изготавливают без отделки или с отделкой с помощью рисунка, нанесенного различными способами (печатью, тиснением и др.), или с отделкой другими способами.

5.5 Конструкцию прокладок, линейные размеры, техническое и декоративное исполнение прокладок указывают в технической документации на конкретные прокладки или группу прокладок.

5.6 Для изготовления прокладок применяют следующие материалы:

- для верхнего и нижнего покровных слоев: микропористую полимерную пленку, нетканый материал или другие гидрофобные материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление прокладок в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

- для распределительного слоя: нетканый материал или бумагу, предназначенную для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги площадью 1 м<sup>2</sup> не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700;

- для абсорбирующего слоя: распущенную целлюлозу или распущенные волокна других полуфабрикатов древесного происхождения, или листовые материалы из природных и химических волокон. Для повышения впитывающей способности в состав абсорбирующего слоя могут входить суперабсорбенты;

- для защитного слоя: полимерную пленку толщиной не более 30 мкм;
- для фиксирующего слоя: клей горячего расплава;

- для антиадгезионного слоя: бумагу с антиадгезионным покрытием, например силиконизированную бумагу массой бумаги площадью 1 м<sup>2</sup> не более 40,0 г;

- для индивидуальной упаковки: полимерную пленку, в том числе окрашенную, или комбинированный материал на бумажной основе;

- специальные ингредиенты: минеральные сорбенты, ароматизированные добавки и другие вещества.

5.7 Фиксирующий слой должен наноситься на нижний покровный слой, а при его отсутствии на защитный слой по всей длине прокладки в две-три полосы шириной не менее 2 мм или одной полосой шириной не менее 10 мм. Фиксирующий слой должен быть равномерным, без пропусков и обеспечивать прочное прикрепление прокладки к белью.

5.8 Антиадгезионный слой должен полностью закрывать фиксирующий слой.

## ГОСТ Р 52483—2005

5.9 Слои прокладок скрепляют с помощью термообработки или kleem горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) прокладки. Швы должны быть непрерывными.

5.10 Сырье и материалы для изготовления прокладок указывают в технической документации на конкретные прокладки или группу прокладок.

5.11 Сырье и материалы для изготовления прокладок должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5.12 Показатели качества прокладок должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение показателя для видов и классов прокладок										Метод испытания	
	Ежедневные		Для критических дней				Ночные и для использования при обильных выделениях					
	1-й класс	2-й класс	1-й класс		2-й класс		1-й класс		2-й класс			
	1-й класс	2-й класс	со средней впитывающей способностью	с высокой впитывающей способностью	со средней впитывающей способностью	с высокой впитывающей способностью	со средней впитывающей способностью	с высокой впитывающей способностью	со средней впитывающей способностью	с высокой впитывающей способностью		
1 Полное влагопоглощение, г, не менее	8,5	4,0	50,0	55,0	44,0	47,0	65,0	70,0	60,0		По 7.4 настоящего стандарта	
2 Время впитывания, с, не более	—	—	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0	6,0	7,0		По 7.5 настоящего стандарта	
3 Промокаемость верхнего покровного слоя, количество капель, не более	9	9	9	9	9	9	9	9	9		По 7.6 настоящего стандарта	
4 pH <sub>x,3</sub> водной вытяжки					6,0—7,5						По ГОСТ 12523 и 7.7 настоящего стандарта	
5 Гигиенические показатели:											По 7.10 настоящего стандарта	
5.1 Интенсивность постороннего запаха, балл, не выше							1					
5.2 Количество мигрирующих вредных веществ в дистиллированную воду, мг/л, не более:												
5.2.1 формальдегид							0,100					
5.2.2 этилацетат							0,100					
5.2.3 ацетальдегид							0,200					

Окончание таблицы 1

Наименование показателя	Значение показателя для видов и классов прокладок							Метод испытания	
	Ежедневные		Для критических дней			Ночные и для использования при обильных выделениях			
	1-й класс	2-й класс	1-й класс	2-й класс	1-й класс	2-й класс	1-й класс		
			со средней влиятельной способностью	с высокой влиятельной способностью	со средней влиятельной способностью	с высокой влиятельной способностью	со средней влиятельной способностью	с высокой влиятельной способностью	
5.2.4 бензол					0,010			По 7.10 настоящего стандарта	
5.2.5 гексан					0,100				
5.2.6 гептан					0,100				
5.2.7 ацетон					0,100				
спирты:									
5.2.8 метиловый					0,200				
5.2.9 пропиловый					0,100				
5.2.10 изопропиловый					0,100				
5.2.11 бутиловый					0,500				
5.2.12 изобутиловый					0,500				
5.2.13 акрилонитрил					0,020				
5.2.14 метилметакрилат					0,250				
5.2.15 метилакрилат					0,020				
5.2.16 бутилакрилат					0,010				
5.3 Индекс токсичности водной вытяжки, %					От 70 до 120 включ.				
5.4 Кожно-раздражающее действие при однократных и многократных аппликациях, балл					0				
5.5 Сенсибилизирующее действие (II компрессным методом в течение 24 ч)					Отсутствие				
П р и м е ч а н и е — Показатели 5.2.13—5.2.16 определяются только для прокладок, в структуре которых присутствует суперабсорбент.									

5.13 Прокладки, предназначенные для использования в медицинской практике, должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

### 5.14 Требования к внешнему виду

5.14.1 В прокладках не допускаются: складки, механические повреждения, пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Допускаются включения (следы) специальных ингредиентов, не ухудшающие впитывающую способность.

5.14.2 Печатное изображение на прокладках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности прокладки и отмарывание краски.

5.14.3 Красочный фон цветных прокладок должен быть равномерным без пропусков. Не допускается отмарывание красителя.

5.14.4 Рельеф тиснения должен быть ровным, четким, без пропусков, видимым невооруженным глазом.

### 5.15 Маркировка

5.15.1 Маркировка должна наноситься непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее четкость, ясность и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

5.15.2 Маркировка прокладок должна содержать следующие сведения:

- наименование, вид, класс, впитывающую способность прокладки, товарную марку (при наличии);
- страну-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);
- отличительные характеристики прокладок в соответствии с их техническим исполнением;
- информацию о наличии специальных ингредиентов;
- номер артикула (при наличии);
- количество прокладок в упаковке;
- дату (месяц, год) изготовления или дату (число, месяц, год) стерилизации для стерильных прокладок;
- гарантийный срок годности;
- обозначение настоящего стандарта;
- указание по утилизации: «Не бросать в канализацию»;
- графические символы для обозначения впитывающей способности прокладок (например в соответствии с приложением А);
- штриховой код прокладки (при наличии);
- информацию о сертификации.

Для стерильных прокладок маркировку дополняют надписями:

- «Изделия стерильные одноразового применения. Метод стерилизации — радиационный»;
- «Не допускается использовать в случае нарушения целостности индивидуальной упаковки».

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах) прокладок в Российской Федерации, наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства, использование изделий и т. п.

5.15.3 Маркировка грузовых мест (транспортной тары) — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги». Маркировка, характеризующая продукцию, — по ГОСТ 6658 с указанием номера партии. Артикул при его отсутствии не указывают.

### 5.16 Упаковка

5.16.1 Прокладки в индивидуальной упаковке или без нее по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки, пачки по ГОСТ 12303 или коробки по ГОСТ 12301, или другую тару, обеспечивающую сохранность прокладок при транспортировании и хранении.

Каждая стерильная прокладка должна быть герметично упакована в один слой полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 марки Н, толщиной не менее 80 мкм. Допускается прокладки упаковывать в другую полимерную пленку или комбинированный материал на бумажной основе, обеспечивающие сохранность стерильности прокладки.

5.16.2 В один пакет, пачку или коробку упаковывают прокладки одного наименования, вида, класса, конструкции, линейных размеров, толщины, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества.

5.16.2.1 Допускается по согласованию с потребителем упаковывать в один пакет, пачку или коробку прокладки в индивидуальной упаковке разных линейных размеров, видов, технического и декоративного исполнений при наличии на индивидуальной упаковке соответствующей маркировки.

5.16.3 Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности прокладки.

5.16.4 Прокладки, подготовленные по 5.16.1, упаковывают в кипу, ящик по ГОСТ 6658.

5.16.5 Масса брутто кипы, ящика при ручной погрузке и разгрузке на производстве, использующем женский труд, не должна превышать 7 кг.

5.16.6 В один ящик, кипу упаковывают прокладки одного наименования, вида, класса, линейных размеров, толщины, технического и декоративного исполнений, конструкции.

5.16.6.1 Допускается в один ящик, кипу упаковывать прокладки, подготовленные по 5.16.2.1.

## 6 Правила приемки

6.1 Прокладки предъявляют к приемке партиями.

За партию принимают определенное количество прокладок одного класса, изготовленных из одних материалов, оформленное одним документом о качестве.

6.2 Партия должна сопровождаться документом о качестве, который должен содержать следующие данные:

- страну-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя, товарный знак изготовителя (при наличии);
- наименование прокладки, вид, класс, толщину, линейные размеры, декоративное и техническое исполнения, материал абсорбирующего слоя;
- артикул (при наличии);
- номер партии;
- количество прокладок в партии;
- дату изготовления (месяц, год) или дату стерилизации (число, месяц, год);
- обозначение настоящего стандарта;
- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия прокладок требованиям настоящего стандарта.

6.3 Прокладки подвергают приемосдаточным испытаниям.

6.4 Для проведения испытаний прокладок случайным образом от партии отбирают 1 % единиц продукции (кипа, ящик), но не менее одной единицы продукции, от которых отбирают прокладки в количестве, необходимом для проведения испытаний, но не менее тридцати прокладок. При наличии в партии прокладок одного класса различных технического и декоративного исполнений, а также с качественными характеристиками в выборку должны отбираться образцы от всех имеющихся в единице продукции прокладок.

6.5 Приемосдаточные испытания каждой партии на соответствие прокладок требованиям настоящего стандарта проводят по 5.2; 5.5; 5.7; 5.8; 5.9; 5.12 (таблица 1, показатели 1—4); 5.14; 5.16 (в части герметичности упаковки стерильных прокладок и отсутствия повреждения упаковки).

6.6 Проверку прокладок на соответствие гигиеническим показателям по 5.12 (таблица 1) проводят при постановке продукции на производство, сертификационных испытаниях, в случае разногласий потребителя с изготовителем, при изменении сырья и материалов для их изготовления, а также по требованию органов Роспотребнадзора Российской Федерации. Проверку проводят на партии, прошедшей приемосдаточные испытания.

6.7 При получении неудовлетворительных результатов приемосдаточных испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

## 7 Методы контроля

7.1 Проверку технического и декоративного исполнений прокладок, их конструкции и внешнего вида проводят визуально путем просмотра прокладок, отобранных по 6.4.

### 7.1.1 Метод определения отмарывания красителя

Метод основан на визуальном определении следов красителя на смоченной в 0,9 %-ном растворе хлористого натрия фильтровальной бумаге после ее соприкосновения с образцом прокладки и приложении нагрузки в течение определенного времени.

#### 7.1.1.1 Применяемые приборы и материалы

- термостат, обеспечивающий температуру для терmostатирования  $(37 \pm 2) ^\circ\text{C}$ , высотой камеры для терmostатирования не менее 18 см, диаметром не менее 19 см;
- колба по ГОСТ 1770 исполнения 1, вместимостью  $1000 \text{ cm}^3$ ;
- сосуд диаметром  $(200 \pm 50) \text{ mm}$ , вместимостью не менее  $200 \text{ cm}^3$ ;
- груз массой  $(1800 \pm 36) \text{ g}$ , размер сечения груза —  $30 \times 30 \text{ mm}$  с предельными отклонениями не более  $\pm 3 \text{ mm}$ ;
- пинцет;
- плита из органического стекла толщиной  $(5 \pm 1) \text{ mm}$ , массой  $(58 \pm 2) \text{ g}$ ;
- ножницы;
- термометр по ГОСТ 28498 с ценой деления  $1 ^\circ\text{C}$ ;
- линейка измерительная по ГОСТ 427 с ценой деления  $1 \text{ mm}$ ;
- секундомер;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
- бумага фильтровальная по ГОСТ 12026;
- натрий хлористый по ГОСТ 4233.

#### 7.1.1.2 Приготовление 0,9 %-ного раствора хлористого натрия (далее — раствор)

Для приготовления  $1 \text{ dm}^3$  раствора берут навеску хлористого натрия в количестве  $(9,0 \pm 0,1) \text{ g}$ , переносят в колбу и добавляют в нее дистиллированную воду до отметки  $1 \text{ dm}^3$ .

#### 7.1.1.3 Подготовка образцов для испытаний

Из пробы, отобранный по 6.4 случайным образом, отбирают три прокладки. Из каждой прокладки вырезают по одному образцу размером  $30 \times 30 \text{ mm}$  с отклонениями по размерам не более  $\pm 2 \text{ mm}$ . Вырезают четыре листа фильтровальной бумаги размером  $60 \times 60 \text{ mm}$  с отклонениями по размерам не более  $\pm 5 \text{ mm}$ .

#### 7.1.1.4 Проведение испытаний

В сосуд наливают  $(100 \pm 5) \text{ cm}^3$  раствора. Температура раствора должна быть  $(37 \pm 2) ^\circ\text{C}$ . В раствор с помощью пинцета погружают четыре листа фильтровальной бумаги до полного смачивания, затем вынимают. Испытуемый образец прокладки окрашенной стороной кладут на два листа смоченной фильтровальной бумаги, сверху накрывают двумя оставшимися листами смоченной фильтровальной бумаги и переносят в термостат.

Сверху на фильтровальную бумагу кладут плиту из органического стекла, а на нее груз массой  $(1800 \pm 36) \text{ g}$  и оставляют в термостате при температуре  $(37 \pm 2) ^\circ\text{C}$  на  $(2,0 \pm 0,1) \text{ ч}$ . Через 2 ч груз, плиту из органического стекла, два листа фильтровальной бумаги снимают с испытуемого образца и определяют наличие следов краски на фильтровальной бумаге, с которой соприкасался окрашенной стороной испытуемый образец прокладки.

Прокладки считаются выдержавшими испытание, если при испытании каждого из трех образцов не будет обнаружено следов красителя на фильтровальной бумаге.

7.2 Ширину фиксирующего слоя, линейные размеры прокладок, отобранных по 6.4, определяют с помощью измерительной линейки по ГОСТ 427 с ценой деления  $1 \text{ mm}$ .


7.3 Контроль стерильности прокладок проводят в соответствии с методическими указаниями [1] или [2].

### 7.4 Метод определения полного влагопоглощения прокладок

Метод основан на определении массы 0,9 %-ного раствора хлористого натрия, впитываемого прокладкой в течение определенного времени под действием определенной нагрузки.

#### 7.4.1 Применяемая аппаратура и посуда:

- устройство для определения полного влагопоглощения (рисунок 1), состоящее из:
  - металлической рамы с сетчатым дном на ножках (далее — рама), количество ячеек 10—16 шт. на  $1 \text{ cm}^2$ . Размер сетчатого дна рамы —  $100 \times 100 \text{ mm}$  с предельными отклонениями не более  $\pm 5 \text{ mm}$ ;
  - сосуда для погружения рамы. Высота стенок сосуда — не менее 100 мм, вместимость сосуда — не менее  $2000 \text{ cm}^3$ , размеры дна сосуда — не менее  $150 \times 150 \text{ mm}$ ;
  - плиты из органического стекла толщиной  $(5 \pm 1) \text{ mm}$ , массой  $(58 \pm 2) \text{ g}$ , размер плиты должен соответствовать размеру сетчатого дна рамы;
  - груса массой  $(5000 \pm 100) \text{ g}$ , размер сечения груса —  $50 \times 50 \text{ mm}$  с предельными отклонениями не более  $\pm 5 \text{ mm}$ ;



1 — металлическая рама с сетчатым дном на ножках; 2 — сосуд; 3 — плита из органического стекла; 4 — груз массой  $(5000 \pm 100)$  г; 5 — груз массой  $(3200 \pm 64)$  г; 6 — груз массой  $(1800 \pm 36)$  г

Рисунок 1 — Устройство для определения полного влагопоглощения

груза массой  $(3200 \pm 64)$  г, размер сечения груза —  $40 \times 40$  мм с предельными отклонениями не более  $\pm 4$  мм;

груза массой  $(1800 \pm 36)$  г, размер сечения груза —  $30 \times 30$  мм с предельными отклонениями не более  $\pm 3$  мм;

- термометр по ГОСТ 28498 с ценой деления  $1$  °C;
- весы лабораторные с погрешностью не более  $\pm 0,01$  г и пределом взвешивания до 500 г;
- марля медицинская по ГОСТ 9412;
- секундомер;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
- ножницы;
- пинцет;
- колба по ГОСТ 1770 исполнения 1, вместимостью  $1000$  см<sup>3</sup>;
- линейка измерительная по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм;
- натрий хлористый по ГОСТ 4233.

#### 7.4.2 Приготовление 0,9 %-ного раствора хлористого натрия — по 7.1.1.2.

#### 7.4.3 Подготовка образцов для испытания

Из пробы, отобранный по 6.4 случайным образом, отбирают пять прокладок. Отделяют антиадгезионный слой и каждую прокладку взвешивают с точностью до 0,01 г.

После взвешивания антиадгезионный слой возвращают на прокладку. Для определения удельного влагопоглощения прокладки из каждой прокладки в зависимости от ее размера из центральной части вырезают по одному образцу для испытаний размером  $50 \times 50$ ,  $40 \times 40$  или  $30 \times 30$  мм. Предельное отклонение по размерам — не более  $\pm 2$  мм. При наличии прокладок с крыльышками образцы вырезают относительно середины крыльышек. Предварительно отделив антиадгезионный слой, каждый образец взвешивают с точностью до 0,01 г (масса образца в сухом состоянии  $p_1$ ).

Перед испытаниями на образец возвращают антиадгезионный слой.

Из медицинской марли вырезают квадраты размером не менее  $110 \times 110$  мм.

Раму опускают в сосуд, в него наливают раствор, температура которого должна быть  $(23 \pm 2)$  °C, до появления на сетчатом дне рамы зеркала раствора.

Затем раму вынимают из сосуда и сетчатое дно рамы выстилают марлей таким образом, чтобы концы марли заходили на ее стенки. На марлю помещают образец прокладки так, чтобы антиадгезионный слой прокладки оказался сверху.

#### 7.4.4 Проведение испытания

Раму с образцом прокладки погружают в сосуд с раствором и выдерживают в течение  $(180 \pm 2)$  с.

Далее раму с образцом вынимают из сосуда с раствором, на образец со стороны антиадгезионного слоя кладут плиту из органического стекла и к образцу прикладывают груз. При размере образца  $50 \times 50$  мм прикладывают груз массой  $(5000 \pm 100)$  г,  $40 \times 40$  мм —  $(3200 \pm 64)$  г,  $30 \times 30$  мм —  $(1800 \pm 36)$  г. Образец выдерживают под грузом в течение  $(60 \pm 1)$  с, груз снимают, образец прокладки пинцетом отделяют от марли и антиадгезионного слоя и взвешивают с точностью до 0,01 г (масса образца во влажном состоянии  $p_2$ ).

#### 7.4.5 Обработка результатов

Полное влагопоглощение единичной прокладки  $K$ , г, вычисляют по формуле

$$K = kP, \quad (1)$$

где  $k$  — удельное влагопоглощение прокладки;

$P$  — масса прокладки без антиадгезионного слоя, г.

Удельное влагопогложение  $k$  вычисляют по формуле

$$k = \frac{p_2 - p_1}{p_1}, \quad (2)$$

где  $p_2$  — масса образца во влажном состоянии без антиадгезионного слоя, г;

$p_1$  — масса образца в сухом состоянии без антиадгезионного слоя, г.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение пяти полученных определений.


Результат округляют до первого десятичного знака. Относительная погрешность определения полного влагопоглощения не превышает  $\pm 10\%$  при доверительной вероятности 0,95.

#### 7.5 Метод определения времени впитывания

Метод основан на определении времени, в течение которого прокладка полностью впитает определенное количество 0,9 %-ного раствора хлористого натрия, нанесенное на ее поверхность со стороны верхнего покровного слоя.

##### 7.5.1 Применяемая аппаратура, посуда и материалы:

- устройство для определения времени впитывания (рисунок 2), состоящее из:
- рамы по 7.4.1;



1 — металлическая рама с сетчатым дном на ножках; 2 — пресс-плита из металла с ручками

Рисунок 2 — Устройство для определения времени впитывания

пресс-плиты из металла с ручками. Металл с нижней стороны покрыт органическим стеклом толщиной  $(1,0 \pm 0,5)$  мм. Размер пресс-плиты должен соответствовать размеру сетчатого дна рамы. В центре пресс-плиты в ее металлической части должно быть расположено отверстие диаметром  $(20 \pm 3)$  мм, в покрытии из органического стекла в зоне отверстия металлической части должны быть расположены отверстия диаметром  $(1,8 \pm 0,2)$  мм, количество отверстий —  $(31 \pm 1)$ . Масса пресс-плиты —  $(500 \pm 25)$  г;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
- термометр по ГОСТ 28498 с ценой деления  $1^{\circ}\text{C}$ ;
- дозатор, обеспечивающий подачу раствора необходимого объема;
- секундомер;
- линейка измерительная по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм;
- ножницы;
- натрий хлористый по ГОСТ 4233;
- колба по ГОСТ 1770 исполнения 1, вместимостью  $1000\text{ см}^3$ .

#### 7.5.2 Приготовление раствора — по 7.1.1.2.

#### 7.5.3 Подготовка образцов для испытания

Из пробы, отобранный по 6.4 случайным образом, отбирают пять прокладок. В зависимости от размеров прокладки из центральной части каждой прокладки вырезают по одному образцу размером  $50 \times 50$ ,  $40 \times 40$  или  $30 \times 30$  мм с отклонением по размерам не более  $\pm 5$  мм. При наличии прокладок с крыльшками образцы вырезают относительно середины крыльшек. Образец кладут на сетчатое дно рамы таким образом, чтобы антиадгезионный слой изделия оказался снизу (на сетчатом дне рамы).

#### 7.5.4 Проведение испытаний

На образец кладут пресс-плиту. В зависимости от размера образца дозатор заполняют определенным количеством раствора, указанным в таблице 2.

Температура раствора должна быть  $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ .

Через отверстие в пресс-плите на поверхность образца дозатором подают раствор и включают секундомер. Этот момент принимают за начало испытания.

Фиксируют момент полного исчезновения зеркала раствора, видимого в отверстии пресс-плиты.

#### 7.5.5 Обработка результатов

За результат испытаний принимают среднегарифметическое значение пяти полученных определений.

Результат округляют до первого десятичного знака. Относительная погрешность определения не превышает  $\pm 10\%$  при доверительной вероятности 0,95.

#### 7.6 Метод определения промокаемости верхнего покровного слоя прокладок

Метод основан на определении количества капель 0,9 %-ного раствора хлористого натрия, которое удерживает верхний покровный слой прокладки.


##### 7.6.1 Применяемая аппаратура и посуда:

- устройство для определения промокаемости верхнего покровного слоя (рисунок 3), состоящее из:

- штатива лабораторного со стойкой для укрепления бюретки;
- держателя для образца, состоящего из двух рамок квадратной формы размером  $(100 \pm 1) \times (100 \pm 1)$  мм с отверстием в центре рамок диаметром  $(20 \pm 2)$  мм. Держатель изготовлен из картона или другого материала толщиной не менее 2,0 мм;
- бюретки по ГОСТ 29251, тип 1, исполнение 2, 2-го класса точности, вместимостью  $50\text{ см}^3$  с ценой деления  $0,1\text{ см}^3$ ;
- стакана по ГОСТ 25336 вместимостью  $250\text{ см}^3$ , диаметром 60 мм;
- термометр по ГОСТ 28498 с ценой деления  $1^{\circ}\text{C}$ ;
- секундомер;
- фильтры обеззоленные с красной полосой;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
- ножницы;
- натрий хлористый по ГОСТ 4233;
- колба по ГОСТ 1770 исполнения 1, вместимостью  $1000\text{ см}^3$ ;
- линейка измерительная по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм.

Таблица 2

Размер образца, мм	Объем раствора, $\text{см}^3$
$50 \times 50$	5,0
$40 \times 40$	3,2
$30 \times 30$	1,8



1 — лабораторный штатив со стойкой для укрепления burette; 2 — держатель для образца; 3 — burette; 4 — стакан; 5 — образец

Рисунок 3 — Устройство для определения промокаемости верхнего покровного слоя

7.6.2 Приготовление 0,9 %-ного раствора хлористого натрия — по 7.1.1.2.

#### 7.6.3 Подготовка образцов для испытания

Из пробы, отобранный по 6.4 случайнм образом, отбирают пять прокладок и из каждой прокладки отделяют верхний покровный слой. Из верхнего покровного слоя вырезают образец размером не менее  $30 \times 30$  мм.

#### 7.6.4 Проведение испытания

Каждый из образцов покровного слоя кладут на обеззоленный фильтр (далее — фильтр), размер которого должен соответствовать размеру образца. Образец покровного слоя вместе с фильтром помещают между рамками держателя. Держатель с образцом помещают на стакан таким образом, чтобы образец находился в горизонтальном положении. Над центром образца закрепляют в лабораторном штативе burette, заполненную раствором до отметки  $(25 \pm 1)$  см<sup>3</sup>. Температура раствора должна быть  $(23 \pm 2)$  °С. Расстояние от носика burette до поверхности образца должно быть  $(20 \pm 5)$  мм.

Раствор по каплям (со скоростью примерно одна капля в секунду) наносят на поверхность образца до тех пор, пока не появится влажное пятно на фильтре. Определяют количество капель раствора, необходимое для появления первого влажного пятна на поверхности фильтра.

#### 7.6.5 Обработка результатов

За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение пяти полученных определений.

Результат испытания округляют до целого числа. Относительная погрешность определения не превышает  $\pm 10\%$  при доверительной вероятности 0,95.

7.7 Значение pH водной вытяжки определяют по ГОСТ 12523 способом холодного экстрагирования со следующими дополнениями:

- навеску для испытания вырезают из прокладок, отобранных по 6.4;

- для проведения испытаний должна применяться колба с пришлифованной пробкой вместимостью 500 см<sup>3</sup>;
- пробу заливают (300 ± 10) см<sup>3</sup> прокипяченной в течение (5,0 ± 0,2) мин и охлажденной до (20 ± 5) °С дистиллированной водой, имеющей pH в диапазоне от 5,9 до 7,2.

7.8 Проверку маркировки и упаковки прокладок осуществляют визуально путем сравнения ее с требованиями настоящего стандарта.

7.9 Проверку герметичности индивидуальной упаковки стерильных прокладок осуществляют после погружения прокладки в индивидуальной упаковке в воду. Легким сдавливанием упаковки ладонями рук проверяют наличие пузырьков воздуха, выделяющихся из упаковки. Упаковку считают герметичной, если визуально не обнаружено наличие пузырьков воздуха.

При обнаружении наличия пузырьков воздуха в воде при испытании хотя бы одной прокладки всю партию бракуют.

7.10 Интенсивность постороннего запаха, выделяющегося из прокладок, проверяют методом в соответствии с инструкцией [3]; количество мигрирующих вредных веществ из прокладки в дистиллированную воду определяют методами, приведенными в гигиенических нормативах [4]; индекс токсичности определяют в соответствии с методическими указаниями [5]; кожно-раздражающее и сенсибилизирующее действие прокладок определяют в соответствии с санитарными правилами и нормами [6] (кожно-раздражающее действие — приложение 1, позиция 4; сенсибилизирующее действие — приложение 3, таблица 1, позиция 7.1). Общую оценку биологического действия прокладок, предназначенных для использования в медицинской практике, на организм женщин проводят в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 10993-1.

## 8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование — по ГОСТ 6658 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки — по группе 5 ГОСТ 15150.

8.2 Условия хранения прокладок в транспортной таре на складах потребителя и изготовителя — по группе 5 ГОСТ 15150.


## 9 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок годности продукции устанавливает изготовитель в зависимости от применяемого сырья и материалов для изготовления конкретной прокладки (группы прокладок).

**Приложение А**  
**(рекомендуемое)**

**Графические символы для изображения впитывающей способности  
женских гигиенических прокладок (пакетов)**

Таблица А.1

Вид, класс прокладки	Графический символ для обозначения впитывающей способности	Назначение
1 Ежедневные: 1-го класса 2-го класса	 	Для ежедневного применения
2 Для критических дней: 1-го класса с высокой впитывающей способностью 2-го класса с высокой впитывающей способностью 1-го класса со средней впитывающей способностью 2-го класса со средней впитывающей способностью	   	Для личной гигиены женщин во время менструации при нормальных выделениях
3 Ночные: 1-го класса с высокой впитывающей способностью 1-го класса со средней впитывающей способностью 2-го класса со средней впитывающей способностью	  	Для личной гигиены женщин при обильных выделениях

### Библиография

- [1] МУ № 964/410 Методические указания по контролю стерильности, утвержденные Минздравом и Минмедпромом, приказ № 964/410 от 17.09.79 г.
- [2] МУ № 11-8/03-54 Методические указания по контролю стерильности радиационно-стерилизованных шприцов одноразового пользования, утвержденные Минздравом, рег. № 1-8/03-54 от 10.06.1993 г.
- [3] Инструкция № 880-71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Минздрав СССР, Москва, 1972 г.
- [4] ГН 2.3.3.972—2000 Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Гигиенические нормативы. Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000 г.
- [5] МУ 1.1.037—95 Методические указания. Биотестирование продукции из полимерных и других материалов. Госкомсанэпиднадзор России от 20.12.95, Москва, 1996 г.
- [6] СанПиН 1.2.681—97 Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Минздрав России, Москва, 1998 г.

# ГОСТ Р 52483—2005

---

УДК 676.252:006.354

ОКС 85.080

К65

ОКП 54 6357  
54 6358

Ключевые слова: прокладки (пакеты) женские гигиенические, область применения, нормативные ссылки, термины и определения, классификация, технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение

---

Редактор *Л.И. Нахимова*

Технический редактор *Н.С. Гришанова*

Корректор *Т.И. Кононенко*

Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 02.03.2006. Подписано в печать 26.04.2006. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,80. Тираж 210 экз. Зак. 298. С 2777.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.