

**ГОСТ Р ИСО 8743—93**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**ШТИФТЫ НАСЕЧЕННЫЕ С НАСЕЧКАМИ  
В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ НА ПОЛОВИНЕ  
ДЛИНЫ ШТИФТА  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**Издание официальное**

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ**

**Москва**

**БЗ 5—93/358**

**Предисловие**

- 1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТК 229 «Крепежные изделия»**
- 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 28.07.93 № 192**
- 3 Стандарт подготовлен на основе аутентичного перевода МС ИСО 8743—86 «Штифты насеченные с насечками в средней части длины штифта».**
- 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ШТИФТЫ НАСЕЧЕННЫЕ С НАСЕЧКАМИ В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ  
НА ПОЛОВИНЕ ДЛИНЫ ШТИФТА****Технические условия**

Pins grooved-Half-length centre grooved.  
Specifications.

Дата введения 1995—01—01

**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает технические условия на насеченные штифты, имеющие три равномерно расположенные продольные насечки на наружной поверхности штифта и длину, равную половине длины штифта, класса точности С, с номинальным диаметром  $d_1$  от 1,5 до 25 мм.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

**2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.301—86 ЕСЗКС Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования


ГОСТ 9.303—84 ЕСЗКС Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 17769—83 Изделия крепежные. Правила приемки

ГОСТ Р 50076—92 Штифты и штифты насеченные. Испытание на срез

## 3 РАЗМЕРЫ

3.1 Размеры штифтов должны соответствовать указанным на рисунке и таблице 1.



1) Угол  $70^\circ$  применяется только на штифтах, изготовленных из стали, указанной в таблице 2. Угол насечки может изменяться в зависимости от пластичности материала.

Рисунок 1

3.2 Теоретическая масса указана в приложении А

## 4 ПРИМЕНЕНИЕ

4.1 По краям насечек диаметр штифта  $d_2$  превышает номинальный диаметр  $d_1$ . Вследствие этого штифты, запрессованные в отверстие, равное номинальному диаметру  $d_1$ , образуют прочное соединение.

4.2 Диаметр отверстия под насеченный штифт должен быть равен номинальному диаметру штифта  $d_1$ . Поле допуска диаметра отверстия — Н 11.

Таблица 1

в миллиметрах

$d_1$	номин.		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	
	пред. откл.		h9				h11									
$a \approx$			0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	
Минимальная двойная нагрузка на срез <sup>1</sup> кН			1,6	2,84	4,4	6,4	11,3	17,6	25,4	45,2	70,4	101,8	181	283	444	
$p^2)$			Диаметр описанной окружности $d_2^{3) 4)}$													
номин.	мин.	макс.	+0,05			±0,05						±0,10				
8	9,75	8,25	1,60													
10	7,75	10,25														
12	11,5	12,5														
14	13,5	14,5	1,63		2,60	3,10										
16	15,5	16,5		2,10												
18	17,5	18,5														
20	19,5	20,5				3,15	4,15	5,15								
22	21,5	22,5														
24	23,5	24,5			2,65					6,15						
26	25,5	26,5		2,15			4,20	5,20								
28	27,5	28,5								8,20						
30	29,5	30,5				3,20										
32	31,5	32,5								8,25						
35	34,5	35,5					4,25				10,20					
40	39,5	40,5														
45	44,5	45,5						5,25		8,30		12,25				
50	49,5	50,5							6,30				16,25	20,25	25,25	
55	54,25	55,75					4,30			8,35	10,30	12,30	16,30	20,30	25,30	

$d_1$	НОМИН.		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25
	пред. откл.		h9				h11								
$a \approx$			0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3
Минимальная двойная нагрузка на срез <sup>1)</sup> кН			1,6	2,84	4,4	6,4	11,3	17,6	25,4	45,2	70,4	101,8	181	283	444
$l^2)$			Диаметр описанной окружности $d_2$ <sup>3) 4)</sup>												
НОМИН.	МИН.	МАКС.	+0,05				±0,05					±0,10			
60	59,25	60,75					4,30	5,30	6,30	8,35		12,30	16,30	20,30	25,30
65	64,25	65,75									10,40				
70	69,25	70,75										12,40	16,40		
75	74,25	75,75								6,35					
80	79,25	80,75												20,40	25,40
85	84,25	85,75									8,40				
90	89,25	90,75										10,45			
95	94,25	95,75													
100	99,25	100,75													
120	119,25	120,75													
140	139,25	140,75										12,50	16,50		
150	159,25	160,75										10,40		20,50	25,50
180	179,25	180,75													
200	199,25	200,75													

1) Относится только к насеченным штифтам, изготовленным из стали, указанной в таблице 2.

2) Стандартные длины указаны между ступенчатыми линиями.

3) Значения диаметра описанной окружности  $d_2$  относятся только к штифтам, изготовленным из стали, указанной в таблице 2. При изготовлении штифтов из других материалов, например нержавеющей стали, размер  $d_2$  должен быть согласован между изготовителем и потребителем.

4) Диаметр описанной окружности насеченных штифтов проверяют калибрами-кольцами.

## 5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Штифты должны изготавливаться в соответствии с требованиями, указанными в таблице 2

Таблица 2

Материал	Автоматная сталь, твердость от 125 до 245 НV. Допускаются другие материалы по согласованию между потребителем и изготовителем.
Насечки	Конструкция насечек выбирается изготовителем
Окончательная обработка поверхности	Штифты поставляются без покрытия, смазанные для защиты от коррозии или с покрытием по согласованию между потребителем и изготовителем Рекомендуемые покрытия: окисное, фосфатное или цинковое с хроматированием по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303 Допускаются другие покрытия по согласованию между потребителем и изготовителем. Все допуски относятся к размерам до нанесения покрытий
Качество поверхности	Изделия должны быть одинаковыми по качеству без отклонений формы и дефектов
Испытание на срез	Испытание проводится по ГОСТ Р 50076
Приемка	Правила приемки — по ГОСТ 17769

## 6. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Пример условного обозначения штифта с номинальным диаметром  $d_1=6$  мм и номинальной длиной  $l=50$  мм, без покрытия:

*Штифт 6×50 ГОСТ Р ИСО 8743—93*

То же, с химическим окисным покрытием, пропитанным маслом:

*Штифт 6×50 Хим. Окс. прм ГОСТ Р ИСО 8743—93*

## Масса штифтов

Длина $l$ , мм	Теоретическая масса 1000 шт. штифтов, кг $\approx$ , при номинальном диаметре $d_1$ , мм												
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25
8	0,111												
10	0,139												
12	0,166	0,30	0,462	0,67									
14	0,194	0,35	0,539	0,78									
16	0,222	0,40	0,616	0,89									
18	0,250	0,44	0,694	1,00	1,77	2,8							
20	0,277	0,49	0,771	1,11	1,97	3,1							
22		0,54	0,848	1,22	2,17	3,4	4,9						
24		0,59	0,925	1,33	2,37	3,7	5,3						
26		0,64	1,002	1,44	2,56	4,0	5,8	10,3					
28		0,69	1,079	1,55	2,76	4,3	6,2	11,1					
30		0,74	1,156	1,67	2,96	4,6	6,7	11,9					
32				1,78	3,16	4,9	7,1	12,6	19,7				
35				1,94	3,45	5,4	7,8	13,8	21,6				
40				2,22	3,94	6,2	8,9	15,8	24,7	35,5			
45					4,44	6,9	10,0	17,8	27,8	40,0	71,0	111,0	173,4
50					4,93	7,7	11,1	19,7	30,8	44,4	78,9	123,3	192,6
55					5,42	8,5	12,2	21,7	33,9	48,8	86,8	135,6	211,9
60					5,92	9,2	13,3	23,7	37,0	53,3	94,7	148,0	231,2
65							14,4	25,7	40,1	57,7	102,6	160,3	250,4
70							15,5	27,7	43,2	62,2	110,5	172,6	269,7
75							16,7	29,6	46,3	66,6	118,4	185,0	289,0
80							17,8	31,6	49,4	71,0	126,2	197,3	308,2
85								33,6	52,4	75,5	134,1	209,6	327,5



Продолжение

Длина $l$ , мм	Теоретическая масса 1000 шт. штифтов, кг $\approx$ , при номинальном диаметре $d_1$ , мм												
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25
90								35,6	55,5	79,9	142,0	221,9	346,8
95								37,5	58,6	84,4	149,0	234,3	366,0
100								40,0	62,0	89,0	158,0	247,0	385,0
120									74,3	106,8	189,6	296,3	462,4
140									86,6	124,6	221,2	345,6	539,6
160									98,9	142,4	252,8	394,6	616,4
180										160,0	284,0	444,3	693,6
200										178,0	316,0	494,0	770,0

Ключевые слова: крепежные изделия, штифты, насеченные штифты, технические условия, обозначение, теоретическая масса

ОКП 16 8000

---

Редактор *А. Л. Владимиров*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *Н. И. Гаврищук*

Сдано в наб. 28.08.93. Подп. в печ. 29.09.93. Усл. п. л. 0,58. Усл. кр.-отт. 0,58  
Уч.-изд. л. 0,47. Тир. 568 экз. С 661.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1786