

ГОСТ Р 50823—95
(ИСО 2048—90)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МУФТЫ ДВУХРАСТРУБНЫЕ
ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
ПОД СОЕДИНЕНИЯ
С ЭЛАСТИЧНЫМИ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ
ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ**

МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ЗАХОДА

Издание официальное

БЗ 11-12—94/506

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 241 «Пленки, трубы и фитинги из термопластов»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 28.09.95 № 501

3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 2048—90 «Муфты двухраструбные из непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) под соединения с эластичными уплотнительными кольцами для напорных труб. Минимальная глубина захода» с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения1
2 Нормативная ссылка1
3 Расчет2
4 Минимальная глубина захода2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МУФТЫ ДВУХРАСТРУБНЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПОД СОЕДИНЕНИЯ С ЭЛАСТИЧНЫМИ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ**

Минимальная глубина захода

Double-socket fittings for unplasticized polyvinyl chloride pressure pipes with elastic sealing ring type joints. Minimum depths of engagement

Дата введения 1996—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает минимальную глубину захода двухраструбных муфт под соединение с эластичными уплотнительными кольцами для напорных труб из непластифицированного поливинилхлорида длиной до 12 м, предназначенных для транспортирования жидкостей. Дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны, выделены курсивом.

2 НОРМАТИВНАЯ ССЫЛКА

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ 29324—92 (ИСО 161—1—1978) Трубы из термопластов для транспортировки жидкостей. Номинальные наружные диаметры и номинальные давления. Метрическая серия

3 РАСЧЕТ

Минимальную глубину захода t , мм, вычисляют по формуле


$$t = 30 \text{ мм} + 0,15D,$$

где D - номинальный наружный диаметр трубы, мм.

Глубина захода определяется как расстояние между граничным сечением канавки под эластичное уплотнительное кольцо (граничным сечением вставленного в канавку уплотнительного кольца) и торцом задвинутой в раструб сопрягаемой трубы в ее крайнем положении.

4 МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ЗАХОДА

Минимальная глубина захода (см. рисунок) должна быть в соответствии с таблицей и кодами ОКП.



Рисунок

Т а б л и ц а

В миллиметрах

Номинальный наружный диаметр труб D	Минимальная глубина захода t	Код ОКП	Номинальный наружный диаметр труб D	Минимальная глубина захода t	Код ОКП
			225	64	22 4821 6310
63	40	22 4821 6301	250	68	22 4821 6311
75	42	22 4821 6302	280	72	22 4821 6312
90	44	22 4821 6303	315	78	22 4821 6313
110	47	22 4821 6304	355	84	22 4821 6314
125	49	22 4821 6305	400	90	22 4821 6315
140	51	22 4821 6306	450	98	22 4821 6316
160	54	22 4821 6307	500	105	22 4821 6317
180	57	22 4821 6308	560	114	22 4821 6318
200	60	22 4821 6309	630	125	22 4821 6319

П р и м е ч а н и е — Номинальные наружные диаметры труб соответствуют ГОСТ 29324

УДК 621.825:006.354

ОКС 23.040.60

Л26

ОКСТУ 2209

Ключевые слова: муфты двухраструбные из непластифицированного поливинилхлорида, область применения, расчет, минимальная глубина захода

Редактор Р.С. Федорова
Технический редактор О.Н. Никитина
Корректор В.И. Варенцова
Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Сдано в набор 12.01.96. Подписано в печать 24.01.96. Усл. печ. л.
0,47. Усл. кр.-отт. 0,47. Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 320 экз. С3153. Зак. 28.

ИПК Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14
ЛР № 021007 от 10.08.95.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6.