

**МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ**  
**Метод испытания устойчивости окраски**  
**к отбелке гипохлоритом натрия**  
 Textiles Test method of colour fastness  
 to sodium hypochlorite bleaching

**ГОСТ**  
**9733.14—83**

ОКСТУ 8300, 8400, 9000

**Срок действия с 01.01.86**  
**до 01.01.96**

Настоящий стандарт распространяется на текстильные материалы и устанавливает метод испытания устойчивости окраски к отбелке гипохлоритом натрия.

Метод основан на обработке рабочей пробы из текстильного материала, преимущественно из натуральной и регенерированной целлюлозы, в растворе гипохлорита натрия, промывке в воде и последующей обработке в растворе перекиси водорода или бисульфита натрия.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования — по ГОСТ 9733.0—83.

## 2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ, МАТЕРИАЛЫ

Стакан фарфоровый 3 ГОСТ 9147—80 или

Стакан стеклянный по ГОСТ 25336—82 любого типа, вместимостью 150 см<sup>3</sup>.

Натрия гипохлорит по ГОСТ 11086—76.

Натрий углекислый, безводный по ГОСТ 83—79.

Водорода перекись по ГОСТ 177—77, 30 %-ная, раствор 2,5 см<sup>3</sup>/дм<sup>3</sup> или

Натрия бисульфит технический по ГОСТ 902—76, раствор 5 г/дм<sup>3</sup>.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

**Издание официальное**

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР**

Мыло нейтральное олеиновое текстильное по нормативно-технической документации или детское в пересчете на 85 %-ное, раствор 5 г/дм<sup>3</sup>.

Шкала серых эталонов для определения степени изменения первоначальной окраски

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1 Рабочую пробу готовят по ГОСТ 9733.0—83 (разд. 2)

3.2 Готовят раствор гипохлорита натрия, содержащий 2 г/дм<sup>3</sup> активного хлора, определяемого по ГОСТ 908—79, и 10 г/дм<sup>3</sup> безводного углекислого натрия для установления pH  $11 \pm 0,2$  при температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$

Концентрацию активного хлора необходимо определять непосредственно перед проведением каждого испытания или серии испытаний

### 4 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1 Приготовленную рабочую пробу замачивают в дистиллированной воде при комнатной температуре или в растворе мыла при температуре  $(25—30)^\circ\text{C}$ , в случае, если испытуемая рабочая проба содержит водоотталкивающий аппрет; затем рабочую пробу отжимают до 100 %-ного привеса, переносят в раствор гипохлорита натрия, емкость закрывают крышкой и при модуле 50 1 и температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  выдерживают в течение 60 мин

Не допускается попадание прямого солнечного света

По окончании обработки рабочую пробу тщательно промывают проточной холодной водой, после чего переносят в раствор перекиси водорода или бисульфита натрия, где обрабатывают при комнатной температуре в течение 10 мин при модуле 50 1. После испытания рабочую пробу снова тщательно промывают холодной проточной водой, отжимают и сушат по ГОСТ 9733.0—83 (разд. 3)

4.2 Оценку устойчивости окраски испытуемой рабочей пробы по изменению окраски проводят по ГОСТ 9733.0—83 (разд. 4)

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

### РАЗРАБОТЧИКИ

А. Л. Познякевич, М. Г. Романова, Н. Н. Красикова,  
А. П. Жданова, Н. С. Сальникова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 февраля 1983 г. № 842

3. Периодичность проверки — 10 лет

4. Стандарт соответствует МС ИСО 105—N01

5. ВЗАМЕН ГОСТ 9733—61 в части разд. II, п. 28

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОДУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 83—79	2
ГОСТ 177—77	2
ГОСТ 902—76	2
ГОСТ 908—79	2
ГОСТ 6709—72	2
ГОСТ 9147—80	2
ГОСТ 9733.0—83	1.1, 3.1, 4.1, 4.2
ГОСТ 11086—76	2
ГОСТ 25336—82	2

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1991 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1987 г. (ИУС 1—88)