

**ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ,  
ИЗ ПРЯЖИ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН  
И СМЕШАННЫЕ**

**ГОСТ  
9470—71**

**Определение сортности**

Cotton, chemical and mixed fibres piece-goods.  
Determination of grade

МКС 59.080.30

Дата введения 01.07.72

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные штучные изделия и изделия, выпускаемые в кусках, и устанавливает определение сортности штучных изделий.

Стандарт не распространяется на изделия специального и технического назначения.

2. При определении сортности штучные изделия делят на шесть групп:

I — изделия декоративные, подразделяемые на подгруппы:

А — плюшевые (скатерти, покрывала, коврики и др.),

Б — гобеленовые (скатерти, покрывала, коврики и др.);

II — платки головные;

III — платки носовые;

IV — полотенца и простыни, подразделяемые на подгруппы:

А — изделия гладкие, вафельные;

Б — изделия махровые;

V — одеяла летние, скатерти, салфетки;

VI — одеяла байковые.

3. В зависимости от пороков внешнего вида устанавливают два сорта штучных изделий — 1-й и 2-й.

4. При определении сортности штучных изделий учитывают пороки:

распространенные по всему изделию (засоренность, шишковатость, разнооттеночность и др.);

местные, расположенные на ограниченном участке изделия (близны, пролеты, недосеки и др.).

5. Суммарное количество различных по наименованию пороков внешнего вида для каждого сорта изделий должно быть не более указанного в табл. 1.

Таблица 1

Сорт изделия	Количество пороков, допускаемых на площадь изделия		
	до 0,5 м <sup>2</sup> вкл.	от 0,5 до 1,5 м <sup>2</sup> вкл.	более 1,5 м <sup>2</sup>
1-й	1	2	2
2-й	2	3	4

Примечание. При определении площади изделия размер бахромы не учитывается.

6. Для определения в штучных изделиях отдельных распространенных пороков производят сравнение этих пороков с эталонами, утвержденными в установленном порядке.

7. В 1-ом сорте штучных изделий распространенные пороки не допускаются, во 2-ом сорте допускается не более одного малозаметного порока, который при оценке приравнивается к одному пороку.

**С. 2 ГОСТ 9470—71**

Для изделий II и V группы 1-го сорта распространенные малозаметные пороки (неравноота набивки и крашения, заломы, непропечатанные места, належки, штриф, растечка краски) допускаются не более одного, в изделиях 2-го сорта допускается не более двух малозаметных распространенных пороков, степень выраженности которых определяется в соответствии с эталоном.

8. В готовых штучных изделиях не допускаются следующие грубые пороки:

дыры;

отрыв основы плохо приработанный;

шипаная и оторванная кромка;

штриф от печати, портящий внешний вид изделия (для изделий I, III, IV и VI групп);

отсутствие обработки края (обшивки, обвязки, гофре и др.);

незакрепленные концы нитей на швах при обшивке краев изделий;

нарушение ткацкого или печатного рисунка (засечки от набивки, непропечатанные места, растраф рисунка и др.) для изделий II и V группы нарушение ткацкого рисунка, портящее внешний вид изделия.

9. Сорт изделия по порокам внешнего вида определяют в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Наименование порока	Количество или размер одного порока для группы изделий															
	I				II		III		IV				V		VI	
	подгруппы А		подгруппы Б		1-й сорт	2-й сорт	1-й сорт	2-й сорт	подгруппы А		подгруппы Б		1-й сорт	2-й сорт	1-й сорт	2-й сорт
	1-й сорт	2-й сорт	1-й сорт	2-й сорт					1-й сорт	2-й сорт	1-й сорт	2-й сорт				
<b>Неровнота нитей</b>																
1. Утолщенные нити основы более двукратной толщины, парочки, см, в общей сложности	0	30	0	30	0	0	0	0	0	30	10	30	30	60	—	—
2. Утолщенные нити утка более двукратной толщины размером от 1/3 ширины изделия до его полной ширины, шт.	0	2	0	2	1	2	0	1	0	2	1	2	1	2	—	—
3. Местные утолщения основы и утка до трехкратной толщины нити (слеты, спуски, непрорядки и др.), шт.	0	3	0	3	1	2	0	1	2	3	2	3	1	2	1	3
<b>Отсутствие и загрязнение нитей</b>																
4. Близны в одну нить, см, в общей сложности	5	10	5	10	10	20	0	10	10	30	30	По всей длине	40	70	70	По всей длине
5. Пролет, неотысканный раз от 1/3 ширины изделия до его полной ширины, шт.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	1	2	—	—
6. Масляные, загрязненные и цветные нити по основе и утку в одну нить, см, в общей сложности	3	10	3	15	0	30	0	5	0	30	0	30	0	30	30	90
7. Штопка без искажения рисунка по переплетению до 1 см <sup>2</sup> , шт.	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2
8. Подплетины до 0,5 см <sup>2</sup> , шт.	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Наименование порока	Количество или размер одного порока для группы изделий															
	I				II		III		IV				V		VI	
	подгруппы А		подгруппы Б		1-й сорт	2-й сорт	1-й сорт	2-й сорт	подгруппы А		подгруппы Б		1-й сорт	2-й сорт	1-й сорт	2-й сорт
	1-й сорт	2-й сорт	1-й сорт	2-й сорт					1-й сорт	2-й сорт	1-й сорт	2-й сорт				
9. Повреждение до двух нитей (проколы, прорезы, просечки)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10. Пятна (грязные, масляные, красильные и др.) до 0,5 см <sup>2</sup> , шт.	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	1	3
10а. Крап до 0,1 см, распространенный по всему изделию	×	×	×	×	1	—	×	×	×	×	×	×	1	—	×	×
Брызги св. 0,1 до 0,2 см, распространенные по всему изделию	×	×	×	×	0	1	×	×	×	×	×	×	0	1	×	×
11. Недосеки от двух до трех нитей в 1 см, шт.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1	2	0	1	1	3
12. Забоины до 5 нитей в 1 см, шт.	0	1	0	2	0	1	0	1	0	2	1	3	0	1	2	4
13. Полосы от разной толщины и слабо выраженной разнооттеночности утка до 2 см по длине изделия, шт.	×	×	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	1	4
14. Засечки (без повреждения нитей) от каландра, см, в общей сложности	×	×	×	×	0	3	0	2	×	×	×	×	0	15	×	×
15. Разница расстояния от кромки изделия до каймы или рисунка на различных сторонах изделия, см	×	×	×	×	0	2	0	1	1	3	1	3	1	2	1	2
16. Разная ширина каймы на различных сторонах изделия, см	×	×	×	×	0	1	0	1	1	3	1	3	0	1	1	2
17. Несовмещение деталей рисунка, см	×	×	×	×	0,2	0,5	0,2	0,5	×	×	×	×	×	×	×	×
<b>Пороки ворсовки и стрижки</b>																
18. Полосы от ворсовки (ворсовальные дорожки), см, в общей сложности	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	20
19. Отсутствие ворса (плешины) до 1 см <sup>2</sup> , шт.	0	6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	2
20. Неровная резка ворса, шт.	0	6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
21. Замины ворса до 2 см <sup>2</sup> , шт.	1	2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Наименование порока	Количество или размер одного порока для группы изделий															
	I				II		III		IV				V		VI	
	подгруппы А		подгруппы Б		1-й сорт	2-й сорт	1-й сорт	2-й сорт	подгруппы А		подгруппы Б		1-й сорт	2-й сорт	1-й сорт	2-й сорт
	1-й сорт	2-й сорт	1-й сорт	2-й сорт					1-й сорт	2-й сорт	1-й сорт	2-й сорт				
<b>Пороки махры</b>																
22. Завышенные или заниженные петли по всей ширине изделия в один ряд, шт. (на границе гладкой части и махровой дефектом не считаются)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2	4	×	×	×	×
Завышенные или заниженные петли на площади до 5 см <sup>2</sup> , шт.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	1	×	×	×	×
23. Неподнятые петли по всей ширине изделия в один ряд, шт.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	2	×	×	×	×
24. Отсутствие одной петлевой нити по длине изделия, см, в общей сложности	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	30	По всей длине	×	×	×	×
25. Отсутствие петель (плешина) до 1 см <sup>2</sup> , шт.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	1	×	×	×	×
<b>Пороки отделки сторон (края) изделия</b>																
26. Загнутая, зигзагообразная (рубцеватая) кромка по длине штучного изделия, см, в общей сложности	×	×	0	6	0	30	0	5	0	100	0	100	0	75	0	75
27. Уменьшение количества кистей бахромы против нормы, %	0	4	0	4	0	4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
28. Отклонение размера бахромы или осыпки против нормы, см	0	2	0	2	0	2	×	×	0	2	1	2	0	2	×	×

**Примечания:**

Знак «0» означает, что указанный порок в данном сорте не допускается;  
 знак «×» означает, что указанный порок к данной группе изделий не относится;  
 знак «—» означает, что порок в данной группе изделий не учитывается.

10. Пороки внешнего вида, не предусмотренные в табл. 2, при оценке качества штучных изделий приравнивают к аналогичным.

11. Местные пороки внешнего вида в изделиях 1-го и 2-го сортов не должны превышать размеров, указанных в табл. 2.

3—11. (Измененная редакция, Изм. № 1).

12. Перенос полотна и рисунка в штучных изделиях не должен быть более:

- 2 % — в 1-м сорте,
- 4 % — во 2-м сорте.

13. Сортность комплекта штучных изделий (например, скатерти и салфетки) определяют по наихудшему изделию в комплекте.

14. Определение сортности штучных изделий по порокам внешнего вида проводят просмотром изделий с лицевой стороны при нормальном свете на браковочном столе или разбраковочно-мерильной машине.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

15. Изделия с двусторонним рисунком, начесом и махровые просматривают с обеих сторон.

### **ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением комитета стандартов Совета Министров СССР от 10.08.71 № 1384**
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 9470—60**
- 4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)**
- 5. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 11—88)**