



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ**  
**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРА**

**ГОСТ 9326—90**  
**(ИСО 587—81, СТ СЭВ 6769—89,**  
**СТ СЭВ 3903—82)**

**Издание официальное**

Б3 9—90/721

35 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**  
**Москва**

## ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ.

## Методы определения хлора

Solid mineral fuel. Methods for determination  
of chlorine

ГОСТ  
9326—90

ИСО 587—81,  
СТ СЭВ 6769—89,  
СТ СЭВ 3903—82)

ОКСТУ 0309

Срок действия с 01.07.91  
до 01.07.2001

Настоящий стандарт распространяется на бурые и каменные угли, антрациты, горючие сланцы, торф, кокс (далее — твердое минеральное топливо) и устанавливает методы определения хлора сжиганием в муфеле со смесью Эшса и в калориметрической бомбе, а также метод определения хлора по международному стандарту ИСО 587—81.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Все применяемые реактивы должны иметь степень чистоты ч. д. а.

1.2. Для приготовления растворов и выполнения анализа используют дистиллированную воду по ГОСТ 6709.

1.3. При проведении анализов применяют калиброванные измерительные средства (пипетки, бюретки, мерные колбы), а также стаканы, колбы, воронки по ГОСТ 1770, ГОСТ 20292, ГОСТ 25336.

1.4. Определение хлора проводят не менее чем из двух навесок топлива.

1.5. Одновременно с проведением анализа в тех же условиях проводят контрольный опыт без навески топлива для внесения в результат определения поправки, учитывающей содержание хлора в используемых реактивах.

1.6. При использовании новой партии одного из применяемых реактивов контрольный опыт повторяют.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

## 2. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

2.1. Отбор и подготовка проб для испытаний — по ГОСТ 10742, ГОСТ 11303 и ГОСТ 23083.

2.2. Определение аналитической влаги — по ГОСТ 27314, ГОСТ 11305, ГОСТ 27589 и зольности — по ГОСТ 11022, ГОСТ 11306, ГОСТ 27564.

## 3. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРА СЖИГАНИЕМ В МУФЕЛЕ СО СМЕСЬЮ ЭШКА

Метод основан на полном сжигании навески топлива путем спекания со смесью Эшка в муфельной печи, извлечении хлоридов водой и определении их титрованием раствором нитрата ртути (II) в присутствии индикатора дифенилкарбазона в азотнокислой среде (меркуриметрическое титрование).

### 3.1. Аппаратура, материалы и реактивы

Печь муфельная, электрическая с терморегулятором, обеспечивающим постоянную температуру нагрева не менее 700°C.

Тигли фарфоровые высокие № 3 по ГОСТ 9147.

Весы аналитические с погрешностью взвешивания не более 0,0002 и 0,01 г.

Фильтры бумажные, плотные, круглые.

Магния оксид ( $MgO$ ) по ГОСТ 4526.

Натрия карбонат безводный ( $Na_2CO_3$ ) по ГОСТ 83.

Смесь Эшка, подготовленная из двух частей оксида магния и одной части карбоната натрия.

Кислота азотная по ГОСТ 4461, водный раствор с массовой концентрацией 0,01 г/см<sup>3</sup> и 0,05 г/см<sup>3</sup>.

Натрия хлорид ( $NaCl$ ) по ГОСТ 4233; раствор  $c(NaCl) = 0,02$  моль/дм<sup>3</sup> готовят из стандарт-титра или 0,5845 г перекристаллизованного и высущенного при температуре 105°C реактива, растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 0,5 дм<sup>3</sup>.

Серебра нитрат ( $AgNO_3$ ) по ГОСТ 1277, водный раствор с массовой концентрацией 0,01 г/см<sup>3</sup>.

Бромфенолсиний по ГОСТ 4919.1, водный раствор с массовой концентрацией 0,005 г/см<sup>3</sup>.

Дифенилкарбазон по ГОСТ 4919.1, спиртовой раствор с массовой концентрацией 0,02 г/см<sup>3</sup>.

Спирт этиловый ректифицированный по ГОСТ 18300.

Ртути (II) нитрат  $Hg(NO_3)_2 \cdot 0,5 H_2O$  по ГОСТ 4520, раствор с приблизительной молярной концентрацией эквивалента 0,02 моль/дм<sup>3</sup>. Для приготовления раствора берут 3,5 - 4,0 г азотнокислой ртути, растворяют в 100 см<sup>3</sup> раствора азотной кислоты с

массовой концентрацией 0,05 г/см<sup>3</sup>, фильтруют и доливают фильтрат дистиллированной водой до 1 дм<sup>3</sup>.

Концентрацию раствора нитрата ртути определяют по раствору хлорида натрия с точной молярной концентрацией эквивалента 0,02 моль/дм<sup>3</sup>. Для этого отбирают 5 см<sup>3</sup> раствора хлорида натрия, помещают в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, добавляют 50 см<sup>3</sup> воды, 3—5 капель раствора индикатора бромфенол-синего, при этом раствор окрашивают в голубой цвет, добавляют из бюретки раствор азотной кислоты до перехода окраски в ярко-желтую (рН-3,5), приливают 5 капель индикатора дифенилкарбазона и медленно титруют при непрерывном перемешивании раствором нитрата ртути (II) до появления неисчезающей фиолетовой окраски.

Концентрацию раствора нитрата ртути с  $\frac{1}{2}\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$  моль/дм<sup>3</sup> вычисляют по формуле

$$c \cdot \frac{1}{2} \cdot \text{Hg}(\text{NO}_3)_2 = c(\text{NaCl}) \cdot \frac{V}{V_1},$$

где  $V$  — объем раствора хлорида натрия, равный 5 см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем раствора нитрата ртути, израсходованный на титрование 5 см<sup>3</sup> раствора хлорида натрия, см<sup>3</sup>;

$c(\text{NaCl}) = 0,02$  моль/дм<sup>3</sup>

### 3.2. Проведение анализа

3.2.1. Аналитическую пробу топлива тщательно перемешивают и отбирают навеску массой 1 г в стаканчик для взвешивания. Навеску переносят в фарфоровый тигель, в который предварительно помещают 3 г смеси Эшка. Тщательно перемешивают содержимое тигля, выравнивают поверхность осторожным постукиванием по тиглю, затем покрывают содержимое еще 2 г смеси Эшка.

Если массовая доля хлора менее 0,1%, массу навески увеличивают до 2 г.

Для бурых углей и торфов общая масса смеси Эшка может достигать 6 г.

Взвешивание навески топлива производят с погрешностью не более 0,0002 г, а смеси Эшка — с погрешностью не более 0,01 г.

3.2.2. Тигли с навесками помещают в холодную муфельную печь и в течение 2 ч поднимают температуру до  $(675 \pm 25)^\circ\text{C}$ . Прокаливают пробы при этой температуре в течение 2 ч.

Одновременное сжигание в одном и том же муфеле навесок для определения хлора, зольности или серы не допускается.

3.2.3. После сжигания навески тигель вынимают из муфельной печи и охлаждают. Содержимое тигля разрыхляют стеклянной палочкой и переносят в стакан вместимостью 250—300 см<sup>3</sup>. Внутренние стенки тигля тщательно обмывают горячей дистиллированной

водой. Общий объем воды с осадком не должен быть более 150 см<sup>3</sup>.

Если во время растворения содержимого тигля будут обнаружены несгоревшие частицы черного цвета, то определение повторяют, увеличивая время спекания навески со смесью Эшка.

3.2.4. Содержимое стакана доводят до кипения. Раствор над осадком сливают, фильтруют через бумажный фильтр в стакан вместимостью 600 см<sup>3</sup>. Осадок три-четыре раза промывают горячей водой, фильтруя отстоявшуюся жидкость в тот же стакан. Затем осадок переносят на фильтр и тщательно промывают его струей горячей воды из промывалки до отрицательной реакции на ион хлора (реакция с раствором нитрата серебра). Общий объем фильтрата не должен превышать 300 см<sup>3</sup>.

3.2.5. Фильтрат выпаривают до объема 50—80 см<sup>3</sup>, затем охлаждают, переносят в коническую колбу для титрования хлорид-ионов.

3.2.6. В фильтрат добавляют 3—5 капель раствора бромфенол-синего, при этом раствор окрашивается в голубой цвет. Фильтрат нейтрализуют раствором азотной кислоты до перехода окраски раствора в ярко-желтую (рН раствора в точке перехода окраски 3,6), приливают 5 капель раствора дифенилкарбазона и кипятят до удаления СО<sub>2</sub>.

Раствор охлаждают, добавляют еще 5 капель дифенилкарбазона и медленно, при непрерывном перемешивании титруют раствором нитрата ртути (II) до появления неисчезающей фиолетовой окраски раствора.

### 3.3. Обработка результатов анализа

3.3.1. Массовую долю хлора в аналитической пробе (Cl<sup>a</sup>) в процентах вычисляют по формуле

$$Cl^a = \frac{(V_2 - V_3) \cdot c \cdot 1/2 \cdot Hg(NO_3)_2 \cdot 35,45}{m \cdot 1000} \cdot 100,$$

где  $V_2$  — объем раствора нитрата ртути, израсходованный на титрование в опыте с навеской топлива, см<sup>3</sup>;

$V_3$  — объем раствора нитрата ртути, израсходованный на титрование в контролльном опыте, см<sup>3</sup>;

$c^{1/2} \cdot Hg(NO_3)_2$  — молярная концентрация раствора нитрата ртути, моль/дм<sup>3</sup>;

35,45 — молярная масса эквивалента хлора, г/моль;

$m$  — масса навески топлива, г.

3.3.2. Допускаемые расхождения между результатами двух определений не должны превышать указанных в таблице.

Массовая доля хлора, %	Допускаемые расхождения, % (абс.)	
	в одной лаборатории на аналитическое состояние	в разных лабораториях на сухое состояние
До 0,1	0,02	0,04
Св. 0,1	0,03	0,06

3.3.3. Если расхождения между результатами двух определений превышают значения, указанные в таблице, то проводят третье определение и за окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов двух наиболее близких результатов определений в пределах допускаемых расхождений.

3.3.4. Результаты анализа, а также пересчет их на другие состояния вычисляют до третьего десятичного знака и округляют до второго десятичного знака.

3.3.5. Пересчет результатов определения хлора на другие состояния топлива — по ГОСТ 27313.

#### 4. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРА СЖИГАНИЕМ В КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЙ БОМБЕ

Метод основан на полном сжигании навески топлива в калориметрической бомбе и определении хлоридов в промывных водах по методу Фольгарда или меркуриметрическим титрованием.

##### 4.1. Аппаратура, материалы и реактивы

Калориметр сжигания с бомбой жидкостной по ГОСТ 147. Правила техники безопасности работы с калориметрической установкой — по ГОСТ 8.219.

Тигель (чашечка калориметрической бомбы) из жаропрочной стали, кварца или платины по ГОСТ 147 или высотой 20 мм и диаметром в верхней части 25 мм.

Проволока для запала (железная, никелевая, константановая или медная) диаметром от 0,1 до 0,2 мм.

Весы аналитические, фильтры бумажные, оксид магния, натрия карбонат безводный, смесь Эшка, азотная кислота, натрия хлорид, бромфеноловый синий, дифенилкарбазон, этиловый спирт, нитрат ртути (II) по п. 3.1.

Кислород по ГОСТ 5583, полученный методом глубокого охлаждения воздуха.

Примечание. Применять кислород, полученный электролизом воды, не допускается. При работе со сжатым кислородом необходимо соблюдать действующие правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

## **С. 6 ГОСТ 9326—90**

Аммоний карбонат  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  по ГОСТ 3770, свежеприготовленный раствор с массовой концентрацией 1 г/см<sup>3</sup>.

Серебра нитрат ( $\text{AgNO}_3$ ) по ГОСТ 1277, водный раствор с массовой концентрацией 0,1 г/см<sup>3</sup> и 0,025 моль/дм<sup>3</sup>. Для приготовления раствора концентрацией 0,025 моль/дм<sup>3</sup> берут 4,2472 г кристаллического нитрата серебра, предварительно высушенного при температуре 125°C в течение 2—3 ч, растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 1 дм<sup>3</sup> и доливают водой до метки. Раствор хранят в склянке из темного стекла.

Калия роданид  $\text{KSCN}$ , водный раствор 0,025 моль/дм<sup>3</sup>. Для приготовления раствора берут 2,4296 г роданида калия, растворяют в мерной колбе вместимостью 1 дм<sup>3</sup> и доливают водой до метки.

Железо (III) аммония сульфат (квасцы железоаммонийные)  $\text{FeNH}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  по ГОСТ 4919.1. Для приготовления раствора берут 125 г железоаммонийных квасцов, растворяют в 100 см<sup>3</sup> кипящей воды, охлаждают, фильтруют и прибавляют азотную кислоту до прекращения изменения окраски.

Бензол по ГОСТ 5955.

### **4.2. Проведение анализа**

4.2.1. Аналитическую пробу топлива тщательно перемешивают и отбирают навеску массой 1 г в тигель калориметрической бомбы.

Допускается проводить сожжение навески со смесью Эшка. Для этого навеску вносят в тигель, в который предварительно помещают 1 г смеси Эшка, и тщательно перемешивают содержимое тигля.

Взвешивание навески топлива производят с погрешностью не более 0,0002 г, а смеси Эшка — с погрешностью не более 0,01 г.

4.2.2. Тигель с навеской помещают в крепление калориметрической бомбы. Запальную проволоку прикрепляют к внутренней арматуре бомбы, среднюю часть запальной проволоки погружают в навеску топлива.

В корпус бомбы наливают 10 см<sup>3</sup> раствора карбоната аммония.

Бомбу осторожно наполняют кислородом до давления 1 МПа, выпускают кислород, после чего бомбу повторно наполняют кислородом до давления 3 МПа.

4.2.3. Операции по проведению сожжения навески топлива в калориметрической бомбе проводят по ГОСТ 147, но без фиксации температуры.

4.2.4. После проведения сожжения навески бомбу выдерживают в калориметрическом сосуде 15 мин, затем вынимают из сосуда и в течение 4—5 мин выпускают газы. Осторожно открывают крышку бомбы.

4.2.5. Остатки после сжигания навески топлива, а также жидкость из бомбы количественно переносят в стакан вместимостью

300 см<sup>3</sup>. Тщательно обмывают горячей водой внутренние стенки бомбы, арматуру, крышку, электроды, тигель (внутри и снаружи), собирая промывные воды в тот же стакан. Общий объем промывных вод 150—200 см<sup>3</sup>.

4.2.6. При неполном сгорании топлива (сажистый налет на внутренней поверхности бомбы или несгоревшие частицы топлива в промывных водах) определение повторяют с брикетированной навеской или добавляют к навеске 0,2—0,5 г бензойной кислоты.

*4.2.7. Титрование хлоридов в промывных водах по методу Фольгарда*

К содержимому стакана по п. 4.2.5 добавляют при перемешивании и нагревании 35—40 см<sup>3</sup> азотной кислоты. Раствор фильтруют через бумажный фильтр в коническую колбу. Фильтр промывают четыре раза горячей водой порциями по 10 см<sup>3</sup> и промывные воды присоединяют к фильтрату.

К раствору в колбе добавляют 10 см<sup>3</sup> раствора нитрата серебра молярной концентрации 0,025 моль/дм<sup>3</sup> и оставляют стоять на 15 мин. К охлажденному до комнатной температуры раствору добавляют 5—10 см<sup>3</sup> бензола и встряхивают колбу в течение 1 мин. Затем прибавляют 8—10 капель раствора железа (III) аммония сульфата и избыток нитрата серебра титруют раствором роданида калия до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 5 с.

*4.2.8. Меркуриметрическое титрование хлоридов в промывных водах*

Содержимое стакана по п. 4.2.5 доводят до кипения и фильтруют через бумажный фильтр в стакан вместимостью 300 см<sup>3</sup>. Осадок на фильтре тщательно, не менее пяти раз, промывают струей горячей воды из промывалки до отрицательной реакции на ион хлора (реакция с раствором нитрата серебра с массовой концентрацией 0,01 г/см<sup>3</sup>).

Далее поступают, как указано в пп. 3.2.5 и 3.2.6.

**4.3. Обработка результатов анализа**

4.3.1. При меркуриметрическом титровании (п. 4.2.8) массовую долю хлора в аналитической пробе (Cl<sup>a</sup>) вычисляют по п. 3.3.1.

4.3.2. При титровании по методу Фольгарда массовую долю хлора в аналитической пробе (Cl<sup>a</sup>) в процентах вычисляют по формуле

$$Cl^a = \frac{(V_4 - V_5) \cdot c(KSCN) \cdot 35,45}{m \cdot 1000} \cdot 100,$$

где V<sub>4</sub> — объем раствора роданида калия, израсходованный на титрование в холостом опыте, см<sup>3</sup>;

V<sub>5</sub> — объем раствора роданида калия, израсходованный на титрование в опыте с навеской топлива, см<sup>3</sup>;

## **С. 8 ГОСТ 9326—90**

$c$  (KSCN) — молярная концентрация раствора роданида калия, равная 0,025 моль/дм<sup>3</sup>.

4.3.3. Допускаемые расхождения и пересчет результатов анализа на другие состояния — по пп. 3.3.2—3.3.5.

## **5. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ СМЕСИ ЭШКА (ИСО 587—81)**

### **5.1. Назначение и область применения**

Настоящий международный стандарт устанавливает метод определения количества хлора во всех видах твердого минерального топлива с применением смеси Эшка. Альтернативный метод, включающий сжигание при высокой температуре, приведен в ИСО 352.

### **5.2. Ссылки**

ИСО 352. Твердое минеральное топливо. Определение хлора. Метод высокотемпературного сжигания.

ИСО 1170. Уголь и кокс. Расчет данных анализов при различных состояниях образцов.

### **5.3. Основы метода**

Пробу сжигают в тесном контакте со смесью Эшка в окислительной атмосфере для удаления горючего вещества и превращения хлора в хлориды щелочных металлов, которые извлекают азотной кислотой или водой и определяют титрованием по методам Фольгарда или Мора.

### **5.4. Реактивы**

При проведении анализов применяют реактивы только квалификации «ч. д. а» и только дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты.

#### **5.4.1. Смесь Эшка.**

Смешивают две части (по массе) слабо прокаленной окиси магния с одной частью безводного карбоната натрия или калия. Смесь должна полностью проходить через контрольное сито 200 мкм.

#### **5.4.2. Азотная кислота, свободная от хлора, $\rho = 1,42$ г/см<sup>3</sup>.**

Для титрования по Фольгарду

#### **5.4.3. Нитробензол.**

Этот реактив хранят в бутылке из темного стекла.

#### **5.4.4. Нитрат серебра, стандартный раствор, $c(AgNO_3) = 0,025$ моль/дм<sup>3</sup>.**

Измельченный кристаллический нитрат серебра нагревают при 125°C 2—3 ч. Растворяют в воде 4,247 г и разбавляют до 1000 см<sup>3</sup>. Хранят в бутылке из темно-зеленого стекла.

#### **5.4.5. Роданид калия, стандартный раствор для объемного определения, $c(KSCN) = 0,025$ моль/дм<sup>3</sup>.**

3,5 г роданида калия растворяют в воде и разбавляют до 1000 см<sup>3</sup>. Устанавливают концентрацию титрованием раствором нитрата серебра (п. 4.4) и точно доводят до эквивалентной.

5.4.6. Насыщенный раствор железоаммиачных квасцов (индикатор). Сульфат железа (III) и аммония.

100 см<sup>3</sup> воды насыщают приблизительно 125 г железоаммиачных квасцов  $[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}]$  и добавляют азотную кислоту до исчезновения коричневой окраски.

#### Для титрования по Мору

5.4.7. Нитрат серебра, стандартный раствор для объемного определения,  $c(\text{AgNO}_3) = 0,050$  моль/дм<sup>3</sup>.

8,494 г нитрата серебра, высушенного, как указано в п. 4.4, растворяют в воде и разбавляют до 1000 см<sup>3</sup>.

5.4.8. Хромат калия, индикаторный раствор.

5 г хромата калия растворяют в 100 см<sup>3</sup> воды.

### 5.5. Аппаратура

Обычная лабораторная аппаратура. Мерная посуда должна соответствовать требованиям международных стандартов, разработанных ИСО/ТК 48 «Лабораторная посуда и соответствующая аппаратура».

5.5.1. Муфельная печь с электрическим нагревом с зоной по стоянной однородной температуры  $(675 \pm 25)^\circ\text{C}$  и вентиляцией, обеспечивающей 4—6-кратный обмен воздуха в минуту.

**Примечание.** Необходимая скорость обмена воздуха может быть достигнута при использованииенным образом сконструированной муфельной печи и определена с помощью статистической трубы Пито.

5.5.2. Тигли из фарфора или кварца вместимостью около 25 см<sup>3</sup>.

5.5.3. Изолирующая пластина толщиной 6 мм из кварца или другого пригодного материала, легко входящая в печь.

5.5.4. Весы с погрешностью взвешивания 0,1 мг.

### 5.6. Подготовка пробы

Проба угля или кокса, используемая для определения хлора, является аналитической пробой, измельченной до прохождения через сито 200 мкм. Если необходимо, пробу выдерживают в тонком слое минимально необходимое время для установления приблизительного равновесия между содержанием влаги и атмосферой лаборатории.

Перед началом определения воздушно-сухую пробу тщательно перемешивают, предпочтительно механическим способом.

### 5.7. Проведение определения

#### 5.7.1. Разложение пробы

Около 1 г пробы (см. примечание 1) взвешивают на лотке с погрешностью 0,1 мг и переносят в тигель, содержащий 3 г смеси Эшка (п. 4.1). Перемешивают до однородности маленьким металлическим шпателем и покрывают еще 2 г смеси Эшка.

## С. 10 ГОСТ 9326—90

Тигель ставят на изолирующую подставку (п. 5.3), помещают в муфельную печь, нагретую до  $(675 \pm 25)^\circ\text{C}$  (см. примечание 2), и выдерживают при этой температуре 2 ч (см. примечание 3). Тигель вынимают и дают остить.

Заканчивают определение по методу Фольгарда или Мора (см. примечание 4).

Примечания:

1. Если массовая доля хлора меньше 0,1%, массу пробы следует увеличить до 2 г.

2. Определение зольности и массовой доли хлора нельзя проводить в одной печи одновременно.

3. Если необходимо, пробы может быть помещена в холодную печь, которую затем нагревают до  $(675 \pm 25)^\circ\text{C}$  и выдерживают при этой температуре 2 ч.

4. Если ожидаемая массовая доля хлора очень мала, то на этой стадии можно добавить известный объем стандартного раствора хлора и в окончательные вычисления внести соответствующую поправку.

### 5.7.2. Титрование по Фольгарду

Сожженную смесь переносят в стакан, тигель обмывают 125 см<sup>3</sup> горячей воды и промывные воды сливают в стакан. Осторожно приливают 20 см<sup>3</sup> азотной кислоты (п. 4.2) и накрывают стакан часовым стеклом. Если необходимо, содержимое перемешивают, чтобы добиться растворения.

Если необходимо (см. примечание), раствор фильтруют через неплотный складчатый фильтр, промытый кислотой, собирая фильтрат в коническую колбу. Фильтр промывают небольшим количеством горячей воды (например, четырьмя порциями по 5—10 см<sup>3</sup>) и в колбу приливают 20 см<sup>3</sup> раствора нитрата серебра (п. 4.4), охлаждают до комнатной температуры.

Добавляют 5—10 см<sup>3</sup> нитробензола (п. 4.3), раствор встряхивают 1 мин, приливают 8—10 капель индикаторного раствора квасцов (п. 4.6) и титруют раствором роданида калия (п. 4.5). Конечная точка достигается, когда раствор станет слабо оранжево-розового цвета.

Примечание. Фильтрование обычно не является необходимым, если используют пробы малозольного топлива массой 1 г, но оно необходимо, если используют пробы массой более 1 г (см. п. 7.1, примечание 1) или если угли имеют высокую зольность.

### 5.7.3. Титрование по Мору

Сожженную смесь переносят в стакан, тигель промывают горячей водой, собирая промывные воды в стакан, осадок в стакане измельчают стеклянной палочкой с плоским концом. Раствор нагревают до кипения и фильтруют через бумажную массу или неплотный фильтр, собирая фильтрат в коническую колбу. Остаток промывают пять раз горячей водой порциями по 5 см<sup>3</sup>, собирая промывные воды в колбу. Раствор нейтрализуют азотной кисло-

той (п. 4.2), добавляют 10 капель хромата калия в качестве индикатора и титруют раствором нитрата серебра (п. 4.7). Конечную точку устанавливают по первому появлению постоянной коричневой окраски.

#### 5.7.4. Контрольный опыт

Контрольный опыт проводят с 5 г смеси Эшка (п. 4.1), прокаленной в печи одновременно с пробой. Контрольную пробу обрабатывают далее точно так же и титруют до той же самой конечной точки, что и настоящую пробу\*. Это позволяет оценить количество хлора, содержащегося в реактивах и поступающего из атмосферы лаборатории.

### 5.8. Выражение результатов

#### 5.8.1. Титрование по Фольгарду

Массовую долю хлора (Cl) в анализируемой пробе \*\* в процентах по массе вычисляют по формуле

$$Cl = \frac{3,545 \cdot c \cdot (V_2 - V_1)}{m},$$

где  $c$  — молярная концентрация раствора роданида калия (п. 4.5), моль/дм<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем раствора роданида калия (п. 4.5), израсходованный на определение (п. 7.2), см<sup>3</sup>;

$V_2$  — объем раствора роданида калия (п. 4.5), израсходованный на контрольный опыт (п. 7.4), см<sup>3</sup>;

$m$  — масса пробы, г.

#### 5.8.2. Титрование по Мору

Массовую долю хлора (Cl) в анализируемой пробе в процентах вычисляют по формуле

$$Cl = \frac{3,545 \cdot c(V_3 - V_4)}{m},$$

где  $c$  — молярная концентрация раствора нитрата серебра (п. 4.7), моль/дм<sup>3</sup>;

$V_3$  — объем раствора нитрата серебра (п. 4.7), израсходованный на определение (п. 7.3), см<sup>3</sup>;

$V_4$  — объем раствора нитрата серебра (п. 4.7), израсходованный на контрольный опыт (п. 7.4), см<sup>3</sup>;

$m$  — масса пробы, г.

Результат (предпочтительно среднее результатов параллельных определений, см. разд. 9) вычисляют до второго десятичного знака.

\* Определение цвета в конечной точке облегчается при сравнении с ранее оттитрованной холостой пробой.

\*\* Пересчет результатов для других состояний — по ГОСТ 27313.

### 5.9. Точность метода

Хлор	Максимальное допускаемое расхождение между результатами, вычисленными для одного и того же содержания влаги, % (абс.)	
	в одной лаборатории (сходимость)	в разных лабораториях (воспроизводимость)
	0,03	0,06

#### 5.9.1. Сходимость

Результаты параллельных определений, выполненных в разное время в одной лаборатории одним лаборантом на одной и той же аппаратуре для одной и той же анализируемой пробы, не должны отличаться более чем на величину, указанную выше.

#### 5.9.2. Воспроизводимость

Средние значения результатов параллельных определений, выполненных в каждой из двух различных лабораторий на представительных порциях, отобранных из одной и той же пробы после последней стадии ее подготовки, не должны отличаться более чем на величину, указанную выше.

### 5.10. Протокол испытания

Протокол должен включать следующие данные:  
характеристику исследуемого продукта;  
ссылку на используемый метод;  
результаты и способ их выражения;  
любые необычные явления, отмеченные при проведении определения;  
любые операции, не включенные в настоящий международный стандарт или необязательные.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством угольной промышленности СССР**

### **РАЗРАБОТЧИКИ**

И. В. Авгушевич, канд. хим. наук; Е. И. Сидорук; Л. А. Коган, канд. техн. наук; П. Н. Горелов; Р. И. Гориславцева; В. П. Ахметова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 11.12.90 № 3103**

Раздел 5 настоящего стандарта подготовлен на основе прямого применения международного стандарта ИСО 587—81 «Твердое минеральное топливо. Определение содержания хлора с применением смеси Этка»

**3. Срок первой проверки — 1995 г.**

Периодичность проверки — 5 лет

**4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3903—82 и СТ СЭВ 6769—89**

**5. ВЗАМЕН ГОСТ 9326—77 и ГОСТ 25952—83**

**6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8.219—76	4.1
ГОСТ 83—79	3.1
ГОСТ 147—74	4.1; 4.2.8
ГОСТ 1277—75	3.1; 4.1
ГОСТ 1770—74	1.3
ГОСТ 3770—75	4.1
ГОСТ 4233—77	3.1
ГОСТ 4461—77	3.1
ГОСТ 4520—78	3.1
ГОСТ 4526—75	3.1
ГОСТ 4919.1—77	3.1; 4.1
ГОСТ 5583—78	4.1
ГОСТ 5955—75	4.1
ГОСТ 6709—72	1.2
ГОСТ 9147—80	3.1
ГОСТ 10742—71	2.1
ГОСТ 11022—75	2.2

## С. 14 ГОСТ 9326—90

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 11303—75	2.1
ГОСТ 11305—83	2.2
ГОСТ 11306—83	2.2
ГОСТ 18300—87	3.1
ГОСТ 20292—74	1.3
ГОСТ 23083—78	2.1
ГОСТ 25336—82	1.3
ГОСТ 27313—89	3.3.5; 5.8.1
ГОСТ 27314—87	2.2
ГОСТ 27564—87	2.2
ГОСТ 27589—88	2.2

Редактор *Н. Е. Шестакова*

Технический редактор *О. Н. Никитина*

Корректор *М. С. Кабашова*

Сдано в наб. 26.12.90 Подп. в печ. 08.12.91 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,90 уч.-изд. л.  
Тир. 4000 Цена 35 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2482