

ГОСТ 4971—76

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ЗАГОТОВКИ КЛЕПКИ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ БОЧЕК ПОД ПИВО**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2008

**ЗАГОТОВКИ КЛЕПКИ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ БОЧЕК ПОД ПИВО**

Технические условия

**ГОСТ
4971—76**

Stave billets for wooden barrels for beer. Specifications

МКС 55.140
ОКП 53 7240

Дата введения **01.01.78**

Настоящий стандарт распространяется на заготовки клепки, применяемые для изготовления бочек под пиво.

1. ФОРМА И РАЗМЕРЫ

- 1.1. Заготовки клепки должны быть пилеными прямоугольной формы.
1.2. Размеры заготовок клепки должны соответствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Р а з м е р ы, мм

Вместимость бочки, л	Боковик			Донник		
	Длина	Ширина	Толщина	Длина	Ширина	Толщина
50	600	От 50 до 110	40	380	От 60 до 160	35
100	690	» 50 » 110	40	480	» 60 » 160	35

П р и м е ч а н и е. Размеры заготовок клепки установлены для древесины с влажностью 15 %. При большей влажности древесины толщина и ширина заготовок клепки должны иметь припуск на усушку: при изготовлении заготовок клепки из древесины дуба — по ГОСТ 6782.2, из древесины лиственницы — по ГОСТ 6782.1.

- 1.3. Предельные отклонения по размерам заготовок клепки не должны превышать:
±5 мм — по длине и ширине заготовок клепки;
±1 мм — по толщине.

При ширине заготовки клепки боковика свыше 100 мм минусовое отклонение по толщине не допускается.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1. Для изготовления заготовок клепки применяется древесина дуба и лиственницы.
2.2. Заготовки клепки должны быть радиальной распиловки. Допускается в дубовых заготовках клепки отклонение наклона хорд годовых слоев к пластикам заготовок клепки не менее 60°. В лиственничных заготовках клепки наклон хорд не ограничивается.
2.3. Качество древесины заготовок клепки должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Наименование порока древесины по ГОСТ 2140	Норма допускаемого порока
<p>1. Сучки:</p> <p>а) сросшиеся, здоровые, светлые и темные здоровые</p> <p>б) сшивные</p> <p>в) частично сросшиеся и несросшиеся</p> <p>2. Трещины:</p> <p>а) торцовые</p> <p>б) пластевые</p> <p>3. Пороки строения древесины:</p> <p>а) наклон волокон, радиальный наклон волокон</p> <p>б) свилеватость</p> <p>в) завиток</p> <p>г) прорость</p> <p>д) внутренняя заболонь</p> <p>4. Химические окраски</p> <p>5. Грибные поражения:</p> <p>а) грибные ядровые пятна и полосы</p> <p>б) синева</p> <p>в) плесень</p>	<p>Не учитываются во всех зонах заготовок клепок остова и доньев сквозные и односторонние без трещин не более 10 мм</p> <p>Допускаются односторонние размером не более 25 мм</p> <p>Допускаются в дубовых заготовках клепки следы сшивных сучков длиной не более 50 мм, глубиной не более 5 мм</p> <p>Допускаются односторонние размером не более 10 мм, глубиной не более 5 мм</p> <p>Количество учитываемых сучков не должно быть более двух в заготовках клепки боковика и четырех — в заготовках клепки дна</p> <p>Допускаются в боковике протяжением по длине заготовки клепки с одного конца не более 30 мм или в сумме с двух концов не более 40 мм.</p> <p>В доннике не допускаются</p> <p>Допускаются глубиной не более 5 мм</p> <p>Допускается при условии, что одно и то же волокно не переходит на противоположные пласти или кромки и что отклонение волокон от их прямого направления не превышает 6 %</p> <p>Допускается</p> <p>Допускается в доннике. В боковике не допускается на расстоянии от середины заготовки клепки по длине менее 80 мм для лиственницы и 50 мм для дуба</p> <p>Допускается односторонняя, отходящая при строжке</p> <p>Допускается на кромках боковика и донника размером не более 5 мм по ширине заготовки клепки, отходящая при строжке</p> <p>Допускаются</p> <p>Допускаются поверхностные в виде пятен и полос при условии, что древесина пораженной части по твердости не отличается от здоровой древесины</p> <p>Допускается поверхностная, отходящая при строжке</p> <p>То же</p>

П р и м е ч а н и я:

1. Учитываемые сучки не допускаются на расстоянии 80 мм от торцов и середины боковика в обе стороны, а также на фасках доньев.

2. Учитываемые сучки не должны быть расположены на расстоянии менее 20 мм от кромки заготовки клепки боковина и донника.

3. Пороки древесины, не предусмотренные в табл. 2, не допускаются.

2.4. Влажность древесины заготовок клепки не нормируется.

2.5. Заготовка клепки должна иметь одинаковую толщину и параллельные стороны по всей длине. Отклонение от параллельности сторон, кривизна и крыловатость не должны превышать 2 мм.

2.6. Местные сколы и отщепы древесины не должны быть глубиной с одной стороны или в сумме с двух сторон более 3 мм.

2.7. Торцы заготовки клепки должны быть опилены под прямым углом, отклонение от перпендикулярности допускается не более 5 мм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Заготовки клепки должны поставляться комплектно: заготовки клепки боковика и заготовки клепки донника. Количество донника от объема партии заготовок клепок должно составлять 24—26 %.

3.2. В партии заготовок клепок не допускается более 10 % заготовок клепки шириной до 70 мм включительно, из них донника не более 2,5 %.

Количество заготовок клепки боковика шириной более 100 мм должно быть не менее 4 %.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Заготовки клепки должны приниматься партиями. Партией считается количество заготовок клепки для бочек одной вместимости, одной породы древесины (дуба или лиственницы), оформленное одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;
- размеры, назначение, породу древесины и количество заготовок клепки в кубических метрах;
- штамп отдела технического контроля;
- обозначение настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2. Для контроля качества заготовок клепки отбирают выборку в количестве 5 % заготовок клепки боковика и донника от партии, но не более 1000 шт.

4.3. Если в выборке окажется до 2 % включительно заготовок клепки, не соответствующих требованиям настоящего стандарта, партию считают соответствующей требованиям настоящего стандарта.

При получении в выборке более 2 % заготовок клепки, не соответствующих требованиям настоящего стандарта, проводят повторную проверку удвоенной выборки от той же партии.

Испытания повторяют по тем показателям, по которым получены неудовлетворительные результаты.

По результатам контроля удвоенной выборки партию считают не соответствующей требованиям настоящего стандарта, если более 2 % заготовок клепки не соответствуют требованиям стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.4. Приемка по количеству заготовок клепки производится в плотных кубических метрах с погрешностью не более 0,001 м³.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Длину и ширину заготовок клепки контролируют универсальными измерительными инструментами с погрешностью не более 1 мм.

Допускаемые отклонения размеров и припуски на усушку при измерении длины, ширины и толщины заготовок клепки не учитываются.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2. Влажность древесины заготовки клепки определяется ГОСТ 16588.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение заготовок клепки проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 21100.

При формировании пакетов снизу, с боковых сторон и сверху должны быть уложены длинные детали, кратные длине заготовок клепки с припуском 5 мм на каждый пропил. Длинные детали по качеству древесины должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Размеры пакетов из заготовок клепки должны соответствовать ГОСТ 16369.

Допускается транспортировать заготовки клепки на поддонах.

6.2. Допускается транспортировать заготовки клепки в пачках массой не более 20 кг, перевязанных проволокой по ГОСТ 3282 или шпагатом по ГОСТ 17308.

На каждой пачке на одной из верхних заготовок клепки должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;
- обозначение настоящего стандарта.

6.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

С. 4 ГОСТ 4971—76

Заготовки клепки перевозят транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на транспорте каждого вида.

6.1.—6.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

6.4. Заготовки клепки должны храниться в закрытом складе или под навесом.

6.5. При укладке на складах заготовки клепки должны быть рассортированы по длинам, толщинам и породам древесины.

6.6. Заготовки клепки должны быть уложены на прокладках из здоровой древесины в клетки перекрещивающимися рядами с укрытием торцов впотай и с промежутками (шпациями) между отдельными клетками в горизонтальном ряду не менее половины ширины заготовки клепки.

Клетки должны быть выложены на сухом месте, очищенном от травы, щепы и мусора, а зимой — от снега.

6.7. При транспортировании и хранении заготовки клепки должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и влаги.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством рыбного хозяйства СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

С. В. Бутысин, А. И. Воробьев, М. А. Пшеничникова, Н. А. Косоватова, С. О. Казаков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.05.76 № 1344

3. ВЗАМЕН ГОСТ 4971—59

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2140—81	Таблица 2
ГОСТ 3282—74	6.2
ГОСТ 6782.1—75	1.2
ГОСТ 6782.2—75	1.2
ГОСТ 14192—96	6.3
ГОСТ 16369—96	6.1
ГОСТ 16588—91	5.2
ГОСТ 17308—88	6.2
ГОСТ 21100—93	6.1

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 18.11.91 № 1751

6. ИЗДАНИЕ (май 2008 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1979 г., июне 1989 г. (ИУС 9—79, 9—89)