

**ГОСТ 29098—91**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**

---

**ТКАНИ ДЛЯ ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ**

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**Издание официальное**

**Б3 1—2004**

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т****ТКАНИ ДЛЯ ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ****Общие технические условия**

Fabrics for haberdashery goods.  
General specifications

**ГОСТ  
29098—91**

МКС 59.080.30  
59.080.40  
ОКП 81 5735, 83 1410, 83 7912, 82 1560, 83 1520

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на ткани готовые и суровые, используемые для изготовления носовых и головных платков и галантерейных изделий (шарфов, косынок, кашне).

Ткани изготавливают из хлопчатобумажной пряжи, натурального шелка, химических нитей и смеси натурального шелка с другими нитями и пряжей.

Стандарт не распространяется на хлопчатобумажные ткани с атласными полосками и пестроткани для носовых платков.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме пп. 1.2.3 и 1.2.5.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Ткани должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по техническим описаниям и технологическим режимам, утвержденным в установленном порядке.

Допускается выпуск хлопчатобумажных тканей для головных платков штучными изделиями в кусках.

**1.2. Характеристики**

1.2.1. Готовые ткани по художественно-эстетическим показателям должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с требованиями ГОСТ 15.007.

1.2.2. Устойчивость окраски готовых тканей должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.

1.2.3. Ширина тканей должна обеспечивать размеры штучных изделий.

Отклонения по ширинам не должны превышать, см:

± 1,0 — при ширине ткани до 70 см включ.;

± 1,5 » » » более 70 до 100 см включ.;

± 2,0 » » » 100 до 150 см включ.;

± 2,5 » » » 150 см.

П р и м е ч а н и е. Допускаемые отклонения по ширинам могут быть увеличены по сравнению с указанными допусками:

на ± 0,5 см — для шелковых и полушелковых тканей из синтетических креповых и фасонных нитей;

на ± 2,5 см — для шелковых и полушелковых жаккардовых тканей и тканей с применением в утке растяжимых нитей.

1.2.4. Ширина двух кромок готовых тканей не должна превышать, см:

3,5 — для тканей, вырабатываемых на бесчелночных ткацких станках;

1,5 — для остальных хлопчатобумажных тканей;

1,6 — для остальных шелковых и полушелковых тканей.

Наименование ткани	Тон окраски	Степень устойчивости окраски	Света по 8-балльной шкале эталонов, кроме тканей для носовых платков	Минимальные показатели устойчивости окраски, баллы к воздействию							
				Изменение первоначальной окраски	Закрашивание белого образца	стирки 1 с содой для хлопчатобумажных тканей для головных платков	стирки 4 для тканей для носовых платков	пота, кроме тканей для носовых платков	дистиллированной воды для хлопчатобумажных тканей для головных платков	сухого трения	глажения с запариванием, кроме тканей для носовых платков
Ткани хлопчатобумажные	Светлый	Особо прочная	5	—	—	—	—	—	—	—	—
		Прочная	4	—	—	—	—	—	—	—	—
		Обыкновенная	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	Средний	Особо прочная	6	—	—	—	—	—	—	—	—
		Прочная	5	—	—	—	—	—	—	—	—
		Обыкновенная	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	Темный	Особо прочная	7	—	—	—	—	—	—	—	—
		Прочная	5	—	—	—	—	—	—	—	—
		Обыкновенная	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Ткани шелковые и полушелковые		Особо прочная	4	4	5	—	—	—	—	—	—
		Прочная	4	4	4	—	—	—	—	—	—
		Обыкновенная	3	4	3	—	—	—	—	—	—

**П р и м е ч а н и я:**

1. Стирку 1 с содой следует проводить с добавлением на 1 л воды 3 г кальцинированной соды.
2. Тон окраски светлый, средний, темный должен соответствовать таблице классификации карты цветов хлопчатобумажных тканей, утвержденной в установленном порядке.
3. Обыкновенная степень устойчивости окраски не допускается на тканях для носовых платков и хлопчатобумажных пестротканых тканях для головных платков.
4. Допускается снижение на 1 балл показателей устойчивости окраски хлопчатобумажных тканей для всех трех степеней: к свету — для красителей оранжевого, алого, красного цветов и смесей с ними; к глажению с запариванием — для красителей кубового ярко-фиолетового К, кубового темно-синего ОД, диазоля оранжевого О и смесей с ними.
5. Если устойчивость окраски выражена двумя баллами, например 3—4, то первый из них относится к более темной окраске, а второй — к более светлой по сравнению с эталоном среднего тона по ГОСТ 9733.0.

Для тканей для носовых платков, вырабатываемых с закладными кромками на бесчелночных ткацких станках, допускается ширина одной кромки не более 1,5 см.

- 1.2.5. Допускаемые отклонения по количеству нитей на 10 см должны быть, %, не более:  
 $\pm 2$  — по основе, а для тканей из нитей креповых круток  $\pm 3$ ;  
 $\pm 3$  — по утку, а для тканей из нитей креповых круток  $\pm 4$ .

П р и м е ч а н и е. Для тканей с применением в утке растяжимых нитей допускаемые отклонения по основе не устанавливают.

- 1.2.6. Поверхностная плотность готовой ткани для носовых платков должна быть не более 105 г/м<sup>2</sup>.

- 1.2.7. Допускаемые отклонения по поверхности плотности должны быть, %, не более:  
 $\pm 5$  — для суровых тканей;  
 $-5$  — для готовых тканей.

Плюсовые допуски по поверхности плотности готовых тканей не ограничиваются.

1.2.8. Готовые хлопчатобумажные ткани должны быть мерсеризованными, за исключением тканей с отделкой, имитирующей чистошерстяные ткани.

Степень мерсеризации (баритовое число) должна быть, не менее:

135 — для тканей, вырабатываемых из однониточной пряжи;

130 — для тканей, вырабатываемых из крученої пряжи или сочетания крученої с однониточной.

Ткани, используемые для изготовления изделий вещевого имущества, могут быть немерсеризованными.

1.2.9. Готовые хлопчатобумажные ткани должны быть отбеленными. Степень белизны готовых тканей должна быть не менее 82 %.

Присутствие свободного хлора не допускается.

1.2.10. Готовые хлопчатобумажные ткани должны быть аппретированными, за исключением тканей с отделкой, имитирующей чистошерстяные ткани.

Массовая доля аппрета на ткани — (1,0 ± 0,5) %.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем выпуск неаппретированных тканей.

1.2.11. Стойкость к раздвигаемости готовых шелковых и полушелковых тканей должна быть, Н (кгс), не менее:

3,92 (0,4) — для тканей поверхности плотности до 20 г/м<sup>2</sup> включ.;

4,9 (0,5) — для тканей поверхности плотности выше 20 до 40 г/м<sup>2</sup> включ.;

5,88 (0,6) — для тканей поверхности плотности выше 40 г/м<sup>2</sup>.

1.2.12. Несминаемость готовых шелковых и полушелковых тканей должна быть не менее 48 %.

Для тканей из искусственных нитей допускается несминаемость не менее 30 %.

1.2.13. Готовые шелковые и полушелковые ткани по стойкости к осыпаемости могут быть отнесены к следующим группам:

малоосыпаемая — до 2 мм;

среднеосыпаемая — выше 2 до 10 мм;

осыпаемая — выше 10 до 20 мм.

1.2.14. Готовые шелковые и полушелковые ткани, кроме жаккардовых и тканей с применением растяжимых нитей, не должны иметь изменение размеров после мокрой обработки более 4 % — по основе и 2 % — по утку.

1.2.15. Сортность суровых тканей — по ОСТ 17—141 и ОСТ 17—495, готовых — по ГОСТ 187, ГОСТ 161 (отбеленных и гладкокрашеных) и ГОСТ 9470 (набивных) со следующим дополнением: перекос полотна и рисунка в тканях для носовых платков не должен быть более 3 % — в первом сорте и 5 % — во втором сорте.

1.2.16. Линейная плотность пряжи, вид применяемого сырья, поверхность плотность, число нитей на 10 см, переплетение, ширина, вид отделки, а для шелковых и полушелковых тканей капиллярность, на каждый конкретный артикул должны быть установлены в технических описаниях.

### **1.3. Маркировка**

1.3.1. Первичная маркировка суровых тканей — по ОСТ 17—186 и ОСТ 17—708, готовых — по ГОСТ 8737 и ГОСТ 25227.

1.3.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 7000.

### **1.4. Упаковка**

1.4.1. Первичная упаковка суровых тканей — по ОСТ 17—186 и ОСТ 17—708, готовых — по ГОСТ 8737 и ГОСТ 25227.

1.4.2. Упаковка тканей для транспортирования и хранения — по ГОСТ 7000.

## **С. 4 ГОСТ 29098—91**

### **2. ПРИЕМКА**

Приемка тканей — по ГОСТ 20566 со следующим дополнением: допускается показатели устойчивости окраски к свету, глажению с запариванием проверять изготовителю не реже одного раза в год.

### **3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**

- 3.1. Отбор проб — по ГОСТ 20566.
- 3.2. Определение линейных размеров и поверхностной плотности — по ГОСТ 3811.
- 3.3. Определение числа нитей на 10 см по основе и утку — по ГОСТ 3812.
- 3.4. Определение степени белизны — по ГОСТ 18054.
- 3.5. Определение степени мерсеризации и массовой доли аппрета — по ГОСТ 25617.
- 3.6. Определение перекоса — по ГОСТ 14067.
- 3.7. Определение раздвигаемости нитей — по ГОСТ 22730.
- 3.8. Определение осыпаемости — по ГОСТ 3814.
- 3.9. Определение несминаемости — по ГОСТ 19204.
- 3.10. Определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733.0; ГОСТ 9733.1; ГОСТ 9733.4; ГОСТ 9733.5; ГОСТ 9733.6 (метод 11); ГОСТ 9733.7; ГОСТ 9733.27.
- 3.11. Определение капиллярности — по ГОСТ 3816.
- 3.12. Определение изменения размеров после мокрых обработок — по ГОСТ 30157.0—95.

### **4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Транспортирование и хранение тканей — по ГОСТ 7000.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ****1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по легкой промышленности СССР****РАЗРАБОТЧИКИ**

**Н.Б. Сибrikова, канд техн. наук Ж.М. Теснотова; Р.А. Принцева; В.К. Камердин; Н.Б. Разумова;  
В.Б. Кравченко; М.С. Гиршгорн; Н.Ю. Шильцова; И.Н. Каштанов**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии  
СССР от 23.09.91 № 1481****3. ВЗАМЕН ГОСТ 4725—77 и ОСТ 17—185—84****4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 15.007—88	1.2.1
ГОСТ 161—86	1.2.15
ГОСТ 187—85	1.2.15
ГОСТ 3811—72	3.2
ГОСТ 3812—72	3.3
ГОСТ 3814—81	3.8
ГОСТ 3816—81	3.11
ГОСТ 7000—80	1.3.2, 1.4.2, 4
ГОСТ 8737—77	1.3.1, 1.4.1
ГОСТ 9470—71	1.2.15
ГОСТ 9733.0—83, ГОСТ 9733.1—91, ГОСТ 9733.4—83, ГОСТ 9733.5—83, ГОСТ 9733.6—83, ГОСТ 9733.7—83, ГОСТ 9733.27—83	3.10
ГОСТ 14067—91	3.6
ГОСТ 18054—72	3.4
ГОСТ 19204—73	3.9
ГОСТ 20566—75	2; 3.1
ГОСТ 22730—87	3.7
ГОСТ 25227—82	1.3.1; 1.4.1
ГОСТ 25617—83	3.5
ГОСТ 30157.0—95	3.12
ОСТ 17—141—72	1.2.15
ОСТ 17—186—86	1.3.1; 1.4.1
ОСТ 17—495—75	1.2.15
ОСТ 17—708—77	1.3.1; 1.4.1

**5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2004 г.**

Редактор *Т.П. Шашина*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Е.Д. Дульнева*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 12.08.2004. Подписано в печать 27.09.2004. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,55.  
Тираж 61 экз. С 3986. Зак. 836.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)

Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 105062 Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102