

ЛЕНТЫ ЛИПКИЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Требования к полиэфирным лентам с термопластичным адгезивом

ГОСТ
28022—89Adhesive tape for electrical insulation.
Requirements for polyester tapes with
thermoplastic adhesive

(МЭК 454-3-3—81)

МКС 29.035.20
ОКСТУ 3491Дата введения 01.01.91

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

В настоящем стандарте приведены требования к липким чувствительным к давлению электроизоляционным лентам из полиэфирной пленки с термопластичным адгезивом.

Примечание. Термопластичные адгезивы, используемые для этих лент, обычно в основе имеют натуральный или синтетический каучук.

Обозначение: *F-PETP/130/T_p*

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материал должен соответствовать требованиям ГОСТ 28018.

Предельные значения температуры и влажности следует рассматривать как возникающие в связи с их естественными изменениями при нормальных условиях хранения (ГОСТ 15150, п. 6), но не как постоянные наибольшие значения.

2.1. Ширина

Ширина ленты должна соответствовать требованиям ГОСТ 28018, п. 5.2.

2.2. Длина

Длина ленты должна соответствовать требованиям ГОСТ 28018, п. 5.3.

2.3. Толщина

Толщину измеряют в соответствии с требованиями ГОСТ 28019, п. 1.

Предпочтительная толщина лент должна быть от 0,02 до 0,01 мм. Допуск на толщину $\pm 0,01$ мм или $\pm 0,15$ % (выбирают большее значение).

2.4. Прочие требования

Материал должен соответствовать требованиям, указанным в таблице.

В таблице или тексте приведены наименьшие средние значения, полученные в ходе нескольких испытаний.

Примечание. Предпочтительными являются требования, указанные в пп. 2.1—2.3.

Характеристика	Пункт метода испытаний по ГОСТ 28019	Единица измерения	Требования
1. Электролитическая коррозия после 24 ч при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности (93 ± 2) %	2 (п. 14 ГОСТ 27426)	Ом	Не менее $1\cdot 10^{11}$
2. Нагревостойкость	5		ГОСТ 28019, п. 2.5

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989
© ИПК Издательство стандартов, 2003

Продолжение

Характеристика	Пункт метода испытаний по ГОСТ 28019	Единица измерения	Требования
3. Прочность на разрыв	7	Н/10 мм ширины*	Не менее 600
4. Относительное удлинение при разрыве	7	%	Не менее 75
5. Адгезия стали	8.3.2	Н/10 мм ширины	Не менее 2 для толщины $\leq 0,02$ мм; не менее 3 для толщины $>0,02$ мм
6. Адгезия к основе	8.3.3	Н/10 мм ширины	Не менее 2
7. Электрическая прочность: при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности (50 ± 5) % после выдержки 24 ч при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности (93 ± 2) %	11	кВ/мм	Не менее 70
	12	кВ/мм	Не менее 70

* На 1 мм толщины.

По согласованию с потребителем ленты могут иметь другие размеры.

2.5. Нагревостойкость

По требованию потребителя изготовитель должен представить доказательства того, что при испытании по ГОСТ 28019, п. 5 лента имеет температурный индекс не менее 130 °С.

Температурные воздействия при испытании: 150, 160 и 180 °С.

Критерий конечной точки — пробивное напряжение 35 кВ на 1 мм начальной толщины.

Для определения электрической прочности применяют электрод из металлической фольги.

Результаты, полученные для данного типа ленты, будут действительны до тех пор, пока не будут изменены рецептура ленты или метод изготовления.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
 - Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.89 № 202 Публикация МЭК 454-3-3—81 введена в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.91
 - ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
 - ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
- | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела, пункта |
|---|-----------------------|
| ГОСТ 15150—69 | Разд. 2 |
| ГОСТ 27426—87 | 2.4 |
| ГОСТ 28018—89 | Разд. 2; 2.1; 2.2 |
| ГОСТ 28019—89 | 2.3; 2.4; 2.5 |
- Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)
 - ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2003 г.