



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ
БЕЛЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**НОРМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ
ПОСЛЕ МОКРОЙ ОБРАБОТКИ**

ГОСТ 26289—84

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

З. В. Савватеева, Г. С. Субботина, Н. Ф. Крюкова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии **Н. В. Хвальковский**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 сентября 1984 г. № 3386

ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Нормы изменения линейных размеров после мокрой
обработкиFabrics for underwear. Norms of determining linear
measurements after wet treatment**ГОСТ**
26289—84

ОКП 84 7000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 сентября
1984 г. № 3386 срок действия установленс 01.01.86
до 01.01.91**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые трикотажные полотна, вырабатываемые на основязальных и кругловязальных машинах, предназначенные для изготовления бельевых изделий, и устанавливает нормы изменения линейных размеров полотен после мокрой обработки.

Стандарт не распространяется на трикотажные полотна, вырабатываемые с использованием полиуретановой нити спандекс.

2. Методы испытаний — по ГОСТ 13711—82.

3. Нормы усадки после мокрой обработки трикотажных полотен в зависимости от используемых нитей и вида полотна должны быть не более значений, указанных в таблице.

Группа	Вид нити	Нормы усадки после мокрой обработки, %, не более							
		основовязаного полотна				кругловязаного полотна			
		высшей категории качества		первой категории качества		высшей категории качества		первой категории качества	
		по длине	по ширине	по длине	по ширине	по длине	по ширине	по длине	по ширине
Первая	Синтетическая, кроме текстурированной полиамидной нити и сочетаний ее с другой синтетической	3	4	4	5	3	4	4	5
Вторая	Текстурированная полиамидная нить, триацетатная нить и сочетания их с другой синтетической; сочетания синтетической нити с искусственными и натуральными (с содержанием синтетической нити 50 % и более); пряжа из синтетических волокон в смеси с натуральными или искусственными волокнами	6	8	6	8	6	10	8	10
Третья	Все другие виды нитей и пряжи и их сочетания	8 (10)	10 (12)	10 (12)	12 (14)	8	10	10	12

Примечания:

1. Нормы усадки после мокрой обработки, указанные в скобках, допускаются для полотен из вискозных и медноаммиачных нитей и сочетаний их с хлопчатобумажной пряжей гладких, филейных и комбинированных переплетений.

2. Для кругловязаных полотен переплетений ластик, двуластик, плюш, ажурных и прессовых на базе ластика и двуластика допускается увеличение размеров (притяжка) по длине или ширине не более 5 %, для всех других видов полотен — не более 3 %.

Редактор *Н. Е. Шестакова*

Технический редактор *В. Н. Малькова*

Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 10.10.84 Подп. к печ. 11.12.84 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отг. 0,13 уч.-изд. л.
Тир. 12 000 экз. Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1039

**Изменение № 1 ГОСТ 26289—84 Полотна трикотажные бельевого назначения.
Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.02.86
№ 422 срок введения установлен**

с 01.07.86

Пункт 3. Таблица. Головку после слова «основовязаного» дополнить словом:

(Продолжение см. с. 234)

«вертелочного»; заменить слова: «высшей категории качества» на «для новых изделий улучшенного качества с индексом «Н», «первой категории качества» на «для изделий массового производства».

(ИУС № 6 1986 г.)

**Изменение № 2 ГОСТ 26289—84 Плотна трикотажного бельевого назначения.
Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.88 № 3835

Дата введения 01.05.89

Пункт 3. Заменить слово: «усадки» на «изменения размеров» (2 раза); таблица. Графа «Вид нити». Четвертый абзац после слов «искусственными волокнами» дополнить словами: «(с содержанием синтетических волокон 50 % и более)»; таблицу дополнить примечаниями — 3—5: «3. Норма изменения линейных

(Продолжение см. с. 220)

размеров после мокрой обработки мерсеризованного кругловязального полотна из хлопчатобумажной пряжи, предназначенного для изготовления изделий массового производства и новых изделий улучшенного качества с индексом «Н», должна быть не более 6 % по длине, 7 % по ширине.

4. Норма изменения линейных размеров после мокрой обработки уменьшается по сравнению с указанной в таблице на 3 % по ширине для кругловязанных полотен, выработанных из хлопчатобумажной пряжи переплетением кулирная гладь.

5. Норма изменения линейных размеров после мокрой обработки увеличивается по сравнению с указанной в таблице на 2 % по длине для основвязанных ворсованных полотен из полиамидных нитей (капроновых)».

(ИУС № 2 1989 г.)