



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

ПЛАСТИММСЫ

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ<sup>1</sup>  
НЕЛЕТУЧИХ И ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  
В ЭПОКСИДНЫХ СМОЛАХ  
И КОМПОЗИЦИЯХ**

**ГОСТ 22456-77**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР**

**Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ПЛАСТИММСЫ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
НЕЛЕТУЧИХ И ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  
В ЭПОКСИДНЫХ СМОЛАХ  
И КОМПОЗИЦИЯХ

ГОСТ 22456-77

Издание официальное

МОСКВА — 1977

**РАЗРАБОТАН УКРНИИПЛАСТМАСС**

Директор Б. И. Круглов

Руководители темы: Л. Н. Жуковская, Н. П. Пасальская

Исполнители: И. М. Шологон, Ж. И. Степанищенко, Л. В. Гуренко

**ВНЕСЕН Министерством химической промышленности**

Член коллегии В. Ф. Ростунов

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)**

Директор А. В. Гличев

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 апреля 1977 г. № 864**

**Пластмассы.****МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НЕЛЕТУЧИХ  
И ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ В ЭПОКСИДНЫХ СМОЛАХ  
И КОМПОЗИЦИЯХ**

Plastics The method for determination of nonvolatile and volatile contents in epoxy resins and epoxy compositions

**ГОСТ  
22456—77**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 апреля 1977 г. № 864 срок действия установлен

с 01.07.1978 г.

до 01.07.1983 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на эпоксидные смолы и композиции и устанавливает метод определения содержания нелетучих (сухого остатка) и летучих веществ.

Сущность метода заключается в определении массы остатка после высушивания испытуемого образца.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ РС 3917—73 в части, касающейся определения содержания нелетучих веществ.

**1. АППАРАТУРА И ПОСУДА**

Шкаф электрический сушильный, обеспечивающий температуру до 200°C, с вентиляционным кольцом и терморегулятором, поддерживающим температуру с погрешностью не более 2°C.

Эксикатор по ГОСТ 6371—73 с осушителем.

Стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 7148—70, тип СН45/13 (при определении нелетучих веществ) и тип СВ 24/10 (при определении летучих веществ).

**2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ**

2.1. Стаканчик высушивают до постоянной массы при температуре сушки образца, охлаждают в эксикаторе, затем помещают в него около 1 г испытуемого материала, взвешенного с погреш-

ностью не более 0,0002 г. Стаканчик с материалом оставляют в вытяжном шкафу на 1 ч при комнатной температуре для улетучивания основной части растворителя. Затем стаканчик с материалом помещают в сушильный шкаф и высушивают при температуре и времени, указанных в нормативно-технической документации на материал.

2.2. Стаканчики с материалом взвешивают через 30 мин после охлаждения в эксикаторе. Для неразбавленных эпоксидных смол предварительная сушка при комнатной температуре исключается.

### 3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Массовую долю нелетучих веществ (сухого остатка) ( $X$ ) в процентах вычисляют до 0,01 по формуле

$$X = \frac{(m_2 - m) \cdot 100}{m_1 - m},$$

где:  $m$  — масса стаканчика, г;

$m_1$  — масса стаканчика с испытуемым материалом, г;

$m_2$  — масса стаканчика с высушенным испытуемым материалом, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,3%.

3.2. Массовую долю летучих веществ ( $X_1$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 100}{m_1 - m}.$$

Допускаемые расхождения между двумя параллельными определениями не должны превышать величин, указанных в таблице.

Массовая доля летучих веществ, %	Допускаемые расхождения, %
До 1	0,05
Св. 1 до 3	0,10
Св. 3 до 5	0,20

3.3. Результат испытания записывают в протокол, который должен содержать следующие данные:

- наименование определяемого показателя;
- наименование и марку испытуемого материала с обозначением нормативно-технической документации;

- в) условия проведения испытания;
  - г) количество и результаты испытания, среднее арифметическое значение;
  - д) дату испытания;
  - е) обозначение настоящего стандарта.
- 

Редактор *Т. В. Смыка*

Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*

Корректор *З. П. Абашева*

**Изменение № 1 ГОСТ 22456—77 Пластмассы Метод определения содержания кислотных и летучих веществ в эпоксидных смолах и композициях**  
**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.03.83  
№ 1335 срок введения установлен**

с 01.07.83

Под обозначением стандарта на обложке и первой странице указать обозначение: (СТ СЭВ 3347—81).

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции: «Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3347—81».

Раздел I Третий абзац изложить в новой редакции: «Стаканчики для взвешивания (бюксы) СИ 85/15 ГОСТ 7148—70.

Допускается в народном хозяйстве СССР до 1 июля 1985 г. для определения содержания летучих веществ применять бюксы СВ 24/10. При возникновении разногласий применяют бюксы СИ 85/15».

Пункты 2.1, 2.2 изложить в новой редакции: «2.1. Стаканчик высушивают до постоянной массы при температуре сушки образца, охлаждают в эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г, затем помещают в него навеску испытуемого материала. Массу навески указывают в нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

При использовании бюков типа СВ 24/10 берут навеску испытуемого материала около 1 г.

Жидкую смолу распределяют по дну стаканчика; твердую смолу перед взвешиванием измельчают, так, чтобы размер частиц не превышал 1 мм, и распределяют по дну стаканчика.

Затем стаканчики с материалом помещают в сушильный шкаф, причем расстояние между стенкой шкафа и стаканчиками должно быть не менее 5 см, и высушивают. Температуру и время сушки указывают в нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

Допускается оставлять стаканчики с испытуемым материалом в вытяжном шкафу на 1 ч при комнатной температуре для удаления основной части растворителя (для разбавленных эпоксидных смол).

2.2. Стаканчик с высушенным материалом охлаждают в течение 30 мин в эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г»

Пункт 3.1 после слов «двух параллельных определений» дополнить словами: «округленное до первого десятичного знака»

Пункт 3.2 после формулы изложить в новой редакции: «За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, округленное до первого десятичного знака, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,1 % при массовой доле летучих веществ до 3 % и 0,2 % — при массовой доле летучих веществ более 3 %».

Пункт 3.3 дополнить подпунктом — ж: «ж) дату изготовления материала».

(ПУС № 7 1983 г.)