



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ДРЕВЕСИНА СЛОИСТАЯ КЛЕЕННАЯ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ
РАЗМЕРОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

ГОСТ 18068—72

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ДРЕВЕСИНА СЛОИСТАЯ КЛЕЕННАЯ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

ГОСТ 18068—72

Издание официальное

МОСКВА — 1972

**РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом
фанеры [ЦНИИФ]**

Зам директора по научной работе **Порохин А. А**
Зав отделом стандартизации **Завьялова З. В**
Зав отделом фанеры **Орлов А. Т**
Руководитель темы **Конюшков В. И**

ВНЕСЕН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Зам министра **Венцлавский В. М**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом лесоматериалов, бумаги и целлюлозы Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Начальник отдела **Греиниман С. Б**
Ст инженер **Карасева Н. В**

Научным отделом стандартизации продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности Всесоюзного научно-исследовательского института стандартизации (ВНИИС)

И о зав отделом **Попко В. С**
Зав сектором **Маев Е. Д**
Инженер **Ближенская Н. Е**

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 23 июня 1972 г. [протокол № 83]

Председатель отраслевой научно-технической комиссии член Госстандарта СССР **Коваленко Ф. Ф**
Члены комиссии **Белова Е. М, Греиниман С. Б, Лейбчик Л. Г, Плеханов В. И, Пенязь И. В, Тихонов В. Т.**

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 июля 1972 г. № 1518

ДРЕВЕСИНА СЛОИСТАЯ КЛЕЕННАЯ

**Метод определения изменения линейных размеров
в зависимости от относительной влажности воздуха**

Laminated glued wood.

Method of determining linear dimension changes
in accordance with relative humidity

**ГОСТ
18068-72**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28/VII 1972 г. № 1518 срок действия установлен

с 1/VII 1973 г.
до 1/VII 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на слоистую клееную древесину и устанавливает метод определения линейных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха.

1. АППАРАТУРА

1.1. Для проведения испытания должны применяться следующая аппаратура, материалы и реактивы:

установка, в которой поддерживается температура $20 \pm 2^\circ\text{C}$ и относительная влажность воздуха 65 ± 2 и $97 \pm 2\%$;

шкафы сушильные с естественной циркуляцией воздуха, обеспечивающие постоянную температуру $103 \pm 2^\circ\text{C}$;

эксикаторы по ГОСТ 6371—64;

кальций хлористый по ГОСТ 4460—66 и ГОСТ 4141—66 или кислота серная по ГОСТ 4204—66;

микрометр по ГОСТ 6507—60 с точностью измерения 0,01 мм; весы по ГОСТ 15076—69 с точностью взвешивания 0,01 г.

Допускается применять другие измерительные инструменты и приборы, обеспечивающие требуемую точность измерения и взвешивания.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ


- 2.1. Отбор образцов производят по ГОСТ 9620—72.
- 2.2. Образцы изготавливают в форме квадрата длиной 100 мм, шириной 100 мм, толщиной, равной толщине фанеры или плиты. Кромки образцов обрабатываются строганием или шлифованием.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Образцы высушивают в сушильном шкафу при температуре $103 \pm 2^\circ\text{C}$ до постоянной массы. Высушивание образцов считают законченным, если разность между двумя последовательными взвешиваниями, произведенными через 4 ч, не превышает 0,2%.

3.2. После сушки образцы выдерживают в эксикаторе с безводным хлористым кальцием при температуре $20 \pm 2^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха 5% в течение 1 ч. Затем измеряют длину, ширину и толщину образца. Эти размеры образца принимают за начальные.

3.3. Толщину измеряют в трех точках, указанных на чертеже, с точностью до 0,01 мм.



3.4. Длину и ширину образца измеряют по середине соответствующих сторон.

3.5. После измерения образцы помещают в установку, где поддерживают температуру $20 \pm 2^\circ\text{C}$ и относительную влажность воздуха $65 \pm 2\%$. Образцы устанавливают на ребро на расстоянии не менее 20 мм друг от друга и выдерживают до постоянной массы. Выдерживание образцов считают законченным, если разность между двумя последовательными взвешиваниями, произведенными через сутки, не будет превышать 0,5%.

После выдерживания образцов в установке измеряют толщину, длину и ширину образца.

3.6. После измерения образцы помещают в установку, где поддерживают температуру $20 \pm 2^\circ\text{C}$ и относительную влажность воздуха $97 \pm 2\%$. Образцы устанавливают на ребро на расстоянии не менее 20 мм друг от друга и выдерживают до постоянной массы. Выдерживание образцов считают законченным, если разность между двумя последовательными взвешиваниями, произведенными через сутки, не будет превышать 0,5%.

После выдерживания образцов в установке измеряют толщину, длину и ширину образца.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Изменение линейных размеров образца (Δl), (Δb), (Δs) в процентах вычисляют по формулам:

$$\Delta s = \frac{s_1 - s_0}{s_0} \cdot 100; \quad \Delta b = \frac{b_1 - b_0}{b_0} \cdot 100;$$

$$\Delta l = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \cdot 100,$$

где
 s_1 ; b_1 ; l_1 — соответственно толщина, ширина, длина образца после выдерживания в среде с относительной влажностью воздуха 65 ± 2 или $97 \pm 2\%$, мм;

s_0 , b_0 ; l_0 — соответственно начальная толщина, ширина, длина образца, мм.

Вычисление производят с точностью до 0,1%.

Редактор Н.Е. Шестакова

Сдано в набор 31/VII 1972 г. Подп. в печ. 28/VIII 1972 г. 05 п л. Тир. 16000

Издательство стандартов. Москва, Д-22. Новопресненский пер., 3
 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 156 Зак. 749

ГОСТ 18068—72 Древесина слоистая kleеная. Метод определения изменения линейных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха

Изменение № 1

Пункт 1.1 Заменить ссылки: ГОСТ 6371—64 на ГОСТ 6371—73; ГОСТ 4460—66 на ГОСТ 4460—77; ГОСТ 15076—69 на ГОСТ 19491—74; исключить слова: «и ГОСТ 4141—66»

(Продолжение см. стр. 96)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18068—72)

Пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«2.2. Образцы изготавливают в форме квадрата со стороной 100 мм и толщиной, равной толщине фанеры или плиты. Кромки образцов обрабатываются гладко строганием или шлифованием».

Срок введения изменения № 1 01.07.78.

(Пост. № 1590 27.06.77. Государственные стандарты СССР. Информ. указатель № 8 1977 г.).

Изменение № 2 ГОСТ 18068—72 Древесина слоистая kleеная. Метод определения изменения линейных размеров в зависимости от относительной влажности воздуха

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.86 № 4000 срок введения установлен

с 01.01.88

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: (СТ СЭВ 5416—85)

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5509.

Вводную часть дополнить абзацами: «Сущность метода заключается в определении изменения линейных размеров фанеры между двумя точками на образце, высушенном до абсолютно сухого состояния или имеющем постоянную массу после кондиционирования при относительной влажности воздуха $(35 \pm 5)\%$ и последующем кондиционировании при двух значениях относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$ и $(97 \pm 2)\%$.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5416—85»

Пункт 1.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «камеры для кондиционирования, обеспечивающие температуру $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительную влажность воздуха (35 ± 5) , (65 ± 5) и $(97 \pm 2)\%$ »;

шестой абзац дополнить словами: «или приборы для измерения толщины образцов — по ГОСТ 9620—72, приборы для измерения длины и ширины с точностью до 0,01 мм»;

заменить ссылки: ГОСТ 6371—73 на ГОСТ 25336—82, ГОСТ 4204—66 на ГОСТ 4204—77, ГОСТ 6507—60 на ГОСТ 6507—78, ГОСТ 19491—74 на ГОСТ 24104—80

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Отбор образцов, их количество, изготовление и расположение в полосе — по ГОСТ 9620—72»

Пункт 2.2 Исключить слова: «строганием или».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3: «2.3. Допускается использовать образцы прямоугольной формы с двумя стальными штифтами круглого сечения, расположенными на расстоянии 25 мм от краев образца и не более 300 мм друг от друга. Штифты устанавливают в предварительно просверленные отверстия

Для определения изменения линейных размеров по толщине допускается применение образцов со стороной квадрата 20 мм».

Пункты 3.1—3.3 изложить в новой редакции: «3.1. Образцы высушивают в сушильном шкафу при температуре $(103 \pm 2)^\circ\text{C}$ до постоянной массы, когда разность между двумя последовательными взвешиваниями, проводимыми через 4 ч, не превышает 0,2 % или кондиционируют в камере при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(35 \pm 5)\%$.

Кондиционирование проводят до постоянной массы образца, когда разность между двумя последовательными взвешиваниями, проводимыми через 24 ч, будет не более 0,1 % массы образца.

При кондиционировании образцы устанавливают на ребро на расстоянии не менее 20 мм друг от друга и от стен камеры.

3.2. После высушивания образцы охлаждают в экскаторе с гигроскопическим веществом. Затем измеряют длину, ширину и толщину образца.

(Продолжение см. с. 310)

3.3 Толщину образцов измеряют по ГОСТ 9621—72».

Пункт 3.4 дополнить словами и абзацами: «параллельно его продольным и поперечным кромкам»;

«Расстояние между штифтами на образцах прямоугольной формы (длина — вдоль волокон древесины) измеряют по наружным или внутренним сторонам штифтов.

При измерении образец должен быть плотно прижат к ровной поверхности, чтобы исключить влияние коробления

Измерение проводят с погрешностью не более 0,01 мм».

Пункт 3.5. Заменить значение: $65 \pm 2\%$ на $(65 \pm 5)\%$, 0,5 % на 0,1 %.

Пункт 3.6. Заменить значение: 0,5 % на 0,1 %.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.7: «3.7. В случае необходимости определения коэффициента линейного расширения определяют влажность образцов по ГОСТ 9621—72».

Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4. Обработка результатов

4.1. Изменение линейных размеров (Δx) в процентах вычисляют по формуле

$$\Delta x = \frac{x - x_0}{x_0} \cdot 100,$$

где x — линейные размеры образца (толщина, длина, ширина) или измеренное расстояние между штифтами после кондиционирования при соответствующей влажности воздуха (65 ± 5) и $(97 \pm 2)\%$, мм;

x_0 — линейные размеры образца (толщина, длина, ширина) или измеренное расстояние между штифтами после высушивания до абсолютно сухого состояния или после кондиционирования при относительной влажности воздуха $(35 \pm 5)\%$, мм.

Результат округляют с точностью до первого десятичного знака

4.2. Коэффициент линейного расширения ($K\Delta x$) в процентах вычисляют по формуле

$$K\Delta x = \frac{x}{W},$$

где W — изменение влажности образца, %.

Результат округляют с точностью до первого десятичного знака.

4.3. Статистическую обработку результатов испытания и отчет об испытании проводят по ГОСТ 9620—72».

(ИУС № 3 1987 г.)