

**ГРАФИТ****Метод определения влаги***Graphite. Method for determination of moisture***ГОСТ****17818.1—90****ОКСТУ 5709****Срок действия с 01.07.91****до 01.07.96**

Настоящий стандарт распространяется на скрытокристаллический графит и кристаллический графит, полученный при раздельном или совместном обогащении природных руд, графитсодержащих отходов металлургического или других производств, и устанавливает весовой метод определения влаги.

Сущность метода заключается в определении изменения массы при высушивании графита при температуре  $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$ .

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 17818.0.

**2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ**

Шкаф электрический сушильный с терморегулятором, обеспечивающий температуру нагрева  $110^\circ\text{C}$ .

Установка для сушки инфракрасными лучами с лампой мощностью 500 Вт с внутренним зеркальным рефлектором.

Термометр ртутный технический стеклянный с ценой деления не более  $5^\circ\text{C}$  по ГОСТ 27544.

Бюксы по ГОСТ 25336.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Кальций хлористый, прокаленный при температуре  $700—800^\circ\text{C}$ , для заполнения эксикатора.

**3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА**

**3.1.** Навеску графита массой 3—5 г помещают в предварительно высушенную и просушенную массы бюксу и сушат в су-

шильном шкафу при  $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$  в течение 2 ч. Затем бюксу вынимают из сушильного шкафа, закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Высушивание навески графита повторяют по 20 мин, пока разница в массе при двух последовательных взвешиваниях не будет менее 0,001 г.

Если при повторном высушивании происходит увеличение массы, то за окончательную принимают массу предшествующего взвешивания.

### 3.2. Ускоренный метод высушивания

3.2.1. Навеску графита массой 3—5 г помещают в предварительно высушеннную до постоянной массы бюксу, ставят на асбестовую прокладку под лампу инфракрасного излучения, закрывают экраном и сушат в течение 10 мин до постоянной массы. Расстояние от баллона лампы до асбестовой прокладки устанавливают таким образом, чтобы обеспечивалась температура нагрева  $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$ . Затем бюксу вынимают, закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры и взвешивают.

## 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю влаги ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 100}{m},$$

где  $m_1$  — масса бюксы с навеской графита до высушивания, г;

$m_2$  — масса бюксы с навеской графита после высушивания, г;

$m$  — масса навески графита, г.

4.2. Допускаемые расхождения между результатами параллельных определений не должны превышать величин, указанных в таблице.

| Массовая доля влаги, % | Допускаемое расхождение, % |
|------------------------|----------------------------|
| До 0,20 включ.         | 0,02                       |
| Св. 0,20 » 0,50 »      | 0,05                       |
| » 0,5 » 2,0 »          | 0,1                        |
| » 2,0 » 5,0 »          | 0,2                        |
| » 5,0                  | 0,3                        |

С. З ГОСТ 17818.1—90

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Концерном «Союзминерал»  
РАЗРАБОТЧИКИ**

**И. В. Суравенков, Л. А. Харланчева (руководитель темы),  
С. Н. Шевцова**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  
Государственного комитета СССР по управлению качеством  
продукции и стандартам от 30.03.90 № 684**

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 17818.1—72**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-  
ТЫ**

| Обозначение НТД, на который<br>дана ссылка | Номер раздела |
|--|---------------|
| ГОСТ 17818.0—90                            | 1             |
| ГОСТ 25336—82                              | 2             |
| ГОСТ 27544—87                              | 2             |