

ГОСТ 15519—70

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**АГАТ И ХАЛЦЕДОН ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

БЗ 10—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**АГАТ И ХАЛЦЕДОН ТЕХНИЧЕСКИЕ****Технические условия**Technical agate and chalcedony.
Specifications**ГОСТ
15519—70***

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 16 февраля 1970 г. № 171 дата введения установлена

01.01.71

Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

Настоящий стандарт распространяется на технические агат и халцедон, применяемые для изготовления приборных и технических камней.

Стандарт не распространяется на агат и халцедон для изготовления ювелирных камней.

1. МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1.1. Минералы агат и халцедон характеризуются следующими минералогическими свойствами: химический состав приблизительно соответствует теоретической формуле $\text{SiO}_2 \cdot \text{R}_2\text{O}_3$;
плотность $25,48 \cdot 10^3$ — $25,97 \cdot 10^3$ Н/м³ (2,60—2,65 г/см³);
объемная масса $25,186$ — 10^3 — $25,872 \cdot 10^3$ Н/м³ (2,57—2,64 г/см³);
пористость 0,4—1,38 %;
твердость (по Моосу) 6,5—7,0;
твердость (по Шору) 97—104;
микротвердость $8624 \cdot 10^6$ — $9996 \cdot 10^6$ Н/м² (880—1020 кг/мм²);
микрохрупкость 25—90 %;
временное сопротивление сжатию $87612 \cdot 10^4$ — $118874 \cdot 10^4$ Н/м² (8940—12130 кг/см²);
временное сопротивление излому $16954 \cdot 10^4$ — $42002 \cdot 10^4$ Н/м² (1730—4490 кг/см²);
временное сопротивление скалыванию (по Амслеру—Дорри) $2587,2 \cdot 10^4$ — $5595,8 \cdot 10^4$ (264—571 кг/см²);
сопротивление истиранию 3,92—12,74 Н/м² (0,04—0,13 г/см²);
динамический модуль упругости Юнга $78,106 \cdot 10^9$ — $89,376 \cdot 10^9$ Н/м² ($7,97 \cdot 10^5$ — $9,12 \cdot 10^5$ кг/см);
излом плоскораковистый, неровный, занозистый;
структура скрытокристаллическая, микроволокнистая, тонкозернистая, участками сферолитовая;
текстура однородная и неяснополосчатая;
степень прозрачности — полупрозрачен, просвечивает в тонких слоях;
технические агат и халцедон характеризуются высокой степенью полируемости, вязкостью, прочностью на истирание, растворяются в плавиковой кислоте и частично в крепком растворе каустической соды.

Примечание. Минералогические свойства товарной продукции не контролируются.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (март 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1972 г.,
июле 1984 г. (ИУС 11—72, 11—84)

© ИПК Издательство стандартов, 1999

2. МАРКИ И СОРТА

2.1. Устанавливаются следующие марки технических агатов и халцедонов:

АТ-1 — агат технический однородной текстуры, радиально-лучистой сферолитовой структуры с равномерным расположением центров кристаллизации. Месторождение «Памач» Ахалцихского района Грузинской ССР.

АТ-2 — агат технический однородный и неяснополосчатой текстуры, микрозернистой структуры с участками раскристаллизации зерен халцедона до мелко- и среднезернистого кварца. Месторождение «Шурдо» Ахалцихского района Грузинской ССР;

ХТ-1 халцедон технический однородной и неяснопятнистой текстуры, микрозернистой структуры с реликтами нераскристаллизованных вмещающих пород. Месторождение «Приозерное» и «Акмамедбулакское» Джамбульской области Казахской ССР.

2.2. Агат технический марки АТ-1 должен применяться для изготовления приборных камней по ГОСТ 8898—78, ОСТ 25 1280—87 и других приборных камней;

агат технический марки АТ-2 должен применяться для изготовления приборных камней по ОСТ 25 1224—85;

халцедон технический марки ХТ-1 должен применяться для изготовления подушек типа ПдАПП по ОСТ 25 1224—85.

2.3, 2.4. (Исключены, Изм. № 2).

2.5. В зависимости от размеров годных участков и наличия дефектов агат и халцедон подразделяют на три сорта, соответствующих нормам, указанным в таблице.

Сорт	Марка	Нормы		
		Наименьшая длина годного участка, мм	Площадь годного участка в среднем минимальном сечении куска или миндалины, см ² , не менее	Площадь участков окварцевания и локализованных включений к общей площади сечения, %, не более
I	АТ-1 АТ-2	40	25	10
	ХТ-1	150	95	
II	АТ-1 АТ-2	25	12	20
	ХТ-1	75	45	
III	АТ-1 АТ-2	20	6	50
	ХТ-1	40	20	

2.6. Мелкие куски агата марки АТ-1, не имеющие трещин, зональной окраски, включений других минералов, корки вмещающей породы, массой не менее 100 г относятся к III сорту.

В технических агате и халцедоне I и II сортов допускается более трех монообластей, ограниченных трещинами и внешней поверхностью кусков и миндалин; в технических агате и халцедоне III сорта — более пяти.

2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Годная площадь не должна иметь трещин, окварцевания, включений других минералов и резко выраженной зональной окраски; допускаются локализованные лишь в одном месте включения других минералов (кальцита, цеолита, опала, окислов металлов и др.).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Допускаются полые пространства, при этом наименьшая длина годного участка считается от края пустоты до края корки куска или миндалины.

3.3. При определении массы куска или миндалины масса окварцованных участков и кварцевых щеток должна исключаться.

3.4. Мелкополосчатые (послойные) разновидности агатов и халцедонов не допускаются.

3.5. Наибольшая толщина корки вмещающей породы не должна быть более 10 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.6. Технические агат и халцедон по характеру текстуры, структуры и зональной окраски должны соответствовать контрольным образцам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.7. **(Исключен, Изм. № 2).**

3а. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3а.1. Технические агат и халцедон принимают партиями.

Партией считается любое количество технических агата и халцедона одного месторождения, одной марки, сопровождаемое одним документом о качестве.

3а.2. Каждый кусок или миндалина технических агата и халцедона подвергаются проверке на соответствие требованиям настоящего стандарта.

Разд. 3а. **(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для контрольной проверки качества продукции, а также соответствия тары, упаковки и маркировки требованиям настоящего стандарта должны применяться методы испытаний, указанные ниже.

4.2. Контрольному испытанию подвергается каждая миндалина и кусок.

4.3. Миндалины и куски, центральная область которых не просматривается, должны быть вскрыты на камнерезных станках на базе поставщика.

4.4. Внешний вид миндалин и кусков (качество годного участка, степень окварцевания, зональную окраску, помутнения, включения, наличие трещин) оценивают невооруженным глазом и в сравнении с контрольными образцами, при этом поверхности испытуемых кусков смачивают водой, керосином или другими жидкостями, облегчающими просмотр.

4.5. Замер поперечного размера годного участка, окварцевания, зональной окраски, помутнения, включений и толщины корки вмещающих пород производят накладыванием на измеряемый объект масштабной линейки с точностью до 1 мм.

Определение площади годного участка производят при помощи шаблонов, утвержденных в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.6. Взвешивание миндалин и кусков производят с точностью до 10 г.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. **(Исключен, Изм. № 2).**

5.2. Миндалины и куски технических агатов и халцедонов должны быть плотно вложены в деревянные дощатые ящики, изготавливаемые по нормативно-технической документации. Масса ящика с техническими агатами и халцедонами должна быть не более 65 кг. Упаковка в один ящик агатов и халцедонов различных сортов не допускается.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.3. Ящики обтягивают железной лентой или проволокой и забивают гвоздями.

5.4. Маркировка ящиков — по ГОСТ 14192—96 с нанесением манипуляционного знака «Бережь от влаги».

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.5. В каждый ящик должен быть вложен документ, в котором указывают:

- а) товарный знак предприятия-поставщика;
- б) название продукции;
- в) номер партии;
- г) сорт;
- д) дату отгрузки;
- е) массу нетто;
- ж) обозначение настоящего стандарта.

5.6. Транспортирование технических агата и халцедона, упакованных в соответствии с пп. 5.2—5.5, производится транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.7. Технические агат и халцедон должны храниться в упаковке поставщика в крытых складских помещениях.

5.6, 5.7. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

Текстура — совокупность признаков строения горной породы, обусловленных относительным расположением и распределением составных частей породы в занимаемом ими пространстве.

Структура — совокупность особенностей строения горной породы, обусловленных размерами, формой и взаимоотношением ее составных частей.

Окварцевание — процесс метасоматического замещения пород или выполнения в них пустот и трещин кварцем или кремнием.

Сферолитовая структура — структура кислых вулканических пород, характеризующаяся наличием сферолитов.

Сферолиты — сферические образования, состоящие из тончайших волокон неопределимого кристаллического вещества, радиально-лучисто расположенных вокруг некоторого центра.

Монообласть — часть куска или миндалины, характеризующаяся отсутствием трещин.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Редактор *Р.С. Федорова*
Технический редактор *Л.А. Кузнецова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 15.04.99. Подписано в печать 14.05.99. Усл. печ. л. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,50. Тираж 112 экз. С2819. Зак. 402.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102