

**ШКУРКИ СУСЛИКА-ПЕСЧАНИКА  
ВЫДЕЛАННЫЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й     С Т А Н Д А Р Т**

**ШКУРКИ СУСЛИКА-ПЕСЧАНИКА  
ВЫДЕЛАННЫЕ**

**Технические условия**

Dressed skins of suslik-peschanik.  
Specifications

**ГОСТ  
13220—67**

**Взамен  
ОСТ 36745**

ОКП 89 1531

Дата введения **01.07.68**

Настоящий стандарт распространяется на шкурки суслика-песчаника выделанные некрашенные и крашенные.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Шкурки должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.2. Шкурки должны быть выделаны пластом с сохранением их конфигурации и симметрично расправлены.

1.3. Кожевая ткань должна быть чистой, мягкой, с хорошей потяжкой.

1.4. Волосяной покров должен быть чистым, рассыпчатым, у крашенных шкурок равномерно окрашенным.

1.5. Дыры, плешины, вытертые места должны быть вычинены, а разрывы зашиты без нарушения симметричности шкурки. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне волосяного покрова шкурки.

Швы должны быть преимущественно продольными.

Шкурки, направляемые в промышленную переработку, могут не вычиниваться, но разрывы должны быть зашиты.

1.6. **(Исключен, Изм. № 3).**

1.7. По физическим и химическим показателям шкурки должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не более	14,0
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не ниже	65
рН водной вытяжки кожевой ткани, не менее	4,0
Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %	0,5—1,5
Устойчивость окраски волосяного покрова крашенных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее:	
в черный цвет	3,0
в другие цвета	4,0

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© ИПК Издательство стандартов, 1999  
Переиздание с Изменениями

1.8. Размеры шкурок должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

Размер	Шкурки некрашеные	Шкурки крашеные
	Площадь в см <sup>2</sup>	
Крупный	Более 320	Более 300
Средний	» 220 до 320 вкл.	» 200 до 300 вкл.
Мелкий	» 160 » 220 »	» 150 » 200 »

1.9. В зависимости от мягкости волосяного покрова шкурки суслика-песчаника делят на мягковолосые и грубоволосые. Волосяной покров мягковолосых шкурок высокий, мягкий, грубоволосых — низкий, грубоватый.

1.10. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки суслика-песчаника делят на первый и второй сорт. Волосяной покров шкурок первого сорта густой, ровный, второго — редковатый, низкий.

1.11. В зависимости от наличия пороков шкурки суслика-песчаника подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Наименование пороков	Группы пороков			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
1. Швы, общей длиной к длине шкурки	До 0,5	0,51—1,0	1,01—2,0	2,01—3,0
2. Дыры, плешины, вытертые места в общей совокупности к площади шкурки в %	До 1,0	1,1—2,0	2,1—4,0	4,1—8,0
3. Обнажение волосяных луковиц (сквозной волос) в % к площади шкурки	Не допускается	До 15,0	15,1—30,0	Более 30,0
4. Вихры на хребтовой части и боках в штуках	Не допускаются	—	1—2	3—4
5. Признаки линьки	Не допускаются	—	Поредевшая ость на плечах и огузке	Сильно поредевшая ость на плечах и огузке
6. Недостача частей шкурки	—	—	Головы с шеей	—

Примечания:

1. Вихры на шейной части шкурок и загривке пороком не считают.
2. Размер пороков, указанных в пп. 2 и 3, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.12. На шкурках допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках первой группы — два порока в половинном размере каждый, предусмотренных для этой группы;

на шкурках, относимых к группе пороков вторая, наличие двух различных пороков, предусмотренных для группы первая;

на шкурках, относимых к группе пороков третья, наличие двух различных пороков, предусмотренных для группы пороков вторая; или один порок для группы пороков вторая и два различных порока, предусмотренных для группы первая;

на шкурках, относимых к группе пороков, четвертая, наличие двух пороков, предусмотренных для группы пороков третья или одного порока, предусмотренного для группы пороков, третья и двух различных пороков группы пороков вторая, или три порока, предусмотренных для группы пороков вторая.

При наличии на шкурках одного порока, предусмотренного для группы пороков высшей группы и одного порока, предусмотренного для группы пороков низшей группы, шкурки переводят в низшую группу пороков.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.13. **(Исключен, Изм. № 1).**

1.14—1.16. **(Исключены, Изм. № 2).**

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Правила приемки шкурок и методы отбора образцов — по ГОСТ 9209.

2.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1.

2.3. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632.

2.4. Определение рН водной вытяжки — по ГОСТ 22829.

2.5. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212.

2.6. Определение устойчивости окраски волосяного покрова к сухому трению — по ГОСТ 9210.

2.7. Площадь шкурки определяют умножением результатов измерений ее длины от середины междуглазья до основания хвоста на ширину, измеряемую посередине шкурки.

Измерение производят миллиметровой линейкой.

## 3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878 со следующими дополнениями:

товарный знак предприятия-изготовителя и реквизиты должны быть нанесены на кожаной ткани верхней шкурки каждой пачки;

характеристики качества шкурок обозначают цифрами:

по размерам:  
крупный — 1  
средний — 2  
мелкий — 3

по сортам:  
первый — 1  
второй — 2

по группам пороков:  
первая — 1  
вторая — 2  
третья — 3  
четвертая — 4

по группам мягкости:  
мягковолосые — 1  
грубоволосые — 2.

Разд. 2, 3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**ПРИЛОЖЕНИЕ. (Исключено, Изм. № 3).**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Госкомлегпромом при Госплане СССР**

**РАЗРАБОТЧИКИ**

**А.Н. Беседин, М.А. Васильева, Т.П. Решетова**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 12.09.67**

**3. ВЗАМЕН ОСТ 36745**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 938.1—67	2.2	ГОСТ 17632—72	2.3
ГОСТ 9209—77	2.1	ГОСТ 19878—74	3.1
ГОСТ 9210—77	2.6	ГОСТ 22829—77	2.4
ГОСТ 9212—77	2.5		

**5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 12.05.91 № 657**

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июле 1981 г., сентябре 1986 г., мае 1991 г. (ИУС 10—81, 11—86, 8—91)**

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *Р.А. Ментова*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95.      Сдано в набор 22.03.99.      Подписано в печать 08.04.99.      Усл. печ. л. 0,93.  
Уч.-изд. л. 0,45.      Тираж 117 экз.      С2530.      Зак. 318.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102