

ГОСТ 11930.9—79

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**МАТЕРИАЛЫ  
НАПЛАВОЧНЫЕ**

**МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БОРА**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2011

**МАТЕРИАЛЫ НАПЛАВОЧНЫЕ****Методы определения бора**

Hard-facing materials.  
Methods of boron determination

**ГОСТ**  
**11930.9—79**

МКС 25.160.20  
ОКСТУ 1709

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 марта 1979 г. № 982 дата введения установлена

**01.07.80**

Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

Настоящий стандарт устанавливает объемный метод определения бора (при массовой доле бора от 0,7 до 17 %) и фотокolorиметрический метод определения бора (при массовой доле бора от 0,02 до 0,2 %).

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Общие требования к методам анализа — по ГОСТ 11930.0—79.

**2. ОБЪЕМНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БОРА****2.1. Сущность метода**

Метод предназначен для анализа порошков из сплавов для наплавки, смесей порошков для наплавки и боридов хрома.

Метод основан на образовании борной кислоты и ее титровании раствором щелочи в присутствии маннита.

**2.2. Аппаратура, реактивы и растворы**

Весы аналитические ВЛА-200М, АДВ-200 или любого другого типа, обеспечивающие взвешивание с погрешностью не более 0,0002 г.

Иономер ЭВ-74 или другой прибор с пределом погрешности  $\pm 0,05$  рН.

Электрод стеклянный типа ЭСЛ-41 Г-05.

Электрод хлоросеребряный ЭВЛ-1.

Магнитная мешалка.

Бюретка стеклянная по ГОСТ 1770—74.

Барий хлорид 8-водный по ГОСТ 4108—72 с массовой долей 5 %.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, разбавленная 1:1.

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, разбавленная 1:4.

Кислота азотная по ГОСТ 4461—77.

Натрий серноокислый пирро по ТУ 6-09-5404—88.

Кислота борная по ГОСТ 9656—75 свежеперекристаллизованная.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, с массовой долей 20,10 % и 0,1 М (фиксанал).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*Издание (август 2011 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1984 г.,  
декабре 1989 г. (ИУС 3—85, 3—90)*

© Издательство стандартов, 1979  
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2011



## С. 2 ГОСТ 11930.9—79

При отсутствии фиксанала 0,1 М раствор натрия гидроокиси готовят следующим образом: 4 г гидроокиси натрия в 1 дм<sup>3</sup> дистиллированной воды, добавляют 3 см<sup>3</sup> раствора гидроокиси бария с массовой долей 5 %, перемешивают и дают отстояться осадку в течение суток. Раствор хранят в закрытой полиэтиленовой посуде.

Массовую концентрацию раствора гидроокиси натрия устанавливают по борному ангидриду следующим образом: перекристаллизированную борную кислоту прокаливают в платиновой чашке или тигле сначала при температуре 200—250 °С, затем при 800—850 °С в течение 30—40 мин до постоянной массы. Навеску образовавшегося борного ангидрида массой 3,48 г осторожно растворяют в воде при нагревании и переливают раствор в мерную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup>, разбавляют свежeproкипяченной водой до метки и перемешивают.

Отбирают 10 см<sup>3</sup> стандартного раствора борного ангидрида в стакан вместимостью 200 см<sup>3</sup>, приливают 150 см<sup>3</sup> прокипяченной воды, устанавливают 0,1 М раствора гидроокиси натрия значение рН — 6,9. Приливают раствор инвертного сахара или маннита и титруют 0,1 М раствором гидроокиси натрия до возвращения стрелки гальванометра до значения рН — 6,9.

Массовую концентрацию 0,1 М раствора гидроокиси натрия по бору вычисляют по формуле

$$T_{\text{NaOH по В}} = \frac{3,48 \cdot 0,31057}{V \cdot 100},$$

где  $V$  — количество раствора гидроокиси натрия, израсходованное на титрование, см<sup>3</sup>;  
0,31057 — коэффициент пересчета борного ангидрида на бор.

Конго красный или бумага Конго. Приготовление раствора конго красный: растворяют 0,1 г индикатора в 100 см<sup>3</sup> воды.

Метилловый красный с массовой долей 0,1 %: 0,2 г индикатора растворяют в смеси 60 м<sup>3</sup> этилового спирта и 40 м<sup>3</sup> воды.

Маннит по ТУ 6-09-5484—90 или сахароза по ГОСТ 5833—75. Приготовление раствора сахарозы: растворяют 600 г сахарозы в 200 см<sup>3</sup> свежeproкипяченной воды при осторожном нагревании и перемешивании до полного просветления раствора. Горячий раствор фильтруют через стеклянный фильтр, нагревают почти до кипения и прибавляют 5 см<sup>3</sup> 3 М серной кислоты, 1—2 мин сильно взбалтывают, приливают 300 см<sup>3</sup> воды, в которую добавляют 5 см<sup>3</sup> 3 М гидроокиси натрия, свободного от карбонатов. Раствор хорошо перемешивают и по охлаждению проверяют реакцию по метиловому красному. Реакция должна быть нейтральной; раствор содержит 55 % инвертного сахара.

Бария гидроокись 8-водная по ГОСТ 4107—78 с массовой долей 5 %.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—87.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

### 2.3. Проведение анализа

2.3.1. Навеску массой в соответствии с табл. 1 помещают в коническую колбу с обратным холодильником и растворяют в 40 см<sup>3</sup> серной кислоты, разбавленной 1:4, или в 40 см<sup>3</sup> соляной кислоты, разбавленной 1:1. Затем приливают 2 см<sup>3</sup> азотной кислоты.

Т а б л и ц а 1

Массовая доля бора, %	Масса навески, г
От 0,7 до 4	0,5
Св. 7 » 9	0,2
» 9 » 17	0,1

Если навеска полностью не растворилась, то раствор фильтруют, промывают водой фильтр (фильтрат и промывные воды сохраняют) и сплавляют навеску с пироксерноокислым натрием при 650—700 °С. Плав выщелачивают водой и присоединяют к фильтрату. Анализируемый раствор нейтрализуют раствором с массовой долей 20 % гидроокиси натрия по конго и переносят в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, содержащую 25—30 см<sup>3</sup> горячего раствора гидроокиси натрия. Охлажденный раствор разбавляют водой до метки и перемешивают. Содержимое колбы отфильтровывают в сухой стакан и отбирают 150—200 см<sup>3</sup> раствора для определения содержания бора. К раствору добавляют соляную кислоту, разбавленную 1:1, до перехода окраски индикатора метилового красного из желтой в красную и еще 1 см<sup>3</sup> в избыток. Для удаления углекислого газа раствор кипятят 10 мин, быстро охлаждают и нейтрализуют раствором с массовой долей 10 %, а затем по рН-метру 0,1 М раствором гидроокиси натрия, устанавливая рН 6,9. К раствору добавляют маннит (на 0,01 г бора расходуется 10 г маннита) и начинают титровать борную кислоту 0,1 М раствором гидроокиси натрия до возвра-



щения рН раствора к рН 6,9. Прибавляют еще маннит и, если рН раствора остается равным 6,9, то титрование считают законченным.

Одновременно через все стадии анализа проводят контрольный опыт на содержание бора в реактивах.

#### 2.4. Обработка результатов

2.4.1. Массовую долю бора ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{250 \cdot T (V_1 - V_2) \cdot 100}{Vm},$$

где  $T$  — массовая концентрация 0,1 М раствора гидроокиси натрия, выраженная в г/см<sup>3</sup> бора;

$V$  — аликвотная часть анализируемого раствора, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем 0,1 М раствора гидроокиси натрия, затраченный на титрование бора, см<sup>3</sup>;

$V_2$  — объем 0,1 М раствора гидроокиси натрия, затраченный на титрование раствора контрольного опыта, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески, г.

2.4.2. Разность наибольшего и наименьшего результатов трех параллельных определений и двух результатов анализа при доверительной вероятности  $P = 0,95$  не должна превышать значений допускаемых расхождений, приведенных в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Массовая доля бора, %	Допускаемые расхождения трех параллельных определений, %	Допускаемые расхождения результатов анализа, %
От 0,70 до 1,00 включ.	0,05	0,10
Св. 1,00 » 4,00 »	0,10	0,15
» 4,00 » 17,00 »	0,15	0,20

2.4.1, 2.4.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

### 3. ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БОРА

#### 3.1. Сущность метода

Метод предназначен для анализа прутков для наплавки.

Метод основан на образовании в серноокислой среде окрашенного внутрикомплексного соединения борной кислоты с кармином.

#### 3.2. Аппаратура, реактивы и растворы

Фотоэлектроколориметры марок ФЭК-56, ФЭК-56М или любого другого типа.

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, раствор с массовой долей 20 % и разбавленная 1:4.

Кислота азотная по ГОСТ 4461—77.

Натрий углекислый по ГОСТ 83—79, раствор с массовой долей 30 %.

Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552—80.

Кислота карминовая, раствор с массовой долей 0,01 %; готовят растворением реактива в концентрированной серной кислоте.

Борная кислота по ГОСТ 9656—75, стандартный раствор бора; готовят следующим образом: 0,1425 г борной кислоты растворяют в 1000 см<sup>3</sup> раствора с массовой долей 20 % серной кислоты.

1 см<sup>3</sup> раствора содержит 0,000025 г бора.

#### 3.3. Проведение анализа

3.3.1. Навеску массой 0,3 г растворяют в 10 см<sup>3</sup> серной кислоты, разбавленной 1:4, с последующим добавлением 0,5 см<sup>3</sup> азотной кислоты. Растворение проводят в конической колбе с обратным холодильником в течение 1,5—2 ч. После разложения пробы колбы снимают, охлаждают и промывают холодильник небольшим количеством воды.

Раствор в колбе нейтрализуют по конго раствором углекислого натрия и вводят в избыток 2—2,5 см<sup>3</sup>. Содержимое колбы нагревают до кипения, переливают в мерную колбу вместимостью 50 см<sup>3</sup>, разбавляют до метки водой и перемешивают. Часть раствора отфильтровывают в сухой стакан через сухой фильтр и для определения бора отбирают аликвотную часть 2—5 см<sup>3</sup> анализируемого раствора в стакан вместимостью 50 см<sup>3</sup>. Содержимое стакана выпаривают досуха, затем приливают

## С. 4 ГОСТ 11930.9—79

0,5 см<sup>3</sup> ортофосфорной кислоты, 20 см<sup>3</sup> карминовой кислоты и 4,5 см<sup>3</sup> раствора с массовой долей 20 % серной кислоты, хорошо перемешивают и оставляют для образования устойчивого окрашенного комплексного соединения. Через 30 мин оптическую плотность окрашенных растворов измеряют на фотоэлектроколориметре с желтым светофильтром ( $\lambda = 582$  нм) в кювете с толщиной поглощающего слоя 50 мм.

Содержание бора в граммах находят по градуировочному графику.

Одновременно проводят три контрольных опыта на определение содержания бора в реактивах. Раствор контрольного опыта используют в качестве раствора сравнения.

### 3.1—3.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

#### 3.3.2. Построение градуировочного графика

В стакан приливают по 0,5 см<sup>3</sup> раствора ортофосфорной кислоты и от 0,2 до 1 см<sup>3</sup> стандартного раствора борной кислоты с интервалом 0,2 см<sup>3</sup> и далее анализ ведут, как указано в п. 3.3.1.

### 3.4. Обработка результатов

3.4.1. Массовую долю бора ( $X_1$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{50m \cdot 100}{m_1 V},$$

где  $m$  — масса бора, найденная по градуировочному графику, г;

$V$  — аликвотная часть анализируемого раствора, см<sup>3</sup>;

$m_1$  — масса навески, г.

3.4.2. Разность наибольшего и наименьшего результатов трех параллельных определений и двух результатов анализа при доверительной вероятности  $P = 0,95$  не должна превышать значений допускаемых расхождений, приведенных в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Массовая доля бора, %	Допускаемые расхождения трех параллельных определений, %	Допускаемые расхождения результатов анализа, %
От 0,020 до 0,100 включ.	0,003	0,005
Св. 0,100 » 0,200 »	0,020	0,030

(Измененная редакция, Изм. № 2).