



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

УБОРЫ ГОЛОВНЫЕ И ШАРФЫ  
ТРИКОТАЖНЫЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 1164—86

Издание официальное

## УБОРЫ ГОЛОВНЫЕ И ШАРФЫ ТРИКОТАЖНЫЕ

## Определение сортности

ГОСТ

Knitted headwear and scarves.  
Determination of grades

1164—86

ОКП 845000

Дата введения 01.07.87

1. Настоящий стандарт распространяется на головные уборы и шарфы, кроеные из трикотажных полотен и вязаные (в том числе изделия ручного вязания), и устанавливает определение их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, качеству полотна и изготовления, прикладным материалам должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—88, и требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Изделия для военнослужащих должны соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нормативно-технической документации.

3. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

Сорт изделия определяют в зависимости от наличия пороков внешнего вида в соответствии с таблицей.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1986  
 © Издательство стандартов, 1994  
 Переиздание с изменениями

С. 2 ГОСТ 1164—86

Наименование порока	Наименование изделия	Количество или размер порока не более, в изделии	
		1-го сорта	2-го сорта
1. Утолщения и утонения заметные, см	Головные уборы и шарфы	1,5	Допускаются
2. Оборванная элементарная нить, в общей сложности, см	То же	Не допускается	10,0
3. Отсутствующая нить, в общей сложности, см	Шарфы из основовоязаного вертелочного полотна	То же	3,0
4. Деформированные петли, в общей сложности, см	То же	»	1,0
5. Заделка порока заметная, в общей сложности, см: под рисунок и перелетение	Шапки, шарфы, подшлемники с плосковязальных кругловязальных и оборотных машин	Не допускается	1,0
	Платки с плосковязальных и оборотных машин	1,0	2,0
	Шапки, шарфы соснововязальных машин «рашель»	Не допускается	2,0
	Шарфы из основовоязаного вертелочного полотна	То же	0,5
поднятые петли (одной или двух) с закреплением, случаи	Головные уборы и шарфы	1	2
6. Необразованный пettelный столбик	Шарфы из основовоязаного вертелочного полотна	1	2
7. Сбитый рисунок, разнооттеночность, полосатость, неравномерный ворс, заметные	Головные уборы и шарфы	Не допускается	Допускается
8. Полосы заметные, случаи	Головные уборы и шарфы (кроме шарфов из основовоязаного вертелочного полотна)	Не допускаются	Допускаются
	Шарфы из основовоязаного вертелочного полотна	1	2

*Продолжение*

Наименование порока	Наименование изделия	Количество или размер порока не более, в изделии	
		1-го сорта	2-го сорта
9. Затяжки вразброс, см	Головные уборы и шарфы	0,5	1,5
10. Пятна, в общей сложности, см	То же	Не допускаются	0,5
11. Отличающаяся нить, в общей сложности, см	Головные уборы и шарфы (кроме подшлемников)	0,5	1,0
12. Мушковатость, шишковатость, засоренность заметные	Подшлемники	1,0	1,5
13. Ворсовая плешина, в общей сложности, см	Головные уборы и шарфы	Не допускается	Допускается
	Головные уборы и шарфы	То же	2,0

**П р и м е ч а н и я:**

1. В изделиях не учитываются:

неровнота петель, не влияющая на внешний вид, для изделий ручного вязания;

несовпадение цветных полос (рисунка) при сшивке изделий размером до 0,5 см;

отдельные прессовые петли;

цветные точки от красителей в количестве до трех случаев (более трех случаев относят к пороку « пятно »);

пороки, скрытые под помпоном, отворотом шапки.

2. Пороки, представленные в пп. 3 и 5, допускаются на расстоянии от края (кистей) шарфов из основовязаного вертелочного полотна до:

30 см — для шарфов длиной более 120 см;

20 см — для шарфов меньшей длины.

3. В платках на рисунчатой кайме допускается незахват одной нити при работе в два и более концов:

для 1-го сорта — не более двух случаев;

для 2-го сорта — не более пяти случаев.

4. Смещение раппорта рисунка (сбитый рисунок) в изделиях без шва с кругловязальных машин допускается в соответствии с утвержденным образцом-эталоном.

5. В изделиях не допускаются чернильные и ржавые пятна, дыры.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

4. Изделия в расправленном виде без натяжения просматривают на столе: шапки и подшлемники — с лицевой стороны, платки и шарфы — с лицевой и изнаночной сторон.

Швы просматривают с лицевой и изнаночной сторон изделий.

5. В изделиях 1-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида, указанных в таблице для 1-го сорта.

В изделиях 2-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида, указанных в таблице для 2-го сорта.

При наличии в изделии более трех пороков 1-го сорта, но не более пяти изделие переводят во 2-й сорт.

В общей сложности в изделиях 2-го сорта не должно быть более пяти пороков.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

6. В комплектных изделиях сорт каждого изделия определяют отдельно и устанавливают по изделию низшего сорта.

7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению.

Измерение пороков проводят линейкой или рулеткой с ценой деления 1 мм.

В изделиях из полотна, обладающего свойством к образованию затяжек, допускается проводить измерение пороков сантиметровой лентой.

8. При разногласиях в определении сортности изделий по порокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки (в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основным потребителем или одновременно при утверждении образца-эталона на продукцию.

**7, 8. (Измененная редакция, Изм. № 2).**

**9, 10. (Исключены, Изм. № 2).**

**11. (Исключен, Изм. № 1).**

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

### РАЗРАБОТЧИКИ:

Л. П. Сибирева, канд. техн. наук, Н. А. Мазурина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.05.86 № 1291

3. ВЗАМЕН ГОСТ 1164—75  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ — 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 15.007—88	2
5. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2374	
6. Переиздание (апрель 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в январе 1988 г., августе 1992 г. (ИУС 12—88, 11—92).	

**Редактор Т. П. Шашина  
Технический редактор В. Н. Прусакова  
Корректор А. С. Черноусова**

**Сдано в набор 16.06.91. Подп. в печ. 08.07.91 Усл. печ. л. 0,47. Усл. кр.-отт. 0,47.  
Уч.-изд. л. 0,30. Тир. 320 экз. С 1516.**

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Тип. «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак. 201**