

ГОСТ 8694—75

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

# ТРУБЫ

## МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА РАЗДАЧУ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2010

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й      С Т А Н Д А Р Т****ТРУБЫ****ГОСТ  
8694—75****Метод испытания на раздачу****Взамен  
ГОСТ 8694—58**

Tubing. Expansion testing method

МКС 23.040.10

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.12.75 № 3980 дата введения установлена****01.01.77****Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 10.09.92 № 1152**

Настоящий стандарт распространяется на металлические бесшовные и сварные трубы круглого сечения с толщиной стенки не более 9,0 мм и диаметром трубы не более 150 мм и устанавливает метод испытания на раздачу при температуре  $(20 \pm 10) ^\circ\text{C}$ .

Стандарт соответствует требованиям рекомендации СЭВ по стандартизации РС 68—63 и рекомендации ИСО Р 166.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 480—77 в части испытания на раздачу.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**1. ОБОЗНАЧЕНИЯ**

1.1. При испытании на раздачу предусматриваются следующие обозначения:

- начальный наружный диаметр образца, мм —  $D$ ;
- конечный наружный диаметр образца, мм —  $D_H$ ;
- начальная толщина стенки образца, мм —  $a$ ;
- длина образца, мм —  $L$ ;
- угол конусности оправки, град. —  $\beta$ ;
- величина раздачи, % —  $X$ ;
- диаметр цилиндрической части оправки, мм —  $d$ .

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**2. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ**

2.1. Для испытания труб на раздачу применяют образцы в виде патрубков, отрезанных от конца трубы, длиной  $L \approx 2 D$ , если угол оправки до  $30^\circ$  и  $L \approx 1,5 D$ , если угол оправки более  $30^\circ$ , но не менее 50 мм.

2.2. Допускается применять и более короткие образцы при условии, что цилиндрический участок, оставшийся после раздачи, будет больше, чем 0,5 наружного диаметра трубы.

2.3. Плоскость реза должна быть перпендикулярна к продольной оси трубы.

Заусенцы на кромках образца должны быть удалены.

2.4. Испытание может проводиться непосредственно на трубе. Конец трубы, подлежащий испытанию, должен находиться в плоскости, перпендикулярной оси трубы.

2.5. Допускается удаление внутреннего грата на образцах, отобранных от сварных труб, методом, не изменяющим свойства материала труб и сварного шва.

2.6. Измерение наружного диаметра образца до и после испытаний проводят с погрешностью не более 0,05 мм при диаметре трубы до 20 мм включительно и с погрешностью не более 0,1 мм при диаметре трубы свыше 20 мм.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

*Издание (сентябрь 2010 г.) с Изменением № 1, утвержденным в апреле 1980 г. (ИУС 5—80).*

© Издательство стандартов, 1975

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010


### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Для испытания применяют оправки с углом конусности 30; 45; 60; 90; 120°.


Примечания:

1. Допускается применять оправки с углами конусности 6 и 12°.
2. Допускается применять оправки с цилиндрической частью (черт. 1). В этом случае диаметр цилиндрической части  $d$  в миллиметрах вычисляют по формуле

$$d = D \left( 1 + \frac{X}{100} \right) - 2a.$$



Черт. 1



Черт. 2

3.2. Рабочая поверхность оправки должна иметь твердость  $HRC \geq 50$ , параметры шероховатости поверхности не ниже  $Rz = 20$  мкм по ГОСТ 2789—73 и при испытании должна быть покрыта консистентной смазкой.

3.3. При испытании не допускается вращательное движение оправки или образца.

Скорость внедрения оправки в образец при разногласиях в оценке качества испытания должна быть 20—50 мм/мин.

3.4. Испытание проводят плавной раздачей конца образца оправкой с заданным углом конусности до получения у торца образца заданного наружного диаметра  $D_n$  (черт. 2).

### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Признаком того, что образец выдержал испытание, служит отсутствие на нем после раздачи на заданную величину  $X$  трещин или надрывов с металлическим блеском, определяемых визуально.

4.2. Величину раздачи ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{D_n - D}{D} \cdot 100.$$

Округление вычисленной величины раздачи проводят до 0,5 %.

### 5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

В протоколе испытания следует указать:

- материал и размеры трубы;
- полученные результаты.

Разд. 5. (Введен дополнительно, Изм. № 1).