


СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.24I-I Вып. 42
ЦИТП		УДК 69.025
ДЕКАБРЬ 1989	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	На 2-х листах На 3-х страницах Страница I



ДЛАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Плиты перекрытий изготавливаются из лёгкого бетона класса по прочности на сжатие В20 при марке по средней плотности D 1700 и В30 при марке по средней плотности D 1800.

Напрягаемая арматура из стержневой термически упрочнённой стали класса Ат-У диаметром 10, 12, 14 и 16 мм по ГОСТ 10884-81^X.

Плоские каркасы и сетки из стали класса Вр-I диаметром 3, 4 и 5 мм по ГОСТ 6727-80^X.

Петли строповочные из стали класса А-I диаметром 10 и 12 мм по ГОСТ 5781-82^X.

Плиты перекрытий рассчитаны на четыре равномерно распределённые нагрузки, приложенные к изделию.

Состав нагрузок без учёта собственного веса приведён в таблице:

Вид нагрузки	Величина нагрузки в кПа (кгс/м ²) для плит			
	П...-4,5АТУЛ	П...-6АТУЛ	П...-8АТУЛ	П...-12,5АТУЛ
Расчётная	4,40 (450)	5,90 (600)	7,85 (800)	12,25 (1250)
Нормативная	3,70 (375)	4,90 (500)	6,60 (670)	10,30 (1050)
Длительно действующая часть нормативной нагрузки	2,55 (260)	3,80 (385)	5,40 (555)	9,20 (935)

Собственный вес плит шириной 990 и 1190 мм под нагрузки 4,40 кПа (450 кгс/м²), 5,90 кПа (600 кгс/м²) и 7,85 кПа (800 кгс/м²): расчётный - 2,50 кПа (255 кгс/м²), нормативный - 2,25 кПа (230 кгс/м²).

Собственный вес плит шириной 990 и 1190 мм под нагрузку 12,25 кПа (1250 кгс/м²) и плит шириной 1490 мм под нагрузки 4,40 кПа (450 кгс/м²), 5,90 кПа (600 кгс/м²) и 7,85 кПа (800 кгс/м²): расчётный - 2,65 кПа (270 кгс/м²), нормативный - 2,40 кПа (245 кгс/м²).

Собственный вес плит шириной 1490 мм под нагрузку 12,25 кПа (1250 кгс/м²): расчётный - 2,80 кПа (285 кгс/м²), нормативный - 2,55 кПа (260 кгс/м²).

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ

Марка плиты	Размер b, мм	Приве- дён- ная толщи- на бетона, см	Класс бетона	Расход материалов					Масса, т
				Бетон, м ³	Сталь, кг				
					Всего		приведённая к стали класса А-I		
					на изделие	на 1 м ² изделия	на изделие	на 1 м ² изделия	
П 72.10-4,5АТУЛ	990	11,68	В20	0,83	30,54	4,30	56,42	7,94	1,58
П 72.10-6АТУЛ					38,34	5,39	73,58	10,35	
П 72.10-8АТУЛ			41,40		5,82	78,86	11,09		
П 72.10-12,5АТУЛ			70,38		9,90	140,07	19,71		
П 72.12-4,5АТУЛ	1190	11,82	В20	1,01	36,96	4,33	68,08	7,97	1,92
П 72.12-6АТУЛ					41,92	4,91	79,00	9,25	
П 72.12-8АТУЛ			52,06		6,09	99,84	11,69		
П 72.12-12,5АТУЛ			81,86		9,58	162,66	19,04		
П 72.15-4,5АТУЛ	1490	12,53	В20	1,34	44,26	4,14	82,44	7,71	2,55
П 72.15-6АТУЛ					53,12	4,97	101,93	9,53	
П 72.15-8АТУЛ			64,84		6,06	125,88	11,77		
П 72.15-12,5АТУЛ			104,33		9,75	209,23	19,56		
П 72.10-4,5АТУЛ-I	990	11,96	В20	0,85	30,54	4,30	56,42	7,94	1,62
П 72.10-6АТУЛ-I					38,34	5,39	73,58	10,35	
П 72.10-8АТУЛ-I			41,40		5,82	78,86	11,09		
П 72.10-12,5АТУЛ-I			70,38		9,90	140,07	19,71		
П 72.12-4,5АТУЛ-I	1190	12,05	В20	1,03	36,96	4,33	68,08	7,97	1,96
П 72.12-6АТУЛ-I					41,92	4,91	79,00	9,25	
П 72.12-8АТУЛ-I			52,06		6,09	99,84	11,69		
П 72.12-12,5АТУЛ-I			81,86		9,58	162,66	19,04		
П 72.15-4,5АТУЛ-I	1490	12,71	В20	1,36	44,26	4,14	82,44	7,71	2,58
П 72.15-6АТУЛ-I					53,12	4,97	101,93	9,53	
П 72.15-8АТУЛ-I			64,84		6,06	125,88	11,77		
П 72.15-12,5АТУЛ-I			104,33		9,75	209,23	19,56		

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Легкобетонные многопустотные плиты перекрытий предназначены для общественных зданий и зданий административно-бытового назначения со стенами из кирпича или крупных блоков из местных материалов, возводимых в обычных условиях строительства.

Глубина опирания плит должна быть не менее 100 мм по всей ширине плиты.

Швы между плитами заделать бетоном класса В15 или цементным раствором марки 200.

Применение плит с открытым торцом допускается в тех случаях, когда величина напряжений на уровне верхней плоскости плит не превышает 1,65 МПа (17 кгс/см²).

При больших напряжениях открытые торцы усиливаются в заводских условиях заделкой бетонными вкладышами.

Предел огнестойкости плит под нагрузки 4,40 кПа (450 кгс/м²) и 5,90 кПа (600 кгс/м²), а также плит шириной 990 и 1190 мм под нагрузку 7,85 кПа (800 кгс/м²) - 0,9 часа, что соответствует требованиям СНиП 2.01.02-85 для зданий II-ой степени огнестойкости.

Предел огнестойкости плит по нагрузку 12,25 кПа (1250 кгс/м²) и плит шириной 1190 мм под нагрузку 7,85 кПа (800 кгс/м²) - 1 час, что соответствует требованиям СНиП 2.01.02-85 для зданий I-ой степени огнестойкости.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Маркировка конструкций принята по ГОСТ 23009-78. Марки плит состоят из буквенно-цифровых групп.

Первая группа содержит обозначение типа конструкции (П - плита с круглыми пустотами) и габаритные размеры (длина и ширина) в дециметрах (с округлением до целого числа).

Вторая группа включает цифровые обозначения расчётной равномерно распределённой нагрузки (без учёта собственного веса) в кПа, класс напрягаемой арматуры и вид бетона, выраженный буквенным обозначением (Л- лёгкий бетон).

Третья группа отражает конструктивные особенности плит (усиление открытых торцов плит бетонными вкладышами) и обозначается цифрой "I".

Пример маркировки: П 72.12-6АТУД - плита перекрытия длиной 7180 мм, шириной 1190 мм под расчётную равномерно распределённую нагрузку (без учёта собственного веса) 5,90 кПа (600 кгс/м²) с напрягаемой арматурой класса Ат-У, изготавливаемая из лёгкого бетона.

К данному выпуску разработана карта технического уровня и качества продукции, распространяемая ЦНИИЭП учебных зданий.

Типовые детали принимать по рабочим чертежам серии 2.240-I выпуск 2.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 42 Легкобетонные предварительно напряжённые плиты длиной 718 см, шириной 99, 119 и 149 см, армированные стержнями из стали класса Ат-У. Метод натяжения-электротермический. Рабочие чертежи.

Объём проектных материалов, приведённых к формату А4,- 42 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП учебных зданий, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9
НИИЖБ Госстроя СССР, 109382, Москва, 2-я Институтская, 6.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры письмом от 14.06.89 № ЮИ-2-983
Введены в действие с 01.01.90 ЦНИИЭП учебных зданий,
приказ от 27.06.89 № 53. Срок действия 1995 год.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-455, ул. Смольная, 22

Инв. № 2392I

Катал.л. № 064356

Начальник отдела, П. Машин 3. Л. Шахова

А. К. Лякс

Главный инженер
института