

## ИЗМЕНЕНИЕ 2

Группа З ОЗ

ОСТ 108.030.113-87

ПОКОВКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И  
ЛЮТИЦИОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРИВОДОВ  
ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ СТАНЦИЙ  
Технические требования

ЭКП 41 2100

Утверждено и введено в действие указанием концерна тяжелого и  
чернотитического машиностроения от 25.09.1992 г. № 04-2204/51

Дата введения 01.01.93

На первой странице стандарта срок окончания действия заменить  
01.01.93 на 01.01.96.

На нижнем поле первой страницы стандарта ввести отметку  
"Проверен в 1992 г."

Пункт I.2. Таблица I. Графа "Сдаточные характеристики при  
контroleе механических свойств" для поковок I и II группы катего-  
рии А после слов: "При повышенной температуре:  $\sigma_{0,2}$ " дополнять:  
"  $\sigma_b$ ,  $\delta_5$ ,  $\psi$ ."

Приложение 2 распространить на сталь марки 12Х1МФ; заменить  
"200 кг" на "300 кг".

дополнить примечанием: "б. При сдаче поковок категории А стали марок 20 и 16ГС контроль механических свойств производится по результатам определения  $\sigma_{0,2}$ ,  $\delta_5$ ,  $\psi$ , при 350 °C, стали марки 16ГС – по результатам определения  $\sigma_{0,2}$  в соответствии с п. I.12".

Пункт I.4. Заменить "по ТУ 14-1-3987-80" на "по ГОСТ 1050-88 и ГОСТ 20072-74".

Пункт I.6. Таблица 2. Заменить ссылку: "ГОСТ 19282-73" на "ГОСТ 19281-82".

Пункт I.8. Заменить ссылку: "ГОСТ 7505-74" на "ГОСТ 7505-89".

Пункт I.12. Последний абзац. После слов: "Механические свойства металла поковок..." дополнить словами: "категории Т" далее по тексту.

Дополнить новый абзацем: "Механические свойства ( $\sigma_{0,2}$ ,  $\delta_5$ ,  $\psi$ ) поковок категории А стали марок 20 и 16ГС при 350 °C должны удовлетворять значениям, указанным в Приложении 2".

Таблица 5. Для стали марки 16ГНМА установить величину  $\delta_{0,2}$  при 370 °C 23,0  $n/mm^2$  (23,0 кгс  $mm^2$ ).

Пункт I.13. В последнем предложении исключить слова: "и головной материаловедческой организацией".

Пункт I.14. После слов "категории А" дополнить словами: "предназначенное для изготовления элементов конструкции..." далее по тексту.

Пункт I.17. Заменить ссылку: "ОСТ 26-291-79 на РД 24.030.101-80".

Примечание 1. Первое предложение начать со слов: "При контроле прямым преобразователем" далее по тексту.

Примечание 2. Для стали марки 16ГНМА установить минимальные значения механических свойств при 370 °C  $\sigma_{0,2}$  – 406  $n/mm^2$ ,  $\delta$  – 19%,  $\psi$  – 70%.

Изменение 2

ОСТ 108.030.113-87

С.3

Дополнить примечанием: "В случае определения механических свойств на поперечных и тангенциальных образцах допускается снижение минимально допустимого уровня относительного удлинения и относительного сужения в соответствии с ГОСТ 8479-70".

Пункт 1.18. Заменить ссылку : "ОП 1513-72" на "ПНАЭ Г-7-009-89".

Пункт 4.1. Заменить ссылки:

"ГОСТ 12344-78 на ГОСТ 12344-88, ГОСТ 12345-80 на ГОСТ 12345-88,  
 ГОСТ 22536.1-77 на ГОСТ 22536.1-88, ГОСТ 22536.2-77 на  
 ГОСТ 22536.2-87, ГОСТ 22536.3-77 на ГОСТ 22536.3-88,  
 ГОСТ 22536.4-77 на ГОСТ 22536.4-88, ГОСТ 22536.5-77 на  
 ГОСТ 22536.5-87, ГОСТ 22536.7-77 на ГОСТ 22536.7-88,  
 ГОСТ 22536.8-77 на ГОСТ 22536.8-87, ГОСТ 22536.9-77 на  
 ГОСТ 22536.9-88, ГОСТ 22536.13-77 на ГОСТ 2709-86"

Директор отдела технологии  
концерна "Газэнергомаш"

Заместитель генерального  
директора НПО ЦНИИГАШ

Заведующий отделом № 23


Руководители темы

СОСПОЛНТЕЛЬ

Центральный директор  
НПО ЦНИИ

Заведующий отделом № 12

Руководитель темы



Н.Д. Чегловитов

И.М. Марков

Г.А. Тудяков

Т.В. Тыкочинская

Л.К. Пирогова

телефонограмма  
№ 12/73 от 14.10.92.

Е.К Чавчанидзе

А.А. Чижик

В.И. Адамович

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОСТ 108.030.113-87

С.4

**СОГЛАСОВАНО**

Главный инженер ЧЗМ  
письмо № 567/938 Н.А.Черхов  
"19" 05 1992 г.

заместитель главного инженера  
ПО "Красный химальчик"  
письмо № 18/227 Л.Н.Галоненко  
"10" 06 1992 г.

заместитель генерального директора  
по качеству ПО "Ибонергомаш"  
телеграфограмма  
№ 30.7.52 С.П.Бадаев  
"24" 06 1992 г.