

НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР
ОИСИ МИНВУЗА УССР

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОЛИМЕРРАСТВОРОВ
ДЛЯ РЕМОНТА
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ПРОДУКТОВ МОРЯ

МОСКВА 1984

Госстрой СССР

Ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский институт
бетона и железобетона
(НИИБ)

Минвуз УССР

Одесский инженерно-
строительный институт
(ОИСИ)

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОЛИМЕРРАСТВОРОВ
ДЛЯ РЕМОНТА
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ПРОДУКТОВ МОРЯ

Утверждены
директором НИИБ
14 марта 1983 г.

Москва 1984

УДК 666.972:678.06:620.193.27

Печатается по решению секции коррозии и спецбетонов НТС НИИМБ
Госстроя СССР от 22 марта 1983 г.

Рекомендации по применению полимеррастворов для ремонта строительных конструкций предприятий по переработке продуктов моря. М., НИИМБ Госстроя СССР, 1984. 27 с.

Рекомендации содержат основные положения по технологии приготовления полимеррастворов и их использования при проведении ремонтно-восстановительных работ на предприятиях по переработке продуктов моря.

Изложены требования к исходным материалам для приготовления полимеррастворов, к проведению ремонта строительных бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях повышенной агрессивности газовых и жидкых сред, образующихся при переработке продуктов моря. Приведены требования по противопожарной технике и технике безопасности.

Рекомендации предназначены для инженерно-технических работников проектных, ремонтных и производственных организаций по переработке продуктов моря.

Табл. IO.

(с)

Ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский институт
бетона и железобетона, 1984

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие Рекомендации содержат основные положения по технологии ремонта полимеррастворами железобетонных строительных конструкций промышленных предприятий по переработке продуктов моря.

Наличие в атмосфере указанных предприятий паров хода, а в рабочих жидкостях – хлоридов, сульфатов, полисахаридов, нефтепродуктов и других агрессивных по отношению к бетону веществ, приводит к преждевременному разрушению строительных конструкций и необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

Применение полимерных материалов для ремонта железобетонных конструкций позволяет снизить трудозатраты и сократить сроки проведения работ, повысить надежность и долговечность восстановленных элементов. Заданные полимеррастворы, имеющие универсальную химическую стойкость, положительно зарекомендовали себя при нанесении на поверхность конструкций, работающих в условиях высокой агрессивности среды, в том числе на предприятиях по переработке продуктов моря.

Цель настоящих Рекомендаций – обеспечить рациональный выбор материалов для ремонта и защиты железобетонных конструкций предприятий по переработке продуктов моря, а также ознакомить инженерно-технический персонал с технологией проведения ремонтных работ с применением полимеррастворов.

Рекомендации разработаны НИИМБ Госстроя СССР (д-р техн. наук, проф. В.В.Патуроев, канд.техн.наук В.В.Максимов, инж. И.Б.Уварова) совместно с Одесским инженерно-строительным институтом Минвуза УССР (канд.техн.наук В.А.Лисенко, инженеры В.И.Мосяк, А.И.Буренин) под руководством В.В.Патуроева, В.В.Максимова, В.А.Лисенко.

Кроме того, при составлении Рекомендаций были использованы материалы ИВС АН УССР (академик АН УССР Д.С.Липатов, канд.хим. наук Р.А.Веселовский), МИСИ им. В.В.Куйбышева (д-р техн. наук, проф. Р.А.Андранинов), НИС Гидропроекта им.С.Я.Жука (канд.техн. наук Л.А.Игонин), ТбилЗНИИЭП (канд.техн.наук Э.П.Александрян), УкрНИИ – пластмасс (инж. С.А.Ярошевский).

Дирекция НИИМБ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Настоящие Рекомендации предназначены для использования при проведении ремонта бетонных и железобетонных строительных конструкций, поврежденных в результате воздействия агрессивных сред предприятий по переработке продуктов моря, а также вследствие механических и других воздействий, приведших к появлению местных дефектов.

Рекомендации могут быть использованы при проведении работ по ремонту и реконструкции железобетонных строительных конструкций причальных сооружений рыболовных портов, приемных сооружений и зданий для первичной переработки и сортировки биомассы, сооружений складского хозяйства, холодильников, гидролизно-агароидного производства, предприятий по переработке рыбы, ракообразных, производств биостимуляторов, кормовых добавок, заводов по извлечению минеральных веществ из морской воды.

I.2. Применение полимеррастворов рекомендуется для устранения следующих дефектов в бетонных и железобетонных конструкциях:

трещин с любой шириной раскрытия;
поверхностных разрушений бетона на глубину менее толщины защитного слоя;

сколов и других повреждений бетона с оголенными участками арматуры;

участков слабого бетона (марки 200 и ниже);
участков с выходами на поверхность арматуры или с недостаточной толщиной защитного слоя;

незаполненных пустот в стыках сборных элементов, раковин и внутренних пустот в бетоне.

I.3. Основной задачей проведения ремонтных работ с применением полимеррастворов является предотвращение дальнейшего разрушения и недопущение снижения или потери несущей способности строительных конструкций. Кроме того, полимеррастворы могут быть использованы в работах по реконструкции предприятий в тех случаях, когда необходимо частично заменить, усилить или нарастить железобетонные элементы.

I.4. В связи с повышенной стоимостью полимерных материалов их применение должно ограничиваться случаями, когда цементные композиции не могут быть использованы, вследствие низкой химической стойкости и механической прочности, недостаточной адгезии к ремон-

тируемой поверхности или по другим причинам.

1.5. Полимеррастворы имеют следующие преимущества по сравнению с цементными растворами:

высокие прочностные показатели при растяжении (до 25 МПа) и сжатии (до 1000 МПа);

высокую адгезию к старому бетону (до 5 МПа) и металлам (до 20 МПа);

стойкость к постоянному действию кислот, щелочей, нефтепродуктов, пищевых продуктов;

непроницаемость для агрессивных газов и жидкостей;

повышенную абразостойкость и стойкость к ударным и динамическим воздействиям;

короткие сроки проведения ремонтных работ;

хорошее качество поверхности после отверждения полимерраствора, позволяющее проводить влажную уборку и дезинфекцию.

1.6. Необходимость проведения ремонтных работ выявляется в результате обследования строительных конструкций, которое может быть проведено в соответствии с "Руководством по обеспечению долговечности железобетонных конструкций предприятий черной металлургии при их реконструкции и восстановлении" (М., 1962).

1.7. Целесообразность применения полимеррастворов устанавливается в зависимости от конкретных условий эксплуатации конструкций, наличия материалов и обеспечения условий для работы с полимер растворами.

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРРАСТВОРОВ

2.1. Для приготовления полимеррастворов используют эпоксидные смолы, пластификаторы, мономеры, отвердители, инициаторы и ускорители полимеризации, снимающие агенты, наполнители, а также растворители и другие вспомогательные материалы.

2.2. Свойства компонентов полимеррастворов, а также условия их хранения и транспортировки должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ и ТУ, приведенных в табл. I.

Таблица I. Основные компоненты полимеррастворов

| Назначение компонента | Техническое название, марка | ГОСТ или ТУ |
|---|--|---|
| Связующее | Эпоксидная смола ЭД-20 или ЭД-16 Эпоксидная смола ЭИС-1 Эпоксидная смола УП-5-177 Композиция СПРУТ-5М | ГОСТ И0587-76 ТУ 38-И09-1-71 ТУ 6-05-241-31-74 ТУ 88 УССР И93.006-77 |
| Мономер | Метилметакрилат (ММА) | ГОСТ 20370-74 |
| Замедлитель испарения | Парафин | ГОСТ И6940-74 |
| Пластификаторы | Бутадиенакрилонитрильный каучук СНН-18-1А или СНН-26-1А Тиокол НВБ-2 Полиэфир МГФ-9 | ТУ 38-И03-16-70 ГОСТ И2812-72 ТУ МХП БУ-17-56 |
| Разбавители | Дибутилфталат Алифатический эпоксидный олигомер ДЭГ-1 | ГОСТ 2102-67 МРТУ 6-05-1223-69 |
| Инициаторы и ускорители полимеризации (отвердители) | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) УП-5-179 Триэтаноламин Перекись бензоила Гидроперекись изопропилбензола (гипериз) Нафтенат кобальта (НК) Динитрил азомасляной кислоты (порофор) ЧХЗ-57 Диметиламины | ТУ 6-02-594-70 ТУ 6-05-241-31-74 МРТУ 6-02-403-67 ГОСТ И4888-78 МРТУ 38-2-5-66 МРТУ 6-05-1075-67 МРТУ 6-14-237-69 ГОСТ 2168-58 |
| Модификаторы | Полистирол порошкообразный Полиэфир ПГМ-3 | ГОСТ 9440-60 ТУ МХП БУ-17-56 |
| Растворители | Ацетон Толуол | ГОСТ 2768-69 ГОСТ 9880-76, ГОСТ И4710-69 |
| Наполнители | Ксилол Кварцевый песок Строительный песок средней кр. крупности Тонкозмолотый песок, диабаз андезит, маршалит | ГОСТ И0214-78 ГОСТ 6139-78 ГОСТ 8736-77 ТУ 6-12-102-77 |
| Антиприрены | Винифос Трибутилfosfat | - - |
| Аппреты | Силаны, силиколы, гидроксилокси | - |

2.3. В зависимости от назначения полимеррастворы, используемые при ремонте строительных конструкций, делят на четыре группы:

пропиточные составы для усиления слабого бетона и повышения его непроницаемости;

составы для заделки трещин;

составы для заделки раковин, выбоин, сколов и т.п.;

составы для защиты от коррозии.

2.4. Соотношение компонентов полимер растворов принимают согласно табл.2-5. В зависимости от сроков хранения компонентов и условий их отверждения концентрация инициаторов может меняться в пределах, указанных в табл.2-5.

Таблица 2. Пропиточные составы для усиления слабого бетона
и повышения его непроницаемости

| Компоненты составов | Содержание компонентов (в мас.ч.) составов | | | | |
|-------------------------|---|---------|-----|-------|-----|
| | I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Метилметакрилат | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Жидкий каучук СКН-18-1а | - | - | - | 15-25 | 20 |
| Полиэфир ТГМ-3 | - | 30 | - | - | 10 |
| Полистирол | - | - | 5-7 | - | - |
| Парафин | 0,5 | - | 0,5 | - | - |
| Перекись бензоила | - | - | 7-9 | - | - |
| Диметиланилин | - | - | 2-3 | - | - |
| Порофор ЧХЗ-57 | 0,5-1,5 | 0,5-1,0 | - | - | - |
| Гипериз | - | - | - | 7 | 5-6 |
| Полиэтиленполиамин | - | - | - | 7 | 5-6 |

Таблица 3. Составы для заделки трещин

| Компоненты составов | Содержание компонентов (в мас.ч.) составов | | | | | |
|---------------------|---|-------|-----|---|---|-------|
| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Метилметакрилат | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| Жидкий каучук СКН | - | 30-40 | 30 | - | - | 30-40 |
| Полиэфир ТГМ-3 | - | - | 20 | - | - | - |
| Полистирол | 5-7 | - | - | - | - | - |
| Парафин | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |

Продолжение табл.3

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| Эпоксидная смола | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Эпоксидная смола ЭД-16, ЭД-20 или ЭИС-1 | | | | | | |
| Алифатический олигомер ДЭГ-1 | - | - | - | 20 | 10 | - |
| Триэтаноламин | - | - | - | 0,5-1 | - | - |
| Перекись бензоила | 7-9 | - | - | - | - | - |
| Диметиланилин | 2-3 | - | - | - | - | - |
| Гипериз | - | 6-7 | 5-6 | - | - | - |
| Полиэтиленполиамин | - | 6-7 | 5-6 | - | 8-10 | 8-10 |
| Тонкомолотый наполнитель | - | - | - | - | 10-100 | 10-100 |
| Ацетон | - | - | - | 10-30 | 10-30 | 10-30 |

Таблица 4. Составы для заделки раковин и сколов

| Компоненты составов | Содержание компонентов (в мас.ч.) составов | | | | | | |
|---|--|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Метилметакрилат | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Жидкий каучук СКН 40-50 | 40-50 | 40-50 | - | 20-40 | - | - | - |
| Полистирол | - | - | 5-7 | - | - | - | - |
| Парафин | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |
| Эпоксидная смола ЭД-16, ЭД-20 или ЭИС-1 | - | - | - | 100 | - | 100 | - |
| УП-5-177 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Перекись бензоила | - | - | 6-8 | - | - | - | 100 |
| Диметиланилин | - | - | 2-3 | - | - | - | - |
| Гипериз | 6-7 | 6-7 | - | - | - | - | - |
| Полиэтиленпо- лиамин | 6-7 | 6-7 | - | 8-10 | - | 8-10 | - |
| УП-5-179 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Кварцевый или строительный песок | 100-300 | - | 100-300 | 50-150 | - | - | - |
| Тонкомолотый наполнитель | 50-100 | 100-300 | 100-300 | 50-100 | 200-500 | - | 100-300 |
| Ацетон, толуол или ксилох | - | - | - | 10-30 | - | 50-150 | - |

Продолжение табл.4

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|---|---|---|------|-----|---|---|
| Дибутилфталат | - | - | - | 5-10 | - | - | - |
| СПРУТ-5М | - | - | - | - | 100 | - | - |
| Перекись метил- этилкетона | - | - | - | - | 3-5 | - | - |
| Нафтенат ко- бальта | - | - | - | - | 3-8 | - | - |
| Силиановый аппрет | - | - | - | - | - | - | 3 |

2.5. Окраску полимеррастворов производят, используя минеральные пигменты (железный сурик, охра, двуокись титана, трехокись хрома, сажа, алюминиевая пудра и др.), а также лакокрасочные материалы заводского изготовления на нитроцеллюлозной, полизефирной, акриловой и эпоксидной основах.

2.6. Для придания полимеррастворам свойства "самозатухания" (прекращения горения при удалении источника огня) в них следует дополнительно вводить фосфорорганические соединения (винифос и ли трибутилфосфат) в количестве 15-20 % массы полимерного связующего (см.табл.2-5).

2.7. Технология приготовления полимеррастворов включает следующие операции:

подогрев высоковязких компонентов (жидкого каучука, эпоксидных смол);

сушку наполнителей;

дозирование компонентов полимеррастворов (взвешивание);

загрузку жидких компонентов (за исключением отверждущих добавок) в смеситель и перемешивание их;

загрузку наполнителя и пигментов в смеситель и перемешивание их с жидкими компонентами;

введение в состав отвердителей и перемешивание их с полимерраствором;

выгрузку полимерраствора и промывку смесителя.

2.8. Прогрев вязких компонентов производят на водяной бане при 60-80 °C непосредственно в упаковочной таре (металлических барабанах, флягах), а сушку наполнителей до постоянной массы при 150-250 °C - в термошкафах на противнях. Перед введением в состав полимерраствора наполнитель должен быть охлажден до 20-30 °C.

Таблица 5. Составы антикоррозионных защитных покрытий

Для дозировки по массе используют торговые или почтовые весы. Перемешивание осуществляют в клеемешалке или лопастных смесителях.

2.9. Инициаторы полимеризации и отвердители следует вводить в полимерраствор, имеющий температуру 10–25 °С, непосредственно перед употреблением.

В связи с ограниченной жизнеспособностью полимер растворов следует приготавливать в одном замесе только такое его количество, которое может быть переработано до начала полимеризации (10–50 мин).

2.10. Для облегчения приготовления полимер растворов на строительной площадке целесообразно предварительно подготавливать на весь предполагаемый объем работ двухкомпонентный состав, содержащий в качестве первого компонента полимер раствор без отвердителя (инициатора полимеризации), а в качестве второго компонента – отвердитель (инициатор полимеризации). Оба компонента могут храниться раздельно до 6 мес. Перед началом работы они смешиваются в пропорциях, указанных в табл. 2–5.

2.11. Категорически запрещается одновременное введение в полимер раствор перекисных инициаторов (перекись бензоила, гиперида) с ускорителями полимеризации (ЦЭПА, триэтаноламин, нафтенат кобальта, диметиланилин), так как их непосредственный контакт может вызвать самовоспламенение. В полимер раствор следует сначала ввести ускоритель, а после тщательного перемешивания – перекись и еще раз всю смесь тщательно перемешать.

3. ПРОПИТКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛИМЕРНЫМИ СОСТАВАМИ

3.1. Частичную (поверхностную) пропитку бетонных конструкций полимерными составами производят на глубину 5–15 мм с целью увеличения непроницаемости, поверхностной твердости, а также заделки трещин с шириной раскрытия менее 0,5 мм. Пропитке могут быть подвергнуты плоские и криволинейные поверхности, расположенные горизонтально, вертикально или наклонно.

3.2. В случае необходимости проведения пропитки полимеризующимися составами на полную глубину сборных бетонных и железобетонных элементов с целью резкого увеличения их прочности, морозостойкости, абразивостойкости, химстойкости, а также придания бетону электроизолирующих и других специальных свойств следует пользоваться "Рекомендациями по расчету и изготовлению конструкций из бетонополимеров" (М., 1980).

3.3. Для проведения поверхностной пропитки используют полимерные составы, приведенные в табл.2. Составы I и 2, отверждающиеся при температуре 60–80 °С, используют для пропитки на глубину до 15 мм. Составы 3, 4 и 5 отверждаются при комнатной температуре, однако вследствие повышенной вязкости могут быть использованы для пропитки бетона на глубину до 7 мм. Конструкции, пропитанные составами I, 3 и 4, могут эксплуатироваться при температуре до 75 °С, а пропитанные составами 2 и 5 – до 100 °С.

3.4. Бетонные конструкции и изделия, подготовленные для пропитки, не должны иметь выбоин, раковин и трещин шириной более 0,5 мм. Перед пропиткой подобные дефекты заделывают цементно-песчаным раствором марки 200 с предварительной очисткой соответствующей поверхности в соответствии с п.5.3 настоящих Рекомендаций.

Поверхность бетонных изделий должна быть чистой; не допускается наличие лакокрасочных, гидроизолирующих и других покрытий и загрязнений, которые устраняются согласно пп. 5.2–5.4 настоящих Рекомендаций.

3.5. Перед пропиткой поверхность бетона должна быть высушена на глубину 5–15 мм до остаточной влажности 1–1,5 %. Сушку проводят, используя терморадиационные обогреватели типа БИС-10, БИС-15 в соответствии с инструкциями по их эксплуатации. Допускается использование других сушильных устройств, обеспечивающих необходимую степень сушки на заданную глубину.

3.6. Продолжительность сушки, подбираемая опытным путем, может колебаться от 8 до 48 ч в зависимости от толщины и формы конструкции, состава бетона, типа сушильного оборудования, температуры сушки, исходной температуры и влажности бетона и окружающей среды. Контроль и продолжительность сушки осуществляют на образцах-кернах или образцах, получаемых сколом на глубину до 15 мм. Процесс сушки считают законченным, если влажность образца, определенная по потере массы при прогреве при 110 °С, не будет превышать 1–1,5 %. Перед пропиткой высушенные бетонные поверхности должны быть охлаждены до температуры 30–35 °С, для чего их выдерживают при температуре 10–20 °С в течение 1–2 ч.

3.7. Для пропитки горизонтальных поверхностей, обращенных вверх, пропиточный состав (см.табл.2) наносят в 1–2 слоя поливом с последующим разравниванием кистью, после чего укрывают полиэтиленовой пленкой или металлическим щитом. Расход пропиточного состава и продолжительность пропитки в зависимости от глубины пропитки и состава

бетона принимают ориентировочно согласно табл.6.

Таблица 6. Расход пропиточного состава, глубина и продолжительность пропитки в зависимости от прочности бетона

| Марка бетона | Глубина пропитки, мм | Составы I и 2 | | Составы 3-5 | |
|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Расход, кг/м ² | Продолжительность пропитки, ч | Расход, кг/м ² | Продолжительность пропитки, ч |
| 50 | 5 | 1,0 | 0,15 | 1,0 | 0,3 |
| | 10 | 2,0 | 0,3 | 2,0 | 1,0 |
| | 15 | 3,0 | 0,6 | - | - |
| 100 | 5 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,6 |
| | 10 | 1,4 | 0,6 | - | - |
| | 15 | 1,9 | 1,2 | - | - |
| 200 | 5 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 1,0 |
| | 10 | 1,2 | 0,75 | - | - |
| | 15 | 1,7 | 1,5 | - | - |
| 300 | 5 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| | 10 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| | 15 | 1,5 | 2,0 | - | - |

3.8. Пропитку вертикальных и наклонных поверхностей осуществляют при помощи щитов, выполненных из жести или кровельного железа и имеющих размеры, соответствующие высуненному участку. Щит должен повторять профиль пропитываемой поверхности и крепиться к ней с зазором в 1-5 мм. По периметру зазор между щитом и бетонной поверхностью герметизируют пластилином, оконной замазкой, битумом, парафином и другими герметизирующими материалами. В верхней части зазор между щитом и поверхностью бетона должен иметь уширение для залива пропиточного состава. В зазор между щитом и бетонной поверхностью заливают пропиточный состав и выдерживают в течение времени, указанного в табл.6. По окончании пропитки избыток пропиточного состава сливают через специально предусмотренное отверстие в нижней части щита (во время пропитки оно должно быть закрыто пробкой).

3.9. По окончании процесса пропитки проводят полимеризацию пропиточного состава в поровом пространстве бетона.

Полимеризацию пропиточных составов, осуществляют с целью их

перевода из жидкого состояния в твердое. Составы I и 2, приведенные в табл.2, рассчитаны на проведение термокатализической реакции полимеризации при температуре 60–80 °С. Составы 3, 4 и 5 могут отверждаться при температуре 15–20 °С.

3.10. Процесс полимеризации составов I и 2 (см.табл.2) проводят, не снимая щитов, использованных для пропитки. После окончания процесса пропитки пропиточный состав полностью сливают в резервную емкость, а зазор между щитом и бетоном в течение 1–3 мин заполняют подогретой до 60–80 °С герметизирующей жидкостью, которая служит для равномерного прогрева пропитанной поверхности и предотвращения испарения мономера. Герметизирующие жидкости не должны быть летучими, токсичными и горючими. В качестве герметизирующих жидкостей рекомендуется использовать воду, глицерин, водные растворы солей и т.п.

Необходимо обеспечить свободный доступ герметизирующей жидкости к любой точке пропитанной поверхности.

3.11. После заполнения герметизирующей жидкостью зазора между щитом и пропитанным бетоном для проведения процесса полимеризации составов I и 2 поверхность щита дополнительно прогревают до 60–80 °С в течение 1–2 ч с помощью обогревателей, используемых при сумке бетона.

3.12. Процесс полимеризации составов 3–5 проводят при комнатной температуре. После окончания процесса пропитки в течение времени, указанного в табл.6, и удаления избытка пропиточного состава, щит оставляют в исходном положении на 0,5–1,5 ч для замедления испарения мономера, после чего щит демонтируют.

3.13. По окончании процесса полимеризации и демонтажа щита, использованного для пропитки, с поверхности бетона с помощью шпателя удаляют остатки герметизирующего материала, который может быть повторно использован в работе.

4. ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

4.1. Заделку трещин в бетонных и железобетонных конструкциях полимерными составами производят с целью предотвращения проникновения внутрь бетона агрессивных жидкостей, а также сохранения несущей способности конструкции на уровне, соответствующем началу ремонта. Определение пригодности конструкций для дальнейшей эксплуатации производят в соответствии с главой СНиП II-21-75 "Бетонные и железо-

"бетонные конструкции", а также "Руководством по обеспечению долго - вечности железобетонных конструкций предприятий черной металлургии при их реконструкции и восстановлении" (И., 1982).

4.2. Работа по заделке трещин полимерными составами рекомендуется начинать после стабилизации процесса трещинообразования, по достижении максимального раскрытия трещин. Для более полного заполнения трещин перед началом ремонтных работ рекомендуется небольшой (0,02-0,1 от разрушающей нагрузки) пригруз конструкции, который снимается через 6-10 ч после начала отверждения состава.

4.3. Подготовка трещины к заполнению ее полимерным составом (инъектированию) заключается в освобождении ее от воды, пыли, грязи и других посторонних включений; для этого используют металлические щетки, скребки, пескоструйные аппараты, а также продувку сжатым воздухом.

Сушку трещины производят горелками типа ГПС-15, паяльными лампами и другими нагревательными приборами, эксплуатация которых осуществляется согласно инструкциям на эти приборы.

4.4. Для заделки трещин используют полимерные составы, приведенные в табл.3 (они отверждаются при температуре выше 15 °C).

4.5. В зависимости от ширины раскрытия трещины, ее расположения (в горизонтальной, вертикальной или наклонной плоскости), а также состава, применяемого для инъектирования, может быть использован способ подачи состава в трещину самотеком или при помощи инъекционной установки. Выбор способа подачи состава приведен в табл.7.

Таблица 7. Способы подачи полимерных составов для заделки трещин

| # состава (по табл.3) | Ширина рас- крытия тре- щины, мм | Трещины, их расположе- ние | Способ по- дачи со- става | Жизнеспособ- ность соста- ва, мин |
|-----------------------------|--|---|---|---|
| I | 0,1-0,5 | Горизонтальные, вертикальные, наклонные, обращенные вверх | Самотеком | 10-20 |
| 2,3 | 0,25-1,0 | To же | To же | 20-30 |
| | 0,1-0,25 | | Инъектирующая установка, шприцы-инъекторы | |
| 4,5,6 | 0,20-1,5 | Горизонталь- ные, вертикал- ные, наклонные, обращенные вверх и вниз | To же | 30-50 |

4.6. Работы по инъектированию трещин рекомендуется проводить в соответствии с "Инструкцией по содержанию и ремонту балочных железобетонных мостов" (ВСН-1-69), "Рекомендациями по ремонту железо - бетонных конструкций полимерными составами на связующих ИКАС-З и ЛКС-1" (Вильнюс, 1973), "Рекомендациями по применению новых типов защитно-конструкционных полимеррастворов для реставрации и консервации памятников и исторических зданий из камня и бетона" (М., 1982).

4.7. Подачу составов I-3 (см.табл.3) в горизонтальные трещины, обращенные вверх, осуществляют проливом этого состава по всей длине трещины при помощи емкости типа масленки с оттянутым носиком. Если трещина является сквозной, необходимо ее нижнюю часть герметизировать, запаклевав ее одним из составов, приведенных в табл. 4, цементно-песчаным раствором, гипсом либо наклейкой полосок бумаги или ткани, расплавленным парафином, жидкостекольным, эпоксидным или другим kleem.

4.8. Подачу составов в вертикальные и наклонные трещины, обращенные вверх, а также в трещины, обращенные вниз, осуществляют с помощью специальных инъекторов, представляющих собой металлическую трубку с внутренним диаметром 5-10 мм, длиной 40-50 мм, на одном из концов которой приварена шайба диаметром 40-50 мм. Инъекторы приклеивают составами 2 или 4 (см.табл.4) на трещину через 20-100 см в зависимости от ширины раскрытия трещины, способа подачи полимерного состава, глубины и извилистости трещины, вязкости и жизнеспособности состава. Допускается использование конструкций инъекторов, а также kleящих составов для них, предлагаемых в документах, перечисленных в п.4.6 настоящих Рекомендаций. Инъекторы устанавливают в местах наибольшего раскрытия трещины.

4.9. После установки инъекторов и полного отверждения клея, которым они крепились, герметизируют трещину. Для составов, подаваемых самотеком, герметизацию трещин осуществляют способами, перечисленными в п.4.7 настоящих Рекомендаций. При использовании для подачи полимерного состава повышенного давления трещину между инъекторами заделяют путем наклеивания с помощью составов I-4 (см.табл.4) полосок стеклоткани шириной 30-50 мм. Инъектирование состава в трещину можно начинать через 2-3 ч после герметизации трещины.

4.10. Перед началом инъектирования проверяют проходимость воздуха через инъекторы, для чего один инъектор соединяют шлангом с системой подачи скатого воздуха (0,2-0,3 МПа) при закрытых пробками остальных инъекторах. Затем открывают последовательно по одному

инъектору. Воздух должен свободно проходить через каждый инъектор. Одновременно проверяют герметичность kleевых швов. При обнаружении утечек воздуха дефектные места дополнительно усиливают путем про克莱ивания полосок стеклоткани.

4.11. Для заполнения полимерными составами I-3 (см.табл.3) вертикальных и наклонных трещин нижний инъектор соединяют шлангом с воронкой, в которую подают состав. После появления состава из верхнего инъектора заполнение трещины прекращают. По мере появления состава в средних инъекторах к ним присоединяют питающий шланг, а нижележащий инъектор закрывают пробкой.

4.12. Составы 4-6 вводят в трещины при помощи инъецирующей установки, состоящей из герметичного бачка-сифона и компрессора. Инъецирование начинают при давлении 0,05-0,15 МПа, постепенно доводя его до 0,3-0,5 МПа. Подробное описание оборудования для инъекции приведено в инструкциях, упомянутых в п.4.6 настоящих Рекомендаций. Так же, как и в п.4.11 настоящих Рекомендаций, производят последовательное перемещение питающего шланга от нижнего инъектора к верхнему.

4.13. Продолжительность работы с приготовленным составом не должна превышать сроков его жизнеспособности (см.табл.7). По окончании работ все механизмы и приспособления должны быть промыты растворителем (ацетоном, толуолом или горячей водой с содой). После отверждения состава, заполняющего трещины, инъекторы и полосы герметизирующего материала удаляют.

4.14. Эксплуатация конструкций, в которых была проведена инъекция трещин полимерными составами, может быть начата через 24 ч после окончания работ. Температура воздуха в период твердения полимерраствора должна быть не ниже 15 °С. При температуре твердения выше 20 °С срок начала эксплуатации конструкции может быть сокращен до 20-15 ч.

5. ЗАДЕЛКА СКОЛОВ, РАКОВИН, ВЫБОИН

5.1. Заделку сколов, раковин, выбоин, поверхностных разрушений бетона на любую глубину, обнаженной арматуры, пустот в стыках сборных элементов и других подобных дефектов осуществляют с помощью полимеррастворов, состав которых приведен в табл.4.

5.2. Перед нанесением полимерраствора поверхность, подлежащая ремонту, должна быть очищена от рыхлых продуктов коррозии, а также

от окалины, пыли, грязи, масла, лакокрасочных материалов и других загрязнений в соответствии с требованиями ГОСТ 9025-74.

5.3. Очистку поверхности производят пескоструйным, дробеструйным или гидропескоструйным способами. При небольших объемах работ используют пневматические турбники, тарелки или металлические щетки. Перечень оборудования для очистки поверхности приведен в прил. I настоящих Рекомендаций. Лакокрасочные материалы и масляные загрязнения предварительно смывают органическими растворителями или моющими составами в соответствии с ГОСТ 9025-74. После механической очистки поверхность конструкции обеспыливают с помощью волосяных щеток или обдувом сжатым воздухом, пропущенным через маслоотделитель. Рекомендуется обдув горячим воздухом, позволяющий проводить одновременную сушку поверхности.

5.4. При невозможности полной очистки от ржавчины металлических закладных деталей и арматуры допускается использование преобразователей ржавчины (№ 3, П-ИТ Буванол, ВА-ОП2), которые наносят в два-три приема кистями с последующей выдержкой в течение 1-3 сут. Продукты взаимодействия преобразователя ржавчины смывают водой, а обработанный участок просушивают горячим воздухом.

5.5. Составы полимеррастворов для заделки дефектов приготавливают в соответствии с пп.2.7-2.II настоящих Рекомендаций непосредственно перед их нанесением на ремонтируемую поверхность. Жизнеспособность полимеррастворов составляет 20-30 мин, в течение этого времени они должны быть полностью переработаны.

5.6. Перед нанесением полимерраствора поверхность бетона покрывают грунтовочным составом № 6 (см.табл.4), который наносят кистью в количестве 0,1-0,2 кг/м². Покрытие грунтовочным составом выдерживают при комнатной температуре 0,5-1,5 ч, после чего наносят состав полимерраствора.

5.7. Высоковязкие полимеррастворы наносят на дефектный участок с помощью шпателя, а также другого инструмента, используемого в штукатурных работах. Уплотнение полимерраствора производят штыкованием.

5.8. При ремонте вертикальных поверхностей дефектное место после нанесения состава прижимают опалубкой (для удержания полимерраствора), покрытой с внутренней стороны полиэтиленовой пленкой. После отверждения полимерраствора опалубка удаляется.

5.9. Отверждение полимерраствора производят в течение 1-2 сут при температуре выше 10 °С. Не допускаются попадание влаги, растворителей, а также механические воздействия на полимерраствор в пери-

од его твердения.

5.10. Контроль качества нанесения полимерраствора осуществляют внешним осмотром отремонтированного участка, на котором не должно быть каверн, пустот, незаделанных мест, а также отслоений. Полноту отверждения проверяют через 1 сут после проведения ремонта, используя молоток Камкарова или Физделя. Прочность полимерраствора должна быть не ниже прочности, находящегося вблизи отремонтированного участка.

6. АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ПО БЕТОНУ

6.1. Антикоррозионные защитные покрытия наносят на поверхность бетона с целью защиты от агрессивного действия жидких и газообразных сред производства агаровых продуктов и других предприятий по переработке продуктов моря.

6.2. На предприятиях по переработке продуктов моря наибольшая степень агрессивного воздействия на строительные конструкции наблюдается на производствах получения агароида из филофоры.

Зоны, в которых возникает необходимость проведения защитных мероприятий с применением полимер растворов, приведены в табл.8.

Таблица 8. Агрессивные воздействия на строительные конструкции промзданий агарового производства

| Зона воздействия | Вид агрессивного воздействия |
|------------------------|---|
| Диффузорный цех: | |
| I этаж | Пары воды, повышенная температура, обильное увлажнение, вода на полу |
| II этаж | Влажность |
| III этаж | Обильное увлажнение, разливы отвара, пары воды, щелочь, пары йода, пары варочной смеси, проливы варочной смеси на пол, $t = 35-40^{\circ}\text{C}$. |
| Смесительное отделение | Пары варочной смеси |
| Фильтропрессовое | Повышенная влажность (98-100 %), обильное увлажнение моющим раствором с включением угольной пыли и варочной смеси, обильное пароизделение, проливы на пол |
| Сушильное отделение | Повышенная температура ($t = 40-56^{\circ}\text{C}$), обильное увлажнение и пароизделение из полисахаридов |

6.3. Выбор состава защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций в зависимости от вида агрессивного воздействия производится по табл.8 и 9.

Таблица 9. Применение защитных покрытий в различных зонах воздействия агрессивных сред

| Зона воздействия | № состава по табл.5 | Примечание |
|---------------------------|---------------------|--|
| Диффузорный цех | I,2,4,5,8,9 | Составы I,2,3,4,7 могут быть использованы для крепления метлахской плитки при облицовке больших площадей полов |
| | 2-I0 | |
| | I-9 | |
| Смесительное отделение | I,2,5,7,9 | |
| Фильтрпрессовое отделение | I,2,4,5-8 | |
| Сушильное отделение | I,2,8,9 | |

6.4. Приготовление составов защитных покрытий осуществляют в соответствии с пп.2.7-2.II настоящих Рекомендаций. Подготовку поверхности перед нанесением покрытия проводят в соответствии с пп.5.2-5.4 настоящих Рекомендаций.

6.5. Защитные покрытия наносят вручную с помощью шпателя и линьки, а также механизмами для высоковязких мастик и шпатлевок типа СО-24А, СО-123, СО-72. После окончания работ все инструменты и механизмы промывают растворителями или горячей водой с содой.

6.6. Процесс отверждения покрытий осуществляют в течение 24 ч при температуре 10-20 °C, не допуская их механических повреждений, а также увлажнения и загрязнений.

6.7. Контроль качества покрытия включает осмотр внешнего вида, измерение толщины и проверку сплошности. При внешнем осмотре устанавливают наличие несплошностей покрытия, неровностей, пузырей и т.п. Контроль толщины покрытия производят толщиномерами типа ИПП-1, МТА-2, ИМТ-2. Сплошность покрытий контролируют прибором типа ЛКД-1. Обнаруженные дефектные участки в покрытии снимают и покрывают новым слоем полимерраствора.

7. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. К работам с компонентами полимеррастворов и по обслуживанию оборудования для осуществления процесса сушки, пропитки, поли-

меризации и приготовления полимерных составов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и сдавшие экзамены на знание правил работ с полимеррастворами и оборудованием для их приготовления и нанесения.

7.2. При организации работ с полимеррастворами правила техники безопасности устанавливаются в соответствии с указаниями главы СНиП III-4-79 "Техника безопасности в строительстве", а также в требованиями ГОСТов и ТУ на компоненты составов.

7.3. Производственные помещения должны быть оборудованы противопожарными средствами (водопровод, углекислотные огнетушители, ящики с песком и др.) в соответствии с требованиями главы СНиП II-A.5-70 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений".

7.4. Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей 3-5-кратный обмен воздуха. Кроме того, аппараты, в которых проводят приготовление полимер растворов, а также пропитку и полимеризацию, оборудуются местными отсосами.

7.5. В производственных помещениях периодически (по графику) отбирают пробы воздуха для определения концентрации паров основных компонентов пропиточных составов, которая для рабочих зон не должна превышать предельно допустимую, $\text{мг}/\text{м}^3$:

| | |
|--|------|
| для метилметакрилата | 10; |
| " гидроперекиси изопропилбензола | 1; |
| " ацетона | 200; |
| " дифенилолпропана | 5; |
| " гексаметилендиамина | 1; |
| " эпихлоргидрина | 1; |
| " дибутилфталата | 0,5; |
| " толуола | 50; |
| " ксиола | 50. |

7.6. Обслуживающий персонал, занимающийся приготовлением и переработкой полимеррастворов, должен быть обеспечен спецодеждой из плотной ткани, спецобувью, защитными очками или масками, брезентовыми и резиновыми рукавицами.

7.7. На рабочих местах, где проводят работы с полимерными композициями, должна быть аптечка, в которой по согласованию с врачом должны находиться медикаменты для оказания первой помощи. В случае

отравления летучими компонентами полимерных составов (головокружение, тошнота) следует немедленно выйти на свежий воздух и обратиться к врачу. При попадании компонентов состава на кожу следует промыть это место теплой водой с мылом. При попадании компонентов составов на слизистую оболочку глаз необходимо немедленно промыть ее обильным количеством воды и обратиться к врачу.

7.8. Лица, занятые на работах с полимеррастворами, должны ежегодно проходить медицинский осмотр с регистрацией по установленной форме. Лица, страдающие кожными и аллергическими заболеваниями (бронхиальная астма, вазомоторный насморк, крапивница, дерматит и т.п.), а также хроническими заболеваниями слизистых оболочек глаз, к работе с материалами, перечисленными в разд.2 настоящих Рекомендаций, не допускаются.

7.9. Компоненты полимеррастворов хранят в соответствии с требованиями, изложенными в ГОСТ и ТУ на эти материалы. Инициаторы полимеризации рекомендуется хранить в светонепроницаемых герметичных ёмкостях отдельно от смол и мономеров. Мономеры и растворители, являющиеся легковоспламеняющимися веществами, хранят в плотно закупоренных металлических бочках в огнестойких складах и погребах при температуре не выше 15 °С.

7.10. В производственных помещениях и местах хранения компонентов составов категорически запрещается курить, пользоваться источниками огня или искр, проводить электро- и газосварочные работы. Электрооборудование отделений приготовления и переработки полимеррастворов должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении.

7.11. При дозировке компонентов категорически запрещается смешивать одновременно инициатор и ускоритель твердения, реакция взаимодействия которых сопровождается воспламенением.

7.12. В рабочих помещениях следует вывесить инструкции по технике безопасности и противопожарному режиму с указанием обязанностей персонала в случае возникновения пожара.

Приложение I

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ

Таблица I0

| Тип и марка оборудования | Производительность, м ² /ч | Рабочее давление, МПа | Расход воздуха, м ³ /ч | Масса, кг | Мощность двигателя, кВт |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Пескодробеструйные аппараты и установки: | | | | | |
| ПА-60 | 2-8 | 0,3 | 60 | 87 | - |
| ПА-140 | 4-10 | 0,6 | 140 | 110 | - |
| Беспыльный аппарат ПБА-1-65 | 2 | 0,5 | 0,9-1,6 | 3 | - |
| Беспыльная дробеструйная установка БДУ-Э2 | 4-8 | 0,5-0,7 | 400 | 260 | - |
| Облегченный дробеструйный аппарат | 2-10 | 0,4-0,6 | 5-6 | 60 | - |
| Двухкамерный дробеструйный аппарат 334-М | - | 0,6 | 4,2 | 750 | 18,5 |
| Гидропескоструйный аппарат "Автомат" типа 452 | 8-12 | 26-55 | - | 560-700 | 18-40 |
| Пневматические турбинки с шариками Малаховского | 3,5 | 0,5-0,6 | - | 4,4 | 0,37 |
| Пневматический вибрационный инструмент с ротационным двигателем: | | | | | |
| ПМ-6 | - | - | 0,8 | 3,0 | 0,37 |
| ЭП-1099 | - | - | 0,5 | 2,25 | 0,37 |
| ШР-2 | - | - | 1,7 | 6,7 | 1,0 |
| И-44А | - | - | 1,8 | 4,75 | 1,0 |

Приложение 2

ФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

а) Контроль свойств жидких материалов

Форма I

| Наименование материала | Завод-изгото- товитель, ГОСТ или ТУ | Номер партии и дата изго- тования | Дата испытаний | Внешний вид | Плотность, г/см ³ | Заключение о пригодно- сти к ис- пользова- нию | Фамилия ли- ца, прово- дившего испытания |
|------------------------|--|--------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|---|---|
|------------------------|--|--------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|---|---|

б) Контроль свойств твердых материалов

Форма 2

| Наиме- нова- ние мате- риала | Завод- изго- трови- тель или наиме- нова- ние карьера | Номер партии | Дата испы- тания и дата изго- това- ления | Внеш- ний вид | На- сып- ная плот- ность, г/см ³ | Уде- льная пове- рхность, см ² /г | Гранулометрический состав фрак- ций, мм | Заклю- чение о при- год- ности | Фамилия лица, прово- дившего испыта- ния |
|--|---|-----------------|---|---------------------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10 | | |

в) Контроль приготовления полимеррастворов

Форма 3

| Номер замеса | Дата и номер контрольного листка лаборатории | Загрузка исходных материалов, кг/м ³ | | | | | | | Фамилия ответственного по приготовлению данной партии полимерраствора | Результат проверки точности дозировки исходной композиции | Фамилия лица, проводившего проверку приготовления полимерраствора |
|--------------|--|---|-----------------------------|--------------|---------|-------------|-----------|------------|---|---|---|
| | | полимерное связующее | пластификатор (модификатор) | растворитель | пигмент | наполнитель | инициатор | ускоритель | | | |
| | | | | | | | | | | | |

г) Контроль свойств полимерраствора в неотверженном состоянии

Форма 4

| Вид полимерраствора | Дата испытания состава | Номер партии | Вязкость, П | Плотность, г/см ³ | Заключение о качестве полимерраствора | Фамилия лица, проводившего испытания |
|---------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | |

26

д) Контроль качества подготовки обрабатываемой поверхности

Форма 5

| Номер участка поверхности | Дата осмотра поверхности | Фамилия лица, ответственного за подготовку поверхности | Результаты осмотра поверхности | Заключение о пригодности поверхности к нанесению полимерраствора | Фамилия лица, выполнявшего осмотр поверхности |
|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--|---|
|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--|---|

е) Контроль качества защитного покрытия на основе полимеррастворов

Форма 6

Вид полимерраствора _____

| Номер участка поверхности | Дата контроля | Результат внешнего осмотра | Прочность сцепления (наличие отслоений) | Заключение о приемке покрытия | Фамилия лица, выполнившего контроль |
|---------------------------|---------------|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
|---------------------------|---------------|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| Предисловие | 3 |
| I. Общие положения | 4 |
| 2. Материалы для приготовления полимер растворов | 5 |
| 3. Пропитка бетонных конструкций полимерными составами ... | II |
| 4. Заделка трещин в железобетонных конструкциях | I4 |
| 5. Заделка сколов, раковин, выбоин | I7 |
| 6. Антикоррозионные покрытия по бетону | I9 |
| 7. Основные правила по технике безопасности | 20 |
| Приложение I. Характеристика оборудования для очистки по- верхности | 23 |
| Приложение 2. Формы технической документации по контролю качества работ | 24 |

Рекомендации по применению полимеррастворов для ремонта
строительных конструкций предприятий по переработке
продуктов моря

Отдел научно-технической информации НИИЖБ
109389, Москва, 2-я Институтская ул., д.6

Редактор Т.А.Кириллова

Л- 92589 Подписано в печать 21/XII-83 г. Заказ № 50
Формат 60x84/16 Усл.кр.-отт.1,7 Т-300 экз. Цена 25 коп.

Типография ПЭМ ВНИИС Госстроя СССР
121471, Москва, Можайское шоссе, д.25