



ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ПЛЕТЕНЫЕ ИЗ ДРАНИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ОСТ 56-39-80

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Москва

РАЗРАБОТАН Всесоюзным государственным проектно-изыскательским институтом «Союзгипролесхоз»

Директор института В. А. Николаюк

Зав. лабораторией стандартизации В. А. Шкунов

Руководитель темы Е. И. Бусарова

Исполнители А. Т. Спицына, О. Б. Меньшикова

ВНЕСЕН Всесоюзным государственным проектно-изыскательским институтом «Союзгипролесхоз»

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением науки и внедрения передового опыта Государственного комитета СССР по лесному хозяйству

СОГЛАСОВАН с Министерством торговли СССР

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству

ВВЕДЕН В ДЕЯНИЕ ПРИКАЗОМ Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 18 января 1980 г. № 11

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ**ИЗДЕЛИЯ ПЛЕТЕНЫЕ ИЗ ДРАНИ****ОСТ 56-39-80****Технические условия****Взамен**

ТУ 56 РСФСР 21—76
 ТУ 475—59—74
 ТУ 411—117—73
 ТУ 1—75
 ТУ 456—1071—72
 ТУ 465—275—72
 ТУ 428—25
 РСТ Эст. ССР 189—23
 РСТ Латв. ССР 91—71

Приказом Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 18 января 1980 г. № 11 срок введения установлен с 01.07. 1980 г. до 01.07. 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на плетеные изделия из драны хозяйственно-бытового и подарочного назначения.

I. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

I.1. К изделиям плетеным из драны хозяйственно-бытового назначения относятся корзины, короба и другая тара, предназначенная для сбора, переноса и транспортирования овощей, фруктов, грибов, ягод, для вещей домашнего обихода и других целей.

1.2. Корзины плетеные из драны изготавливают следующих типов и размеров, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Тип корзин	Размер, мм						
	кузова			ручки			
	длина	ширина (по верху)	высота	диаметр	верхний	нижний	длина
Тип А (квадратный кузов с однной ручкой)	230—250	230—250	220—240				300—350 20—25
Тип Б (прямоугольный кузов с однной ручкой)	160—240 250—260 270—300 310—360 380—400 410—450 460—600	120—190 170—200 130—150 200—270 230—400 260—420 300—320	80—140 200—220 120—240 100—250 160—270 200—250 240—270				300—350 20—25 450—480 25—35
Тип В (прямоугольный кузов с двумя ручками)	300—650	300—500	200—450				250—270 30—35

Продолжение табл. 1

Тип корзин	Размеры, мм							
	кузова			ручки				
	длина	ширина (по верху)	высота	диаметр	верхний	нижний	длина	диаметр
Тип Д (прямоугольный кузов с крышкой)	300—320 250—280	300—320 230—210	170—190 370—380					
Тип Е (конусообразные)			360 310 305	375 335 270	302×304 265—250 225—205			

1.2.1. По соглашению сторон допускается изготовление корзин других типов, форм, размеров.

1.3. К изделиям плетеным из драны подарочного назначения относятся художественно оформленные цветочные корзины, сумочки, шкатулки, коврики, сувениры и др. изделия.

1.4. Виды, типы, размеры плетенных изделий из драны подарочного назначения не регламентируются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Плетенные изделия из драны должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по техническим описаниям, рабочим чертежам, образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке по ГОСТ 15.002—78.

2.2. Корзины из драны изготавливают из древесины хвойных пород по ГОСТ 9163—72, лиственных пород по ГОСТ 9162—71 и отходов древесины хвойных и лиственных пород, хорошо поддающихся раскалыванию или лущению.

2.2.1. Допускается изготовление плетенных изделий из драны в сочетании с другими материалами: лозой, рогозом, древесной стружкой, древесными пластишами, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами, фанерой, соломой, синтетическими материалами и др.

2.2.2. Применение синтетических материалов, имеющих соприкосновение с пищевыми продуктами, должно быть согласовано с органами здравоохранения.

2.3. Дрань для плетения изделий хозяйственно-бытового назначения должна иметь размеры, указанные в табл. 2.

Таблица 2

Параметр	Размер, мм	Допускаемое отклонение, мм
Длина	от 500,0 и более	±10
Ширина	от 25,0 до 80,0	±2,0
Толщина	от 0,5 до 2,0	±0,2

Примечания. 1. В одном изделии ширина драны должна быть одинаковой.

2. В одном изделии толщина драны должна быть одинаковой.

2.4. Параметры и размеры драны для плетеных изделий подарочного назначения не регламентируются.

2.5. В дране, пред назначенной для плетеных изделий, не допускаются пороки древесины, превышающие установленные в табл. 3.

Таблица 3

Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140—71	Нормы пороков
Сучки здоровые, сросшиеся, просмоленные, мм	До 5 не учитываются
Наклон волокон, %	Диаметром до 10 не более 2 шт. на каждые 500 мм длины драны
Заболившие грибные, окраски, химические краски	Допускаются отклонения волокон от продольной оси до 7 Допускаются в виде отдельных пятен и полос

2.6. На плетеных изделиях не должно быть вмятин, сколов, отщепов, пятен.

2.7. Дрань для изготовления плетеных изделий должна быть гибкой и подобрана по цвету и тону.

2.8. Изделия плетеные из драны выпускаются натурального цвета, отбеленные, частично окрашенные, окрашенные, лакированные, без отделки, с отделкой выжиганием и др.

2.8.1. Окраска изделий должна быть без отставания, пятен, потеков.

2.9. Метод плетения изделия должен соответствовать образцу, чертежу или рисунку (квадратные, ромбические и др. виды переплетения).

2.10. При плетении изделий смыкание драны в рядах должно быть равномерным, не допускаются отверстия более 5×5 мм, если это не предусмотрено художественной композицией изделия.

2.11. Плетеные изделия из драны по конструкции изготавливают: бескаркасные, каркасные, комбинированные.

2.11.1. Каркас плетеных изделий должен состоять из отдельных стоек.

2.11.2. Концы стоеч каркаса не должны выступать наружу, не заплетенные концы должны быть подрезаны вровень с плоскостью или кромкой изделия.

2.11.3. В кромке изделия концы драны должны быть заправлены внутрь, подрезания заподлицо, тщательно закреплены.

2.11.4. Верхняя кромка изделия должна быть окантована.

2.11.5. Окантовку для плетеных изделий из драны хозяйствственно-бытового назначения изготавливают из следующих материалов: утолщенной драны в 2—3 слоя, шириной 20—30 мм для изделий длиной до 300 мм, шириной 40—50 мм для изделий более 300 мм, кроме того окантовку изготавливают из лущеного ивового прута, бересты и др. материалов.

2.12. Ручки на плетенных изделиях (корзинах и др.) должны быть прочно прикреплены и иметь одинаковую толщину (без утолщений и заостренных концов).

2.12.1. Ручки должны располагаться на изделии симметрично, за исключением изделий, где предусмотрено асимметричное расположение художественной композицией.

2.12.2. Сопротивление ручек на вырывание должно соответствовать назначению плетенных изделий в пределах от 0,5 до 50,0 кг.

2.13. Окантовку и ручки изделий крепят к корпусу гвоздями по ГОСТ 4034—63 или проволокой термически необработанной по ГОСТ 3282—74.

2.14. При изготовлении плетенных изделий из драны не допускаются дефекты производственного характера:

неравномерность высоты изделия размером:

до 300 мм не более ± 5 мм;

свыше 300 мм не более ± 10 мм;

непараллельность сторон прямоугольных на каждые 100 мм не более 2 мм;

неравномерная конусность изделия относительно оси симметрии 2 мм на каждые 150 мм стороны изделия; но не более 20 на изделие.

2.15. Изделия плетенные из драны должны быть устойчивы на горизонтальной поверхности, кроме изделий, где качание предусмотрено функциональным назначением.

2.16. Шероховатость поверхности драны должна соответствовать Rz пах 320 мкм по ГОСТ 7016—75.

2.17. Влажность готовых изделий не должна превышать 18% абс.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Плетеные изделия из драны должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя по ГОСТ 15.001-73.

3.2. Изделия плетеные из драны предъявляются к приемке партиями. Партией считается любое количество изделий, оформленное одним сопроводительным документом.

Размер партии устанавливают по соглашению сторон.

3.3. При приемно-сдаточной проверке качества, партию корзин подвергают наружному осмотру и от нее отбирают образцы для поштучного осмотра в количестве 5% от партии, но не менее 10 шт.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов проверки, хотя бы по одному из показателей производят повторную проверку удвоенного количества образцов, взятых из той же партии и распространяют на всю партию.

Результаты повторной проверки являются окончательными.

3.5. Каждая партия корзин должна сопровождаться документом с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;

наименования изделия;

розничной цены;

даты или номера документа;

штампа ОТК;

номера партии;

количества корзин в штуках;

обозначения настоящего стандарта.

3.6. Проверку размеров изделий производят линейкой по ГОСТ 427-75.

3.7. Для определения предельной нагрузки на дно изделия кладут соответствующий груз. Корзины подвешивают за ручки и выдерживают под нагрузкой в течение 10 мин.

После испытания изделия не должны иметь поломок и видимых на глаз повреждений.

3.8. Влажность готовых изделий определяется электровлагометром или по ГОСТ 16588-79.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. К каждому изделию прикрепляется ярлык или прочно приклеивается этикетка, на которой указывают:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

наименование изделия;

розничную цену;

дату изготовления;

штамп ОТК;

обозначение настоящего стандарта.

Штамп на ярлыке или этикетке должен быть нанесен четко, несмываемой краской.

4.2. Корзины связывают пачками проволокой по ГОСТ 3282-74 или шпагатом ОСТ 81-91-75.

Примечание. По соглашению сторон упаковывают в обрешетки дощатые, допускаются другие виды упаковок.

4.3. Изделия из драны транспортируют любым видом транспорта, с условием предохранения их от механических повреждений и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

4.4. Изделия из драны хранят в сухих помещениях с относительной влажностью 65% на расстоянии не менее 1 м от отопительного прибора.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий плетеных из драны требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий — 6 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Группа К-23

изменение №1

ОСТ 56-39-80 "Изделия плетеные из
цвани. Технические условия".

Приказом / распоряжением/ Государственного комитета СССР
по лесному хозяйству

от 18.06.1985г. № 94 срок введения установлен
с 01.07 1985г.

Под изменением стандарта поставить код: ОКД 96 9791 0100

Пункт 2.12.2 изменить в новой редакции: " 2.12.2. Предприятие
изготовитель определяет предельные нагрузки плетеных изделий
в зависимости от их назначения и размеров.

Для корзин сопротивление ручек на вырывание должно быть
следующее: для тарных, шириной от 460 до 600 мм, не менее 50 кг; для
хозяйственных, шириной от 270 до 400 мм, не менее 25кг; для
подарочных, шириной от 150 до 200 мм, не менее 3кг."

Пункт 2.13. Дополнить словами: "Допускаются другие способы
крепления ручек, которые не снижают прочности изделия".

Пункт 2.16. Заменить ссылку: ГОСТ 7016-75 на ГОСТ 7016-82.

Срок действия стандарта продлить до 01.07.90г.

Зам. директора института
"Союзпролесхоз"
Зав. лабораторией
стандартизации
Ответственный исполнитель

В.Т.Николаенко

Г.М.Н.С.А.С.

В.А.Шкуров
А.Т.Спицына

Запечатано в конвертке и разошле
ОСТ 56-33-80

стр.	отдел связи с организациями Гослесхоза РСФСР	номер пакета	номер чистой
6	3	3021304	302-304

ОСТ 56-33-80

Издание официальное

Технический редактор Ю. Л. Кружков
Корректор Т. В. Куценко

Сдано в набор 22.07.80

Бумага типогр.

Усл.-печ. л. 0.75

Подп. в печ. 8.08.80

Печать высокая

Тираж 20 000 экз.

Формат 60×90^{1/16}

Уч.-изд. л. 0.5

Заказ 316

Бесплатно

Центральное бюро научно-технической информации Гослесхоза СССР
113093, Москва, Б. Серпуховская, 24, т. 236-35-59
Типография ЦБНТИлесхоза, 119048, Москва, 1-й Шаболовский пер., 8