

---

**ОДМ 218.7.005-2008**

**ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ**

---



**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТОДУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
УСТОЙЧИВОСТИ К СТАРЕНИЮ ВЯЗКИХ  
НЕФТЯНЫХ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ**

---

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО  
(РОСАВТОДОР)**

**Москва 2009**

---

**ОДМ 218.7.005-2008**

**ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ**

---

Утверждены распоряжением  
Росавтодора  
от 20.10.2008 г. №438-р

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТОДУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
УСТОЙЧИВОСТИ К СТАРЕНИЮ ВЯЗКИХ  
НЕФТЯНЫХ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ**

---

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО  
(РОСАВТОДОР)**

**Москва 2009**

## **Предисловие**

- 1. РАЗРАБОТАН:** Московским автомобильно-дорожным институтом (Государственным техническим университетом).
- 2. ВНЕСЕН:** Управлением строительства и проектирования автомобильных дорог.
- 3. ИЗДАН:** на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 20.10.2008 г. № 438-р.
- 4. ИМЕЕТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.**

Метод основан на EN 12607-1 Bitumen and bituminous binders – Determination of the resistance to hardening under the influence of heat and air – Part 1: RTFOT method и EN 12607-3 Bitumen and bituminous binders – Determination of the resistance to hardening under the influence of heat and air – Part 3: RFT method.

## **Раздел 1. Область применения**

Настоящий отраслевой методический документ распространяется на вязкие дорожные нефтяные битумы (далее битумы), предназначенные в качестве вяжущего материала при строительстве, реконструкции и ремонте дорожных и аэродромных покрытий.

Настоящий отраслевой методический документ устанавливает метод определения эффекта совместного влияния высокой температуры и воздуха на битум при вращении его в виде тонкой пленки, воспроизводящего процесс старения, которому подвергается битум во время приготовления асфальтобетонной смеси.

## **Раздел 2. Нормативные ссылки**

В настоящем отраслевом методическом документе использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 859-2001 Медь. Марки.

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

## **Часть I Метод RTFOT**

### **Раздел 3. Аппаратура**

а) Климатическая камера с системой контроля подачи воздуха, внутренние размеры которой:


- высота  $(340 \pm 15)$  мм,
- длина  $(405 \pm 15)$  мм,
- ширина  $(445 \pm 15)$  мм.

Камера имеет двойные стенки и дверцу с двойным термоустойчивым стеклянным окном с размерами:

- высота  $(215 \pm 15)$  мм,
- длина  $(320 \pm 15)$  мм.

Камера снабжена отверстиями для забора воздуха и выпуска горячих газов. Площадь воздухозаборников  $(15 \pm 1)$  см<sup>2</sup>, площадь выпускных отверстий  $(10 \pm 1)$  см<sup>2</sup>.

Конструкция камеры дает возможность производить циркуляцию воздуха вдоль боковых стенок на расстоянии  $(38 \pm 3)$  мм от нагревательного элемента.




*Размеры указаны в миллиметрах*

*Рис. а 1. Схема климатической камеры:*

*1 – верхние отверстия; 2 – термометр; 3 – регулятор*

Внутри климатической камеры установлен в вертикальном положении алюминиевый барабан (рис. а 2) диаметром  $(300 \pm 10)$  мм. Горизонтальная ось барабана расположена на расстоянии  $(160 \pm 10)$  мм от дна камеры. Передняя сторона барабана располагается на расстоянии  $(110 \pm 5)$  мм от задней внутренней стенки барабана. Барабан имеет соответствующие отверстия, каждое из которых диаметром  $(66,7 \pm 1,0)$  мм, и зажимы для прочного закрепления восьми стеклянных контейнеров в горизонтальном положении. Скорость вращения барабана  $(15,0 \pm 0,2)$  об/мин.

Сверху на равном расстоянии от боковых стенок климатической камеры на расстоянии  $(150 \pm 5)$  мм от передней стенки установлен вентилятор диаметром  $(135 \pm 5)$  мм и шириной  $(75 \pm 5)$  мм, приводимый в движение внешним мотором с частотой вращения  $(1725 \pm 100)$  об/мин. Вентилятор снабжен выходным отверстием диаметром  $(1,0 \pm 0,1)$  мм, соединенным с медной трубкой длиной  $(7,60 \pm 0,05)$  м и внешним диаметром  $(8,0 \pm 0,1)$  мм (медь по ГОСТ 859). Трубка изогнута и уложена на дне камеры. Отверстие трубки находится на расстоянии от 5 до 10 мм от отверстия в контейнере.



*Размеры указаны в миллиметрах*

**Рис. а 2 . Схема барабана:**

**1 — климатическая камера; 2 — контейнер; 3 — термометр;  
4 — инжектор; 5 — медная трубка; 6 — алюминиевый диск барабана;  
7 — пружинные зажимы; 8 — отверстия, расположенные на окружности  
диаметром  $(200 \pm 5)$  мм; 9 — винты, расположенные под углом  $90^\circ$  на  
окружности диаметром  $(280 \pm 2)$  мм; 10 — распор с внешним диаметром  
 $(12 \pm 1)$  мм и внутренним диаметром  $(6,5 \pm 1,0)$  мм**

**Примечание.** Для осушения воздуха может быть использован хлористый кальций или другой осушитель.

Климатическая камера оборудована термостатом, способным поддерживать постоянную температуру с точностью  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ .

Температура внутри камеры измеряется термометром, установленным, как показано на рис. а 1 и а 2.


б) Расходомер, способный поддерживать постоянную скорость движения потока воздуха  $(4000 \pm 200)$  мл/мин при соответствующих температуре и давлении.

в) Термометр ртутный стержневой с диапазоном температур от  $100$  до  $200^\circ\text{C}$ , ценой деления  $0,5^\circ\text{C}$ , внешним диаметром стержня от  $5,5$  до  $7,0$  мм.

Допускается вместо ртутных стержневых термометров использовать другие температурные измерительные приборы, соответствующие приведенным требованиям.

г) Стеклоанный контейнер, изготовленный из термостойкого стекла, размеры которого указаны на рис. г 1.

**Примечание.** Допускается использование контейнера со съемной стеклянной пробкой. Все указанные размеры должны быть соблюдены.



**Размеры указаны в миллиметрах**  
**Рис. 2 1. Контейнер**

- д) дополнительное оборудование:
- сито с металлической сеткой № 07 по ГОСТ 6613 или другие сита с аналогичными размерами сетки;
  - стакан фарфоровый или металлический для расплавления битума;
  - палочка стеклянная или металлическая для перемешивания битума;
  - весы лабораторные с точностью до  $\pm 10$  мг;
  - эксикатор по ГОСТ 25336.

#### **Раздел 4. Подготовка к испытанию**

а) Образец битума нагревают до подвижного состояния, при наличии влаги его обезвоживают путем нагрева до температуры на  $80-100^{\circ}\text{C}$  выше температуры размягчения, но не выше  $160^{\circ}\text{C}$  при осторожном перемешивании, избегая местных перегревов. Время нагревания битума при указанных условиях не должно превышать 30 мин.

Обезвоженный и расплавленный до подвижного состояния битум процеживают через металлическое сито и наливают в контейнер

для испытания. Затем нагревают пробу в контейнере с неплотно закрытой крышкой до температуры на  $10^{\circ}\text{C}$  ниже температуры испытания.

б) Определяют начальные характеристики битума: пенетрацию при  $25^{\circ}\text{C}$   $P_1$  по [1] и температуру размягчения  $T_1$  по [2].

## Раздел 5. Проведение испытания

а) Предварительно нагревают климатическую камеру до температуры  $(163\pm 1)^{\circ}\text{C}$ .

б) Контейнеры взвешивают с погрешностью  $\pm 0,01$  г и затем наливают  $(35,0\pm 0,5)$  г в каждый контейнер. Число контейнеров должно быть достаточным для выполнения всех запланированных испытаний.

в) Для определения процентного изменения массы необходимо отметить два контейнера с испытуемым образцом и охладить их в эксикаторе до температуры  $(25\pm 10)^{\circ}\text{C}$  в течение 1 ч. Затем контейнеры взвешивают с погрешностью  $\pm 0,01$  г.

**П р и м е ч а н и е.** Допускается использовать другие устройства для охлаждения контейнеров, предохраняющие пробы испытуемого битума от пыли.

г) Размещают контейнеры с испытуемыми образцами в предварительно нагретую до температуры испытания климатическую камеру с вращающимся вентилятором. Необходимо заполнить все пустые ячейки барабана пустыми контейнерами. Испытание проводят с частотой вращения барабана  $(15,0\pm 0,2)$  об/мин и при движении воздуха со скоростью  $(4000\pm 200)$  мл/мин. Время испытания  $(75\pm 1)$  мин с того времени, как в камере установится температура  $(163\pm 1)^{\circ}\text{C}$ . Время достижения заданной температуры не должно превышать 15 мин, в противном случае испытание прерывают. Во время испытания климатическую камеру нельзя открывать.

д) После испытания два отмеченных контейнера охлаждают в эксикаторе до температуры  $(25\pm 10)^{\circ}\text{C}$ . Затем контейнеры взвешивают с погрешностью  $\pm 0,01$  г.

е) Содержимое других контейнеров сразу выливают в одну емкость и перемешивают до однородной массы. Затем проводят испытания в соответствии с [1] (пенетрация при  $25^{\circ}\text{C}$   $P_2$ ) и [2] (температура размягчения  $T_2$ ), избегая повторного нагревания образца.

## Раздел 6. Обработка результатов

а) Вычисляют процентное изменение пенетрации  $\Delta P$ , определенной при температуре 25°C по формуле (1)

$$\Delta P = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100. \quad (1)$$

б) Вычисляют изменение температуры размягчения  $\Delta T$  по формуле (2)

$$\Delta T = T_2 - T_1. \quad (2)$$

в) Вычисляют процентное изменение масс для первого отмеченного контейнера  $\Delta_M^1$  по формуле (3.1)

$$\Delta_M^1 = \frac{m^1 - m_1^1}{m^1} \cdot 100 \quad (3.1)$$

и для второго отмеченного контейнера  $\Delta_M^2$  по формуле (3.2)

$$\Delta_M^2 = \frac{m^2 - m_1^2}{m^2} \cdot 100, \quad (3.2)$$

где  $m$  – масса пробы до прогрева в камере, г;

$m_1$  – масса пробы после прогрева в камере, г.

Процент изменения масс выражается как среднее арифметическое значение двух определений с погрешностью  $\pm 0,01$  %.

г) Сходимость метода

Два результата испытания, полученные одним исполнителем на одной и той же пробе битума, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает значения, указанного в таблице 1.

д) Воспроизводимость метода

Два результата испытания, полученные в разных лабораториях, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает значения, указанного в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика	Сходимость	Воспроизводимость
Изменение массы, % более 0,3 менее 0,8	0,15 0,15	0,20 0,20
Изменение пенетрации при 25 °С, %	7	10
Изменение температуры размягчения, °С	1,5	2,0

## Часть II Метод RFT

### Раздел 7. Аппаратура

а) Вращающийся испаритель со скоростью вращения  $(20 \pm 5)$  об/мин, применяемый вместе с колбой объемом 1000 мл с круглым основанием с углом конусности 29/32.

б) Прибор регулирования плавной подачи воздуха со скоростью подачи воздуха  $(500 \pm 10)$  мл/мин при температуре  $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ .


**Примечание.** Воздух может быть заменен инертным газом (например, азотом) для отщепления продуктов реакции окисления.

в) Расходомер, способный измерять расход воздушного потока при скорости  $(500 \pm 5)$  мл/мин.

г) Термометр ртутный стержневой с диапазоном температур от 30 до  $200^\circ\text{C}$ , ценой деления  $0,5^\circ\text{C}$ , внешним диаметром стержня от 6 до 8 мм.

Допускается вместо ртутных стержневых термометров использовать другие температурные измерительные приборы, соответствующие приведенным требованиям.

д) Стекланный входной воздухопровод длиной  $(400 \pm 5)$  мм и внутренним диаметром  $(7 \pm 1)$  мм, установленный вдоль оси вращения колбы (рис. д 1).



*Размеры указаны в миллиметрах*

**Рис. д 1. Вид колбы во время вращения**

е) Компрессор или пневматический цилиндр, оснащенный редукционным клапаном.

ж) Термостатическая управляемая масляная ванна, отрегулированная до температуры  $(165 \pm 1)^\circ\text{C}$ .

з) Термошкаф с поддержанием температуры не менее  $120^\circ\text{C}$ .

и) Дополнительное оборудование:

- сито с металлической сеткой № 07 по ГОСТ 6613 или другие сита с аналогичными размерами сетки;

- стакан фарфоровый или металлический для расплавления битума;

- палочка стеклянная или металлическая для перемешивания битума;

- весы лабораторные с точностью до 10 мг.

## **Раздел 8. Подготовка к испытанию**

а) Образец битума нагревают до подвижного состояния, при наличии влаги его обезвоживают путем нагрева до температуры на  $80-100^\circ\text{C}$  выше температуры размягчения, но не выше  $160^\circ\text{C}$  при осторожном перемешивании, избегая местных перегревов. Время нагревания битума при указанных условиях не должно превышать 30 мин.

Масса пробы  $(100 \pm 1)$  г. Если данного количества битума недостаточно для определения необходимых характеристик, то

рекомендуется дополнительно взять пробу материала такой же массы и провести испытание еще раз.

Обезвоженный и расплавленный до подвижного состояния битум процеживают через металлическое сито и наливают в колбу для испытания.

б) Определяют начальные характеристики битума: пенетрацию при  $25^{\circ}\text{C}$   $P_1$  по [1] и температуру размягчения  $T_1$  по [2].

## Раздел 9. Проведение испытания

Взвешенную пробу битума охлаждают в эксикаторе до температуры  $(23\pm 5)^{\circ}\text{C}$  и снова взвешивают с погрешностью 0,05 г.

Нагревают масляную ванну до температуры испытания  $(165\pm 1)^{\circ}\text{C}$  и устанавливают колбу с пробой в ванну с осью вращения колбы под углом  $45^{\circ}$  к нормали (см. рис. д 1), полностью погрузив в жидкость ванны. Затем вставляют трубку стеклянного входного воздухопровода вдоль оси вращения колбы с зазором  $(40\pm 2)$  мм между нижним концом трубки и основанием.

Нагревают пробу при вращении колбы со скоростью  $(20\pm 5)$  об/мин. После первых  $(10\pm 1)$  минут включают подачу воздуха с расходом  $(500\pm 10)$  мл/мин. При этом необходимо поддерживать температуру подачи сжатого воздуха  $(23\pm 5)^{\circ}\text{C}$ , чтобы в течение испытания температура жидкости в ванне оставалась постоянной.

Через  $(150\pm 1)$  минут со времени начала подачи воздуха выключают вращающийся механизм и подачу сжатого воздуха и вынимают колбу из ванны. Когда колба достаточно остынет, ее протирают тканью для удаления масла с поверхности. Сразу помещают колбу в термошкаф с температурой  $(110\pm 5)^{\circ}\text{C}$  и выдерживают в течение  $(30\pm 1)$  мин.

Охлаждают колбу в эксикаторе до температуры  $(23\pm 5)^{\circ}\text{C}$  в течение  $(90\pm 5)$  мин и взвешивают с погрешностью  $\pm 0,05$  г.

**Примечание.** Допускается использовать другие устройства для охлаждения колбы, предохраняющие испытуемый битум от пыли.

Нагревают колбу до температуры на  $80-90^{\circ}\text{C}$  выше температуры размягчения, и содержимое колбы разливают для проведения необходимых испытаний: в соответствии с [1] (пенетрация при  $25^{\circ}\text{C}$   $P_2$ ) и [2] (температура размягчения  $T_2$ ), избегая повторного нагревания образца.

## Раздел 10. Обработка результатов

а) Вычисляют процентное изменение пенетрации  $\Delta P$ , определенной при температуре 25°C по формуле (4)

$$\Delta P = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100. \quad (4)$$

б) Вычисляют изменение температуры размягчения  $\Delta T$  по формуле (5)

$$\Delta T = T_2 - T_1. \quad (5)$$

в) Вычисляют процентное изменение массы пробы  $\Delta m$  по формуле (6)

$$\Delta m = \frac{m - m_1}{m} \cdot 100, \quad (6)$$

где  $m$  – масса пробы до испытания, г;

$m_1$  – масса пробы после испытания, г.

Процент изменения масс выражается как среднее арифметическое значение двух определений с погрешностью  $\pm 0,01$  %.

г) Сходимость метода

Два результата испытания, полученные одним исполнителем на одной и той же пробе битума, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает значения, указанного в таблице 2.

д) Воспроизводимость метода

Два результата испытания, полученные в разных лабораториях, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает значения, указанного в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

Характеристика	Сходимость	Воспроизводимость
Изменение массы, %:		
более 0,3	0,15	0,20
менее 0,8	0,15	0,20
Изменение пенетрации при 25 °С, %	7	10
Изменение температуры размягчения, °С	1,5	2,0

## **Раздел 11. Протокол испытания**

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

- марку испытуемого битума;
- ссылку на нормативный документ, по которому проводилось испытание;
- сведения об используемых средствах измерения и другой аппаратуре;
- температуру испытания;
- результат испытания;
- дату испытания.

## **Библиография**

**[1].** ОДМ 218.7.002-2008 Рекомендации по определению глубины проникания иглы для вязких нефтяных дорожных битумов.

**[2].** ОДМ 218.7.004-2008 Рекомендации по определению температуры размягчения вязких нефтяных дорожных битумов по кольцу и шару.

---

**Ключевые слова:** битумы нефтяные дорожные, устойчивость к старению, климатическая камера, масляная ванна

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Область применения .....	3
Раздел 2. Нормативные ссылки .....	3
Часть I Метод RTFOT .....	3
Раздел 3. Аппаратура .....	3
Раздел 4. Подготовка к испытанию .....	6
Раздел 5. Проведение испытания .....	7
Раздел 6. Обработка результатов .....	8
Часть II Метод RFT .....	9
Раздел 7. Аппаратура .....	9
Раздел 8. Подготовка к испытанию .....	10
Раздел 9. Проведение испытания .....	11
Раздел 10. Обработка результатов .....	12
Раздел 11. Протокол испытания .....	13
Библиография .....	14
Ключевые слова .....	15

---

Подписано в печать 28. 05.2009 г. Формат бумаги 60x84 1/16.  
Уч.-изд.л.0,96. Печ.л.1,05. Тираж 400. Изд. № 1008. Ризография №505

---

**Адрес ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР»:**  
**129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1**  
**Тел.: (495) 747-9100, 747-9105, тел./факс: 747-9113**  
**E-mail: [avtodor@owc.ru](mailto:avtodor@owc.ru)**  
**Сайт: [www.informavtodor.ru](http://www.informavtodor.ru)**