

**Министерство нефтяной промышленности
Институт "Гипровостокнефть"**

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ЗАСТЫВАНИЯ ПАРАФИНОВЫХ НЕФТЕЙ.
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

РД – 39 – 3 – 812 – 82

1982

Министерство нефтяной промышленности

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель Министра
Игревский
В.И.Игревский

20 декабря 1982 г.

Методика определения температуры застывания
парафиновых нефтей. Релогические свойства

РД - 39 - 3 - 812-82

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН :

Государственным институтом по просектированию и исследовательским
работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

Директор института

Уса

Б.П.Усачёв

Ответственный исполнитель:

Заведующий лабораторией сбора и
транспорта нефти и газа, к.т.н.

Дегтярёв

В.Н.Дегтярёв

СОГЛАСОВАНО :

Зам.директора института ЕНИИСПТнефть
по научной работе, к.т.н.

Смирнов

В.П.Смирнов

Начальник Технического управления

Байдиков

Ю.Н.Байдиков

Главный инженер Глаэгтранснефти

Галюк
письмо 16.12.82
№00-5-113/3628
от 3.11.82г.

Е.Х.Галюк

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Методика определения температуры застывания
парафиновых нефтей. Реологические свойства

РД - 39 - 3 - 812 - 82

Вводится взамен "Временной методики
определения температуры застывания
нефтей и нефтепродуктов"

Приказом министерства нефтяной промышленности
от 1 июня 1983 года № 284

Срок введения установлен
с 01.06.83 г.

Срок действия до

Методика определения температуры застывания парафиновых
нефтей позволяет определить один из реологических параметров
нефти – температуру застывания.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Температурой застывания нефти называется температура,
при которой поверхность нефти (мениск) в условиях опыта сдвигает-
ся по нижней образующей пробирки на 1 мм от своего первоначаль-
ного положения.

1.2. Метод предназначен для определения температуры засты-
вания парафиновых нефтей.

1.3. Метод применяется при приемочных испытаниях в научно-
исследовательских институтах, нефтедобывающих и нефтетранспорт-
ных организациях Министерства нефтяной промышленности.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

2.1. При проведении определения применяется следующая аппаратура (рис.1):

пробирка химическая со сферическим дном; высота пробирки 160 ± 10 мм; внутренний диаметр 20 ± 1 мм; на наружной боковой поверхности пробирки на расстоянии 30 мм от ее дна должна быть сделана несмываемая водой кольцевая метка - (1);
 пробирка-муфта со сферическим дном; высота пробирки 130 ± 10 мм; внутренний диаметр 40 ± 2 мм - (2);
 сосуд для охладительной смеси цилиндрической формы высотой не менее 160 мм и внутренним диаметром 120 мм - (3);
 термометр ртутный (ГОСТ 400-80) для определения температуры застывания нефти выше минус 30°C , выверенный и снабженный свидетельством, или термометр толуоловый (ГОСТ 400-80) для определения температуры застывания нефти ниже минус 30°C - (4);
 термометры для измерения температуры в сосуде с охладительной смесью и в бане с соответствующей градуировкой шкалы - (5);
 штативы с держателями для пробирки, пробирки-муфты и термометров - (6);
 баня водяная - (7).

2.2. Для анализа необходимы следующие реактивы и материалы:

вода и лед - для температур выше 0°C ;
 соль поваренная и лед мелкоистолченный или снег - для температур от 0 до минус 20°C ;
 спирт этиловый регенерированный по ГОСТ 4448-71 и твердая углекислота или другие охладительные смеси - для температур ниже минус 20°C (возможно также применение любых холодильных устройств, позволяющих создать необходимую температуру).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Нефть, в случае наличия в ней свободной воды, обезвоживают отстоем. Температуру высоковязкой нефти перед отстоем доводят до температуры, не превышающей температуру застывания более чем на 5°C , и тщательно размешивают.

3.2. Нефть наливают в сухую чистую химическую пробирку на высоту 30 мм, т.е. до метки, так, чтобы она не растекалась по стенкам пробирки, и вставляют термометр с таким расчетом, чтобы ртутный шарик его находился в середине нефти.

3.3. Температуру в сосуде для охладительной смеси доводят до 0°C . В случае, если проведение испытания начинается с п.4.2 или 4.3, смесь в сосуде охлаждается соответственно до минус 10°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$) или минус 20°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$).

3.4. Пробирку с нефтью и термометром помещают в сосуд с охладительной смесью и выдерживают в ней до тех пор, пока нефть не примет температуру смеси (см.рис.1а).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Пробирку с нефтью и термометром, охлажденную до 0°C , выдерживают при этой температуре 20 минут. Затем пробирку вставляют в пробирку-муфту так, чтобы их стенки не соприкасались. Муфту закрепляют в штативе под углом 45° (см.рис.1б) и помещают в водянную баню с температурой 10°C . Эту разность температур ($T = 10^{\circ}\text{C}$) поддерживают в процессе опыта по мере повышения температуры нефти. Температуру, при которой поверхность нефти (мениск) сдвинется по нижней образующей пробирки на 1 мм от своего первоначального положения, принимают за температуру застывания.




Рис. I Схема прибора для определения температуры застывания нефтей и нефтепродуктов.

4.2. Если при 0°C мениск нефти при наклоне пробирки на угол 45° сдвигается быстрее, чем за минуту, пробирку с нефтью охлаждают до минус 10°C и выдерживают при этой температуре 20 минут. Затем пробирку в муфте (в которую предварительно заливают $0,5 - 1 \text{ см}^3$ серной кислоты или олеума) помещают под углом 45° в водяную баню с температурой 5°C . Температура 5°C в бане поддерживается до тех пор, пока температура нефти не достигнет минус 5°C . После этого температура в бане повышается в соответствии с температурой нефти, с соблюдением разности температур в 10°C . За температуру застывания нефти принимают температуру, при которой поверхность нефти сдвинется по нижней образующей пробирки на 1 мм.

4.3. В случае, если нефть является подвижной при минус 10°C , то пробирку с нефтью охлаждают до минус 20°C и выдерживают при этой температуре 20 минут. Затем пробирку с муфтой помещают в водяную баню, где в процессе опыта поддерживают постоянную температуру 5°C . За температуру застывания нефти принимают температуру, при которой поверхность нефти по нижней образующей пробирки сдвигается на 1 мм.

4.4. Для случая, когда нефть является подвижной при минус 20°C , пробирку с нефтью охлаждают до минус 40°C и выдерживают при этой температуре 20 минут. Затем пробирку вставляют в муфту, закрепляют в штативе под углом 45° и помещают в водяную баню с температурой 5°C , которую поддерживают постоянной в течение всего опыта. За температуру застывания принимают температуру, при которой поверхность нефти по нижней образующей пробирки сдвинется на 1 мм.

4.5. Для нефти, которые подвижны при минус 40°C , точного определения температуры застывания не производят, последняя

фиксируется как температура ниже минус 40⁰С.

4.6. Если неизвестно приблизительное значение температуры застывания нефти, по данному способу оно находится методом последовательных приближений к искомому значению (т.е. опыт начинается с п.4.1).

Если известен интервал, в котором находится температура застывания исследуемой нефти, то опыт начинается соответственно с пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

4.7. Расхождение значений температуры застывания при параллельных определениях по предлагаемому способу не превышает 1⁰С.

Ответственный за выпуск ОНМ.

Институт "Гипровостокнефть",
Заказ № 812, тираж 60экз.