

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ. УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН.
ВЫБОР РЕЖИМОВ АЛТИРОВАНИЯ ПО ДОЛГОВЕЧНОСТИ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

РД 50-412-83

**Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1984**

РАЗРАБОТАНЫ Министерством Гражданской авиации, Государственным комитетом СССР по стандартам, Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Дубинин Г. Н., Гурашев В. Н. (руководители темы), Соколов В. С., Киселев А. В., Харинова Н. А.

ВНЕСЕНЫ Министерством гражданской авиации

Член коллегии министерства Жильцов П. Д.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 1 июля 1983 г. № 2900

УДК 621.793.6:001.4

РУКОВОДЯЩИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Надежность в технике. Упрочнение деталей машин.

Выбор режимов алитирования по долговечности.

Общие требования

РД

50-412-83

Введены впервые

Утверждены Постановлением Госстандарта от 1 июля 1983 г. № 2900, срок введения установлен с 1 июля 1984 г.

Методические указания распространяются на изделия, изготовленные из сталей и никелевых сплавов различного назначения, и устанавливают методы упрочнения поверхности изделий с помощью диффузионного алитирования.

В методических указаниях рассматриваются способы диффузионного алитирования в порошковых смесях, в ваннах с расплавленным алюминием, металлизацией и методом окраски с последующим диффузионным отжигом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Алитирование — один из видов химико-термической обработки, заключающийся в диффузионном насыщении поверхности изделий алюминием (общие принципы алитирования приводятся в справочном приложении 1).

1.2. При диффузионном алитировании достигается высокая концентрация алюминия на поверхности изделий от 9 до 70 % *;

прочная связь диффузионного слоя с металлом основы;
равномерное покрытие всех частей поверхности изделий;
толщина диффузионного слоя от 0,02 до 2,5 мм;
увеличение размеров изделий от 0,01 до 0,5 мм;
поверхностная твердость до 700 HV.

1.3. Алитирование при оптимальном содержании алюминия в поверхностном слое придает изделию особые физико-химические и механические свойства, позволяющие повысить надежность изделий работающих в условиях.

окисления при высоких температурах (до 1200 °C);

* Здесь состав приводится в % по массе

изотермического окисления до 1100 °C;
 циклического окисления до 1000 °C;
 коррозии в морской воде и 20 %-ном растворе серной кислоты;
 износа, эрозии и кавитации;
 схватывания рабочих поверхностей машин при высоких температурах;
 знакопеременных нагрузок;
 ползучести при высоких температурах;
 термических ударов.

1.4. Алитированию подвергаются изделия (из стали, никелевых сплавов) любой формы, позволяющей осуществить контакт с алитирующей средой.

1.5. Шероховатость поверхности изделий после алитирования остается неизменной или несколько уменьшается.

1.6. Сравнительные характеристики методов алитирования в порошковых смесях, в ваннах с расплавленным алюминием, металлизации и методом окраски с последующим высокотемпературным отжигом, приводятся в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительные характеристики методов алитирования

Метод	Преимущества	Недостатки	Форма изделия, подвергаемого алитированию
В порошковых смесях	<p>Возможность получения диффузионных слоев с широким диапазоном концентрации Al (9—70 %)</p> <p>Равномерный по толщине диффузионный слой</p> <p>Стабильный процесс</p> <p>Хорошее сцепление диффузионного слоя с основой</p> <p>Возможность алитирования изделий практически любой конфигурации</p>	<p>Высокая температура (800—1050 °C) и длительность процесса</p> <p>Сложность предохранения определенных поверхностей от насыщения</p> <p>Засорение каналов изделий насыщающей смесью</p> <p>Сносительно высокая трудоемкость и стоимость процесса, сложность его механизации</p>	Изделия сложных форм мелкосерийного и единичного производства
В ваннах с расплавленным алюминием	<p>Невысокая температура (700—800 °C) и малая длительность (1—15 мин) процесса</p> <p>Низкая трудоемкость и стоимость процесса</p>	<p>Низкая стойкость тиглей</p> <p>Налипание расплава и окисной пленки на поверхность изделий</p>	Изделия простых форм во всех видах производства

Метод	Преимущества	Недостатки	Форма изделия, подвергаемого алитированию
Металлизация с последующим высокотемпературным отжигом	<p>Высокая однородность получаемых покрытий, точное регулирование их толщины</p> <p>Возможность непрерывного ведения процесса насыщения</p> <p>Относительная простота проведения процесса</p> <p>Избирательное алитирование отдельных поверхностей</p>	<p>Частичное растворение в ванне обрабатываемых изделий</p> <p>В некоторых случаях недостаточное сцепление напыленного слоя с изделием</p> <p>Наличие окислов в диффузионном слое.</p> <p>Пористость напыленного слоя</p>	<p>Изделия любых форм, не имеющие внутренних полостей, в мелкосерийном и единичном производстве</p>
Нанесение красок с последующим высокотемпературным отжигом	<p>Простота проведения процесса</p> <p>Избирательное алитирование отдельных поверхностей</p>	<p>Неравномерность распределения краски по поверхности, приводящее к неравномерности толщины диффузионного слоя</p>	<p>Изделия любых форм, не имеющие внутренних полостей, в мелкосерийном и единичном производстве</p>

2. СТАЛИ И СПЛАВЫ ДЛЯ АЛИТИРОВАНИЯ

2.1. Выбор алитируемой стали и сплава определяется назначением изделия, конкретными условиями его эксплуатации, целью, с которой проводится процесс поверхностного диффузионного насыщения.


2.2. Алитированию подвергают углеродистые, легированные стали, а также сплавы на никелевой основе.

2.3. Толщина диффузионного слоя при алитировании зависит от химического состава стали и сплава. Влияние легирующих элементов и углерода на толщину слоя приведено на черт. 1.

2.4. Работоспособность изделий (в том числе поверхности) достигается оптимальными технологическими режимами алитирования и термической обработкой изделий до и после алитирования. Режимы предварительной термической обработки для некоторых сталей и сплавов приводятся в справочном приложении 2.

2.5. В случае, когда работоспособность изделия зависит от величины зерна, следует использовать стали или сплавы, легированные (микролегированные) элементами, препятствующими росту зерна при нагреве (например, титаном, ванадием, редкоземельными элементами).

Влияние углерода (а) и легирующих элементов (б) на толщину алитированного слоя для армко-железа (алитирование в порошках при 950 °С, 6 ч)



Черт. 1


3. ВЫБОР МЕТОДОВ И ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННЫХ РЕЖИМОВ АЛИТИРОВАНИЯ ПО ДОЛГОВЕЧНОСТИ

3.1. Необходимая долговечность изделий при эксплуатации достигается при оптимальной толщине и структуре диффузионного слоя в сочетании с необходимым уровнем физико-механических характеристик материала основы. Оптимальная толщина и структура диффузионного слоя стали или сплава зависит от метода и температурно-временных режимов алитирования. Физико-механические характеристики материала зависят от режимов термической обработки.

Принципиальная схема выбора методов, параметров алитирования в зависимости от заданной долговечности изделий приведена на черт. 2.

3.2. При выборе методов и температурно-временных режимов алитирования производят:

**Схема выбора методов, параметров алитирования
по долговечности**



Черт. 2

анализ существующих зависимостей между долговечностью, толщиной, структурой алитированного слоя для материала изделий или близкого ему по химическому составу, для различных методов алитирования,

экспериментальное апробирование выбранных методов и режимов алитирования на контрольных образцах (изделиях);

алитирование опытной партии изделий.

3.3. Исходные режимы и методы алитирования выбирают по справочным материалам или на основании данных, приведенных в справочном приложении 3.

3.3.1. Методы алитирования выбирают в зависимости от требований долговечности изделий, объема производства, техники безопасности и экономики. Некоторые справочные данные приведены в табл. 1.

3.3.2. Для выбранного метода алитирования на контрольных образцах (изделиях), изготовленных из стали (сплава), заданного состава и имеющих одинаковую с изделиями шероховатость, определяют температурно-временные зависимости толщины и структуры диффузационного слоя.

3.4. Связь между толщиной (структурой) слоя и долговечностью устанавливают экспериментальным путем на изделиях или контрольных образцах, изготовленных из одной и той же марки стали (сплава), имеющих одну и ту же шероховатость поверхности и прошедших одинаковую термическую обработку (в одной среде).

3.4.1. Конфигурация и размеры контрольных образцов должны отражать наиболее характерные конструктивные особенности изделия

3.4.2. Испытания на долговечность проводят в условиях, близких к эксплуатационным. Количество образцов должно быть достаточным для установления надежной корреляции между изучаемыми характеристиками.


3.4.3. Характерные зависимости изменения долговечности изделий от толщины алитированного слоя схематично показаны на черт. 3.

3.4.4. За оптимальную толщину алитированного слоя принимается такая, при незначительном изменении которой долговечность изделия (контрольных образцов) практически остается постоянной и остается выше уровня заданной долговечности (на черт. 1—5 справочного приложения 3 приведены экспериментальные зависимости). В случае, когда уровень заданной долговечности не достигается, меняют методы алитирования или материал изделия.

3.5. По выбранным режимам проводят алитирование опытной партии изделий, на которой проводят оценку их долговечности. При наличии надежной корреляции допускается производить оценку долговечности по коосвенным признакам (толщина алитированного слоя, твердость поверхностная, микро- и макроструктура и др.). При положительных результатах испытаний оформля-

ется технологическая карта, и процесс внедряется в производство.

Схема выбора оптимальной долговечности



Черт. 3

3.6. В производстве заданную долговечность изделий обеспечивают стабильностью и качеством технологического процесса алитирования при ведении систематического контроля параметров качества.

4. АЛИТИРОВАНИЕ В ПОРОШКАХ

4.1. Алитирование с применением порошковой смеси проводят по одному из вариантов технологии:

с применением контейнера с плавким затвором, который обеспечивает герметизацию реакционного пространства и позволяет производить нагрев при алитировании в обычных термических печах;

с применением контейнера без плавкого затвора при использовании специальных печей, где для защиты от окисления алитирующей смеси и изделий применяются инертные атмосфера (например, продукты диссоциации природного газа, аргон и др.).

4.2. Для алитирования используют порошки, состав которых приводится в табл. 2.

П р и м е ч а н и е. Допускается использование и других составов смесей, прошедших промышленное апробирование.

Таблица 2
Составы порошковых смесей для диффузионного алитирования

Номер смеси	Компоненты	Химическое обозначение	Содержание, % (масса)	Номер ИТД на компоненты
1	Алюминий Окись алюминия Хлористый аммоний	Al Al ₂ O ₃ NH ₄ Cl	50,0 49,0 1,0	ГССТ 297—79Е ГОСТ 8136—76 ГОСТ 2210—73
2	Ферроалюминий Окись алюминия Хлористый аммоний	FeAl Al ₂ O ₃ NH ₄ Cl	50,0 49,0 1,0	АМТУ-325—52 ГОСТ 8136—76 ГОСТ 2210—73
3	Ферроалюминий Окись алюминия Хлористый аммоний	FeAl Al ₂ O ₃ NH ₄ Cl	79,5 20,0 0,5	АМТУ-325—52 ГОСТ 8136—76 ГОСТ 2210—73
4	Ферроалюминий Окись алюминия Хлористый аммоний	FeAl Al ₂ O ₃ NH ₄ Cl	60,0 39,5 (39,0) 0,5 (1,0)	АМТУ-325—52 ГОСТ 8136—76 ГОСТ 2210—73
5	Ферроалюминий Хлористый аммоний	FeAl NH ₄ Cl	98,0 2,0	АМТУ-325—52 ГОСТ 2210—73

Примечания:

1. В скобках указано варьирование компонентов.
2. Допускается вместо хлористого аммония применять йодистый аммоний (ГОСТ 3764—75).

4.3. Технологический процесс алитирования состоит из:
приготовления порошковой смеси;
подготовки изделий;
загрузки изделий в контейнер;
проведения процесса;
выгрузки и очистки изделий;
термической обработки (при необходимости);
контроля качества.

4.4. Компоненты, входящие в смеси для алитирования, измельчают (например, в шаровых мельницах) до размеров частиц 150—600 мкм. Посторонние примеси (бумага, дерево, металлические частицы и др.) в смесях, подготовленных для проведения процесса, не допускаются.

4.5. Перед употреблением хлористый аммоний просушивают при температуре 130—150 °С в течение 1,5—2 ч с последующим охлаждением на воздухе. При хранении хлористого аммония более 5 сут операцию просушки повторяют. Окись алюминия прокаливают при температуре 600—700 °С в течение 2—3 ч.

4.6. Подготовленные компоненты смеси взвешивают на технических весах (с точностью 0,5 %) в соотношениях, приведен-

ных в табл. 2, затем тщательно перемешивают до получения однородной массы, которую помещают в контейнер и прокаливают в течение 2—3 ч при температуре выбранного режима. После этого смесь пригодна для алитирования. При спекании частиц смеси ее дополнительно измельчают.

4.7. При алитировании происходит ослабление активности смеси, поэтому для стабилизации процесса необходимо в отработанную смесь добавлять свежей.

Приложение При алитировании в смеси 98 % FeAl и 2 % NH₄Cl при 1050 °C в течение 24 ч обеднение смеси алюминием составляет 8,5—9 %, поэтому при последующем алитировании необходимо в смесь добавлять 20 % свежей смеси. Для алигирования при 950—1000 °C в течение 6—10 ч достаточно добавлять 10—15 % свежей смеси, а при 860 °C в течение 10 ч алигирование может производиться многократно без освежения, с добавкой только 0,5—1,0 % NH₄Cl.

4.8. Алитированию подвергают изделия, имеющие сухую, чистую обезжиренную поверхность без следов окисления. При наличии окислений и загрязнений изделия подвергают очистке электрокорундом № 12—16 или в специальных растворителях. Перед упаковкой в контейнер изделия необходимо обезжирить согласно ГОСТ 9.047—75.

4.9. Для алитирования используют контейнеры двух типов: с плавким и без плавкого затвора (п. 4.1). В качестве примера на черт. 1—4 приложения 4 приведены различные варианты контейнеров для алитирования.

4.9.1. Размеры и форму контейнеров подбирают в соответствии с размерами изделий, подвергаемых алитированию, и нагревательных устройств. Контейнеры с плавким затвором изготавливают из жаростойких сталей или сплавов (например, 20Х23Н18). При применении контейнера без плавкого затвора в качестве материала контейнера могут использоваться и низколегированные стали. Контейнер, особенно при повторных употреблениях, контролируют на отсутствие повреждений.

4.9.2. Для герметизации внутренней части контейнера плавкий затвор собирают в следующей последовательности:

засыпают в желоб плавкого затвора кварцевый песок (ГОСТ 22551—77) на $\frac{2}{3}$ высоты;

уставливают крышку контейнера, утопив ее в песок;

засыпают на 20—30 мм в образующуюся щель между крышкой контейнера и желобом размельченную натрийсиликатную глыбу (ГОСТ 13079—81) с размером частиц меньшим, чем ширина щели между крышкой и желобом контейнера.

Крышку контейнера фиксируют в рабочем положении (например, прутком-фиксатором через проушины).

4.10. В одном контейнере можно алитировать как одно, так и несколько изделий (партий). Изделия с большими линейными размерами (например, шток, труба и др.) алитируют в вертикальном положении с использованием специальных приспособ-

лений. Приспособления для определенной ориентации изделий в контейнере используют и в других случаях.

4.11. При загрузке изделий в контейнер и засыпкой их рабочей смесью соблюдают следующие требования:

расстояние между дном контейнера и изделием не менее 30 мм;

расстояние между изделиями или изделиями и стенками контейнера не менее 15 мм;

расстояние между крышкой контейнера и изделиями не менее 50 мм;

смесь в контейнере слегка утрамбовывают;

время с момента загрузки и до начала алитирования не должно превышать 24 ч.

4.12. Для контроля процесса алитирования в контейнер помещают контрольные образцы (2—3 шт.), располагая их в различных зонах контейнера. Контрольные образцы изготавливают из той же марки стали, той же плавки и подвергают той же предварительной термической обработке, что и изделие. В отдельных случаях допускается изготавливать контрольные образцы из стали другой плавки.

4.13. Нагревательные печи для алитирования должны:

обеспечивать нагрев изделий в контейнере до 1200 °C;

иметь равномерное температурное поле в объеме садки ± 10 °C;

иметь систему автоматического регулирования для поддержания заданной температуры в период проведения процесса с точностью ± 10 °C;

иметь вытяжную вентиляцию в соответствии с действующими санитарными нормами;

иметь устройства, обеспечивающие постоянный состав защитной атмосферы в период проведения алитирования.

4.14. Контейнер (или несколько контейнеров) с плавким затвором помещают в печь, нагретую до 200—300 °C. Скорость нагрева контейнера с изделиями в интервале 300—600 °C не более 100 °C в час, далее нагрев производят с максимальной скоростью до заданной температуры. Продолжительность выдержки контейнера в печи исчисляют с момента прогрева контейнера до требуемой температуры.

4.15. Охлаждение контейнера производят с печью до температуры не выше 500 °C, затем на спокойном воздухе. Контейнер с изделиями, для которых после алитирования не требуется высокая точность по размерам, допускается охлаждать на воздухе с температурой 800 °C.

4.16. При использовании контейнеров без плавкого затвора алитирование проводят в печах с защитной атмосферой (эндогаз, аргон) при избыточном давлении или при герметизации рабочего пространства печи.

4.16.1. Контейнер без плавкого затвора помещают в печь, нагретую не выше 300 °C, затем ее герметизируют и подключают

систему создания в печи защитной атмосферы (например, продукты диссоциации природного газа, аргон и др.). После установления в объеме печи стабильной защитной атмосферы производят нагрев контейнера со скоростью 75—100 °С в час до температуры рабочего режима. Охлаждение контейнера производят с печью до температуры не более 300 °С.

4.17. Разборку контейнера производят после его остывания до комнатной температуры, но не позднее 24 ч с момента достижения температуры 100 °С. Необходимо обратить внимание на то, чтобы посторонние компоненты (например, натросиликатная глыба) не попали в рабочий порошок. Содержимое контейнера выгружают в специальный поддон или другое устройство. Вынутые из контейнера изделия очищают от порошка, промывают в теплом содовом растворе, а затем просушивают.

4.18. Внешними признаками нормально прошедшего процесса алитирования являются:

гладкое зеркало застывшей натросиликатной глыбы в затворе контейнера с плавким затвором;

рассыпчатость смеси и ее светло-серый цвет;

отсутствие значительного налипания частиц порошка на поверхность изделий;

светло-серый цвет алитированной поверхности изделий.

4.19. По окончании процесса алитирования рабочую смесь высыпают в герметически закрываемую тару. Если перед следующим потреблением смесь окажется влажной (хлористый аммоний гигроскопичен), то ее просушивают при температуре 150—250 °С, а затем при необходимости измельчают.

5. АЛИТИРОВАНИЕ В ВАННАХ С РАСПЛАВЛЕННЫМ АЛЮМИНИЕМ

5.1 Алитирование проводят в ваннах в расплаве алюминия или его сплавов при температурах 700—850 °С в течение от нескольких секунд до десятков минут в зависимости от состава стали или сплава, необходимой толщины и структуры диффузионного слоя.

5.2. Технологическое оборудование для алитирования в ваннах следующее:

печь-ванна;

система автоматики и устройств для контроля и поддержания температуры;

приспособления для загрузки (выгрузки) изделий;

приспособления для очистки поверхности изделий от алюминия.

5.3. Технологический процесс алитирования изделий в ваннах с расплавленным алюминием состоит из следующих операций:

приготовление ванны;

подготовка поверхности;

загрузка изделий;

проведение процесса алитирования;

выгрузка изделий из ванны и их очистка;
термическая обработка (при необходимости);
контроль качества.

5.3.1. Приготовление ванны для алитирования осуществляется в следующей последовательности. В тигель загружают флюс (составы флюса приведены в табл. 3) и нагревают до температуры 900—950 °С (для обезвоживания флюса). Затем небольшими порциями в расплав флюса добавляют алюминий (А99). Толщину флюса 6—10 мм поддерживают постоянно в течение всего процесса. Для предотвращения разъедания изделий при алитировании в жидкий алюминий вводят 3—9 % железа (по массе) в виде проволоки или стружки. Для поддержания концентрации железа на определенном уровне проводят химический анализ состава ванны каждый раз перед алитированием новой партии изделий.

Таблица 3
Составы флюсов для алитирования в ваннах с расплавленным алюминием

Содержание (масса), %						
NaCl	KCl	Na ₃ AlF ₆	ZnCl ₂	AlF ₃	LiCl	NaF
35	35	10	20	—	—	—
35	47	12	—	6	—	—
39	51	10	—	—	—	—
40	40	10	—	10	—	—
44	56	—	—	—	—	—
50	50	—	—	—	—	—
—	47	—	10	—	38	5

5.3.2. Насыщающую способность ванны периодически оценивают по контрольным образцам.

5.3.3. Тигли для ванн жидкостного алитирования изготавливают из графита, магнезита или шамота.

5.3.4. Алитированию подвергают изделия после механической обработки, имеющие чистую, сухую, обезжиренную поверхность без следов окисления. В случае, когда подготовка поверхности производится заранее, для защиты изделий от окисления применяют: нанесение металлических покрытий (медь, олово и др.); пассивирование поверхности (азотной кислотой, хромовым ангидридом); нанесение флюсов.

5.3.5. Изделия и контрольные образцы перед погружением в ванну укрепляют на специальных приспособлениях, обеспечивающих надежную фиксацию и полный контакт поверхности изделий с расплавом.

5.3.6. Процесс алитирования проводят по заданным температурно-временным параметрам. Температура расплава поддерживается автоматически с точностью $\pm 10^{\circ}\text{C}$.

5.3.7. При выгрузке изделий из ванны для устранения налипания расплава на поверхность изделия их встряхивают, подвергают вибрации или врашают в слое флюса, а затем обдувают поверхность сильной струей воздуха (азота, аргона).

5.3.8. После проведения насыщения изделия промывают в горячей воде и просушивают, после чего они проходят термическую обработку при необходимости.

6. АЛИТИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МЕТАЛЛИЗАЦИИ

6.1 Алитирование методом металлизации заключается в напылении на рабочие части изделия алюминия (например, электродуговым способом) с последующим высокотемпературным отжигом.

6.2. Технологический процесс алитаирования изделий методом металлизации состоит из следующих операций:

подготовка поверхности;

напыление слоя алюминия;

нанесение слоя защитной обмазки;

термическая обработка (высокотемпературный отжиг),

очистка изделий;

контроль качества

6.3. Подготовку поверхности изделий осуществляют дробеметной или струйноабразивной обработкой, позволяющей очистить изделия от загрязнений и окислов и обеспечить шероховатость поверхности, необходимую для сцепления нанесенного слоя алюминия с поверхностью.

6.4. Напыление слоя алюминия на поверхность изделия производят с помощью любых металлизационных аппаратов (электродуговых, газовых и др.).

6.5 Режим напыления устанавливают для каждой детали отдельно. Толщина слоя алюминия должна быть 0,7—1,2 мм.

6.6 Нанесение слоя защитной обмазки производят после металлизации поверхности для создания равномерного диффузионного слоя после термической обработки. Состав обмазок приведен в табл. 4.

Таблица 4

Состав обмазок

Содержание массы, %			
Графит	Огнеупорная глина	Кварцевый песок	Хромистый аммоний
48	20	30	2
50	20	30	—

6.6.1. Обмазки замешивают на жидким стекле до сметанообразного состояния. Нанесение обмазки на изделие производят методом погружения при температуре 100 °C. Изделие с обмаз-

кой просушивается при 80—100 °С в течение 1,0—3,5 ч. Толщина слоя обмазки должна составлять 0,8—1,5 мм.

6.7. Термическую обработку (высокотемпературный отжиг) проводят в печах с защитной атмосферой (эндогаз, аргон) при избыточном давлении. Охлаждение с печью до 400 °С, затем на воздухе.

6.8. Очистку изделий от обмазки производят специальными скребками или механическим способом.

7. АЛИТИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ОКРАСКИ

7.1. Алитирование методом окраски заключается в нанесении на рабочих поверхностях изделий алюминиевой краски — мелкодисперсного порошка алюминия с органическим связующим материалом. Последующий высокотемпературный отжиг позволяет сформировать алитированный слой на изделии. Толщина алитированного слоя зависит от толщины слоя краски и составляет 0,5—0,7 от этой величины. Толщина слоя краски для алитированных изделий составляет 0,05—0,2 мм.

7.2. Технологический процесс алитирования изделий состоит из следующих операций:

- приготовление краски;
- подготовка поверхности;
- нанесение слоя краски;
- просушка и контроль окрашенной поверхности;
- высокотемпературный отжиг;
- очистка изделий;
- термическая обработка (при необходимости);
- контроль качества.

7.3. Краски, используемые при алитировании, состоят из мелкодисперсного порошка алюминия АСД (МРТУ 6-02-513—69 или ТУ 48-51—72) в растворе органической связки — биндера (на 100 г алюминиевого порошка берут 155 мл биндера). Состав раствора биндера приведен в табл. 5.

Таблица 5
Состав раствора биндера

Наименование компонентов	Содержание, %	Технические условия
Колоксиолин	102	ГССТ 7414—7'
Амилацетат	300	ТУ 6-09-1256—71
Диэтилоксилат	100	МРТУ 6-09-3151—66

7.3.1. При изготовлении раствора биндера компоненты тщательно перемешивают до полного растворения колоксилина. Раствор биндера должен иметь вязкость 7—9с (по вискозиметру ВЗ-1 или ВЗ-4), при вязкости более высокой раствор корректи-

руется добавлением амилацетата и диэтилоксилата в соотношении 3:1, при малой вязкости раствора добавляют колоксилин.

7.3.2 Приготовление краски для алитирования производят в бочках, сделанных из материала, инертного к компонентам краски (например, стекло, коррозионная сталь). Сначала в сухой бачок помещают алюминиевый порошок, затем соответствующее количество биндера и перемешивают до получения однородной суспензии.

Приготовленную краску отфильтровывают через сито № 0040—0050 из фосфористо-бронзовой сетки (ГОСТ 6613—75) в стеклянную посуду с притертой стеклянной пробкой, где краска может храниться до 7 дней.

7.4. Изделия перед окраской должны иметь сухую, чистую, обезжиренную поверхность, без следов окисления. Для удаления загрязнений и окисленных участков изделие подвергают дробеметной или струйноабразивной обработке. Обезжиривание производят любым методом согласно ГОСТ 9.047—75.

7.5. Краску на изделие наносят пульверизатором (например, 037А или СО-6А ГОСТ 5192—73), снабженным распылителем. При нанесении краски воздух, подаваемый в распылитель, очищают от влаги и масла. Давление воздуха, проходящего через редуктор, 1,5—3,5 ат. Расстояние краскораспылителя до поверхности изделия должно составлять 150—200 мм. Окрашивание производят в несколько проходов. Места, не подлежащие скраске, должны быть заизолированы. Избыток краски удаляют с использованием растворителя.

7.6. После окраски изделия просушивают на воздухе под вытяжной вентиляцией. Допускается просушивать изделия при температуре до 80 °С

7.7. Окрашенные изделия подвергают внешнему осмотру, контролю толщины краски, проверке отсутствия слоя краски на участках, не подлежащих алитированию. Нормальный вид поверхности — матовый, ровный без следов подтеков. Толщину слоя краски определяют с помощью прибора ТПН-1М или технологически микрометром. При толщине слоя более заданного краска смывается растворителем и операция окраски повторяется. При недостаточной толщине краски производится дополнительное окрашивание. В случае местного повреждения слоя краски на это место наносится краска с помощью кисточки.

7.8. Высокотемпературный отжиг окрашенных изделий осуществляют в электропечах с нейтральной атмосферой (argon, азот, водород, эндогаз) или в вакууме при температуре 900—1000 °С, выдержка 2—6 ч.

7.9. Очистка изделий после отжига производится капроновой или стальной щеткой из коррозионностойкой мягкой проволоки Ø не более 0,5 мм (при оборотах не более 700 об./мин), обдувкой косточковой крошкой, ультразвуковой промывкой и др.

7.10. Контроль качества алитирования проводится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изделию.

8. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ АЛИТИРОВАНИЯ

8.1. Термическую обработку назначают для алитированных изделий, требующих по условиям эксплуатации приданье сердцевине определенных физико-механических свойств. Термической обработке могут не подвергаться изделия, необходимый уровень физико-механических свойств сердцевины которых достигается в процессе алитирования или когда рабочие функции изделий выполняются только их поверхностным слоем.

8.2. При назначении термической обработки учитывают некоторые особенности поведения диффузионного слоя при нагреве:

- поверхностное окисление;
- уменьшение концентрации алюминия в слое;
- увеличение толщины слоя.

8.2.1. При термической обработке изделий изменяется концентрация алюминия в диффузионном слое (так называемый процесс рассасывания — диффузия алюминия с поверхности в металл основы), поэтому время выдержки и температура нагрева должны быть минимальными для обрабатываемых изделий.

8.2.2. Для торможения диффузии алюминия из алитированного слоя в сердцевину при термической обработке и повышении окалиностойкости, до процесса алитирования на поверхность изделия наносят гальваническим способом никелевый подслой толщиной 0,04—0,05 мм.

8.3. Для изделий, у которых фактор величины зерна существует для условий эксплуатации, назначают режимы термической обработки, способствующие измельчению зерна.

8.4. Для снижения содержания алюминия в диффузионном слое и уменьшения его хрупкости алитированные детали подвергаются отжигу. Режимы отжига для некоторых сталей и сплавов приведены в табл. 6.

Таблица 6
Режимы отжига некоторых сталей и сплавов

Марка стали и сплава	Температура отжига, °C	Выдержка, ч	Охлаждающая среда	Примечание
ХН78, ХН75МБТЮ	950	2	Воздух	
ХН60ВТ, ХН62ВМКЮ	950	2	То же	
ХН56ВМКЮ	950	2	»	
ХН55ВМТФКЮ	950	2	»	
ХН51ВМТЮКФР	950	2	»	
ЖС6КП	950	2	»	
ЖС6К, ЖС6У, ЖС6Ф	950—1000	2	Воздух	
ВЖЛ12У, ВЖЛ8	950—1000	2	или аргон	
ЖС6К, ЖС6У, ЖС6Ф	1050	2	Воздух	Повторное старение
ВЖЛ14	950	2	То же	
ВЖЛ11	950	2	»	При 750 °C, выдержка 16 ч

Продолжение

Марка стали и сплава	Температура отжига, °С	Выдержка, ч	Охлаждающая среда	Примечание
XH35ВТ	900	4	Воздух	Старение при 700 °С, выдержка 30 ч
XH70ВМФЮ	800	4	То же	
XH70ВМТЮ	800	4	»	
12Х25Н16Г7АР	850	2	»	
12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т	850	2	»	
40Х15Н7Г7Ф2МС	850	2	»	
45Х14Н14В2М	900—950	2	»	
25Х1МФ	900—950	2	»	
11Х11Н2В2МФ, 38ХА	900—950	2	»	
35ХМФА	900—950	2	»	
				Последующая термообработка на заданную твердость сердцевины

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ С ДИФФУЗИОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

9.1. В зависимости от назначения изделия контролируют следующие параметры диффузионного слоя *:

- внешний вид;
- состав;
- общую толщину;
- толщину внешней зоны;
- микроструктуру;
- величину зерна;
- сплошность внешней зоны;
- твердость поверхностную;
- твердость поверхностную после снятия технологического пропуска.

Некоторые виды брака, причины его появления и методы устранения приведены в табл. 7.

Таблица 7

Виды брака при алитировании в порошках

Вид брака	Причина возникновения брака	Метод исправления
Поверхность изделия темная, шероховатая, покрыта темными точками	Смесь повышенной влажности	Повторное алитирование после удаления поверхностного слоя
Поверхность имеет рыжеватый оттенок, низкую твердость	То же	Устранение дефектов механическим путем, повторное алитирование
Поверхность светлая, но шероховатая	Близкое расположение изделий к стенке контейнера и друг к другу	Повторное алитирование после устранения причины

* Термины по ГОСТ 23495—80.

Продолжение

Вид брака	Причина возникновения брака	Метод исправления
У изделий, расположенных в верхней части контейнера, на поверхности пятна цветов побежалости	Окисление за счет недостаточного слоя смеси над изделиями; слабой упаковки контейнера, разгерметизации затвора, прогара (разрушения) контейнера	Повторное алитирование после устранения причины
Изделие значительно увеличило размеры, поверхность шероховатая, имеет сероватый оттенок, острые кромки оплавились	Высокая температура процесса, активная смесь	При сохранении размеров изделий повторное алитирование при пониженных температурах
На поверхности изделий — прочно прилипшие крупинки алюминия (или ферроалюминия)	Высокая температура, плохо перемешана новая смесь, не отсеян от пыли алюминий, наличие мелкой фракции смеси, влажность смеси	Для неответственных деталей — механическая очистка поверхности; в других случаях — алитирование новой партии

9.2. Контроль механических свойств изделий назначают при необходимости в зависимости от условий работы и проводят как на самих изделиях, так и на контрольных образцах.

9.3. Внешний вид (цвет изделий) характеризует качество проведения алитирования в порошках. Изделия из сплавов на основе железа должны иметь матово-серый (у сталей), серо-розовый (у никелевых сплавов) цвет.

9.4. Анализ состава диффузионного слоя проводят микроспектральным или микрорентгеноспектральным методами на контрольных образцах, прошедших насыщение вместе с партией изделий или на рентгеноспектральных квантometрах непосредственно с поверхности изделий.

9.5. Толщину диффузионного слоя контролируют металлографическим способом на протравленном микрошлифе, вырезанном по нормали к поверхности изделия (контрольного образца). Для малых толщин слоя целесообразно использовать косые шлифы.

9.6. Микроструктуру диффузионного слоя, величину зерна определяют на протравленном шлифе. Состав реактивов для травления алитированных изделий приведен в табл. 8.

9.7. Твердость поверхностную до и после снятия технологического припуска определяют по ГОСТ 2999—75.

9.8. Технологической пробой на качество проведения процесса алитирования служит термическая обработка (отжиг). Наличие окисленных участков в виде налета, грубой шершавой поверхности, вздутий, расслоения характеризует нестабильность процесса алитирования.

Таблица 8

Состав реагентов для травления алитированных изделий

Марка стали или сплава	Способ травления	Время выдержки в реагенте, с	Сила тока, А	Состав реагента
Сталь	Электролит	—	—	Водный раствор состава: 2 % фтористой кислоты, 2,5 % азотной кислоты, 1,5 % соляной кислоты
Деформируемые сплавы	Химический	—	—	92 см ³ соляной кислоты, 5 см ³ серной кислоты, 3 см ³ азотной кислоты, 5 г сернокислой меди и 30—50 см ³ этилового спирта
Сплавы типа ЖС6К	Электролит	1—15	2	2 г лимонной кислоты, 4 г сернокислой меди, 1 см ³ серной кислоты, 200 см ³ дистиллированной воды
Сплавы типа ХН62ВМКЮ и ХН56ВМКЮ	То же	3600—7200	1	110 г лимонной кислоты, 12 см ³ серной кислоты, 200 см ³ дистиллированной воды

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное**ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АЛИТИРОВАНИЯ**

Надежность машин и многих приборов зависит от качества поверхности изделий. Одним из наиболее эффективных методов улучшения механических и физико-химических свойств поверхности изделий является химико-термическая обработка.

Структурно-энергетические изменения, происходящие в поверхностных зонах металла, как следствие диффузионного процесса при химико-термической обработке, приводят не только к формированию новых физико-химических свойств поверхности металла, но и оказывают влияние на его объемные свойства, т. е. в пределах сечения металла.

Одним из распространенных видов химико-термической обработки является алитирование — процесс, основанный на диффузионном насыщении поверхности изделий алюминием.

Физическую основу алитирования составляет процесс диффузии атомов алюминия в кристаллическую решетку металла.


Механизм диффузионного насыщения металла алюминием можно рассматривать как комплексный процесс, состоящий из отдельных стадий:

образование активных атомов алюминия вблизи поверхности или непосредственно на поверхности металла;

сорбция атомов поверхностью металла;

диффузия атомов алюминия в металл.

Получение активных атомов алюминия, например, при алитировании сплавов в порошках, происходит в результате протекания в реакционном пространстве герметичного контейнера при нагреве следующих химических реакций:



а при использовании FeAl



На поверхности алитированного сплава



В практике алитирования могут применяться другие галогенидные соли аммония, например NH_4I , NH_4F , NH_4Br . Образующиеся по реакциям атомы алюминия, будучи в активном состоянии, сорбируются поверхностью, а затем диффундируют в глубь металла. В жидкой фазе атомы алюминия обладают также высокой активностью.

Механизм формирования диффузионного слоя во многом определяется величиной начальной концентрации Al на поверхности металла, которая зависит от многих факторов, в частности, от активности насыщающей среды, от соотношения между скоростью диффузии алюминия и скоростью самодиффузии элементов насыщаемого сплава

Все среды для алитирования можно условно, исходя из структуры и состава алюминидов во внешней зоне слоя, разделить на среды высокой, средней и малой активности.

К средам высокой насыщающей активности относят такие, у которых концентрация алюминия во внешней зоне слоя — более 40 %, к средней активности — 32—38 %, малой — менее — 31 %.

К насыщающим средам высокой активности относятся порошковые смеси с высоким содержанием алюминия (более 70 %), расплавы солей, а также тонкие слои алюминия, наносимые на насыщаемую поверхность при металлизации.

К насыщающим средам средней активности относятся сплавы Al—Fe (более 40 % и менее 70 %). К средам малой активности относятся в основном смеси порошков Al—C, Al—Fe, Al—Ni или смеси, составленные из сплавов этих элементов, содержащие менее 40 % Al в активной составляющей.

В зависимости от степени насыщения алюминия в поверхностных слоях металла или сплава происходят соответствующие фазовые превращения, приводящие к образованию на поверхности различных структурных систем, обуславливающих получение определенных физико-химических свойств.

При алитировании железа и малоуглеродистой стали на поверхности образуется слой α -твердого раствора алюминия в железе. При продолжительном цикле процесса и при применении высокоактивных порошковых смесей возможно образование на поверхности фаз состава: FeAl_2 , Fe_3Al , FeAl , Fe_2Al_5 .

При увеличении в стали углерода и легирующих элементов толщина алитированного слоя уменьшается. Твердость алитированного слоя не превышает 500 HV.

Для снижения концентрации алюминия в слое и уменьшения его хрупкости алитированные изделия подвергают отжигу при 900—1000 °С. Толщина слоя при этом возрастает на 20—40 %.

Алитированный слой на аустенитных сталях 12Х18Н10Т, 10Х11Н23Т3МР и др. состоит из трех зон. На поверхности образуется фаза, близкая к FeAl (светлый слой), промежуточный слой α +FeAl и далее γ -фаза (твердый раствор алюминия в аустените).

Твердость поверхности стали 12Х18Н10Т равна 450 HV, а стали 10Х11Н23Т3МР — 700 HV.

Независимо от выбранного способа насыщения основу внешней зоны диффузионных слоев на никелевых сплавах, полученных из сред высокой активности, составляют соединения $NiAl_3$ или Ni_2Al_3 . Наличие этого или другого алюминида зависит от температуры процесса насыщения, количества Al, поставляемого из среды на насыщаемую поверхность, а также легирования сплава (табл. 1).

При температурах насыщения выше 800 °C в поверхностных слоях отмечается выделение фаз на основе тугоплавких элементов — молибдена, вольфрама, хрома, отличающихся высокой растворимостью в образующихся алюминидах. Диффузионные слои, полученные в средах высокой активности, имеют высокую твердость, малую пластичность. Кроме того соединения $NiAl_3$ плавятся при 854 °C, поэтому перед использованием изделий с таким слоем требуется проведение кратковременного отжига при 950—1100 °C.

Смеси средней активности занимают промежуточное положение в условной градации насыщающих сред, и поэтому слои, образующиеся из них в определенных условиях насыщения, могут иметь структуру и состав, близкие к полученным из смесей высокой и малой активности (табл. 2).

Распределение легирующих элементов по диффузионным слоям, образующимся на никелевых сплавах в смесях высокой активности.

Концентрация хрома, вольфрама, молибдена во внешней зоне обычно меньше, в то время как концентрация этих элементов во внутренней зоне больше их исходной концентрации в насыщаемом сплаве.

В смесях малой активности, образующийся диффузионный слой состоит из двух зон. Внешняя зона слоя имеет микротвердость 550 HV, основу слоя составляют алюминиды и Ni_3Al . Концентрация алюминия в этой зоне после насыщения составляет 15—24 %. Механизм образования таких слоев, судя по распределению алюминия, никеля, хрома, и легирующих элементов сплава, подобен механизму образования диффузионных слоев в смесях средней активности. Невысокая твердость и соответственно повышенная пластичность слоев исключает необходимость их диффузионного отжига после алитирования.

Характер влияния алитированных слоев на механические характеристики представлен для сталей на черт. 1—4, для сплавов на черт. 5—8.

В процессе алитирования в поверхностных слоях металла происходят структурно-энергетические изменения, сопровождающиеся уменьшением термодинамического потенциала поверхности, изменениями сил связи между атомами и тонкой структурой металла.

Кинетика диффузии алюминия в металл характеризуется коэффициентами диффузии D , которая в зависимости от температуры T процесса описывается экспоненциальной зависимостью.

Например, для стали 12Х18Н10Т

$$D = 52,48 \cdot 10^{-4} \exp\left(-\frac{56753}{RT}\right),$$


стали 10Х12Н22Т3МР

$$D = 23,99 \cdot 10^{-4} \exp\left(-\frac{65217}{RT}\right).$$

Рост диффузионного слоя в зависимости от продолжительности алитирования подчиняется параболическому закону


Изменение структурно-энергетического состояния поверхности, происходящее при алитировании и, как следствие, изменение физико-химических и механических свойств поверхности и объемных свойств материала позволяют повысить прочностную надежность изделий.

Зависимость пределов выносливости от толщины диффузионного слоя на стали 45 (алитирование в порошках при 800° С)



Черт. 1


Зависимость скорости ползучести стали 45 от напряжений при 400 °С



1—без покрытия; 2—с алитированным покрытием, толщина диффузионного слоя 0,3 мм

Черт. 2


Коррозионная стойкость стали 45 в 3 %-ном растворе—NaCl



1—без покрытия; 2—после алитирования в порошках при 950°C—6 ч

Черт. 3


Окисление стали 45 при испытании на воздухе в течение 6 ч



1—без покрытия; 2—после алитирования в порошках при 950°C—6 ч

Черт. 4


Кривые ползучести сплава ХН 500ВМТКФЮ при 1000 °С, $\sigma = 3$ МПа



1—без покрытия; 2—после алитирования в смеси 98 % сплава Al—Fe, 2% NH_4Cl , 950°С—2 ч; отжиг 950°С—2 ч

Черт. 5

Кривые усталости моделей лопаток из сплава ХН56ВМКЮ, испытанных в продуктах сгорания топлива Т-1 при 900 °С и $\sigma_m = 20$ МПа, $R_{\sigma} = -0,92$




1—без покрытия; 2—после алитирования в смеси 98 % сплава Al—Fe, 2% NH_4Cl , 950°С—4 ч; отжиг 950°С—2 ч

Черт. 6


Зависимость сопротивления термической усталости лопаток из сплава ЖС6-К от максимальной температуры цикла

Жаростойкость сплава ЖС6 — К при 900 °С с содержанием Al в диффузационном слое 16—18 и 30—43 % (алитирование в смеси 98 % сплава Al—Fe, 2 % NH_4Cl 950 °С)



1—без покрытия; 2—после алитирования в порошковой смеси (Al, Al_2O_3 , NH_4Cl , 900°С); 3—после алитирования порошковой смеси (Al, Cr, Al_2O_3 , NH_4Cl , 950°С)

Черт. 7



Черт. 8

Состав и структура диффузионных слоев на сплавах.

**Насыщение в смеси 98% сплава Al—Fe (50% Al), 2% NH₄Cl при 950 °C
в течение 4 ч**

Сплав	Зона слоя	Химический состав*, %								Кристаллическая структура	Микротвердость, HV
		Ni	Cr	W	Mo	Co	V	Fe	Al		
ХН78Т	Внешняя	62—62	0,4—3,2	—	—	—	—	1,3—0,5	36—34	NiAl	820
	Внутренняя	34	49	—	—	—	—	1,0	—		
ХН77ТЮР	Внешняя	61—62	0,7—1,5	—	—	—	0,4—0,5	1,6—1,2	36—34	NiAl	820
	Внутренняя	23	50	—	—	—	7,2	1,1	—		
ХН62МВКЮ	Внешняя	51	3,0	2,2	4,7	3,0	—	1,0	35	NiAl	840
	Внутренняя	42	14	7,0	18	4,0	—	0,3	—		
ЖС6—К	Внешняя	50	5,3	2,1	2,2	2,8	0,5	0,8	36	NiAl	820
	Внутренняя	42	14,7	5,9	6,0	3,4	4,5	0,2	—		

* Первая цифра — начало зоны, вторая — конец.

РЕЖИМЫ ТЕРМООБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕД АЛИТИРОВАНИЕМ

Марка стали или сплава	Режимы термообработки
ХН62ВМКЮ	Закалка с (1220 ± 10) °С (выдержка 4—6 ч) на воздухе, старение при 950 ± 15 °С, выдержка 8 ч, охлаждение на воздухе
ХН56ВМКЮ	Закалка с (1220 ± 10) °С (выдержка 4—6 ч) на воздухе, старение при $950 + 25$ °С, выдержка 8 ч, охлаждение на воздухе
ХН51ВМТЮКФР, ХН55МТФКЮ	1-я закалка с 1210—1220 °С (выдержка 4 ч) на воздухе. 2-я закалка с 1050 °С, выдержка 4 ч, старение при 950 °С, выдержка 2 ч, охлаждение на воздухе
ЖС6КП	Закалка с (1220 ± 10) °С (выдержка 4 ч) на воздухе, старение при 950 °С, выдержка 2 ч
ЖС6К	Закалка с 1210—1220 °С (выдержка 4 ч) на воздухе
ЖС6У	Закалка с (1210 ± 10) °С (выдержка 4 ч) на воздухе
ВЖЛ14	Закалка с 1120 °С (выдержка 3 ч) на воздухе, старение 700—750 °С, выдержка 16 ч, охлаждение на воздухе
ВЖЛ8	Закалка с 1080 °С (выдержка 4 ч) на воздухе
ЖС3ЛС	Закалка с 980 °С (выдержка 7 ч) на воздухе
ХН70ВМТЮ	1-я закалка с (1190 ± 10) °С (выдержка 2 ч), на воздухе 2-я закалка с (1050 ± 10) °С (выдержка 4 ч) на воздухе, старение при (800 ± 10) °С, выдержка 16 ч, охлаждение на воздухе
ХН77ТЮР	Закалка с (1080 ± 10) °С (выдержка 8 ч) на воздухе, старение при 700 °С, выдержка 16 ч, охлаждение на воздухе
ХН78Т	Закалка с 980—1020 °С в воде или на воздухе
ХН75МБТЮ ХН50МВКТЮР ХН60ВТ ВЖЛ11	Закалка с 1050—1080 °С на воздухе Закалка с 1080—1120 °С на воздухе Закалка с 1140—1200 °С на воздухе Закалка с 1120 °С (выдержка 3 ч) на воздухе, старение при 700 °С, выдержка 16 ч
10Х11Н23Т3МР	Закалка с 1100—1130 °С (выдержка 2—5 ч) в масле или на воздухе, старение при 750 °С, выдержка 16 ч, охлаждение на воздухе
ХН35ВТ	Закалка с 1090 °С в воде, старение при 900 °С — 10 ч, старение при 700 °С — 30 ч, охлаждение на воздухе

Продолжение

Марка стали и сплава	Режимы термообработки
12Х25Н16Г7АР	Закалка с 1050—1150 °С (выдержка 30—60 мин) на воздухе или в воде
12Х18Н9Т	Закалка с 1050—1150 °С в воде или на воздухе
40Х15Н7ГФ2МС	Закалка с 1170—1190 °С (выдержка 30—45 мин) в воде или на воздухе, старение при 850 °С, выдержка 8—10 ч, охлаждение на воздухе

Причение. Выдержка при старении может быть уменьшена с учетом режима нагрева при алитировании и последующего диффузионного отжига.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

РЕЖИМЫ АЛИТИРОВАНИЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Марка стали и сплава	Температура, °С	Выдержка, ч	Толщина слоя, мм
Ст. 2	850	6	0,20
Сталь 10	950—1050	6—12	0,25—0,60
Сталь 15	950—1050	6—12	0,35
Сталь 40	950—1050	6—12	0,30
12Х18Н10Т	950	6	0,09
10Х12Н22Т3МР	950	6	0,06
ЭИ673	1050	8	0,07—0,10
ХН35ВТ	1050	8	0,08—0,10
ХН10К	1050	6	0,14—0,18
20Х23Н18	1050	6	0,15—0,19
ХН62ВМКЮ, ХН56ВМКЮ, ХН55ВМТФКЮ	920—950	2—4	0,02—0,06
типа ЖС6К, ЖС3ЛС	925—950	2—4	0,02—0,06
типа ЖС6К	1050	2—4	0,04—0,06
типа ХН70ВМТЮ			
ХН77ТЮР	800—850	4—6	0,02—0,05

Причание. Алитирование проводилось в смеси из 98 (99) % FeAl + 2(1) % NH₄Cl.


Влияние температуры и продолжительности алитирования в порошках на толщину слоя сталч с различным содержанием углерода



a—0,06 % C; *b*—0,11 % C; *c*—0,38 % C; *d*—0,56 % C

Черт. 1


Зависимость толщины на сплаве ХН70Ю от продолжительности алитирования в смеси из 98 % FeAl+2 % NH₄Cl



1—900 °C; 2—1100 °C

Черт. 2


**Влияние температуры (а) и продолжительности алитирования (б)
на толщину слоя сплавов ХН62МВКЮ, ХН55ВМТФКЮ и ЖС6-К
(алитирование в смеси из 98 % FeAl + 2 % NH₄Cl)**



Черт 3


Зависимость толщины слоя на стали 10 от продолжительности алитирования в расплаве из 88 % Al + 12 % Fe

Зависимость толщины слоя на стали Ст3 от времени выдержки в ванне из 98 % Al + 2 % Fe



1—660 °C, 2—720 °C 3—750 °C

Черт 4




1—700 °C, 2—720 °C 3—750 °C, 4—800 °C

Черт 5

**ВИДЫ КОНТЕЙНЕРОВ И СХЕМЫ ЗАГРУЗКИ ИЗДЕЛИЙ
В КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ДИФФУЗИОННОГО АЛИТИРОВАНИЯ**


Общий вид контейнера с плавким затвором для диффузионного алитирования малогабаритных изделий




1—контейнер; 2—алитирующая смесь;
3—изделие; 4—плавкий затвор; 5—крышка контейнера;
6—натросиликатная глыба; 7—песок кварцевый

Черт. 1

Схема упаковки изделий сложной формы в контейнер с плавким затвором




A-A




1—крышка; 2—плавкий затвор; 3—контейнер;
4—изделие; 5—алитирующая смесь;
6—образец-свидетель

Черт. 2

**Схема упаковки изделий
в контейнер с плавким затвором**



a




b

a—для крупногабаритных изделий; *b*—для изделий различных габаритов;
1—контейнер; 2—изделие; 3—образец-свидетель;
4—плавкий затвор; 5—проушина; 6—крышка контейнера;
7—глыба натросиликатная; 8—песок кварцевый; 9—алитирующая смесь

Черт. 3

Схема упаковки изделий сложной формы в контейнер без плавкого затвора



1—контейнер; 2—изделие; 3—образцы-свидетели; 4—подвеска; 5—проушина; 6—крышка с приспособлением для крепления изделия; 7—вкладыш; 8—дно

Черт. 4

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	1
2. Стали и сплавы для алитирования	3
3. Выбор методов и температурно-временных режимов алитирования по долговечности	4
4. Алитирование в порошках	7
5. Алитирование в ваннах с расплавленным алюминием	11
6. Алитирование методом металлизации	13
7. Алитирование методом окраски	14
8. Термическая обработка изделий после алитирования	16
9. Контроль качества изделий с диффузионными покрытиями	17
Приложение 1 Справочное. Общие принципы алитирования	19
Приложение 2 Справочное. Режимы термообработки деталей перед али- тированием	25
Приложение 3 Справочное. Режимы алитирования сталей и сплавов	26
Приложение 4 Справочное. Виды контейнеров и схемы загрузки изделий в контейнеры для диффузионного алитирова- ния	29

**Методические указания
НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ. УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН.
ВЫБОР РЕЖИМОВ АЛИТИРОВАНИЯ ПО ДОЛГОВЕЧНОСТИ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

РД 50-412—83

*Редактор Т. А. Киселева
Технический редактор Н. П. Замолодчикова
Корректор Г. М. Фролова*

**Сдано в наб. 12.04.84 Подп. к печ. 04 07 84 Т-13549 Формат 60×90^{1/16} Бумага типограф-
ская № 2 Гарнитура литературная Печать высокая 2,0 усл п. л 2,125 усл кр. отт.
2,11 уч.-изд. л Тир 2000 Цена 15 коп**

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул Московская, 256. Зак. 1200**