

СССР

## ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ  
ТРУБОПРОВОДОВ  
ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ  
НА  $P_{\text{раб}} < 2,2 \text{ МПа} (22 \text{ кгс/см}^2)$ ,  $T \leq 300^\circ \text{C}$   
для АС

Конструкция и размеры

ОСТ34-10-416-90 — ОСТ34-10-426-90  
ОСТ34-10-428-90  
ОСТ34-10-431-90 — ОСТ34-10-433-90  
ОСТ34-10-439-90 ; ОСТ34-10-440-90

Часть 1

Издание официальное

ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ТРУБОПРОВОДОВ АЭС  
 $P_{раб} < 2,2 \text{ МПа}$  ( $22 \text{ кгс/см}^2$ )  $T \leq 300^\circ \text{C}$

ОСТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 34-10-440-90

ОКП 69 3717

Дата введения 01.01.91.

*Несоблюдение стандарта преследуется по закону*

*Настоящий стандарт устанавливает основные требования к изготовлению деталей и сборочных единиц трубопроводов из коррозионностойкой стали групп В и С атомных станций по «Правилам АЗУ» на  $P_{раб} < 2,2 \text{ МПа}$  ( $22 \text{ кгс/см}^2$ ) и  $T \leq 300^\circ \text{C}$ .*

*Допускается применение требований данного стандарта к изготовлению деталей и сборочных единиц из коррозионностойкой стали для трубопроводов, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды» и СНиП 3 05 05*

*Стандарт соответствует требованиям следующих нормативно-технических документов: «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-90», утвержденные Госатомэнергонадзором СССР.*

*«Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», утвержденных Госгортехнадзором.*

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Г.Р. N 8433533 от 91.02.28

„Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения ПНАЭ Г-7-009“, утвержденные Госгортехнадзором СССР. (далее по тексту ПНАЭ Г-7-009).

„Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля ПНАЭ Г-7-010“ (далее по тексту ПНАЭ Г-7-010), утвержденные Госатомэнергонадзором СССР.

Выбор основных размеров деталей и сборочных единиц произведен по внутреннему давлению согласно разделу 4 „Норм расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок“, утвержденных Государственным комитетом по использованию атомной энергии СССР и Государственным комитетом по надзору за безопасным ведением работ в атомной энергетике СССР, ПНАЭ Г-7-002.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Детали и сборочные единицы трубопроводов должны изготавливаться в соответствии с требованиями отраслевых стандартов ОСТ34-10-416 ÷ ОСТ34-10-426, ОСТ34-10-428, ОСТ34-10-431 ÷ ОСТ34-10-435, ОСТ34-10-439, ОСТ34-10-508 ÷ ОСТ34-10-513, настоящего стандарта, технических условий, ТУ34-42-388-78 для трубопроводов, на которые распространяются „Правила АЭУ“, ТУ34-42-1202-76 для трубопроводов, на которые распространяются „Правила пара и горячей воды“ и СНиП3.05.05.

1.2. Требования к полуфабрикатам и сварочным материалам

1.2.1. Детали и сборочные единицы трубопроводов должны изготавливаться из материалов, указанных в отраслевых стандартах, на конструкцию и размеры.

### С.3 ОСТ34-10-440-90

Сортамент полуфабрикатов, применяемый для изготовления деталей и сборочных единиц, должен соответствовать требованиям ОСТ34-10-416, ОСТ 34-10-424, ОСТ 34-10-433.

1.2.2. Качество и характеристики полуфабрикатов и сварочных материалов должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и технических условий и должны быть подтверждены сертификатами заводов-поставщиков.

1.2.3. Предприятие-изготовитель трубопроводов должно осуществлять входной контроль качества поступающих полуфабрикатов и сварочных материалов по номенклатуре и в объеме, устанавливаемых техническими условиями на изделие ПНАЭ Г-7-10.

1.2.4. Внутривзаводское складирование, хранение и транспортирование полуфабрикатов и сварочных материалов должно производиться по инструкции предприятия-изготовителя, которая должна предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности качества поверхности и свойств полуфабрикатов и сварочных материалов, установленных стандартами и техническими условиями на них.

#### 1.3. Требования к конструкции

1.3.1. Конструкция деталей и сборочных единиц трубопроводов должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, отраслевых стандартов на конструкцию и размеры и технических условий.

1.3.2. Предельные отклонения размеров деталей и сборочных единиц трубопроводов должны соответствовать величинам, установленным отраслевыми стандартами на конструкцию и размеры настоящим стандартом.

и техническими условиями.

1.3.3. Допустимые величины смещения внутренних и наружных кромок в стыковых сварных соединениях не должны превышать значений устанавливаемых техническими условиями ПНАЭ Г-7-10.

1.3.4. Расположение сварных швов в сборочных единицах трубопроводов должно соответствовать требованиям отраслевых стандартов на конструкцию и размеры и технических условий.

1.3.5. Значение механических свойств металла цилиндрических элементов деталей трубопроводов изготовленных методом холодного и горячего формоизменения трубных заготовок, а также механических свойств сварных соединений должны быть в пределах значений механических свойств металла полуфабрикатов, из которых они изготовлены.

1.3.6. Качество поверхностей деталей и сборочных единиц должно соответствовать требованиям технических условий. Допустимые дефекты поверхностей и следы их зачистки не должны утонять стенки деталей и сборочных единиц трубопроводов сверх величин, определяемых техническими условиями.

Примечание: Для деталей и сборочных единиц, утолщение стенок которых не регламентировано техническими условиями, толщина стенки должна быть не менее минимальных значений установленных стандартами и техническими условиями на полуфабрикаты из которых они изготовлены.

1.3.7. Поверхностные и внутренние дефекты сварных швов не должны превышать норм установленных

## С.5 ОСТ34-10-440-90

ПНАЭГ-7-010 и техническими условиями на изделие.

### 1.4. Требования к надежности

1.4.1. Детали и сборочные единицы трубопроводов, при выполнении всех требований настоящего стандарта, должны сохранять исправное и работоспособное состояние после транспортирования и хранения.

1.4.2. Детали и сборочные единицы трубопроводов должны выдерживать гидростатические испытания на прочность и плотность, выполняемые в соответствии с указаниями технических условий.

1.4.3. Срок службы деталей и сборочных единиц в составе трубопроводов с рабочими параметрами среды, не превышающими указанных в отраслевых стандартах на конструкцию и размеры, должен быть не менее назначенного, определяемого техническими условиями.

### 1.5. Требования при изготовлении

1.5.1. Детали и сборочные единицы трубопроводов должны изготавливаться в соответствии с производственно-технологической документацией (ПТД) предприятия-изготовителя, разработанной с учетом требований настоящего стандарта, ПНАЭГ-7-10 и технических условий.

1.5.2. ПТД должна предусматривать операционный контроль процессов подготовки деталей под сварку, сборки и сварки.

1.5.3. ПТД на сборку и сварку должна предусматривать автоматическую сварку максимального возможного количества сварных соединений.

1.5.4. Необходимость дополнительной (последующей) термической обработки деталей и сборочных единиц трубопроводов определяется техническими

условиями.

1.6. Основные методы и объем контроля сварных соединений

1.6.1. Методы и объем контроля сварных соединений назначаются в зависимости от категории сварного соединения проектировщиком трубопровода.

1.6.2. Методы и объем контроля сварных соединений деталей и сборочных единиц трубопроводов, на которые распространяются «Правила АЗУ» выбираются согласно таблице контроля настоящего стандарта.

1.6.3. Методика проведения и необходимые средства контроля сварных соединений определяются НТД и техническими условиями.

1.7. Контроль качества металла декармируемых участков деталей и сборочных единиц трубопроводов (кроме подкладных колец) производится в соответствии с требованиями НТД и технических условий.

1.8. Маркировка деталей и сборочных единиц трубопроводов должна соответствовать требованиям отраслевых стандартов на конструкцию и размеры, ПНАЭ Г-7-009 и технических условий.

1.9. Требования по эксплуатации деталей и сборочных единиц трубопроводов, к их упаковке и хранению определяются техническими условиями.

2. Дополнительные требования к конкретным видам изделий

Дополнительные требования к конкретным видам изделий устанавливаются техническими условиями.

Методы и объемы контроля сварных соединений трубопроводов,  
контролируемых в соответствии с требованиями ПНАЭГ-7-010

| Сварные соединения   | Категория сварного соединения | Объем контроля %             |              |                                |                      | Гидравлические испытания |
|--|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
|  |                               | Визуального и измерительного | Капиллярного | Радиографического              |                      |                          |
|  |                               |                              |              | до $D_n = 325$ мм включительно | более $D_n = 325$ мм |                          |
| Деталей из стали аустенитного класса между собой                           | II B                          | 100                          | -            | 50*                            | 100                  | 100**                    |
|  | III B                         |                              |              | 25*                            | 50                   |                          |
|  | III C                         |                              |              | 10*                            | 25                   |                          |
| Деталей из стали аустенитного класса и деталями из стали перлитного класса | II B                          | 100                          | 50           | 100                            | 100                  | 100**                    |
|  | III B                         |                              | 10***        |                                |                      |                          |
|  | III C                         |                              |              |                                |                      |                          |

\* Радиографический контроль сварных соединений II B и III C категорий, предназначенных для работы под давлением 0,07 МПа разрешается не производить.

Радиографический контроль сварных соединений трубопроводов III B и III C категорий с наружным диаметром до 200 мм включительно при номинальной толщине стенки менее 15 мм разрешается выполнять в объеме 12,5% (III B) и 5% (III C).

*\*\* Гидравлические испытания деталей и сборочных единиц трубопроводов допускается не проводить, если предприятие - изготовитель :*

*1) выполняет сплошной (100%) радиграфический контроль всех сварных соединений ;*

*2) выполняет дополнительный капиллярный контроль механически обработанных поверхностей (расточек, переходов, гибов труб и т.п.) и радиграфический контроль металла в зонах концентрации напряжений и в зонах, подвергавшихся деформации более 5% при изготовлении (гибах, раздаваемых концов труб), в объеме не менее 25% для IIВ и 10% IIIВ и IIIС (для трубопроводов группы С указанный дополнительный контроль допускается не проводить).*

*\*\*\* Для сварного соединения, выполненного сварочной проволокой СВ-03Х15Н35Г7МББ, объем капиллярного контроля должен быть не менее 15%.*

Лист регистрации изменений ОСТ 34-10-440-90

| Изм | Номера листов (страниц) |            |       |                | № документа | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
|-----|-------------------------|------------|-------|----------------|-------------|---------|------|-------------------------|
|     | измененных              | замененных | новых | аннулированных |             |         |      |                         |
|     |                         |            |       |                |             |         |      |                         |

## Содержание

### Часть 1

|                 |   |     |
|-----------------|---|-----|
| ОСТ34-10-416-90 | Сортамент труб                                  | 3   |
| ОСТ34-10-417-90 | Соединения сварные стыковые<br>и угловые        | 9   |
| ОСТ34-10-418-90 | Отводы крутоизогнутые                           | 41  |
| ОСТ34-10-419-90 | Отводы сварные                                  | 46  |
| ОСТ34-10-420-90 | Отводы гнутые                                   | 76  |
| ОСТ34-10-421-90 | Трубы крутоизогнутые                            | 81  |
| ОСТ34-10-422-90 | Переходы бесшовные                              | 89  |
| ОСТ34-10-423-90 | Переходы точеные                                | 98  |
| ОСТ34-10-424-90 | Переходы сварные листовые                       | 103 |
| ОСТ34-10-425-90 | Фланцы плоские приварные                        | 132 |
| ОСТ34-10-426-90 | Фланцы плоские приварные с ребрами              | 159 |
| ОСТ34-10-428-90 | Заглушки с соединительным<br>выступом фланцевые | 169 |
| ОСТ34-10-431-90 | Кольца подкладные                               | 180 |
| ОСТ34-10-432-90 | Тройники равнопроходные сверленные              | 186 |
| ОСТ34-10-433-90 | Тройники переходные с усиленным<br>штуцером     | 190 |
| ОСТ34-10-439-90 | Штуцеры   | 201 |
| ОСТ34-10-440-90 | Технические требования                          | 206 |

### Часть 2

|                 |  |     |
|-----------------|--|-----|
| ОСТ34-10-508-90 | Ответвления трубопроводов                      | 3   |
| ОСТ34-10-509-90 | Штуцера для ответвлений                        | 32  |
| ОСТ34-10-510-90 | Тройники сварные равнопроходные                | 46  |
| ОСТ34-10-511-90 | Тройники сварные переходные                    | 66  |
| ОСТ34-10-512-90 | Тройники сварные равнопроходные<br>с накладкой | 105 |
| ОСТ34-10-513-90 | Тройники сварные переходные<br>с накладкой     | 121 |