



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОМЕДИИ СССР
ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
ЦЕНТР ПО НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЭНЕРГОСТРОЙТРУД

**КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКИ ИЗ ПОРИЗОВАННОГО БЕТОНА В ПОЛАХ**

**Комплект карт КТ-0.0-9
(2 карты)**

KT-0.0-0.1-86

KT-0.0-0.2-86

Москва 1986

**Министерство энергетики и электрификации СССР
Главное техническое управление по строительству
и стройиндустрии
ЦЕНТР ПО НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
"ЭНЕРГОСТРОЙТРУД"**

**КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

**Устройство монолитной теплоизоляционной
подготовки из поризованного бетона
в полах**

**Комплект карт ККТ -0.0-3
(2 карты)**

Москва - 1986

КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Устройство монолитной теплоизоляционной
подготовки из поризованного бетона
в полах

Комплект карт ККТ-0.0-3

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий комплект (ККТ-0.0-3) входят следующие карты трудовых процессов:

- устройство монолитной теплоизоляционной подготовки из поризованного бетона;
- устройство цементной стяжки.

2. Карты разработаны на основе изучения и обобщения первичного опыта работы бригады бетонщиков управления отделочных работ "Жилстрой при УС "Саратовгэсстрой".

3. Нормативные данные получены на основе наблюдений

4. Поризованные легкие мелкозернистые бетонные смеси, применяемые для устройства полов, приготавливаются из цементного раствора М-100 с мелким заполнителем (песок), воды и специальных добавок (алюминиевая пудра, сульфат натрия, жидкое мыло) в реконструированной штукатурной передвижной станции на базе ПШСФ-2 (Рис. I , рабочие чертежи в УС "Саратовгэсстрой").

Полученная смесь после приготовления не менее чем через 10 мин. самопроизвольно вскипчивается (при условии правильной дозировки добавок) и увеличивается в объеме почти в 1,5 раза. Дозировка добавок и приготовление смеси приводятся в первой карте.

5. Режим труда и отдыха принят в соответствии с "Руководством по техническому нормированию труда рабочих в строительстве" (М., Стройиздат, 1977).

Карта трудового процесса строительного производства	КТ-0.0-0.2-86
Устройство цементной стяжки	Разработана отделом нормативно-исследовательской станции № 21 при УС "Саратовэнергострой".
Входит в комплект карт КТ-0.0-3 на устройство монолитной теплоизоляционной подготовки из поризованного бетона в полах	Рассмотрена, откорректирована и рекомендована Центром "Энергостройтруд" для внедрения в строительное производство

1. Особенность и эффективность применения карты.

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при устройстве цементной стяжки по теплоизоляционной подготовке из поризованного бетона с применением штукатурной станции ПШСФ-2.

1.2. Показатели производительности труда.

По карте

Выработка на 1 чел.-день, м² 47,0

Затраты труда на устройство
1 м² цементной стяжки, чел.-ч 0,17

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы (4%) и отдых (12%).

2. Условия и подготовка выполнения процесса.

2.1. До начала работ по устройству цементной стяжки по теплоизоляционной подготовке из поризованного бетона необходимо: доставить на рабочее место оборудование, инструмент и приспособления; обеспечить электропитанием все

механизмы, применяемые в процессе.

2.2. Работы следует выполнять, соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих в соответствии с требованиями СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

2.3. Режим труда и отдыха определен из условия оптимально высокого темпа выполнения трудовых процессов в соответствии с "Руководством по техническому нормированию труда рабочих в строительстве" (М., Стройиздат, 1977).

2.4. Промежуток времени после укладки поризованного бетона до устройства цементной стяжки должен быть не менее 48 часов.

3. Исполнители, предметы и орудия труда

3.1. Исполнители:

бетонщик 3 разр. (Б1,Б2) - 2
то же 2 разр. (Б3) - 1

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

№ п/п	Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, ОСТ, ТУ, № чертежа, марка	Кол-во шт.
1	2	3	4
1.	Станция штукатурная (реконструированная)	ПШСФ-2 ТУ 34-13-11203-78 Хигулевский з-д "Энергоремма"	I
2.	Машинка затирочная	СО-112А	I
3.	Машинка для затирки цемент- ных стяжек	СО-89	I

КТ-0.0-0.2-86			
1	2	3	4

4.	Преобразователь частоты тока	ИЭ-9403	I
5.	Полутерок ручной, длина 1,6 м	Собств.изготовл.	2
6.	Лопата растворная	ЛР ГОСТ 3620-76	2
7.	Скребок металлический	Р.ч. № 210 ВНИИСМИ Минстрой- дормаша	2
8.	Кельма для штукатурных работ	ИР-525А ГОСТ 9533-81	2
9.	Рулетка измерительная металлическая	Р8-20 ГОСТ 7502-80	I
10.	Уровень гибкий (водяной)	ТУ 25-II-760-72	I
11.	Уровень строительный	УС I-300 ГОСТ 9416-76	I
12.	Правило окованное	Р.ч. № И-329 ИОМТПС Минстроя СССР	I
13.	Руказа резиновые напорные: ø 50 мм ø 38 мм	ГОСТ 10362-76	I комп.


4. Технология процесса и организация труда

4.1. Работы по устройству цементной стяжки по подготовке из поризованного бетона выполняют в следующем порядке: принимают раствор из автосамосвала в приемный бункер станции, размечают уровень и подготавливают поверхность, подают и укладывают цементный раствор, затирают поверхность цементной стяжки.

4.2. График трудового процесса

4.5. Схема организации рабочего места

НТ-0.0-0.2-86



Условные обозначения.

1. Штукатурная станция.
2. Основание из поризованного бетона.
3. Резиновый напорный рукав.

Б1, Б2, Б3 - рабочие места
бетонщиков.

4.4. Описание операций, их продолжительность, исполнители, орудия труда.

1. ПРИЕМ РАСТВОРА.

Бетонщик Б2 принимает раствор в приемный бункер штукатурной станции с последующей очисткой кузова автосамосвала. Операция выполняется 6 мин.

2. РАЗМЕТКА УРОВНЯ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Бетонщики Б1 и Б3 размечают уровень укладки раствора и увлажняют поверхность.

Операция выполняется 6 мин.

3. ПОДАЧА И УКЛАДКА ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА.

Бетонщик Б2 по сигналу бетонщика Б1 включает насос для подачи раствора. Бетонщики Б1 и Б3 производят укладку цементного раствора с последующим разравниванием и заглаживанием поверхности.

Операция выполняется 15 мин.

4. ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ.

После схватывания цементного раствора бетонщики Б1, Б2 и Б3 увлажняют поверхность стяжки и при помощи затирочных машин и ручного инструмента (полутерок ручной, кельма для штукатурных работ, правило окованное) производят затирку поверхности цементной стяжки.

Операция выполняется 7 мин.

Норма времени Нвр. на устройство 10 м² цементной стяжки

$$Нвр. = \frac{84 \times 100}{/100-(4+12)/x60} = \frac{8400}{5040} = 1,7 \text{ чел.-ч}$$

Выработка В на одного рабочего за восьмичасовую смену

$$B = \frac{8}{1,7} = 4,7 \times 10 = 47 \text{ м}^2$$

(с)

Энергостройтруд, 1986

Подп. в печать 6/У1-86г. Формат 60x90 I/16
Объем 1,25 печ.л., Тираж 320 экз., Заказ 214
Москва. Центр. М.Комсомольский пер., д. 10