

Изменение № 5 ГОСТ 8821—75 Заготовки клепки для деревянных заливных и сухотарных бочек. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2333

Дата введения 01.08.92

Пункт 2.1. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «лиственные — осина, липа, тополь, береза, бук, дуб, ольха; хвойные — ель, пихта, сосна, кедр, лиственница»;

дополнить абзацем (после третьего): «Допускается применять заготовки клепки сухотарных бочек для изготовления бочек под тузлучные рыбопродукты с применением полимерных мешков-вкладышей».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Заготовки клепки применяемые для изготовления бочек под технический йод, должны изготавляться из древесины дуба, лиственницы, а под икру лососевых пород рыб — из древесины липы, кедра, лиственницы и ели, под пробойную соленую икру и ястычную икру частиковых пород рыб — из древесины дуба, липы, осины, лиственницы и ели».

Пункт 2.3. Таблица 2 Пункты 1—3 изложить в новой редакции:

| Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы ограничения пороков в заготовках клепки для бочек | |
|--|---|--|
| | заливных | сухотарных |
| 1. Сучки: а) сросшиеся, здоровые (светлые и темные здоровые, групповые, сшивные, круглые, овальные и продолговатые) | Не учитываются во всех зонах заготовок клепки остова и доньев сквозные и односторонние без трещин размером: до 15 мм | до 25 мм |
| | Допускаются на пластях учитываемые сквозные без трещин и односторонние размером до $\frac{1}{2}$ ширины заготовок клепки остова, но не более 30 мм, и до $\frac{1}{2}$ ширины заготовок клепки дна, но не более 50 мм | Допускаются на пластах и кромках учитываемые сквозные без трещин и односторонние размером до $\frac{1}{2}$ ширины заготовки клепки остова и до $\frac{1}{2}$ ширины заготовки клепки дна |
| б) здоровые с трещинами | В заготовках клепки для бочек под икру рыб осетровых и лососевых пород и технический йод не должны превышать $\frac{1}{4}$ ширины заготовки клепки | Допускаются |
| в) частично сросшиеся и несросшиеся | Допускаются с несквозными трещинами, размерами, не превышающими указанные в п. 1а | Допускаются |
| | В заготовках клепки для бочек под икру лососевых пород рыб и технический йод не допускаются | |
| | Допускаются односторонние и сквозные сучки размером: до 15 мм — в заготовках клепки остова шириной до 80 мм; | (Продолжение см. с. 96) |

Наименование пороков
древесины по ГОСТ 2140-81

Нормы ограничения пороков в заготовках
клепки для бочек

заливных

сухогарных

до 25 мм — в заготовках клепки остова шириной свыше 80 мм;

до 25 мм — в заготовках клепки дна шириной до 80 мм;

до 35 мм — в заготовках клепки дна шириной свыше 80 мм.

Количество сучков на каждой заготовке клепки не должно превышать 5 шт., без выхода их на кромки заготовки клепки

Допускаются несквозные, без выхода на кромки заготовки клепки

Допускаются длиной не более 70 мм при расположении их перпендикулярно пласти заготовки клепки, а при другом расположении — по длине заготовки клепки не должны быть более:

20 мм

35 мм

2) Трещины
а) пластевые

б) торцовые сквозные

3. Пороки строения
древесины:

а) наклон волокон

б) завиток

в) кармашки

г) сердцевина

д) ложное ядро

е) водослой

ж) прорость

Допускается в заготовках клепок остова отклонение волокон древесины от прямого направления до 15 %. В заготовках клепок дна допускается без ограничения

Допускается в заготовках клепки остова, за исключением кромок и зон на расстоянии в 5 мм от торцов и 50 мм в обе стороны от середины длины заготовки

В заготовках клепки дна допускается без ограничения

Допускаются односторонние на расстоянии не менее 65 мм от торцов, 55 мм в обе стороны от середины длины и 20 мм от кромки заготовки клепки

Допускается на любой из сторон поверхности глубиной до 5 мм

Допускается при отсутствии признаков загнивания (без белых выцветов и черных полос)

Допускается поверхностный в виде пятен и полос

Допускается на поверхностях, несквозная

Допускаются

Допускается

Допускается

Допускается

(Продолжение изменения к ГОСТ 8821-75)

примечание 3. Заменить значение: 20 мм на 10 мм; дополнить абзацем: «В заготовках клепки дна сухотарных бочек допускаются сросшиеся здоровые сучки на кромках»:

(Продолжение см. с. 98)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8821—75)

примечание 5 изложить в новой редакции: «5. Допускаются пороки древесины, не предусмотренные табл. 2».

Пункт 5.2. Исключить слова: «ГОСТ 5702—75 или».

(ИУС № 5 1992 г.)
