

Группа Л39

**Изменение № 3 ГОСТ 23083—78 Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 18.06 91 № 893**

**Дата введения 01.01.92**

Вводная часть Последний абзац исключить

Пункты 11, 12 Заменить ссылку ГОСТ 11221—75 на ОСТ 14—6—213—87

Пункт 12 Третий абзац Заменить слова «одной—двух» на «одной или нескольких»,

десятый абзац изложить в новой редакции «сита проволочные с размерами отверстий № 025 по ГОСТ 6613—86, № 1 по ГОСТ 3826—82, № 3 (3, 2) и № 13 (14) по ГОСТ 3306—88 или ГОСТ 3826—82»

Пункт 2 2 3 изложить в новой редакции «2 2 3 Отбор проб с остановленной ленты конвейера рекомендуется как эталонный, который может быть использован для проверки других методов отбора При этом в точечную пробу отбирают кокс с ленты на участке, ширина которого должна быть в 2,5 раза больше максимального размера куска Используемый шаблон погружают в массу кокса до транспортирующей поверхности, перпендикулярно направлению движения потока В точечную пробу включают весь кокс, попавший внутрь шаблона, и отдельные куски кокса, попавшие под правую сторону шаблона»

Пункт 3 3 Восьмой абзац дополнить словами «Допускается подсушивать пробы перед измельчением до размера частиц менее 3 мм Пробы кокса сухого тушения не подсушивают»,

*(Продолжение см с 130)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 23083—78)*

девятый абзац исключить,  
чертеж 2 Заменить слова «В отвал» на «Для определения показателей, требующих иной подготовки проб, или в отвал» (2 раза)

Пункт 3.6 Второй абзац Заменить слова «рабочей влаги» на «общей влаги»

Приложение 1 Таблица Пункт 4 Графа «Определение» Заменить слова «рабочей влаги» на «общей влаги или для приготовления аналитических проб»,  
пункт 6 Определение изложить в новой редакции «Проба, которую хранят для контрольного анализа»

Приложение 4 Чертеж 2 Все размеры лопаты исключить

(ИУС № 9 1991 г.)