



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПРЯЖА ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ
СУРОВАЯ КРУЧЕНАЯ ДЛЯ ТКАЦКОГО
ПРОИЗВОДСТВА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 6904—83

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

П. Т. Букаев, З. В. Павлова, С. А. Буркова, С. Г. Стрельцова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 сентября 1983 г. № 4700

**ПРЯЖА ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ СУРОВАЯ КРУЧЕНАЯ
ДЛЯ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА****Технические условия**

Cotton grey twisted yarn for weaving industry.
Specifications

**ГОСТ
6904—83**

Взамен
ГОСТ 6904—70

ОКП 90 1000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 сентября 1983 г. № 4700 срок действия установлен

с 01.01.85до 01.01.90**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на хлопчатобумажную суровую и мерсеризованную крученую пряжу гребенного и кардного прядения, предназначенную для ткацкого производства и изделий специального назначения кабельной промышленности.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Хлопчатобумажная суровая крученая пряжа должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Пряжа должна вырабатываться из хлопчатобумажной суровой одиночной пряжи по ГОСТ 1119—80 и нормативно-технической документации.

1.3. В зависимости от физико-механических показателей и применяемого сырья крученую пряжу делят на сорта:

высший, первый, второй — из хлопкового волокна 1—3-го типов тонковолокнистых сортов хлопчатника, из 3-го типа тонковолокнистых сортов хлопчатника;

первый, второй, третий — из хлопкового волокна 4-го типа средневолокнистых сортов хлопчатника в смеси с хлопковым волокном 3-го типа тонковолокнистых сортов хлопчатника, из хлопкового волокна средневолокнистых сортов хлопчатника 4—7-го типов.



1.4. По физико-механическим показателям крученая гребенная пряжа, вырабатываемая из хлопкового волокна 1—3-го типов тонковолокнистых сортов хлопчатника, должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Структура нити	Допускаемые относительные отклонения результирующей кондиционной линейной плотности от результирующей номинальной, %	Сорт	Удельная (относительная) разрывная нагрузка методом разрыва одной нити		Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	Показатель качества, не менее	Коэффициент крутки, не более
			сН/текс	гс/текс			
5 текс×2 (№ 200/2) R_H 10,1 текс	+1,5 —2,5	Высший	18,2	18,6	9,4	1,98	47,4
		Первый	16,8	17,1	11,2	1,53	
		Второй	Не менее 15,9	Не менее 16,2	Не более 12,5	1,30	
5,9 текс×2 (№ 170/2) R_H 12 текс	+1,5 —2,5	Высший	18,6	19,0	9,9	1,92	47,4
		Первый	17,4	17,8	11,2	1,59	
		Второй	Не менее 16,3	Не менее 16,6	Не более 12,5	1,33	
5,9 текс×2 (№ 170/2) R_H 12 текс особой крутки	+1,5 —2,5	Высший	19,7	20,1	9,4	2,14	73,0
		Первый	18,0	18,3	11,2	1,64	
		Второй	Не менее 17,0	Не менее 17,3	Не более 12,5	1,38	
5,9 текс×2 (№ 170/2) R_H 12,2 текс для маркизета	+1,5 —2,5	Высший	19,7	20,1	10,7	1,88	74,5
		Первый	18,0	18,3	12,9	1,42	
		Второй	Не менее 17,0	Не менее 17,3	Не более 14,2	1,22	
6,7 текс×2 (№ 149/2) R_H 13,6 текс 7,5 текс×2 (№ 133/2) R_H 15,2 текс	+1,5 —2,5	Высший	19,7	20,1	9,4	2,14	47,4
		Первый	18,0	18,3	11,2	1,64	
		Второй	Не менее 17,0	Не менее 17,3	Не более 12,5	1,38	

Структура нити	Допускаемые относительные отклонения результирующей кондиционной линейной плотности от результирующей номинальной, %	Сорт	Удельная (относительная) разрывная нагрузка методом разрыва одной нити		Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	Показатель качества, не менее	Коэффициент крутки, не более
			сН/текс	гс/текс			
8,5 текс×2 (№ 118/2) R _н 17,2 текс	+1,5 -2,5	Высший	20,0	20,4	9,4	2,17	47,4
		Первый	18,4	18,8	11,2	1,68	
		Второй	Не менее 16,8	Не менее 17,1	Не более 12,6	1,37	
9 текс×2 (№ 111/2) R _н 18,3 текс 10 текс×2 (№ 100/2) R _н 20,2 текс	+1,5 -2,5	Высший	20,3	20,7	9,4	2,20	47,4
		Первый	18,8	19,2	11,2	1,71	
		Второй	Не менее 17,3	Не менее 17,6	Не более 12,5	1,41	
10,6 текс×2 (№ 92,6/2) R _н 22,0 текс	+1,5 -2,5	Высший	20,8	21,2	Не более 9,4	2,26	47,4
		Первый	Не менее 20,3	Не менее 20,7		2,20	
11 текс×2 (№ 90,9/2) R _н 22,2 текс 11,8 текс×2 (№ 84,7/2) R _н 24,0 текс	+1,5 -2,5	Высший	20,3	20,7	9,4	2,20	47,4
		Первый	18,8	19,2	11,2	1,71	
		Второй	Не менее 17,0	Не менее 17,3	Не более 12,5	1,38	
15,4 текс×2 (№ 64,9/2) R _н 31,3 текс 16,5 текс×2 (№ 60,6/2) R _н 33,6 текс	+1,5 -2,5	Высший	20,6	21,0	9,4	2,23	47,4
		Первый	18,8	19,2	11,2	1,71	
		Второй	Не менее 17,3	Не менее 17,6	Не более 12,5	1,41	
11 текс×3 (№ 90,9/3) R _н 33,7 текс 11,8 текс×3 (№ 84,7/3) R _н 36,1 текс	+1,5 -2,5	Высший	21,6	22,0	8,1	2,72	47,4
		Первый	19,9	20,3	9,8	2,08	
		Второй	Не менее 18,0	Не менее 18,3	Не более 11,0	1,66	

Структура нити	Допускаемые относительные отклонения результирующей кондиционной линейной плотности от результирующей номинальной, %	Сорт	Удельная (относительная) разрывная нагрузка методом разрыва одной нити		Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	Показатель качества, не менее	Коэффициент крутки, не более
			сН/текс	гс/текс			
16,5 текс×3 (№ 60/3) R_H 50,5 текс	+1,5 -2,5	Высший	21,9	22,3	8,1	2,74	47,4
		Первый	20,2	20,6	9,8	2,11	
		Второй	Не менее 18,1	Не менее 18,5	Не более 11,0	1,68	
10 текс×4 (№ 100/4) R_H 41,2 текс	+1,5 -2,5	Высший	22,7	23,1	6,2	3,70	47,4
		Первый	20,8	21,2	7,5	2,82	
		Второй	Не менее 19,1	Не менее 19,5	Не более 9,4	2,07	

Примечание. Пряжа линейных плотностей 10 текс×2 и 11,8 текс×2 для кабельной промышленности должна быть не ниже первого сорта.

1.5. По физико-механическим показателям мерсеризованная крученая гребенная пряжа из хлопкового волокна 1—3-го типов тонковолокнистых сортов хлопчатника должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Структура нити	Допускаемые относительные отклонения результирующей кондиционной линейной плотности от результирующей номинальной, %	Сорт	Удельная (относительная) разрывная нагрузка методом разрыва одной нити		Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	Показатель качества, не менее	Коэффициент крутки, не более
			сН/текс	гс/текс			
10 текс×2 (№ 100/2) R _н 20,2 текс	+0 -7	Высший Первый	22,6 21,6	23,0 22,0	10,0 11,5	2,30 1,91	36,5

1.6. По физико-механическим показателям крученая гребенная пряжа, вырабатываемая из хлопкового волокна 3-го типа тонковолокнистых сортов хлопчатника, должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Структура нити	Допускаемые относительные отклонения результирующей кондиционной линейной плотности от результирующей номинальной, %	Сорт	Удельная (относительная) разрывная нагрузка методом разрыва одной нити		Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	Показатель качества, не менее	Коэффициент крутки, не более
			сН/текс	гс/текс			
18,5 текс×2 (№ 54/2) R _н 37,6 текс, уток	+1,5 -2,5	Высший Первый Второй	18,0 16,7 Не менее 15,2	18,3 17,0 Не менее 15,5	9,4 11,2 Не более 12,5	1,95 1,52 1,24	35,0

1.7. По физико-механическим показателям гребенная крученая пряжа, вырабатываемая из смеси хлопкового волокна 4-го типа средневолокнистых сортов хлопчатника с хлопковым волокном 3-го типа тонковолокнистых сортов хлопчатника, должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Структура нити	Допускаемые относительные отклонения результирующей кондиционной линейной плотности от результирующей номинальной, %	Сорт	Удельная (относительная) разрывная нагрузка методом разрыва одной нити		Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	Показатель качества, не менее	Коэффициент крутки, не более
			сН/текс	гс/текс			
11,8 текс×2 (№ 84,7/2) R_H 24,0 текс	+1,5 —2,5	Первый	16,8	17,1	8,8	1,95	47,4
		Второй	15,6	15,9	11,2	1,41	
		Третий	Не менее 14,4	Не менее 14,7	Не более 13,1	1,12	
15,4 текс×2 (№ 64,9/2) R_H 31,3 текс	+1,5 —2,5	Первый	17,0	17,4	8,8	1,98	47,4
		Второй	15,9	16,2	11,2	1,44	
		Третий	Не менее 14,4	Не менее 14,7	Не более 13,1	1,12	
16,5 текс×2 (№ 60,6/2) R_H 33,6 текс	+1,5 —2,5	Первый	17,7	18,0	8,8	2,06	47,4
		Второй	16,5	16,8	11,2	1,49	
		Третий	Не менее 15,0	Не менее 15,3	Не более 13,1	1,17	
18,5 текс×2 (№ 54/2) R_H 37,6 текс	+1,5 —2,5	Первый	18,2	18,6	8,1	2,29	47,4
		Второй	16,8	17,1	9,8	1,75	
		Третий	Не менее 14,8	Не менее 15,1	Не болсе 11,4	1,32	

Примечание. Пряжа линейных плотностей 11,8 текс×2 и 18,5 текс×2 для кабельной промышленности должна быть первого сорта.

1.8. По физико-механическим показателям крученая гребенная пряжа, вырабатываемая из хлопкового волокна 4—7-го типов средневолокнистых сортов хлопчатника, должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 5.

Таблица 5

Структура нити	Допускаемые относительные отклонения результирующей кондиционной линейной плотности от результирующей номинальной, %	Сорт	Удельная (относительная) разрывная нагрузка методом разрыва одной нити		Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	Показатель качества, не менее	Коэффициент крутки, не более
			сН/текс	гс/текс			
14 текс×2 (№ 71,4/2) R_H 28,6 текс	+1,5 -2,5	Первый	16,1	16,4	8,8	1,86	47,4
		Второй	15,0	15,3	11,2	1,37	
		Третий	Не менее 13,5	Не менее 13,8	Не более 13,1	1,05	
15,4 текс×2 (№ 64,9/2) R_H 31,3 текс	+1,5 -2,5	Первый	15,9	16,2	8,8	1,84	47,4
		Второй	14,8	15,1	11,2	1,35	
		Третий	Не менее 13,4	Не менее 13,7	Не более 13,1	1,04	
18,5 текс×2 (№ 54/2) R_H 37,0 текс	+1,5 -2,5	Первый	16,4	16,7	8,8	1,90	47,4
		Второй	15,3	15,6	11,2	1,39	
		Третий	Не менее 13,9	Не менее 14,2	Не более 13,1	1,08	
18,5 текс×2 (№ 54/2) R_H 37,0 текс, уток	+1,5 -2,0	Первый	15,9	16,1	8,8	1,83	47,4
		Второй	15,0	15,3	11,2	1,37	
		Третий	Не менее 14,2	Не менее 14,5	Не более 13,1	1,11	

1.9. По физико-механическим показателям крученая кардная пряжа, вырабатываемая из хлопкового волокна 1—3-го типов тонковолокнистых сортов хлопчатника, должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 6.

Таблица 6

Структура нити	Допускаемые относительные отклонения результирующей кондиционной линейной плотности от результирующей номинальной, %	Сорт	Удельная (относительная) разрывная нагрузка методом разрыва одной нити		Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	Показатель качества, не менее	Коэффициент крутки, не более
			сН/текс	гс/текс			
18,5 текс×2 (№ 54/2) R _н 37,6 текс	+1,5 —2,5	Высший	17,6	17,9	9,9	1,81	47,4
		Первый	16,1	16,4	11,2	1,46	
		Второй	Не менее 14,5	Не менее 14,8	Не более 13,2	1,12	

Примечание. Пряжа линейной плотности 18,5 текс×2 для кабельной промышленности должна быть не ниже первого сорта.

1.10. По физико-механическим показателям крученая кардная пряжа, вырабатываемая из хлопкового волокна 4—7-го типов средневолокнистых сортов хлопчатника, должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 7.

Таблица 7

Структура нити	Допускаемые относительные отклонения результирующей кондиционной линейной плотности от результирующей номинальной, %	Сорт	Удельная (относительная) разрывная нагрузка методом разрыва одной нити		Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	Показатель качества, не менее	Коэффициент крутки, не более
			сН/текс	гс/текс			
13 текс×2 (№ 76,9/2) R _н 26,4 текс	+1,5 -2,5	Первый	14,5	14,8	11,2	1,32	47,4
15,4 текс×2 (№ 64,9/2) R _н 31,3 текс		Второй	12,9	13,2	13,1	1,01	
		Третий	Не менее 12,3	Не менее 12,6	Не более 15,0	0,83	
18,5 текс×2 (№ 54/2) R _н 37,6 текс	+1,5 -2,5	Первый	13,7	14,0	11,2	1,25	47,4
21 текс×2 (№ 47,6/2) R _н 42,7 текс		Второй	12,7	12,9	13,1	0,98	
		Третий	Не менее 11,8	Не менее 12,0	Не более 15,0	0,80	
25 текс×2 (№ 40/2) R _н 50,8 текс	+1,5 -2,5	Первый	13,5	13,8	11,2	1,23	47,4
		Второй	12,1	12,3	13,1	0,94	
		Третий	Не менее 11,7	Не менее 11,9	Не более 15,0	0,79	
29 текс×2 (№ 34,5/2) R _н 58,9 текс	+2,0 -2,5	Первый	13,5	13,8	11,2	1,23	47,4
		Второй	11,8	12,0	13,2	0,92	
		Третий	Не менее 11,4	Не менее 11,6	Не более 15,0	0,77	
34 текс×2 (№ 29,4/2) R _н 69,4 текс	+2,0 -2,5	Первый	13,0	13,3	11,2	1,18	47,4
36 текс×2 (№ 27,8/2) R _н 73,1 текс		Второй	11,7	11,9	13,1	0,91	
42 текс×2 (№ 23,8/2) R _н 85,4 текс		Третий	Не менее 11,1	Не менее 11,3	Не более 15,0	0,76	

Структура нити	Допускаемые относительные отклонения результирующей кондиционной линейной плотности от результирующей номинальной, %	Сорт	Удельная (относительная) разрывная нагрузка методом разрыва одной нити		Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	Показатель качества, не менее	Коэффициент крутки, не более
			сП/текс	гс/текс			
50 текс×2 (№ 20/2) R _н 101,5 текс 56 текс×2 (№ 17,9/2) R _н 113,7 текс							
15,4 текс×3 (№ 64,9/3) R _н 47,2 текс	+1,5 -2,5	Первый Второй Третий	14,9 13,4 Не менее 12,8	15,2 13,7 Не менее 13,0	10,6 11,8 Не более 13,1	1,43 1,16 0,99	47,4
18,5 текс×3 (№ 54/3) R _н 57,0 текс	+1,5 -2,5	Первый Второй Третий	14,9 13,6 12,8	15,2 13,9 13,0	10,6 11,8 13,1	1,42 1,18 0,99	47,4
25 текс×3 (№ 40/3) R _н 76,6 текс	+2,0 -2,5	Первый Второй Третий	14,5 13,5 Не менее 12,4	14,8 13,8 Не менее 12,6	10,6 11,8 Не более 13,1	1,40 1,17 0,96	47,4
29 текс×3 (№ 34,5/3) R _н 89,1 текс	+2,0 -2,5	Первый Второй Третий	14,2 12,8 Не менее 12,2	14,5 13,0 Не менее 12,4	10,6 11,8 Не более 13,1	1,37 1,10 0,95	47,4
46 текс×3 (№ 21,7/3) R _н 141 текс	+2,0 -2,5	Первый Второй Третий	14,2 13,2 Не менее 12,3	14,5 13,5 Не менее 12,5	8,6 9,6 Не более 10,5	1,68 1,40 1,14	37,6

Структура нити	Допускаемые относительные отклонения результирующей кондиционной линейной плотности от результирующей номинальной, %	Сорт	Удельная (относительная) разрывная нагрузка методом разрыва одной нити		Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %	Показатель качества, не менее	Коэффициент крутки, не более
			сН/текс	гс/текс			
50 текс×3 (№ 20/3) R_n 154 текс	+2,0 -2,5	Первый	13,7	14,0	10,6	1,32	47,4
		Второй	12,3	12,5	11,8	1,06	
		Третий	Не менее 11,7	Не менее 11,9	Не более 13,1	0,91	
25 текс×4 (№ 40/4) R_n 102 текс	+2,0 -2,5	Первый	14,7	15,0	10,1	1,48	31,6
		Второй	13,6	13,9	11,3	1,23	
		Третий	Не менее 12,9	Не менее 13,1	Не более 12,6	1,04	

Примечания:

1. Пряжа линейной плотности 18,5 текс×2 и 18,5 текс×3 для кабельной промышленности должна быть не ниже первого сорта.

2. Пряжа линейной плотности 29 текс×2 и 50 текс×3 для кабельной промышленности должна быть не ниже первого сорта.

3. Пряжа линейной плотности 18,5 текс×3 для изготовления рукавов оплеточных конструкций должна быть первого сорта.

1.11. Нормированная влажность суровой пряжи должна быть 7 %, мерсеризованной — 9 %.

1.12. Сорт пряжи определяют по показателю качества, полученному как частное от деления удельной (относительной) разрывной нагрузки методом разрыва одиночной нити, гс/текс, на коэффициент вариации по разрывной нагрузке.

Показатель качества вычисляют до 0,001 и округляют до 0,01 (см. справочное приложение).

Если один из показателей пряжи, удельная (относительная) разрывная нагрузка методом разрыва одиночной нити ниже или коэффициент вариации выше норм, установленных для первого сорта табл. 2, для второго сорта табл. 1 (кроме пряжи линейной плотностью 10,6 текс×2 (№ 92,6/2), табл. 3 и 6 и третьего сорта табл. 4, 5 и 7, то показатель качества не определяют.

1.13. Сорт пряжи, выпускаемой на сновальных валиках, определяют по показателю качества при испытании одиночной нити.

1.14. В зависимости от внешнего вида пряжу делят на классы А, Б и В по ГОСТ 15818—70.

1.15. Пряжу наматывают на патроны, шпули, катушки (бобины), мотки (куфты), сновальные валики. Вид и размер единиц продукции (масса или длина пряжи) согласовывают с потребителем.

1.16. В партии допускается не более 1,5 % отсталых недомотанных единиц продукции с недостатком пряжи от 5 до 30 % включительно от массы партии.

1.17. В каждой единице продукции не допускаются следующие пороки:

по качеству пряжи:

перекрученная,

недокрученная,

перетертая,

замасленные нити (кроме пряжи для маркизета),

грязные нити,

смешанные линейные плотности,

покрытая плесенью,

разнооттеночная,

с несмываемыми цветными нитями;

по намотке пряжи:

слабая и неправильная намотка,

бугристая,

резко выраженные жгуты,

сорванные, спущенные и затертые единицы продукции,

намотанная на дефектные шпули, патроны, катушки и др.,

единицы продукции с перехлестами (хордами более 40 мм),

мотки без провязок и с несвязанными концами.

1.18. Пряжа, выпускаемая на сновальных валиках, должна иметь количество нитей и их длину, согласованные с потребителем.

1.19. В пряже на сновальных валиках не допускаются следующие пороки:

загрязненные, замасленные нити,

смешанные линейные плотности,

слабая навивка нитей,

намотанная на сновальные валики с кривыми шпинделями и разбитыми фланцами.

1.20. Для пряжи в мотках вид намотки, размер и массу мотка устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем. Мотки перевязывают двумя ценовыми провязками, которые делят моток на две части. Концы первого и последнего витков перевязывают вместе. Допускаются другие способы перевязки по согласованию изготовителя с потребителем.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 6611.0—73 со следующим дополнением: для проверки качества пряжи по внешнему виду, качеству упаковки и качеству намотки изготовитель осуществляет контроль 100 % продукции, потребитель проводит выборочный контроль, для чего от партии отбирают 10 % упаковочных единиц. Результаты выборочного контроля распространяют на всю партию.

Пороки, которые не могут быть обнаружены при приемке пряжи и выявляются только в процессе переработки продукции, потребитель проверяет совместно с изготовителем проведением контрольной переработки пряжи. Для этого из разных упаковочных единиц отбирают не менее 10 % пряжи от проверяемой массы.

2.2. Каждую партию сопровождают документом о качестве. В документе должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя и его товарного знака;

вид пряжи (ее наименования);

номинальная линейная плотность пряжи, текст (структура нити);

сорт пряжи;

класс пряжи;

вид единицы продукции;

номер партии и номера упаковочных единиц в партии;

масса нетто (кондиционная);

масса брутто, кг;

фактическая влажность;

дата отправления;

обозначение настоящего стандарта;

наименование предприятия-потребителя;

результаты испытаний качества пряжи.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

- 3.1. Отбор проб — по ГОСТ 6611.0—73.
- 3.2. Определение линейной плотности — по ГОСТ 6611.1—73, ГОСТ 10878—70.
- 3.3. Определение разрывной нагрузки и разрывного удлинения — по ГОСТ 6611.2—78.
- 3.4. Определение крутки и укрутки — по ГОСТ 6611.3—73.
- 3.5. Определение влажности — по ГОСТ 6611.4—73.
- 3.6. Определение класса пряжи по внешнему виду — по ГОСТ 15818—70.
- 3.7. Климатические условия испытаний — по ГОСТ 10681—75.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Пряжу упаковывают в тару по ГОСТ 17322—71, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514—82, в контейнеры по ГОСТ 18477—79 и в мягкую тару из нетканого полотна по нормативно-технической документации и упаковочной ткани по ГОСТ 5530—81, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354—82 и другие виды упаковочных материалов из химических нитей и волокон.

Пряжу с отсталыми и недомотанными единицами продукции и замасленную пряжу для маркизета упаковывают в отдельную тару.

Примечание. Пряжу в мотках прессуют в пачки, пачки в кипы. Допускается пряжу в мотках формировать в куфты или связи.

4.2. Внутри каждой упаковочной единицы должен быть вложен ярлык с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
- вида пряжи (ее наименования);
- номинальной линейной плотности пряжи, текст (структура нити);
- номера укладчика;
- даты;
- обозначения настоящего стандарта.

4.3. На каждую упаковочную единицу прикрепляют ярлык с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
- вида пряжи (ее наименование);
- номинальной линейной плотности пряжи, текст (структура нити);
- сорта пряжи;
- вида единицы продукции;
- номера упаковочной единицы;
- номера партии;
- массы брутто, кг;
- массы нетто, кг;
- номера укладчика;

даты укладывания;
обозначения настоящего стандарта.

4.4. Сновальные валики должны иметь ярлыки с указанием: наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака; вида пряжи (ее наименование); номинальной линейной плотности пряжи, текст (структура нити); сорта пряжи; номера сновальной машины; длины сновки, м; количества нитей на валике; массы брутто, кг; массы нетто, кг; номера сновальщика; даты отправки; обозначения настоящего стандарта.

4.5. Пряжу, предназначенную для применения в качестве сырья на предприятии-изготовителе, упаковывают в любые виды тары, при этом в каждую упаковочную единицу вкладывают ярлык с указанием:

вида пряжи (ее наименования); номинальной линейной плотности пряжи, текст; номера машины, номера смены; даты; обозначения настоящего стандарта.

4.6. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционных знаков: «Бойтесь сырости», «Крюками непосредственно не брать», знака опасности и шифра группы 4113 по ГОСТ 19433—81.

4.7. Пряжу транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки легковоспламеняющихся грузов, действующих в данном виде транспорта.

При транспортировании пряжи в железнодорожных вагонах и на речных судах с 01.01.86 должны применяться транспортные пакеты по ГОСТ 21929—76.

Масса и параметры пакетов должны быть установлены в соответствии с требованиями ГОСТ 24597—81.

Допускается при перевозке автомобильным транспортом транспортирование упаковочных единиц в таре и контейнерах по согласованию изготовителя с потребителем.

4.8. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение пряжи для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов — по ГОСТ 15846—79.

4.9. Пряжа должна храниться в крытых, чистых сухих помещениях.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА

Пример. При испытании крученой кардной пряжи, структурой нити 25 текс×3, результирующей номинальной линейной плотности 76,6 текс, вырабатываемой из хлопкового волокна 4—7-го типов средневолокнистых сортов хлопчатника, получили удельную (относительную) разрывную нагрузку методом разрыва одной нити 14,5 гс/текс, а коэффициент вариации 10 %.

Показатель качества будет равен

$$\frac{14,5}{10,0} = 1,45.$$

Согласно табл. 7 настоящего стандарта пряжа будет соответствовать 1-му сорту.

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *Г. А. Макарова*
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в наб. 13.10.83
0,82 уч.- изд. л.

Подп. в печ. 29.12.83
Тир. 10000

1,0 усл. п. л.

1,25 усл. кр.-отт.
Цена 5 коп.