

ЭМАЛИ ПФ-223

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ЭМАЛИ ПФ-223

Технические условия

Enamels ПФ-223 Specifications

ГОСТ
14923—78

ОКП 23 1222

Дата введения 01.07.79

Настоящий стандарт распространяется на эмали ПФ-223 различных цветов, представляющие собой суспензию пигментов в пентафталеовом лаке с добавлением сиккатива и растворителей

Эмали предназначены для окрашивания металлических поверхностей и поверхностей из древесины, эксплуатируемых внутри помещений

Пленки эмалей устойчивы к изменению температуры от минус 40 до плюс 60 °С

Эмали наносят на поверхность (по грунтовке или без нее) методами пневматического, безвоздушного распыления, распылением в электрополе и кистью

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Эмали ПФ-223 должны выпускаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и техническому регламенту, утвержденным в установленном порядке

1.2. Эмали должны выпускаться следующих цветов с соответствующими кодами ОКП, указанными в табл. 1а

Т а б л и ц а 1а

Наименование цвета	Код ОКП	Наименование цвета	Код ОКП
Красный	23 1222 3206 06	Защитный	23 1222 3211 09
Желтый	23 1222 3204 08	Темно-серый	23 1222 3260 00
Зеленый	23 1222 3208 04	Серый	23 1222 3203 09
Темный серо-зеленый	23 1222 3268 03	Зеленовато-серый	23 1222 3273 06
Серо-голубой	23 1222 3255 08	Черный	23 1222 3202 10
Темно-синий	23 1222 3266 05	Белый 01	23 1222 3254 09
Голубовато-серый	23 1222 3274 05	Белый 02	23 1222 3201 00
Коричневый	23 1222 3209 03		

П р и м е ч а н и е Бывшие обозначения цветов эмалей приведены в приложении 1

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.3. Перед применением эмали разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом (нефрасом-С4—155/200) по ГОСТ 3134, ксилолом по ГОСТ 9949 или ГОСТ 9410, сольвентом по ГОСТ 1928 или ГОСТ 10214 или смесью указанных растворителей в соотношении по массе 1 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

© Издательство стандартов, 1978
© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями

С. 2 ГОСТ 14923—78

При окраске изделий распылением в электрополе эмаль разбавляют разбавителем РЭ-4В по ГОСТ 18187

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.4 По физико-химическим показателям эмали ПФ-223 должны соответствовать нормам и требованиям, указанным в табл 1

Т а б л и ц а 1

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1 Цвет	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталоном) цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета	По п 3 3
красный	11, 19	
желтый	204, 206	
зеленый	302, 306	
темный серо-зеленый	364, 373	
серо-голубой	414, 415	
темно-синий	440, 441	
голубовато-серый	508, 512	
коричневый	612, 616	
защитный	760, 761	
темно-серый	812, 813	
серый	842, 843	
зеленовато-серый	851, 852	
черный	Оттенок не нормируется	
белый 01, белый 02	Контрольные образцы цвета	
2 Внешний вид пленки	После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, однородной, без оспин, потеков, морщин и посторонних включений Допускается незначительная шагреня	По п 3 3
3 Блеск пленки, %, не менее, для эмали белой 02	—	По ГОСТ 896
зеленовато-серой, темно-серой	35	
остальных цветов	40	
4 Условная вязкость эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, для эмали		По ГОСТ 8420 и п 3 3а настоящего стандарта
черной	50—100	
остальных цветов	70—120	
5 Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмалей		По ГОСТ 17537 и п 3 4 настоящего стандарта
белой 01, белой 02, коричневой, голубовато-серой, защитной, темной серо-зеленой, зеленовато-серой, темно-серой, серой	66±3	
желтой, зеленой, серо-голубой	62±3	
красной, темно-синей	55±3	
черной	52±3	
6 Укрывистость высушенной пленки, г/см ² , не более, для эмали		По ГОСТ 8784 и п 3 5 настоящего стандарта
белой 02	240	
белой 01	150	
желтой	130	

Продолжение табл. 1

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
красной	110	По ГОСТ 8784 и п. 3.5 настоящего стандарта
серой	85	
голубовато-серой, серо-голубой, темно-серой, зеленовато-серой	75	
темно-синей, зеленой	60	
коричневой, защитной, темной серо-зеленой	50	
черной	20	
7 Степень перетира, мкм, не более, для эмалей черной	20 (30)	
остальных цветов	25 (30)	
8 Время высыхания до степени 3 при температу- ре (20 ± 2) °С, ч, не более, для эмалеи красной, темно-синей, черной	36	По ГОСТ 19007 и п. 3.7 настоящего стандарта
остальных цветов	24	
до степени 4 при температуре 75—80 °С, ч, не более, для эмалей черной	4	
остальных цветов	3	По ГОСТ 6806 По ГОСТ 4765
9 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	
10 Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	50	По ГОСТ 5233
11 Твердость пленки, условные единицы, не ме- нее, для эмалеи красной, черной, темно-синей по маятниково- му прибору типа М-3	0,2	
типа ТМЛ (маятник А)	0,07	По ГОСТ 9 403, разд. 2, и п. 3.8 настоящего стандар- та
остальных цветов по маятниковому прибору типа М-3	0,3	
типа ТМЛ (маятник А)	0,1	
12 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	3	По ГОСТ 9 403 разд. 2, и п. 3.9 настоящего стандар- та
13 Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	24	
14 Стойкость пленки к статическому воздействию бензина при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	6	По ГОСТ 9 403, разд. 2, и п. 3.10 настоящего стан- дарта

П р и м е ч а н и я

1 Допускается увеличение нормы условной вязкости эмалеи при хранении, если при разбавлении их растворителем в количестве не более 20 % (от массы эмалеи) эмалеи будут соответствовать требованиям стандарта

2 Норма по показателю 11 при определении на приборе типа ТМЛ (маятник А) не является браковочной до 01.01.97. Определение обязательно

Норма при определении на приборе типа М-3 действует до 01.01.97

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9980.1

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Норму по показателям 6, 9 и 10 табл. 1 изготовитель определяет периодически в каждой двадцатой партии

С. 4 ГОСТ 14923—78

Норму по показателям 12—14 изготовитель не определяет, т. к. она гарантирована рецептурой эмалей.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.3. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель проверяет каждую партию до получения удовлетворительных результатов испытаний не менее чем в трех партиях подряд.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 9980.2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2. Подготовка к испытанию

Пластинки для нанесения эмалей подготавливают по ГОСТ 8832, разд. 3.

Цвет, внешний вид и время высыхания пленки определяют на пластинках из черной горячекатаной жести размером 70×150 мм и толщиной 0,25—0,28 мм.

Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной горячекатаной жести размером 20×150 мм и толщиной 0,25—0,32 мм по ГОСТ 13345.

Твердость пленки, блеск и укрупненность определяют на стеклянных пластинках специального назначения размером 90×120 мм и толщиной 1,2 мм.

Остальные показатели определяют на стальных пластинках марок 08кп и 08пс размером 70×150 мм, толщиной 0,8—0,9 мм по ГОСТ 16523.

Вязкость, массовую долю нелетучих веществ и степень перетира определяют в неразбавленной эмали.

Для определения остальных показателей испытываемую эмаль перед нанесением на пластинки размешивают, разбавляют ксилолом до вязкости 22—25 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)$ °С, фильтруют через сетку 009 или 01 по ГОСТ 6613 и наносят краскораспылителем на подготовленные пластинки в один слой.

При определении стойкости пленки к статическому воздействию воды, минерального масла и бензина эмаль наносят на обе стороны пластинки.

Нанесенную на пластинки эмаль сушат при температуре 75—80 °С в течение 3 ч, а при испытании черной эмали — 4 ч. Толщина пленки после высыхания для черной эмали 13—18 мкм, для остальных цветов — 18—23 мкм. При определении цвета и внешнего вида пленки эмаль наносят до полного укрытия окрашиваемой поверхности. Сушку между слоями проводят в течение 1 ч при температуре 75—80 °С, а последнего слоя — 3 ч.

После горячей сушки пластинки выдерживают при температуре (20 ± 2) °С в течение 3 ч.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

3.3. Внешний вид пленки эмали определяют визуально при дневном рассеянном свете.

Цвет высушенной пленки определяют методом визуального сравнения с цветом соответствующих образцов (эталонов) цвета «Картотеки» или контрольных образцов цвета при естественном или искусственном дневном рассеянном свете.

Сравниваемые образцы должны находиться в одной плоскости на расстоянии 300—500 мм от глаз наблюдателя под углом зрения, исключающим блеск поверхности. В случае разногласий в оценке за окончательный принимают результат определения цвета при естественном дневном свете.

3.3а. Условную вязкость эмалей определяют по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)$ °С.

3.3, 3.3а. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

3.4. Массовую долю нелетучих веществ эмали определяют по ГОСТ 17537, разд. 1. Навеску испытываемой эмали массой 1,80—2,20 г помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре (140 ± 2) °С в течение 1,5 ч.

Допускается определение массовой доли нелетучих веществ под инфракрасной лампой при температуре (140 ± 2) °С до постоянной массы. При разногласиях в оценке данного показателя за окончательный принимают результат определения в сушильном шкафу.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.5. Укрывистость определяют по ГОСТ 8784, разд 1 Каждый слой сушат в течение 1 ч при температуре 75—80 °С, а последний — в течение 3 ч при этой же температуре

3 6. **(Исключен, Изм. № 1).**

3 7. Время высыхания определяют по ГОСТ 19007 Допускается удаление бумаги любым способом, не приводящим к видимым повреждениям пленки, при удержании бумаги на поверхности (например, за счет статического электричества)

3.8. Стойкость пленки к статическому воздействию воды определяют по ГОСТ 9 403, разд 2, при этом образец, подготовленный по п 3 2, выдерживают в дистиллированной воде по ГОСТ 6709 в течение 3 ч.

Пластинки с пленкой после испытания выдерживают при температуре (20±2) °С в течение 1 ч и проводят осмотр невооруженным глазом. Испытуемый образец по внешнему виду должен быть без изменений Допускается незначительное изменение цвета пленки белых эмалей

3.9. Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла определяют по ГОСТ 9 403, разд 2, при этом образцы, подготовленные по п 3 2, выдерживают в авиационном масле по ГОСТ 21743 в течение 24 ч

Пластинки с пленкой после испытания выдерживают при температуре (20±2) °С в течение 1 ч и проводят осмотр невооруженным глазом

Испытуемый образец по внешнему виду должен быть без изменения Допускается незначительное изменение цвета пленки белых эмалей

3 10. Стойкость пленки к статическому воздействию бензина определяют по ГОСТ 9 403, разд. 2, при этом образцы, подготовленные по п 3 2, выдерживают в бензине Б-70 в течение 6 ч

Пластинки с пленкой после испытания выдерживают при температуре (20±2) °С в течение 1 ч и проводят осмотр невооруженным глазом.

Испытуемый образец по внешнему виду должен быть без изменений Допускается незначительное изменение цвета пленки всех эмалей

3 7—3 10 **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4 1. Упаковка — по ГОСТ 9980 3

4.2. Маркировка — по ГОСТ 9980 4.

Назначение, меры предосторожности, способ применения эмалей ПФ-223, предназначенных для розничной торговли, указаны в приложении 2

4 1, 4.2 **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

4.3. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 9980 5

На транспортную тару должен быть дополнительно нанесен знак опасности по ГОСТ 19433, класс 3, классификационный шифр 3313, регистрационный номер ООН 1263 и манипуляционный знак «Герметичная упаковка» по ГОСТ 14192

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5 1. Изготовитель гарантирует соответствие эмалей требованиям стандарта при соблюдении условия транспортирования и хранения

5 2. Гарантийный срок хранения эмалей ПФ-223 — один год со дня изготовления

5 1, 5 2 **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6 1. Эмали ПФ-223 являются токсичными и пожаровзрывоопасными материалами, что обусловлено свойствами растворителей и свинцовых соединений, входящих в их состав (табл 2)

Показатели пожаровзрывоопасности, определяемые по ГОСТ 12 1 044, приведены в приложении 3

Возможные пути поступления вредных веществ в организм человека ингаляционный, через кожные покровы

Наименование материала	Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны производственных помещений мг/м ³	Температура °С		Концентрационные пределы воспламенения % (по объему)	Класс опасности
		вспышки	самовоспламенения		
Ксилол	50	Не ниже 23	450	1,0—6,0	3
Уайт-спирит (нефрас-С4—155/200)	300	33	270	1,4—6,0	4
Сольвент	50	22—36	464—535	1,0—8,0	3
Соединения свинца	0,01	—	—	—	1

6 2 Пары растворителей, входящих в состав эмалей, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных путей

При производстве эмалей соединения свинца, входящие в состав пигментов, могут вызвать нарушение деятельности нервной системы, изменения в крови

Обладая кумулятивным свойством, свинец способен накапливаться в организме человека

Специальным требованием к личной гигиене работающих с соединениями свинца является принятие душа по окончании работ

6 3 При производстве и применении эмалей должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12 3 005 и ГОСТ 12 1 004

6 4 Производство эмалей должно соответствовать «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденным Госгортехнадзором 06 09 88

6 5 Лица, связанные с изготовлением и применением эмалей, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12 4 011, ГОСТ 12 4 068, ГОСТ 12 4 103, ГОСТ 12 3 002 и ГОСТ 12 4 028

6 6 Средства тушения пожара песок, кошма, пенный огнетушитель марки ОП, пенные установки, отвечающие требованиям ГОСТ 12 4 009

6 7 Все работы, связанные с изготовлением и применением эмалей, должны проводиться в помещениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12 4 021, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12 1 005

6 8 Методы определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны — по технической документации, утвержденной в установленном порядке

6 9 Высушенное покрытие не оказывает вредного влияния на организм человека и окружающую среду

6 10 Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) — по ГОСТ 17 2 3 02

6 11 В воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов эмали ПФ-223 и компоненты, входящие в их состав, токсичных соединений не образуют

6 12 Утилизация отходов осуществляется в соответствии с санитарными правилами «Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов», утвержденными Министерством здравоохранения СССР 29 12 84, и с учетом требований санитарных правил «Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации), утвержденных Министерством здравоохранения СССР 01 02 85

Разд 6 (Измененная редакция, Изм. № 3).

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ ЭМАЛЕЙ ПФ-223 ПО ГОСТ 14923—78
С ИЗМЕНЕНИЕМ № 2 И ПО ГОСТ 14923—78 С ИЗМЕНЕНИЕМ № 1

Обозначение по ГОСТ 14923—78 с Изменением № 2	Обозначение по ГОСТ 14923—78 с Изменением № 1	Обозначение по ГОСТ 14923—78 с Изменением № 2	Обозначение по ГОСТ 14923—78 с Изменением № 1
Красная	Красная	Зеленовато-серая	Зеленовато-серая
Желтая	Желтая	Черная	Черная
Зеленая	Зеленая	Белая 01	Белая 1
Темная серо-зеленая	Темная серо-зеленая	Белая 02	Белая 2
Серо-голубая	Серо-голубая	Эталон цвета 303 за- менен на 306	
Темно-синяя	Темно-синяя	Эталон цвета 321 за- менен на 364	
Голубовато-серая	Голубовато-серая	Эталон цвета 327 за- менен на 373	
Коричневая	Коричневая		
Защитная	Защитная		
Темно-серая	Темно-серая		
Серая	Серая		

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОбязательноеНАЗНАЧЕНИЕ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМАЛЕЙ ПФ-223,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Эмали ПФ-223 предназначены для окрашивания металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения. Эмали наносят кистью. В случае загустевания эмаль разбавляют бензином-растворителем для лакокрасочной промышленности (уайт-спиритом) или скипидаром. Время высыхания эмали — не более 30 ч при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$.

Расход эмали на однослойное покрытие — 60—120 г/м²

Эмали следует хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и солнечных лучей.

Эмали следует беречь от огня.

Помещения, где проводится окраска, должны проветриваться в процессе окрасочных работ и по их окончании не менее 24 ч.

Для защиты рук следует применять резиновые перчатки, специальные мази, кремы

Хранить эмали следует в местах, недоступных для детей

Пленка эмали после высыхания не оказывает вредного воздействия на организм человека

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. № 3).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРООПАСНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-223 ЖЕЛТОЙ

Температура вспышки паров в закрытом тигле	32 °С
Температура вспышки паров в открытом тигле	38 °С
Температура воспламенения	44 °С
Температура самовоспламенения	409 °С
Температурные пределы распространения пламени	
нижний	33 °С
верхний	63 °С

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Введено дополнительно, Изм. № 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. П. Лаврищев, канд. техн. наук; М. И. Карякина, д-р техн. наук; Н. В. Майорова, канд. хим. наук; И. М. Федотова; Л. Б. Ольховатова; Г. С. Иоффе

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.05.78 № 1424

Изменение № 3 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8 от 12.10.95)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана

3. ВЗАМЕН ГОСТ 14923—69

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 9.403—80	1 4, 3.8, 3.9, 3 10	ГОСТ 6806—73	1 4
ГОСТ 12 1 004—91	6.3	ГОСТ 8420—74	1 4
ГОСТ 12.1.005—88	6 7	ГОСТ 8784—75	1 4, 3 5
ГОСТ 12.1.044—89	6.1	ГОСТ 8832—76	3 2
ГОСТ 12.3.002—75	6.5	ГОСТ 9410—78	1 3
ГОСТ 12.3.005—75	6.3	ГОСТ 9949—76	1 3
ГОСТ 12.4 009—83	6 6	ГОСТ 9980 1—86	2 1
ГОСТ 12.4.011—89	6.5	ГОСТ 9980 2—86	3 1
ГОСТ 12.4.021—75	6.7	ГОСТ 9980 3—86	4 1
ГОСТ 12.4.028—76	6 5	ГОСТ 9980 4—86	4.2
ГОСТ 12.4.068—79	6.5	ГОСТ 9980 5—86	4 3
ГОСТ 12 4.103—83	6.5	ГОСТ 10214—78	1 3
ГОСТ 17.2.3.02—78	6 10	ГОСТ 13345—85	3 2
ГОСТ 896—69	1.4	ГОСТ 14192—96	4 3
ГОСТ 1928—79	1 3	ГОСТ 16523—89	3 2
ГОСТ 3134—78	1.3	ГОСТ 17537—72	1 4, 3 4
ГОСТ 4765—73	1.4	ГОСТ 18187—72	1 3
ГОСТ 5233—89	1.4	ГОСТ 19007—73	1 4, 3 7
ГОСТ 6589—74	1 4	ГОСТ 19433—88	4 3
ГОСТ 6613—86	3.2	ГОСТ 21743—76	3 9
ГОСТ 6709—72	3.8		

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в сентябре 1983 г., марте 1988 г., марте 1996 г. (ИУС 1—84, 7—88, 6—96)

Редактор *Л И Нахимова*
Технический редактор *О Н Власова*
Корректор *Н И Гаврищук*
Компьютерная верстка *Т Ф Кузнецовой*

Изд лиц № 021007 от 10 08 95 Сдано в набор 29 03 99 Подписано в печать 26 04 99 Усл печ л 1,40 Уч -изд л 0,97
Тираж 238 экз С 2695 Зак 878

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезные пер., 14
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256
ПЛР № 040138